

NCCL

ISO/IEC 17025:2005

TL009

وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة

المركز الوطني للمختبرات الانشائية

قسم البحوث والشؤون الفنية

مواصفات المواد والأعمال الإنشائية



Ministry of Construction & Housing & Municipalities & Public works
National Center for Construction Laboratories

Directorate of Research and Technical Affairs



NCCL

ISO/IEC 17025:2005

TL009

Materials & Construction Works Specification



Baghdad-Iraq

January- 2018



كراس مواصفات
المواد والآعمال
الانشائية

المركز الوطني للمختبرات الانشائية

ISO/IEC 17025:2005 TL009

كلمة وزير الاعمار والاسكان والبلديات العامة

ان وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة هي الوزارة المسؤولة عن قطاع الاعمار والاسكان والتشييد والتخطيط العمراني والبنى التحتية وتقديم الخدمات الاساسية مثل الماء والمجاري والخدمات البلدية والتي يقاس بها تقدم البلد ورفقيه، ولان السيطرة النوعية وفحوص المواد الداخلة في أعمال مشاريع البنى التحتية والاعمار والاسكان هي حجر الاساس لأي مشروع عمراني جاء دور المركز الوطني للمختبرات الانشائية أحد التشكيلات العريقة لهذه الوزارة والذي دأب منذ تأسيسه في عام ١٩٧٦ على القيام بهذا الدور الرئيسي في اجراء تحريات التربة وفحوص المواد الانشائية وأعمال التقييم الانشائي للمشاريع الاستراتيجية ومشاريع الخطة الاستراتيجية ومشاريع الاستثمار. وقد استطاع المركز من الحصول على شهادة الاعتماد الوطنية وفق المواصفة الدولية ISO/IEC 17025:2005 والتي تجعله من المختبرات المعتمدة والمؤهلة بموجب متطلبات هذه المواصفة في مجال الفحص. ولأهمية القصى في مواكبة التطور والتحديث في المواصفات العالمية والعراقية والأدلة الاسترشادية للفحص يقدم المركز الوطني للمختبرات الانشائية هذا الاصدار المحدث لكراس مواصفات المواد الانشائية وفق آخر تحديث للمواصفة لغاية اعداده للمواد التي يجري فحصها في مختبراته. وان الوزارة تأمل الاستفادة من هذا الكراس من قبل الجامعات والمؤسسات والشركات العاملة في مجال الاعمار والتشييد خدمة لبلدنا العزيز، ونرحب بالمقترحات والملاحظات التي يتم تسجيلها لتطوير هذا الكراس...
والله ولي التوفيق

الدكتور المهندس

آن نافع اوسي

وزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة

المقدمة

يهدف المركز الوطني للمختبرات الإنشائية إلى نشر الثقافة الهندسية الصحيحة في تنفيذ الأبنية والمنشآت والمشاريع المختلفة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص.

إن المواصفات القياسية العراقية (م.ق.ع) كانت المادة الأساس للكراس ولكونها ملزمة التطبيق في العراق وتليها بالدرجة الثانية المواصفات العالمية الأخرى مثل البريطانية B.S والأمريكية ASTM و AASHTO عند عدم توفر المواصفة العراقية أو الحاقاً بالمواصفة العراقية أحياناً .

يسعى مركزنا الى اعتماد المواصفات القياسية العراقية والعالمية وفق اخر اصدار او تحديث ومن اجل ذلك يتم اصدار وطبع هذا الكراس بطبعته المحدثه والمزيدة وللحوص التي استحدثت اجراءها في مختبر بغداد المركزي ومختبرات المركز في المحافظات كافة ، سيما وانه حصل على شهادة الاعتماد الوطنية وفق المواصفة ISO/IEC 17025:2005 في مختبر بغداد المركزي ويسعى للحصول عليها في مختبراته في المحافظات اضافة الى توسعة نطاق الاعتماد وفق الخطة الموضوعه لهذا الغرض .

إن مركزنا يرحب بأية فكرة جديدة ، بهدف تطوير هذا الكراس لغرض الاستفادة منها في الطبقات المقبلة والتي سيستمر المركز إن شاء الله بإصدارها ليكون مواكباً للتغييرات الجارية على المواصفات أولاً بأول .

ويأمل المركز الوطني للمختبرات الإنشائية أن يكون هذا الكراس خير دليل للجهات العاملة في تنفيذ المشاريع الإنشائية في مجال الاشراف والتدقيق والتنفيذ للتعرف على مواصفات المواد المستخدمة في حقل الطرق والبناء لتحقيق المستوى الأمثل للنوعية .

..... والله ولي التوفيق

علي دوين عنكوش
المدير العام

فريق التحريث لعام ٢٠١٧

- ❖ علي دوين عنكوش / المدير العام / رئيس الفريق
- ❖ م.ر.مهندسين أقدم / طه ياسين عبد النبي / مدير مختبر بغداد المركزي
- ❖ م.ر.مهندسين / اركان كاظم مهدي / مدير قسم البحوث والشؤون الفنية
- ❖ م.ر.مهندسين / زينة غازي عبد الرزاق / قسم تحريات التربة
- ❖ م.ر.كيمياويين / سناء سلمان صالح / قسم البحوث والشؤون الفنية
- ❖ م.ر.كيمياويين / لقاء عبد الامير غالب / قسم البحوث والشؤون الفنية
- ❖ م.ر.جيولوجيين / فاخر حسب عباس / قسم تحريات التربة
- ❖ م.ر.مهندسين / ميرفت رفعت رحمن / قسم البحوث والشؤون الفنية
- ❖ م.ر.مهندسين / جوان برهان عادل / قسم البحوث والشؤون الفنية
- ❖ مهندس أقدم / بان حمدي عبد الرزاق / قسم البحوث والشؤون الفنية
- ❖ م.مدير فني / حسناء جاسم محمد / قسم البحوث والشؤون الفنية
- ❖ رئيس مترجمين/ الاء عبد المحسن حسن/قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

فريق العمل لعام ٢٠٠٦

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| المدير العام / الإشراف العام | - د. عصام حميد نشأت |
| مدير البحوث والشؤون الفنية | - بريئة محمد عبد اللطيف |
| استشاري / عضو | - عبد النافع عبد الموجود |
| استشاري / عضو | - عبد الستار زكريا |
| استشاري / عضو | - غازي فيصل |
| استشاري / عضو | - نائل كامل |
| استشاري / عضو | - عبد الأحد فريد |
| مهندس مقرر | - أرياح منصوري |

فريق التحديث / لعام ٢٠٠٩

- خبير مهندس / بريئة محمد عبد اللطيف
- ر. مهندسين / سلام جاسم محمد
- كيمياوي أقدم / سناء سلمان
- مهندس أقدم / غادة جرجيس
- مهندس / سحر اسامة
- ملاحظ فني / حسناء جاسم

فريق التحديث / لعام ٢٠١٣

- خبير مهندس / بريئة محمد عبد اللطيف
- م.م. مهندسين / غادة جرجيس
- ر. كيمياويين أقدم / ايمان كاظم
- مهندس أقدم / جوان برهان
- ر. ملاحظين فني / حسناء جاسم

فريق التحديث / لعام ٢٠١٤

- خبير مهندس / بريئة محمد عبد اللطيف
- م. ر. كيمياويين / سناء سلمان
- مهندس أقدم / ميرفت رفعت
- مهندس أقدم / جوان برهان
- م. مهندس / سهير يحيى
- م. مدير فني / حسناء جاسم

رقم الصفحة	العنوان	ت
٩	الفصل الاول الجص والجبر ومنتجاتها	
١١-١٠	الجص للإغراض البنائية بموجب م.ق.ع ٢٠١٠/٢٨ (التحديث الأول) (والتعديل رقم (١) لسنة ٢٠١٥)	١
١٢	الطابوق والكتل الرملية الجيري بموجب م.ق.ع ١٩٨٨/٥٤٨ (التعديل رقم (١) لسنة ٢٠١٣) و (التعديل رقم (٢) لسنة ٢٠١٥)	٢
١٣	الفصل الثاني : الركام	
١٧-١٤	ركام المصادر الطبيعية المستعمل في الخرسانة والبناء بموجب م.ق.ع ١٩٨٤/٤٥ (التعديل رقم (١) لسنة ٢٠١٥) (التعديل رقم (٢) لسنة ٢٠١٦) م.ق.ع ٢٠١٥/٢٣٢١	١
٢٢-١٨	ركام المصادر الطبيعية المستعمل في الخرسانة بموجب B.S 12620:2002+A1:2008 EN	٢
٢٦-٢٣	ركام الخرسانة بموجب المواصفة الامريكية ASTM C33\2013	٣
٢٨-٢٧	الرمل والحصى المستخدم لمرشحات تصفية المياه بموجب م.ق.ع ٢٠٠٠/١٥٥٥ (التعديل الأول لسنة ٢٠٠٢) (التعديل الثاني لسنة ٢٠١٦)	٤
٢٩	الفصل الثالث : السمنت والخرسانة والمنتجات الخرسانية	
٣٣-٣٠	السمنت البورتلاندي بموجب (م.ق.ع ٥ لسنة ١٩٨٤) (التعديل رقم (١)، (٢) لسنة ٢٠١٠) (التعديل رقم (٣) و (٤) لسنة ٢٠١٥) (والتعديل رقم (٥) و (٦) لسنة ٢٠١٦) ASTM C150/150M-2015	١
٣٤	السمنت البورتلاندي العادي بموجب B.S EN 197-1-2011	٢
٣٥	السمنت البورتلاندي المقاوم بموجب B.S EN 4027-1996	٣
٣٦	الكاشي الموزائيك بموجب م.ق.ع ١٩٨٤/١٠٤٢ (التعديل رقم (١) والتعديل رقم (٢) لسنة ١٩٨٨) (التعديل رقم (٣) لسنة ٢٠١٣) (والتعديل رقم (٤) لسنة ٢٠١٣)	٤
٣٧	البلاط العادي بموجب م.ق.ع ١٩٨٤/١٠٤٣ (التعديل رقم (١) لسنة ١٩٨٤) (والتعديل رقم (٢) لسنة ١٩٨٨) (والتعديل رقم (٣) لسنة ١٩٨٩)	٥
٣٩-٣٨	كتل البناء الخرسانية المحملة بموجب م.ق.ع ١٩٨٧/١٠٧٧	٦
٤١-٤٠	حافات الأرصفة والسواقي الخرسانية المسبقة الصب بموجب م.ق.ع ١٩٨٧/١١٠٦	٧
٤٢	البلاطات الخرسانية مسبقة الصب بموجب م.ق.ع ٢٠٠٢/١١٠٧ (التعديل رقم (١) لسنة ٢٠٠٢) (والتعديل رقم (٢) لسنة ٢٠١٦)	٨
٤٤-٤٣	درجات السلم الخرسانية المسلحة الناتئة بموجب م.ق.ع ١٩٨٨/١٣٨١	٩
٥٠-٤٥	الانابيب الخرسانية المسلحة وغير المسلحة (بدون ضغط داخلي) بموجب م.ق.ع ١٩٨٩/١٤٣٢ (والتعديل رقم (١) لسنة ٢٠١٣)	١٠
٥١	الكتل الخرسانية الخلوية (الترمستون) بموجب م.ق.ع ٢٠٠٠/١٤٤١ (التعديل الأول لسنة ٢٠٠٠) والثاني لسنة ٢٠٠٩ والثالث لسنة ٢٠١٣ والرابع (٢٠١٥)	١١
٥٢	طابوق الرصف الخرساني بموجب م.ق.ع ٢٠٠٦/١٦٠٦ (التحديث الأول)	١٢
٥٤-٥٣	الأعمدة الخرسانية المسلحة المستعملة للاسبجة بموجب م.ق.ع ١٩٩٢/١٦٨٧	١٣
٥٥	الماء المستخدم في صنع الخرسانة بموجب م.ق.ع ١٩٩٢/١٧٠٣ (والتعديل رقم ٢٠١٦/١)	١٤
٥٩-٥٦	متطلبات الخرسانة المتصلبة بموجب الكود العراقي لمتطلبات الخرسانة المسلحة للمباني لسنة ١٩٨٧	١٥
٦١-٦٠	المكعبات الخرسانية بموجب الكود العراقي لمتطلبات الخرسانة المسلحة للمباني لسنة ١٩٨٧ مواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور لسنة ١٩٨٣ وتعديلاتها	١٦

رقم الصفحة	العنوان	ت
٦٢	الفصل الرابع : السيراميك	
٦٣	البلاط السيراميكى غير المزجج المقاوم للأحماض بموجب م.ق.ع ١٩٩١/١٦٢٧	١
٦٥-٦٤	البلاط السيراميكى (الخزفي) المستخدم للأرضيات والجدران	
٦٥-٦٤	متطلبات بلاط البثق ذو قابلية امتصاص للماء $\geq 3\%$ المجموعة أ-١ بموجب م.ق.ع ١٩٩٢/١/١٧٠٤ التعديل الأول لسنة ٢٠٠٢	٢
٦٨-٦٦	متطلبات بلاط البثق ذو قابلية امتصاص للماء $> 3\%$ $\geq 6\%$ المجموعة أ (٢-١) بموجب م.ق.ع ١٩٩٢/٢/١٧٠٤ التعديل الأول لسنة ٢٠٠٢	٣
٧١-٦٩	متطلبات بلاط البثق ذو قابلية امتصاص للماء $> 6\%$ $\geq 10\%$ المجموعة أ (٢-٢) بموجب م.ق.ع ١٩٩٢/٣/١٧٠٤ التعديل الأول لسنة ٢٠٠٢	٤
٧٤-٧٢	متطلبات بلاط البثق ذي نسبة امتصاص للماء $\leq 10\%$ المجموعة (٣-١) بموجب م.ق.ع ١٩٩٧/٤/١٧٠٤ التعديل الأول لسنة ٢٠٠٢	٥
٧٧-٧٥	متطلبات البلاط المصنع بطريقة الكبس ذي نسبة امتصاص واطئة للماء $\geq 3\%$ المجموعة (ب) ١ بموجب م.ق.ع ١٩٩٧/٥/١٧٠٤ التعديل الأول لسنة ٢٠٠٢	٦
٨٠-٧٨	متطلبات البلاط المصنع بطريقة الكبس ذي نسبة امتصاص واطئة للماء $> 3\%$ $\geq 6\%$ المجموعة ب (٢-١) بموجب م.ق.ع ١٩٩٧/٦/١٧٠٤ التعديل الأول لسنة ٢٠٠٢	٧
٨٣-٨١	متطلبات البلاط المصنع بطريقة الكبس ذي نسبة امتصاص واطئة للماء $> 6\%$ $\geq 10\%$ المجموعة ب (٢-١) بموجب م.ق.ع ١٩٩٧/٧/١٧٠٤ التعديل الأول لسنة ٢٠٠٢	٨
٨٥-٨٤	متطلبات البلاط المصنع بطريقة الكبس ذي نسبة امتصاص للماء $\leq 10\%$ المجموعة (ب-٣) بموجب م.ق.ع ١٩٩٧/٨/١٧٠٤ التعديل الأول لسنة ٢٠٠٢	٩
٨٦	الفصل الخامس : المنتجات الطينية	
٨٧	الطابوق المصنوع من الطين (الأجر) بموجب م.ق.ع ١٩٨٨/٢٥ (التعديل الأول لسنة ١٩٩٣)	١
٨٨	الفصل السادس : الصخور والأحجار	
٩٢-٨٩	الحجر الطبيعي لاستخدامات البناء بموجب م.ق.ع ١٩٨٩/١٣٨٧ (والتعديل رقم (١) و (٢) لسنة ٢٠١٤) (والتعديل رقم (٣) لسنة ٢٠١٥)	١
٩٤-٩٣	حجر التغليف بموجب ASTM C503-2010	
٩٥	الفصل السابع : المواد المانعة للرطوبة	
٩٧-٩٦	الليباد القيري المانع للرطوبة والماء بموجب م.ق.ع ١٩٨٨/٤ (التعديل رقم ١ لسنة ٢٠١٢) و (التعديل رقم ٢ لسنة ٢٠١٦)	١
٩٨	المعجون القيري المرن لإحكام الفواصل الخرسانية للاستعمال على الحار بموجب م.ق.ع ٢٠١٦/١١١٠	٢
٩٩	مادة إحكام فواصل التبليط الخرساني والإسفاتي للاستعمال على الحار بموجب م.ق.ع ١٩٨٨/١١٣٦	٣
١٠٠	المعجون القيري المرن المقاوم لوقود الطائرات المستعمل لإحكام الفواصل الخرسانية للاستعمال على الحار بموجب م.ق.ع ١٩٨٨/١١٧٢	٤
١٠١		
١٠٢	القيبر المستحلب المستخدم كطلاء واقى للسقوف على البارد بموجب م.ق.ع ١٩٨٨/١١٧٣	٥
١٠٣	(التحديث الأول لسنة ٢٠١٢)	
١٠٤	القيبر المستعمل في التسطیح (التحديث الأول) بموجب م.ق.ع ٢٠١٦/١١٩٦ (التحديث الأول)	٦
١٠٥	الحشوات الجاهزة لفواصل التمدد في خرسانة التبليط والهياكل الإنشائية بموجب م.ق.ع ١٩٨٨/١٢٨٠	٧
١٠٦	المعجون القيري لإحكام الفواصل الخرسانية للاستعمال على البارد بموجب م.ق.ع ١٢٨٨/١٩٨٩ (التعديل رقم ١ لسنة ١٩٩٢)	٨

رقم الصفحة	العنوان	ت
١٠٧	الفصل الثامن : الايوكسي	
١٠٩-١٠٨	الايوكسي : الرابطة للخرسانه بموجب ASTM C881-C881M-2014	١
١١٠	الفصل التاسع : المواد المضافه للخرسانه	
١١٣-١١١	مضافات الخرسانه بموجب م.ق.ع ١٩٨٩/١٤٣١	١
١١٤	الفصل العاشر: الطلاء والوارنيش	
١١٥	المعجون المستعمل لتثبيت زجاج النوافذ بموجب م.ق.ع ١٩٨٧/٤٧٧	١
١١٦	طلاء اساس ووكسيد الحديد الاحمر-زيت بذر الكتان بموجب م.ق.ع ١٩٩٠/٨٧١	٢
١١٨-١١٧	طلاء اساس ووكسيد الحديد - اصفر الزنك بموجب م.ق.ع ١٩٨٨/٨٧٧	٣
١٢٠-١١٩	طلاء الكيدي لماع للسطوح الداخليه والخارجيه بموجب م.ق.ع ٩٢٠ التحديث الثاني لسنة ٢٠٠٠ والتعديل رقم (١) لسنة ٢٠٠٢	٤
١٢١	طلاء مستحلب راتنجات اصطناعية بموجب م.ق.ع ١٩٩٤/٩٨٥ والتعديل رقم (١) لسنة ١٩٩٤	٥
١٢٢	طلاء الالمنيوم المحبب للسطوح المعدنيه بموجب م.ق.ع ١٩٨٤/١٠٤٧ التعديل الأول لسنة ١٩٨٨ والتعديل الثاني لسنة ٢٠٠٢	٦
١٢٤-١٢٣	طلاء ووكسيد الحديد الاحمر-اساس الكيدي بموجب م.ق.ع ٢٠٠٢/١٠٥٦	٧
١٢٧-١٢٥	طلاء الكيدي مطفا للمعه للاستعمال الداخلي بموجب م.ق.ع ١٠٥٧ لسنة ١٩٨٤ (١) التعديل الأول لسنة ١٩٨٨ والتعديل رقم (٢،٣) لسنة ٢٠٠٢	٨
١٢٩-١٢٨	طلاء تخطيط الطرق الابيض والاصفر بموجب م.ق.ع ١٩٨٦/١١٠١	٩
١٣٠	الطلاء القيرى الاسود للاستعمال على الباراد بموجب م.ق.ع ١٩٨٨/١٢٥٧	١٠
١٣١	طلاء الكيدي شبه للماع بموجب م.ق.ع ١٥٠٦ لسنة ١٩٨٩ (التعديل رقم ١ لسنة ٢٠٠٢)	١١
١٣٢	مواد تخطيط الطرق المستخدمه بالحرارة (ترموبلاستيك) بموجب م.ق.ع ١٩٩٢/١٧٤٤ B.S 3262-Part 1-1989	١٢
١٣٣	الفصل الحادي عشر : حديد التسليح	
١٣٧-١٣٤	فضبان حديد التسليح بموجب ASTM A370-2017a & ASTM A615-2016	١
١٤٠-١٣٨	حديد التسليح بموجب المواصفة العامة للطرق والجسور لسنة ١٩٨٣ B7 / و B.S 4449:2005 + A2:2009	٢
١٤٢-١٤١	حديد ستراند بموجب ASTM A416/A416M - 12a	٣
١٤٣	بليت حديد بموجب ASTM A36/A36M - 2005	٤
١٤٤	فحص الانابيب الحديدية بموجب المواصفة ASTM A53/A53M-12	٥
١٤٥	الفحص الكيماوي لحديد التسليح باستخدام جهاز X-ray بموجب المواصفة ASTM (A307-2014)	٦
١٤٦	الفصل الثاني عشر : متفرقه	
١٤٧	مقاطع البلاستيك المسلحة بموجب B.S EN 12311: 2000	١
١٤٩-١٤٨	موانع تسرب الماء المصنوعة من البولي فينيل كلوريد المرن بموجب م.ق.ع ١٧٦٢ لسنة ١٩٩٢	٢
١٥١-١٥٠	وسائد الارتكاز بموجب ASTM D4014 - 2003	٣
١٥٢	سمك الطلاء بالزنك على منتجات الحديد والفولاذ بموجب AASHTO M111:2004 , ASTM A 123/A123M:2013	٤
١٥٣	سمك الطلاء على المواد الحديدية والفولاذية بموجب AASHTO M232/M232/2006 ASTM A153/A153M/2009	٥
١٥٦-١٥٤	الانابيب البلاستيكية بموجب المواصفة الأمريكية ASTM D1785-2015	٦
١٦١-١٥٧	انابيب الاسالة PVC-U بموجب المواصفة DIN 8061:1994-08	٧
١٦٤-١٦٢	انابيب المجاري PVC-U بموجب المواصفة DIN 1329-1:1999	٨
١٨٤-١٦٥	انابيب الاسالة PPR بموجب المواصفة DIN 8077:2008-09	٩

رقم الصفحة	العنوان	ت
١٨٥	الفصل الثالث عشر: أعمال الطرق بموجب المواصفات العامة للطرق والجسور وتعديلاتها لسنة ١٩٩٩ و ٢٠٠٣	
١٨٧-١٨٦	الإعمال الترابية (SORB/R5)	١
١٩٠-١٨٨	تثبيت طبقة التربة النهائية وطبقات تحت الأساس والأساس بالسمنت (SORB/R6E)	٢
١٩٢-١٩١	تثبيت طبقة التربة النهائية وتحت الأساس بالكلس (الجير) (SORB/R6F)	٣
١٩٤-١٩٣	تثبيت طبقة التربة النهائية أو تحت الأساس بالإسفلت (SORB/R6G)	٤
١٩٦-١٩٥	طبقة تحت الأساس من الرمل والحصى (SORB/R6)	٥
١٩٩-١٩٧	طبقة الأساس من الحجر الجيري المكسر والحصى المكسر وحجر المكادام المحدول بالاهتزاز (SORB/R7)	٦
٢٠١-٢٠٠	طبقة البرايم القيرية بموجب (SORB -R8A)	٧
٢٠٣-٢٠٢	طبقة التاك القيرية (SORB-R8B)	٨
٢١٠-٢٠٤	التبليط بالخرسانة الإسفلتية الساخنة (SORB-R9)	٩
٢١١	ملحق الفصل الثالث عشر: أعمال الطرق	
٢١٢	جدول (١) : متطلبات أصناف مادة البرايم كوت القيرية بموجب المواصفة الأمريكية (AASHTO M 82-2012)	١
٢١٣	جدول (٢) : متطلبات أصناف مادة التاك كوت القيرية بموجب المواصفة الأمريكية (AASHTO M 81-2012)	٢
٢١٤	جدول (٣) : متطلبات أصناف مادة المستحلب الإسفلتي بموجب المواصفة الأمريكية (AASHTO M 208-2013)	٣
٢١٨-٢١٥	الرابط الاسفلتي (المستخدم في اعداد مزيج الخرسانية الاسفلتية بطريقة Super ((Pave بموجب المواصفة الامريكية AASHTO M320-2015	٤
٢١٩	فحص التحدد للخلطة الاسفلتية بموجب المواصفة البريطانية (B.S EN 12697-22 / 2003 (الطريقة B)	٥

الفصل الرابع عشر : الخصائص الهندسية للتربة (الجيوتكنيك)

Soil Particle Size Limits	١
Specific Gravity of Some Soils	٢
Typical Void Ratio , Moisture Content and Dry Unit Weight for Some Soils	٣
Denseness of a Granular Soil	٤
Typical Liquid & Plastic Limits for Clay Minerals	٥
Unified Soil Classification System (USCS)	٦
Hydraulic for Various Soils	٧
Consistency of Clay	٨
Correction for Standard Penetration Number ,N	٩
Relation between the Corrected N-Values and the Relative Density in Sands	١٠
Correlation between $N_f \bar{O}_v$ and ϕ for Granular Soils	١١
Correlation of Cone Resistance with ϕ and D_r for N.C \bar{O}_v ϕ Sand,	١٢
Specification of Geophysical Methods Electrical Resistivity Method For Subsurface Investigation Based on ASTM: (D 6431 – 1999) , ASTM : (G 57 – 1995a)	١٣
Seismic Refraction Method for Subsurface Investigation Based on ASTM: (D 5777 – 2000)	١٤
Cross Hole Seismic Testing Based on Down Hole Seismic Testing Down Hole Seismic Testing Based on ASTM : (D 7400 – 2008)	١٥
Rock Quality Designation of Rock Core (RQD) Based on ASTM : (D 6032 – 2008)	١٦
Ultrasonic Velocity for Rock Samples Based on ASTM : (D 2845 – 2000)	١٧
Uniaxial Compression Strength of Rock Material Based on ASTM : (D 7012 – 14)	١٨
Determination Water (Moisture) Content of Rock Based on ASTM : (D 2216 – 1998)	١٩
Porosity and Density Determination of Rock Using Saturation and Buoyancy Techniques Based on ASTM : Annual Book of ASTM Standards, Volume 04.08, Soil and Rock.1985	٢٠
Specific Gravity and Absorption of Rock for Erosion Control Based on ASTM : (D 6473 – 2010)	٢١

الفصل (١) الجبص والجبس والجير ومنتجاتها

المواصفة	العنوان
م.ق.ع ٢٠١٠/٢٨ (التحديث الأول) (والتعديل رقم (١) لسنة ٢٠١٥)	الجبص للإغراض البنائية
م.ق.ع ١٩٨٨/٥٤٨ (التعديل رقم (١) لسنة ٢٠١٣) (والتعديل رقم (٢) لسنة ٢٠١٥)	الطابوق والكتل الرملي الجيري

الجص للإغراض البنائية
Gypsum for Buildings
(م.ق.ع ٢٨ لسنة ٢٠١٠) التحديث الأول
والتعديل رقم (١) لسنة ٢٠١٥

أولاً: الأصناف

- أ- الجص الاعتيادي
ب- البورك
ج- الجص الفني

ثانياً: المتطلبات الفيزيائية
بموجب جدول (١)

جدول (١) المتطلبات الفيزيائية

ت	الخاصية	الجص الاعتيادي	البورك	الجص الفني
١	درجة النعومة (%): لايزيد المتبقي على منخل رقم (١٦) على وقت التماسك (دقيقة):	٨	صفر	٥
٢	لا يقل عن لايزيد عن	*٨ ٢٥	٨ ٢٥	١٢ ٢٠
٣	قوة تحمل الضغط (كغم/سم ^٢): لا تقل عن	٣٠	٥٠	٦٠
٤	معايير الكسر (كغم/سم ^٢): لا يقل عن	-	١٥	٢٠
٥	قوة الصلادة (مم): لايزيد قطر الثلمة للكرة الساقطة على	-	٥	٥

* يجب أن لا يزيد وقت التماسك على (١٥) دقيقة عند استخدام الجص للعقادة
** يتم فحص قوة الصلادة في حالة الاستخدام في سطوح معرضة للاحتكاك أو الصدمات

الجص للإغراض البنائية
Gypsum for Buildings
(م.ق.ع ٢٨ لسنة ٢٠١٠) التحديث الأول
والتعديل رقم (١) لسنة ٢٠١٥

ثالثاً:- المتطلبات الكيميائية
بموجب الجدول (٢)

جدول (٢) : المتطلبات الكيميائية

ت	الخاصية	الجص الاعتيادي	البورك	الجص الفني
١	نسبة SO_3 (%): (ك / ك): لا تقل عن	٣٥	٤٥	٤٠
٢	نسبة CaO (%): لا تقل عن	٢٣,٣	٣٠	٢٦,٦
٣	الأملاح الذائبة وأملاح المغنيسيوم والمحسوبة كنسبة مئوية لأكسيد الصوديوم (Na_2O) وأكسيد المغنيسيوم (MgO): (%): لا يزيد مجموعها على (ك/ك)	٠,٢٥	٠,٢٥	٠,٢٥
٤	الماء المتحد (%): (ك / ك)	لا يزيد عن ٩	لا يقل عن ٤ ولا يزيد عن ٩	لا يزيد عن ٩
٥	الفقدان عند الحرق (%): (ك / ك) لا يزيد على	٩	-	٩
٦	نسبة الشوائب (السليكا غير الذائبة والأطيان) (%): لا تزيد على (ك/ك)	-	٥	-

الطابوق والكتل الرملية الجيري
Sand- Lime Bricks and Blocks

(م.ق.ع ٤٨ لسنة ١٩٨٨)

والتعديل رقم (١) لسنة ٢٠١٣ والتعديل رقم (٢) لسنة ٢٠١٥

أولاً: الأبعاد القياسية

النوع	الطول (مم)	العرض (مم)	الارتفاع (مم)
الطابوق	٢٤٠	١١٥	٧٥
الكتل	٢٤٠	٢٤٠	١٦٠

ثانياً: التفاوتات

- الطابوق
± ٣ مم للقيمة الفردية
± ٢ مم لمعدل الوحدات
- الكتل المجوفة والمصمتة
± ٤ مم للقيمة الفردية
± ٣ مم لمعدل الوحدات

ثالثاً: تحمل الضغط

للمناذج الجافة: الحد الأدنى لقيم تحمل الضغط كما في الجدول الآتي:

النوع	الحد الأدنى لتحمل الضغط نيوتن/م ^٢		الكثافة الإجمالية غم/سم ^٣	
	وحدة واحدة	معدل الوحدات	وحدة واحدة	معدل الوحدات
الطابوق	١٤	١٧	١,٧ كحد أدنى	١,٨ - ٢,٠
الكتل	٧	٩	١,٣ كحد أدنى	١,٤ - ١,٦

للمناذج الرطبة: لا يقل الحد الأدنى لتحمل الضغط للمناذج المغمورة بالماء عن (٨٥%) عن القيم الواردة في الجدول آنفاً.

رابعاً: الكثافة الإجمالية

لاحظ الجدول السابق

خامساً: الحد الأعلى لانكماش الجفاف

لا يزيد الحد الأعلى لانكماش الجفاف على (٠,٠٤) %.

سادساً: امتصاص الماء

لا تزيد نسبة امتصاص الماء على (١٥) %.

الفصل (٢) الركام

المواصفة	العنوان
م.ق.ع ١٩٨٤/٤٥ (التعديل رقم (١) لسنة ٢٠١٥) (التعديل رقم (٢) لسنة ٢٠١٦) م.ق.ع ٢٠١٥/٢٣٢١	ركام المصادر الطبيعية المستعمل في الخرسانة والبناء
B.S EN 12620:2002+A1:2008	ركام المصادر الطبيعية المستعمل في الخرسانة
أمريكية ASTM C33\2013	ركام الخرسانة
م.ق.ع ٢٠٠٠/١٥٥٥ (التعديل الأول لسنة ٢٠٠٢) (التعديل الثاني لسنة ٢٠١٦)	الرمل والحصى المستخدم لمرشحات تصفية المياه

ركام المصادر الطبيعية المستعمل في الخرسانة والبناء

Aggregate From Natural Sources for Concrete and Building Construction

(م.ق.ع ٤٥ لسنة ١٩٨٤)

التعديل رقم (١) لسنة ٢٠١٥ والتعديل رقم (٢) لسنة ٢٠١٦

Method for Testing Deleterious Materials in Aggregate – Organic Impurities in Fine Aggregates

(م.ق.ع ٢٣٢١ لسنة ٢٠١٥)

أولاً : المواد الضارة في الركام

1-1 الشوائب العضوية في الركام الناعم

تستعمل نتيجة الفحص كوسيلة تحذير لوجود مواد ضارة من الشوائب العضوية ، فعندما يعطي نموذج الفحص تغيراً في لون المحلول المحضر يجعله أكثر غمقاً من لون المحلول القياسي ، يتم إجراء فحص تأثير الشوائب العضوية على تحمل مكعبات مونة السمنت للضغط وفقاً للدليل الاسترشادي المرجعي رقم (١٩٨) الخاص بالفحوص الفيزيائية للسمنت .

٢-١ الأملاح الكبريتية : لاتزيد نسبة ثالث اوكسيد الكبريت على ما هو مثبت في الجدول (١)

جدول (١) نسب الأملاح الكبريتية المسموح بها في الركام الناعم* و المزجات السمنتية

الحد الأعلى لنسبة SO ₃		جزء المنشأ
في الخلطات السمنتية (مجموع محتوى الأملاح لكافة المكونات)	في الركام الناعم	
(٤)٪ من وزن السمنت* للخلطات ذات محتوى سمنت (٣٠٠) كغ/م ^٣ أو أكثر أو (٤,٥)٪ إذا كان محتوى السمنت في الخلطة ٢٥٠ كغ/م ^٣ أو أكثر وأقل من (٣٠٠) كغ/م ^٣ أو (٥)٪ إذا كان محتوى السمنت في الخلطة أقل من (٢٥٠) كغ/م ^٣	٠,٥٪	١- المجموعة الاولى: أ- الخرسانة المسلحة للأسس . ب- أجزاء المنشأ التي لها تماس مع المياه. ج- الخرسانة مسبقة الجهد عدا الواردة في الفقرة (٢-ج)
(٤,٥)٪ من وزن السمنت* ذات محتوى سمنت (٣٠٠) كغ/م ^٣ أو أكثر أو (٥)٪ إذا كان محتوى السمنت في الخلطة (٢٥٠) كغ/م ^٣ أو أكثر أو أقل من (٣٠٠) كغ/م ^٣ أو (٥,٥) كغ/م ^٣ إذا كان محتوى السمنت في الخلطة أقل من (٢٥٠) كغ/م ^٣	٠,٧٥٪	٢- المجموعة الثانية: أ- كافة أنواع الخرسانة المسلحة وغير المسلحة عدا الواردة في (١ ، ٤) ب- البلاطات الخرسانية والكاشي. ج- الخرسانة مسبقة الجهد المنضجة بالبخار والتي ليس لها تماس مع الماء
(١)٪ من وزن السمنت*	٠,٧٥٪	٣- المجموعة الثالثة: مونة السمنت : ركام ناعم
(٦)٪ من وزن السمنت*	١٪	٤- المجموعة الرابعة: أ- خرسانة الابنية الوقتية التي لايزيد عمرها على (١٠) سنوات ب- الكتل الخرسانية (تشمل المنتجات الخرسانية مسبقة الصب غير المحملة مثل الكربستون والكتل الخرسانية غير المحملة

* لاتزيد نسبة SO₃ في الركام الخشن على (١,٥)٪ وزناً .

** لأنواع السمنت البورتلاندي على أن يستعمل البورتلاندي المقاوم للأملاح أو السمنت البورتلاندي

المعتدل لمقاومة تأثير الأملاح الخارجية التي تتعرض لها الخرسانة .

*** تتبع المعادلة الآتية لاحتساب النسبة الكلية للأملاح كنسبة مئوية من وزن السمنت إذا كانت الخلطة

بنسب

س : ص : ع وزناً (سمنت ركام و ركام خشن)

نسبة الأملاح الكلية المئوية = أ + (ص / س) × ب + (ع / س) × ج

حيث :-

أ: النسبة المئوية (SO₃) في السمنت وتعتبر مساوية الى (٢,٨) في السمنت العراقي لكافة أنواعه وتستعمل النسبة المحددة بالفحص الكيماوي في حالة توفرها .

ب: النسبة المئوية وزناً للأملاح (SO₃) في الركام الناعم .

ج: النسبة المئوية وزناً للأملاح (SO₃) في الركام الخشن

ركام المصادر الطبيعية المستعمل في الخرسانة والبناء
Aggregates from Natural Sources for Concrete and Building Construction

(م.ق.ع ٤٥ لسنة ١٩٨٤)

و التعديل رقم (١) لسنة ٢٠١٥ والتعديل رقم (٢) لسنة ٢٠١٦

ثانياً : المقاومة الكامنة ضد القلويات

الركام الذي أثبت باستخدامه السابق أو بتجارب مختبرية حسب (م.ق.ع ٤٢) بأنه مقاوم للقلويات الموجودة في السمنت يعتبر مطابقاً ، وإذا كان الركام لا يملك هذه المقاومة فلا يستعمل أو يستعمل مع سمنت واطى القلويات .

ثالثاً : المواد الخفيفة

لاتزيد على الحدود المبينة في جدول (٢)

رابعاً : المواد القابلة للتفتت

لاتزيد على الحدود المبينة في جدول (٢)

خامساً : المواد المارة من منخل ٧٥ مايكرون

لاتزيد على الحدود المبينة في جدول (٢)

جدول (٢) : النسب المسموح بها من المواد الضارة في الركام الناعم والخشن

الحد الأعلى المسموح به % بالوزن				المواد الضارة
ركام ناعم		ركام خشن		
رمل الحجر المكسر	رمل طبيعي	حجر مكسر	حصى طبيعي	
١	١	١	١	المواد الخفيفة
١	١	٢	٢	نسبة الطين (المواد القابلة للتفتت)
١٥	٥	٣	٣	المواد المارة من منخل ٧٥ مايكرون

ركام المصادر الطبيعية المستعمل في الخرسانة والبناء

Aggregates from Natural Sources for Concrete and Building Construction

(م.ق.ع ٤٥ لسنة ١٩٨٤)

و التعديل رقم (١) لسنة ٢٠١٥ والتعديل رقم (٢) لسنة ٢٠١٦

سادساً : الصفات الآلية

٦-١- قيمة الحمل المطلوب لإنتاج (١٠)٪ مواد ناعمة: لا تقل قيمة الحمل المطلوب عن (٥) طن بالنسبة للركام المستخدم في الخرسانة الاعتيادية و(١٠) طن بالنسبة للركام الذي يستخدم للخرسانة المعرضة للبلبي . مثل المدرجات والطرق والأرصفة .

٦-٢- مقاومة التصادم : لاتزيد قيمة مقاومة التصادم عند إجرائها عن (٤٥)٪ للركام المستخدم في الخرسانة الاعتيادية و(٣٠)٪ للركام الذي يستخدم للخرسانة المعرضة للبلبي مثل المدرجات والطرق والأرصفة.

٦-٣- قيمة السحج : لايزيد حد الفقدان بالوزن على(٣٥)٪ في حالة الحصى المكسر والحصى أو الحجر المكسر.

سابعاً : الثبات

لايزيد الفقدان عند إجراء (٥) دورات على (١٢)٪ في محلول كبريتات الصوديوم و (١٨)٪ في محلول كبريتات المغنيسيوم بالنسبة للركام الخشن و (١٠)٪ في محلول كبريتات الصوديوم و (١٥)٪ في محلول كبريتات المغنيسيوم بالنسبة للركام الناعم حسب (م.ق.ع ٤٤ / ١٩٨٤) .

ثامناً : التدرج

٨-١- الركام الخشن : يكون الركام الخشن ذو مقاسات مدرجة أو ذو مقاس مفرد وكما مبين في الجدول (٣)

٨-٢- الركام الناعم : يكون الركام الناعم مدرج كما مبين في جدول (٤) وان لا يزيد مجموع الاختلاف

المسموح به على(١٥)٪ ويشمل هذا الاختلاف النسب المرسوم تحتها خطوط فقط ويمكن تقسيم هذا

الاختلاف على عدد من هذه المناخل. كما ويجوز زيادة نسبة المواد المارة من منخل (١٥٠) مايكرون

في حالة رمل الحجر المكسر الى (٢٠)٪ .

٨-٣- الركام الشامل: يكون الركام الشامل ذا مقاسات مدرجة حسب جدول رقم (٥)

ركام المصادر الطبيعية المستعمل في الخرسانة والبناء

Aggregates from Natural Sources for Concrete and Building Construction

(م.ق.ع ٤٥ لسنة ١٩٨٤)

و التعديل رقم (١) لسنة ٢٠١٥ و التعديل رقم (٢) لسنة ٢٠١٦

جدول (٣) : حدود التدرج للركام الخشن

النسبة المئوية للمواد المارة من المناخل								مقاس المنخل م.ق.ع ٢٣
المقاس الاسمي للركام ذا مقاس واحد (مم)				المقاس الاسمي للركام المدرج				
١٠م	١٤م	٢٠م	٤٠مم	٦٣مم	١٤-٥مم	٢٠-٥مم	٤٠-٥مم	
-	-	-	-	١٠٠	-	-	١٠٠	٧٥ مم
-	-	-	١٠٠	١٠٠-٨٥	-	-	-	٦٣ مم
-	-	١٠٠	١٠٠-٨٥	٣٠-٥	-	١٠٠	١٠٠-٩٥	٣٧,٥ مم
-	١٠٠	١٠٠-٨٥	٢٥-٥	٥-٥	١٠٠	١٠٠-٩٥	٧٠-٣٥	٢٠ مم
١٠٠	١٠٠-٨٥	-	-	-	١٠٠-٩٠	-	-	١٤ مم
١٠٠-٨٥	٢٥-٥	٢٥-٥	٥-٥	-	٨٥-٥٠	٦٠-٣٠	٤٠-١٠	١٠ مم
٢٥-٥	١٠-٥	٥-٥	-	-	١٠-٥	١٠-٥	٥-٥	٥ مم
٥-٥	-	-	-	-	-	-	-	٢,٣٦ مم

جدول (٤) : الركام الناعم

النسبة المئوية للمواد المارة من المناخل				مقاس المنخل م.ق.ع ٢٣
منطقة تدرج رقم ٤	منطقة تدرج رقم ٣	منطقة تدرج رقم ٢	منطقة تدرج رقم ١	
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠ مم
١٠٠-٩٥	١٠٠-٩٠	١٠٠-٩٠	١٠٠-٩٠	٤,٧٥ مم
١٠٠-٩٥	١٠٠-٨٥	١٠٠-٧٥	٩٥-٦٠	٢,٣٦ مم
١٠٠-٩٠	١٠٠-٧٥	٩٠-٥٥	٧٠-٣٠	١,١٨ مم
١٠٠-٨٠	٧٩-٦٠	٥٩-٣٥	٣٤-١٥	٦٠٠ مايكرون
٥٠-١٥	٤٠-١٢	٣٠-٨	٢٠-٥	٣٠٠ مايكرون
١٥-٥	١٠-٥	١٠-٥	١٠-٥	١٥٠ مايكرون

جدول (٥) : الركام الشامل

النسبة المئوية للمواد المارة من المناخل		مقاس المنخل
المقاس الاسمي ٢٠ مم	المقاس الاسمي ٤٠ مم	
-	١٠٠	٧٥ مم
١٠٠	١٠٠-٩٥	٣٧,٥ مم
١٠٠-٩٥	٨٠-٤٥	٢٠ مم
٥٥-٣٥	٥٠-٢٥	٤,٧٥ مم
٣٥-١٠	٣٠-٨	٦٠٠ مايكرون
٦-٥	٦-٥	١٥٠ مايكرون

ركام المصادر الطبيعية المستخدم في الخرسانة
Aggregates from Natural Sources for Concrete
(بريطانية 2008 + B.S EN 12620: 2002 A1)

أولاً : الركام الخشن

يجب ان يتطابق الركام الخشن مع متطلبات التدرج العامة بموجب الجدول رقم (١) وحسب مقاسها التصميمي (d/D) وأصنافها المختارة.

حيث :

d : هي قياس المنخل الاوطأ

D: هي قياس المنخل الأعلى

جدول رقم (١) المتطلبات العامة للتدرج

الصف G	النسبة المئوية للمار ككتلة					القياس	الركام
	d/2	d	D	1.4D	2D		
Gc85/20	0-5	0-20	85-99	98-100	100	D/d ≤ 2 or D ≤ 11.2mm	خشن
Gc80/20	0-5	0-20	80-99	98-100	100		
Gc90/15	0-5	0-15	90-99	98-100	100	D/d > 2 & D > 11.2mm	
G _F 85	-	-	85-99	95-100	100	D ≤ 4mm & d = 0	ناعم
G _A 90	-	-	90-99	98-100	100	D ≤ 45mm & d = 0	شامل
G _A 85	-	-	85-99	98-100	100		

للكام الخشن المدرج حيث :

أ- $D > 11.2mm$ & $D/d > 2$ أو

ب- $D \leq 11.2mm$ & $D/d > 4$

يجب ان يتطابق التدرج مع الحدود المدرجة في جدول رقم (٢)

جدول رقم (٢) الحدود والتفاوتات لتدرج الركام الخشن على المناخل الوسطى

الصف G _T	الحدود والتفاوتات على المناخل الوسطى (النسبة المئوية للمار ككتلة)		المنخل الأوسط (مم)	D/d
	التفاوتات	الحدود الكلية		
G _T 15	±15	25-70	D/1.4	<4
G _T 17.5	±17.5	25-70	D/2	≥4

للكام الخشن ذو المقاس المنفرد حيث :

أ- $D > 11.2mm$ & $D/d \leq 2$ أو

ب- $D \leq 11.2mm$ & $D/d \leq 4$

لا يكون هنالك متطلبات إضافية للجدول رقم (١) لهذا النوع

ركام المصادر الطبيعية المستخدم في الخرسانة
Aggregates from Natural Sources for Concrete
(بريطانية 2008 + 2002 B.S EN 12620: A1)

ثانياً : الركام الناعم

يجب أن يتطابق الركام الناعم مع متطلبات التدرج العامة بموجب الجدول رقم (١) وحسب مفاص المنخل الأعلى لها D .

الركام الناعم للاستخدامات العادية لأغلب التطبيقات يجب ان يتطابق مع المتطلبات جدول رقم (٣)

جدول رقم (٣)

التفاوت للنسبة المئوية للمار ككتلة			مفاص المنخل (مم)
0/1	0/2	0/4	
-	-	$\pm 5^*$	4
-	$\pm 5^*$	-	2
$\pm 5^*$	± 20	± 20	1
± 25	± 25	± 20	0.250
$\pm 5^*$	$\pm 5^*$	± 3	0.063**

*التفاوتات محددة للمتطلبات الخاصة بالنسبة المئوية للمار D في الجدول رقم (١)

** إضافة الى التفاوتات المذكورة ، القيمة العظمى لمحتوى النعومة للصف المختار من جدول رقم (٩) تطابق النسبة المئوية المارة من منخل 0.063mm .

ثالثاً : الركام الشامل

يجوز الركام الشامل كخليط من الركام الخشن والناعم بحيث $D \leq 45 \text{ mm} \& d=0$ ويجب ان يتطابق مع متطلبات التدرج العامة بموجب الجدول رقم ١ وحسب الصف الخاص به .

الركام الشامل يجب ان يتطابق أيضا مع المتطلبات للنسبة المئوية للمار من المنخلين الوسطيين الموضحين في الجدول رقم (٤) وحسب مفاص الركام

جدول رقم (٤) متطلبات التدرج للركام الشامل

الحدود الكلية للمناخل (النسبة المئوية للمار ككتلة)		مفاص الركام (مم)	
٢٠ ± ٧٠	٢٠ ± ٤٠	مجموعة المناخل الثانية	مجموعة المناخل الأولى
للمنخل (مم)			
٤	١	٦,٣/٠	-
٤	١	٨/٠	٨/٠
٤	١	١٠/٠	-
(٥)٥,٦	٢	-	(١١) ١١,٢/٠
(٦)٦,٣	٢	(١٢) ١٢,٥/٠	-
٨	٢	١٤/٠	-
٨	٢	١٦/٠	١٦/٠
١٠	٢	٢٠/٠	-
(١١)١١,٢	٢	-	(٢٢) ٢٢,٤/٠
١٦	٤	(٣٢) ٣١,٥/٠	(٣٢) ٣١,٥/٠
٢٠	٤	٤٠/٠	-
(٢٢)٢٢,٤	٤	-	٤٥/٠

ركام المصادر الطبيعية المستخدم في الخرسانة
Aggregates from Natural Sources for Concrete
(بريطانية 2008 + A1: 2002 B.S EN 12620)

رابعاً : المواد المائنة للركام :

ان تدرج هذه المواد عند إجراء الفحص بموجب المواصفة B.S EN 933-10 يجب ان يتطابق مع الحدود المدرجة في الجدول رقم (٥) .

جدول رقم (٥) متطلبات التدرج للمواد المائنة للركام

النسبة المئوية للمار ككتلة		مقاس المنخل (مم)
المدى الأعظم	المدى للنتائج الفردية	
-	١٠٠	٢
١٠	١٠٠-٨٥	٠,١٢٥
١٠	١٠٠-٧٠	٠,٠٦٣

خامساً : شكل الركام الخشن

عند إجراء الفحص بالتعبير عنه حسب معامل الترقق (عند الطلب) بموجب المواصفة B.S EN 933-3 فان معامل الترقق يجب ان يتطابق مع القيم المبينة في الجدول رقم (٦) وحسب صنف الركام

جدول رقم (٦) أصناف القيمة العليا لمعامل الترقق

الصنف FL	معامل الترقق
FL ₁₅	١٥ ≥
FL ₂₀	٢٠ ≥
FL ₃₅	٣٥ ≥
FL ₅₀	٥٠ ≥
FL _{المعلنة}	٥٠ <
FL _{NR}	بدون متطلبات

أما عند إجراء فحص معامل الشكل (عند الطلب) بموجب المواصفة B.S EN 933-4 فانه يجب أن يتطابق مع الأصناف في الجدول رقم (٧)

الصنف SL	معامل الشكل
SL ₁₅	١٥ ≥
SL ₂₀	٢٠ ≥
SL ₄₀	٤٠ ≥
SL ₅₅	٥٥ ≥
SL _{المعلنة}	٥٥ <
SL _{NR}	بدون متطلبات

ركام المصادر الطبيعية المستخدم في الخرسانة
Aggregates from Natural Sources for Concrete
(بريطانية 2008 + A1: 2002 B.S EN 12620)

سادساً : محتوى القشرة للركام الخشن
يتم إجراء الفحص بموجب المواصفة B.S EN 933-7 (عند طلبه) وتذكر النتيجة حسب الصنف المبين في
الجدول رقم (٨) بموجب التطبيق المستخدم فيه الركام

جدول رقم (٨) أصناف القيم العظمى لمحتوى القشرة للركام الخشن

الصنف SC	محتوى القشرة %
SC ₁₀	10 ≥
المعلنة SC	10 <
SC _{NR}	بدون متطلبات

سابعاً : محتوى النعومة
يجرى الفحص بموجب المواصفة B.S EN 933-1 وتذكر النتيجة حسب الصنف المبين في الجدول رقم
(٩).

ان قيمة محتوى المواد الناعمة في المواد المألئة للركام يجب ان تتطابق مع المتطلبات في الجدول رقم (٥)
جدول رقم (٩) أصناف القيمة العظمى لمحتوى النعومة

الصنف f	منخل ٠,٠٦٣ مم النسبة المئوية للمار ككتلة	الركام
f _{1.5} f ₄ المعلنة f f _{NR}	1,5 ≥ 4 ≥ 4 < بدون متطلبات	الركام الخشن
f ₃ f ₁₁ المعلنة f f _{NR}	3 ≥ 11 ≥ 11 < بدون متطلبات	الركام الشامل
f ₃ f ₁₀ f ₁₆ f ₂₂ المعلنة f f _{NR}	3 ≥ 10 ≥ 16 ≥ 22 ≥ 22 < بدون متطلبات	الركام الناعم

ركام المصادر الطبيعية المستخدم في الخرسانة
Aggregates from Natural Sources for Concrete
(بريطانية 2008 + A1: 2002 B.S EN 12620)

ثامناً : نوعية المواد الناعمة

تعتبر المواد الناعمة غير ضارة عند تطابق اي من الشروط الأربعة الآتية :

- ١- محتوى النعومة الكلي للركام الناعم أقل من (٣) % .
 - ٢- قيمة المكافئ الرملي عند فحصها بموجب المواصفة 8-933 B.S EN تتجاوز قيمة الحد الأدنى له .
 - ٣- فحص المثيلين الأزرق عند إجراءه بموجب المواصفة 9-933 B.S EN يعطي قيمة أقل من القيمة المحددة له .
 - ٤- وجود دليل للقناعة على عدم وجود مشاكل سابقة لركام مشابه .
- المتطلبات بالنسبة لفحوص المكافئ الرملي والمثيلين الأزرق للكسور (للأجزاء) صفر/٢ عادة يعبر عنها باحتمالية (٩٠) % .

تاسعاً : كثافة الحبيبات وامتصاص الماء

كثافة الحبيبات وامتصاص الماء (عند طلبها) يتم فحصها بموجب المواصفة 6-1097 BS EN والنتائج يتم إدراجها عند الطلب مع طريقة الفحص والحسابات .

ركام الخرسانة
Concrete Aggregates
(أمريكية ASTM C33\2013)

الركام الناعم :
أولاً : تدرج الركام الناعم
يكون التدرج كما مبين في الجدول رقم (١)

جدول (١) : تدرج الركام الناعم

النسبة التراكمية المارة %	فتحة المنخل (مم)
١٠٠	٩,٥
١٠٠ - ٩٥	٤,٧٥
١٠٠ - ٨٠	٢,٣٦
٨٥ - ٥٠	١,١٨
٦٠ - ٢٥	٠,٦
٣٠ - ٥	٠,٣
صفر - ١٠	٠,١٥
صفر - ٣* × ٢**	٠,٠٧٥

- * للركام غير المعرض للتآكل ، حد لمواد الانعم من منخل (٠,٠٧٥) .
 ** للركام الناعم ، اذا كانت المواد الانعم من منخل رقم (٠,٠٧٥) تتكون من غبار التكسير الخالية من الطين وهذا الحد سيكون (٠,٠٥) % حد أعلى للركام المعرض للتآكل و (٠,٧) حد أعلى للركام غير المعرض للتآكل .
- 1-1- الخرسانة ذات تدرجات الركام الناعم القريبة من الحد الأدنى للنسبة المارة من منخل (٠,٣ مم) و (٠,١٥ مم) أحيانا تواجه صعوبات في قابلية التشغيل، الضخ أو النضح المفرط . إن الهواء الإضافي ، السمنت الإضافي أو زيادة الخلطة المعدنية المقبولة لتجهزنا بالنعومة المطلوبة ، هذه الطرق تستعمل لتجاوز بعض الصعوبات المذكورة .
- 1-2- الركام الناعم يجب أن لا تزيد نسبة الركام الناعم المتبقية على أي منخل على (٤٥) % ومعامل النعومة يجب أن لا يقل عن (٢,٣) ولا يزيد على (٣,١) .
- 1-3- يمكن قبول الركام الناعم غير المطابق للمتطلبات الواردة أنفاً شرط أن تفي الخرسانة المنتجة منه بكافة المتطلبات .
- 1-4- التفاوت في معامل النعومة بين الوجبات المجهزة من الركام الناعم يجب أن لا يتجاوز (٠,٢) من معامل النعومة الأساسي والذي هو القيمة المثالية للمصدر.

ركام الخرسانة
Concrete Aggregates
(أمريكية ASTM C33\2013)

ثانياً : المواد الضارة في الركام الناعم
يجب أن لا تتجاوز نسبتها عما هو محدد في الجدول رقم (٢)

جدول (٢) : نسبة المواد الضارة

النسبة المئوية الوزنية	المادة
٣	كتل الطين والمواد الهشة
٠,٥ ١,٠	الفحم أ- عندما يكون لون ومظهر الخرسانة مهماً ب- الخرسانة الأخرى

ثالثاً : المواد العضوية في الركام الناعم

- ٣-١- يجب أن يكون الركام الناعم خالياً من المواد العضوية عدا تلك التي تنجح بالفحص إلا أنها تسبب إعطاء الخرسانة اللون الغامق فيجب رفضها .
- ٣-٢- يمكن استخدام الركام الناعم الذي يفشل في فحص المواد العضوية إذا كان التغيير باللون ناجم عن وجود نسبة قليلة من الفحم أو الفحم الحجري أو مواد مشابهة لذلك .
- ٣-٣- يمكن استخدام الركام الناعم الذي يفشل في فحص المواد العضوية إذا كانت مقاومة الانضغاط للمونة (٩٥٪) أو أكثر بعمر (٧) أيام وكما محدد في المواصفة ASTM C87 .
- ٣-٤- الركام الناعم المستخدم في الخرسانة المعرضة للترطيب أو الأجواء الرطبة أو بتماس مباشر مع التربة يجب أن لا يحتوي على مواد ضارة تتفاعل مع القلويات في السمنت والتي تسبب تفاعلات تمددية تتلف الخرسانة ، يمكن استخدام مثل هذا النوع من الركام إذا كان محتوى القلويات في السمنت لا يتجاوز (٠,٦٪) محسوباً على أساس نسبة (Na₂O) المكافئة (Na₂O+0,658 K₂O)

رابعاً : الثبات للركام الناعم

- يجب أن لا يتجاوز الفقدان في الوزن بعد خمسة دورات على (١٠٪) عند استخدام محلول كبريتات الصوديوم وعلى (١٥٪) عند استخدام محلول كبريتات المغنيسيوم .
- الركام الناعم الذي يفشل في مطابقة المتطلبات يعتبر مطابق للمتطلبات شرط ان يبين خدمة مقنعة عند تعرضه للظروف .
- الركام الناعم الذي يفشل في مطابقة المتطلبات مطابقاً شرط ان تكون نتائج فحص الانجماد والذوبان مقنعة .

ركام الخرسانة
Concrete Aggregates
(ASTM C33\2013 أمريكية)

الركام الخشن
أولاً : تدرج الركام الخشن
يكون التدرج كما مبين في الجدول رقم (٣)

TABLE 3 Grading Requirements for Coarse Aggregates

Size Number	Nominal Size (Sieves with Square Openings)	Amounts Finer than Each Laboratory Sieve (Square-Openings), Mass Percent													
		100 mm (4 in.)	90 mm (3½ in.)	75 mm (3 in.)	63 mm (2½ in.)	50 mm (2 in.)	37.5 mm (1½ in.)	25.0 mm (1 in.)	19.0 mm (¾ in.)	12.5 mm (½ in.)	9.5 mm (¾ in.)	4.75 mm (No. 4)	2.36 mm (No. 8)	1.18 mm (No. 16)	300 µm (No.50)
1	90 to 37.5 mm (3½ to 1½ in.)	100	90 to 100	...	25 to 60	...	0 to 15	...	0 to 5	
2	63 to 37.5 mm (2½ to 1½ in.)	100	90 to 100	35 to 70	0 to 15	...	0 to 5	
3	50 to 25.0 mm (2 to 1 in.)	100	90 to 100	35 to 70	0 to 15	...	0 to 5	
357	50 to 4.75 mm (2 in. to No. 4)	100	95 to 100	...	35 to 70	...	10 to 30	...	0 to 5	
4	37.5 to 19.0 mm (1½ to ¾ in.)	100	90 to 100	20 to 55	0 to 15	...	0 to 5	
467	37.5 to 4.75 mm (1½ in. to No. 4)	100	95 to 100	...	35 to 70	...	10 to 30	0 to 5	
5	25.0 to 12.5 mm (1 to ½ in.)	100	90 to 100	20 to 55	0 to 10	0 to 5	
56	25.0 to 9.5 mm (1 to ¾ in.)	100	90 to 100	40 to 85	10 to 40	0 to 15	0 to 5	
57	25.0 to 4.75 mm (1 in. to No. 4)	100	95 to 100	...	25 to 60	...	0 to 10	0 to 5	...	
6	19.0 to 9.5 mm (¾ to ¾ in.)	100	90 to 100	20 to 55	0 to 15	0 to 5	
67	19.0 to 4.75 mm (¾ in. to No. 4)	100	90 to 100	...	20 to 55	0 to 10	0 to 5	...	
7	12.5 to 4.75 mm (½ in. to No. 4)	100	90 to 100	40 to 70	0 to 15	0 to 5	...	
8	9.5 to 2.36 mm (¾ in. to No. 8)	100	85 to 100	10 to 30	0 to 10	0 to 5	
89	9.5 to 1.18 mm (¾ in. to No. 16)	100	90 to 100	20 to 55	5 to 30	0 to 10	0 to 5
9 ^A	4.75 to 1.18 mm (No. 4 to No. 16)	100	85 to 100	10 to 40	0 to 10	0 to 5

^A Size number 9 aggregate is defined in Terminology C125 as a fine aggregate. It is included as a coarse aggregate when it is combined with a size number 8 material to create a size number 89, which is a coarse aggregate as defined by Terminology C125.

ركام الخرسانة
Concrete Aggregates
(أمريكية ASTM C33\2013)

ثانياً : المواد الضارة في الركام الخشن
تكون المتطلبات كما مبين في الجدول رقم (٤)

جدول (٤) حدود المواد الضارة في الركام الخشن

الحد الأعلى (%)							نوع المنشأ
الثبات في كبريتات المغنيسيوم (٥دورات)	التآكل	الفحم	المواد المارة من منخل رقم (٢٠٠)	مجموع الطين والمواد المتفتتة والصوان	الصوان	الطين والمواد المتفتتة	
درجة التعرض (شديد)							
-	٥٠	١	١	-	-	١٠	الأساسات والأعمدة والأعتاب غير المعرضة للجو والأرضيات الداخلية المحمية
-	٥٠	٠,٥	١	-	-	٥	الأرضيات الداخلية غير المحمية
١٨	٥٠	٠,٥	١	٧	٥	٥	جدران الأساسات فوق التربة ، الجدران الساندة ، الدعامات والأعتاب المعرضة للجو
١٨	٥٠	٠,٥	١	٥	٥	٣	أرضيات الطرق والجسور ، المماشي والخرسانة المعرضة للمياه الجارية
١٨	٥٠	٠,٥	١	٣	٣	٢	الخرسانة المعمارية المعرضة للمياه الجارية
درجة التعرض (متوسط)							
-	٥٠	١,٠	١	-	-	١٠	الأساسات والأعمدة والأعتاب غير المعرضة للجو والأرضيات الداخلية المحمية
-	٥٠	٠,٥	١	-	-	٥	الأرضيات الداخلية غير المحمية
١٨	٥٠	٠,٥	١	١٠	٨	٥	جدران الأساسات فوق التربة ، الجدران الساندة ، الدعامات والأعتاب المعرضة للجو
١٨	٥٠	٠,٥	١	٧	٥	٥	أرضيات الطرق والجسور ، المماشي والخرسانة المعرضة للمياه الجارية
١٨	٥٠	٠,٥	١	٥	٣	٣	الخرسانة المعمارية المعرضة للمياه الجارية
درجة التعرض (خفيف أو معدوم)							
-	٥٠	٠,٥	١	-	-	٥	الأرضيات المعرضة للتآكل ، أرضيات الجسور والمماشي
-	٥٠	١,٠	١	-	-	١٠	انواع الخرسانة الأخرى

الرمل والحصى المستخدم لمرشحات تصفية المياه
Filter Sands and Filter Gravels for Water Purification Filters

(م.ق.ع ١٥٥٥ السنة ٢٠٠٠)

التعديل رقم (١) لسنة ٢٠٠٢ والتعديل رقم (٢) لسنة ٢٠١٦

أولاً : المظهر

تكون حبيبات الرمل صلدة ومتينة ومكونة من السليكا وذات شكل كروي تقريباً

ثانياً : الكثافة الحبيبية

تتراوح قيمتها بين (٢٦٧٠-٢٥٠٠) كغم / م^٣

ثالثاً : معامل الانتظام

لا يزيد معامل انتظام الرمل على (١,٥)

رابعاً : نسبة السليكا

١-٤ - لا تقل عن (٩٠٪) من الكتلة بالنسبة للرمل

٢-٤ - لا تقل عن (٨٠٪) من الكتلة بالنسبة للحصى

خامساً : الشوائب

١-٥ - عدم احتوائه على مواد عضوية يمكن تشخيصها بالنسبة للرمل وحصى الترشيح ذي المقاس لغاية (٨) مم .

٢-٥ - لا تزيد نسبة المواد القابلة للذوبان في الماء (للكبريتات) على (١٪) والتي يمكن ان تضر بصحة الإنسان .

سادساً : المقاسات

كما في جدول (١)

سابعاً : نسبة المواد المارة من منخل (٧٥) مايكرون

لا تزيد على (٢٪) من الكتلة للرمل والحصى

ثامناً : نسبة الذوبان في حامض الهيدروكلوريك

لا تزيد على (٢٪) من الكتلة (للرمل)

لا تزيد على (٥٪) من الكتلة بالنسبة للحصى ذو المقاس الأصغر من (١٠) مم

لا تزيد على (١٠٪) من الكتلة بالنسبة للحصى ذو المقاس (١٠ مم) أو أكبر

الرمل والحصى المستخدم لمرشحات تصفية المياه

Filter Sands and Filter Gravels for Water Purification Filters

(م.ق.ع ١٥٥٥ السنة ٢٠٠٠)

التعديل رقم (١) لسنة ٢٠٠٢ والتعديل رقم (٢) لسنة ٢٠١٦

جدول (١)

كتلة النموذج المحضر (نموذج أولي) (كغم)	النسبة المئوية المسموح بها		المقاس الفعال (مم)	حدود تدرج المقاس الحبيبي(مم)	
	المتبقي على المنخل الأعلى (حد أعلى)	المارة من المنخل الأدنى (حد أعلى)			
٣	٥	٥	٠,٤٥ - ٠,٤	٠,٦ - ٠,٤٢٥	الرمل المستخدم لمرشحات تصفية المياه
			٠,٥ - ٠,٤	٠,٨ - ٠,٤٢٥	
			٠,٦٥ - ٠,٦	٠,٨ - ٠,٦	
			٠,٦٥ - ٠,٦	١,٠ - ٠,٦	
			٠,٧٥ - ٠,٧	١,١٨ - ٠,٧١	
			١,١ - ١,٠	١,١٨ - ١,٠	
			١,١ - ١,٠	١,٤ - ١,٠	
			١,٢ - ١,١	٢,٠ - ١,٠	
			١,٣ - ١,٢	١,٧ - ١,١٨	
			١,٥ - ١,٤	٢,٠ - ١,٤	
١,٦ - ١,٤	٢,٣٦ - ١,٤				
١,٩ - ١,٧	٣,٠ - ١,٧				
٥	١٠	١٠		٣,٣٥ - ٢,٠	الحصى المستخدم لمرشحات تصفية المياه
				٦,٥ - ٢,٥	
				٥,٦ - ٣,٣٥	
				٨,٠ - ٥,٦	
				٩,٥ - ٦,٥	
				١٢,٥ - ٨,٠	
				١٦,٠ - ٨,٠	
				١٣,٥ - ٩,٥	
				١٦,٠ - ١٢,٥	
				٣٨,٠ - ١٣,٥	
٢٠	١٠	١٠		٢٥,٠٠ - ١٦,٠	
				٣١,٥ - ١٦,٠	
				٣٢,٠ - ٢٤,٠	
				٤٠,٠ - ٢٥,٠	
٤٠	١٠	١٠		٥٠,٠ - ٣٨,٠	
				٨٠,٠ - ٦٠,٠	

الفصل (٣) السمنت والخرسانة والمنتجات الخرسانية

المواصفة	العنوان
(م.ق.ع ٥ لسنة ١٩٨٤) التعديل رقم (١) و (٢) لسنة ٢٠١٠ والتعديل رقم (٣) و (٤) لسنة ٢٠١٥ والتعديل رقم (٥) و (٦) لسنة ٢٠١٦ ASTM C150/150M-2015	السمنت البورتلاندي
B.S EN 197-1-2011	السمنت البورتلاندي العادي
B.S EN 4027-1996	السمنت البورتلاندي المقاوم
(م.ق.ع ١٩٨٤/١٠٤٢) التعديل رقم (١) والتعديل رقم (٢) لسنة ١٩٨٨ والتعديل رقم (٣) لسنة ٢٠١٣ والتعديل رقم (٤) لسنة ٢٠١٣	الكاشي الموزائيك
(م.ق.ع ١٩٨٤/١٠٤٣) التعديل رقم (١) لسنة ١٩٨٤ والتعديل رقم (٢) لسنة ١٩٨٨ والتعديل رقم (٣) لسنة ١٩٨٩	البلاط العادي
(م.ق.ع ١٩٨٧/١٠٧٧)	كتل البناء الخرسانية المحملة
(م.ق.ع ١٩٨٧/١١٠٦)	حافات الأرصفة والسواقي الخرسانية المسبقة الصب
(م.ق.ع ٢٠٠٢/١١٠٧) التعديل رقم (١) لسنة ٢٠٠٢ والتعديل رقم (٢) لسنة ٢٠١٦	البلاطات الخرسانية مسبقة الصب
(م.ق.ع ١٩٨٨/١٣٨١)	درجات السلم الخرسانية المسلحة الناتئة
(م.ق.ع ١٩٨٩/١٤٣٢) والتعديل رقم (١) لسنة ٢٠١٣	الإنابيب الخرسانية المسلحة وعير المسلحة (بدون ضغط عالي)
(م.ق.ع ٢٠٠٠/١٤٤١) التعديل الأول لسنة ٢٠٠٠ والثاني لسنة ٢٠٠٩ والثالث لسنة ٢٠١٣ والرابع (٢٠١٥)	الكتل الخرسانية الخلوية (الثرمستون)
(م.ق.ع ٢٠١٧/١٦٠٦) (التحديث الثاني)	طابوق الرصف الخرساني
(م.ق.ع ١٩٩٢/١٦٨٧)	الاعمدة الخرسانية المسلحة المستعملة للاسيجة
(م.ق.ع ١٩٩٢/١٧٠٣) والتعديل رقم (١) لسنة ٢٠١٦	الماء المستخدم في صنع الخرسانة
الكود العرافي لمتطلبات الخرسانة المسلحة للمباني لسنة ١٩٨٧	متطلبات الخرسانة المتصلبة
- الكود العرافي لمتطلبات الخرسانة المسلحة للمباني لسنة ١٩٨٧ - مواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور لسنة ١٩٨٣ وتعديلاتها	المكعبات الخرسانية

السمنت البورتلاندي

Portland Cement

(م.ق. ع ٥ لسنة ١٩٨٤)

التعديل رقم (١) و (٢) لسنة ٢٠١٠

والتعديل رقم (٣) و (٤) لسنة ٢٠١٥ والتعديل رقم (٥) و (٦) لسنة ٢٠١٦

أولاً: المتطلبات الفيزيائية

بموجب جدول (١)

جدول (١) : المتطلبات الفيزيائية

ت	الفحص	نوع السمنت	اعتيادي	معتدل* المقاومة للأملاح	سريع التصلد	واطئ الحرارة	مقاوم للأملاح الكبريتية	ابيض
١	النعومة بطريقة بلين (٢ كغم) لا تقل عن		٢٣٠	٢٥٠	٣٢٠	٣٢٠	٢٥٠	٢٣٠
٢	وقت التماسك (بجهاز فيكات) - الابتدائي (دقيقة) لا يقل عن - النهائي (ساعة) لا يزيد على		٤٥ ١٠	٤٥ ١٠	٤٥ ١٠	٤٥ ١٠	٤٥ -	٤٥ ١٠
٣	السلامة (بطريقة المحمم): الثبات (%) لا يزيد عن		٠,٨	٠,٨	٠,٨	٠,٨	٠,٨	٠,٨
٤	تحمل الضغط* (ميكانيون/م ^٢) لا يقل عن - بعمر يوم واحد - بعمر ثلاثة أيام - بعمر سبعة أيام - بعمر ٢٨ يوم		- ١٥ ٢٣ -	- ١٥ ٢٣ -	١١ ٢١ ٢٨ -	- ١٠ - ٢٨	- ١٥ ٢٣ -	- ١٥ ٢٣ -
٥	تحمل الشد(اختياري) (ميكانيون/م ^٢) بعمر يوم واحد لا يقل عن		-	-	٢,١	-	-	-
٦	درجة البياض %		-	-	-	-	-	٧٨

* يجب أن تكون قوة تحمل الانضغاط عند أي عمر لاحق أعلى من قوة التحمل المستحصلة عند الفحص بعمر أقل

** يجمد العمل في جزء المواصفة الخاص بنوع السمنت رقم (٢) (السمنت معتدل المقاومة للأملاح) وذلك اعتباراً من ٢٠١٠/١١/٣٠ وحتى أشعار آخر .

السمنت البورتلاندي

Portland Cement

(م.ق. ع ٥ لسنة ١٩٨٤)

التعديل رقم (١) و (٢) لسنة ٢٠١٠

والتعديل رقم (٣) و (٤) لسنة ٢٠١٥ والتعديل رقم (٥) و (٦) لسنة ٢٠١٦

ثانياً : المتطلبات الكيميائية

بموجب الجدول (٢)

*جدول (٢) : المتطلبات الكيميائية

ت	نوع السمنت	الفحص	اعتيادي	معتدل* المقاومة للأملاح	سريع التصلد	واطي الحرارة	مقاوم للأملاح الكبريتية	ابيض
١		SiO ₂ لا يقل عن (%)	-	٢١	-	-	-	-
٢		Al ₂ O ₃ لا يزيد على (%)	-	٦	-	-	-	-
٣		Fe ₂ O ₃ لا يزيد على (%)	-	٦	-	٦,٥	-	-
٤		عامل الإشباع الجيري	١,٠٢-٠,٦٦	١,٠٢-٠,٦٦	٠,٨٨-٠,٦٦	١,٠٢-٠,٦٦	١,٠٢-٠,٦٦	١,٠٢-٠,٦٦
٥		MgO لا يزيد على (%)	٥	٥	٥	٥	٥	٥
٦		محتوى SO ₃ لا يزيد على عندما تكون نسبة C ₃ A - اقل من (٥%) - أكثر من (٥%)	٢,٥	٢,٥	٣	٢,٥	٢,٥	٢,٥
٧		الفقدان عند الحرق لا يزيد على %	٢,٨	٢,٨	٣,٥	٢,٥	٢,٥	٢,٥
٨		المواد غير القابلة للذوبان لا تزيد على (%)	٤	٤	٤	٤	٤	٤
٩		C ₃ S لا يزيد على (%)	١,٥	١,٥	١,٥	١,٥	١,٥	١,٥
١٠		C ₂ S لا يقل عن (%)	-	-	-	٣٥	-	-
١١		C ₃ A لا يزيد على (%)	-	-	-	٤٠	-	-
١٢		نسبة Fe ₂ O ₃ /Al ₂ O ₃ لا تقل عن	-	-	-	٧	٣,٥	-

* عند طلب إنتاج سمنت واطي القلوية فان نسبة القلويات (أكاسيد الصوديوم والبوتاسيوم) (Na₂O+0.658K₂O) الموجودة في هذا النوع من السمنت يجب أن لا تزيد على (٠,٦) % وزناً ويتم التقييد بهذه النسبة في الحالات التي يستخدم فيها السمنت واطي القلوية في عمل خرسانة حاوية على ركام بنوعيه الناعم والخشن ذو تفاعلات مضرّة بالخرسانة .

** يجمد العمل في جزء المواصفة الخاص بنوع السمنت رقم (٢) (السمنت معتدل المقاومة للأملاح) وذلك اعتباراً من ٢٠١٠/١١/٣٠ وحتى إشعار آخر .

الرفض : يمكن رفض العبوات التي يختلف وزنها بنسبة تزيد على (٣) % من الوزن المؤشر عليها وفي حالة كون معدل وزن (٥٠) عبوة منتقاة بصورة عشوائية من إرسالية اقل من الوزن المؤشر على العبوات فيمكن رفض الإرسالية بأكملها .

التعبئة : يعبأ السمنت بأكياس ورقية بنوعية تطابق المواصفة القياسية العراقية رقم (١٧٨٠) الخاصة بالأكياس الورقية متعددة الطبقات ويحتوي كل كيس منها على (٥٠) كغم من السمنت كحد أقصى .

*تؤخذ نماذج الفحص وفق المواصفة الخاصة (المواصفة البريطانية الاوربية رقم ١٩٦ الجزء السابع لسنة ٢٠٠٧)

* تحذف البنود الفرعية (٤-٣) ، (٤-٤) ، (٤-٥)

السمنت البورتلاندي

بموجب المواصفة الأمريكية ASTM C150/C150M-2015

1- الفحوص الفيزيائية : يجب ان تتطابق مع المتطلبات في الجدول رقم (٣) لاحقاً

TABLE 3 Standard Physical Requirements											
Cement Type ^A	Applicable Test Method	I	IA	II	IIA	II(M-I)	II(M-I)A	III	IIIA	IV	V
		Air content of mortar, ^B volume %:	C185								
max		12	22	12	22	12	22	12	22	12	12
min		—	16	—	16	—	16	—	16	—	—
Fineness, specific surface, m ² /kg											
Air permeability test	C204										
min		260	260	260	260	260	260	—	—	260	260
max		—	—	—	—	430 ^C	430 ^C	—	—	430	—
Autoclave expansion, max, %	C151	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Strength, not less than the values shown for the ages indicated as follows: ^D											
Compressive strength, MPa [psi]:	C109/ C109M										
1 day		—	—	—	—	—	—	12.0 [1740]	10.0 [1450]	—	—
3 days		12.0 [1740]	10.0 [1450]	10.0 [1450]	8.0 [1160]	10.0 [1450] 7.0 ^E [1020] ^E	8.0 [1160] 6.0 ^E [870] ^E	24.0 [3480]	19.0 [2760]	—	8.0 [1160]
7 days		19.0 [2760]	16.0 [2320]	17.0 [2470]	14.0 [2030]	17.0 [2470] 12.0 ^E [1740] ^E	14.0 [2030] 9.0 ^E [1310] ^E	—	—	7.0 [1020]	15.0 [2180]
28 days		—	—	—	—	—	—	—	—	17.0 [2470]	21.0 [3050]
Time of setting, Vicat test: ^F	C191										
Time of setting, min, not less than		45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Time of setting, min, not more than		375	375	375	375	375	375	375	375	375	375

^A See Note 2.
^B Compliance with the requirements of this specification does not necessarily ensure that the desired air content will be obtained in concrete.
^C Maximum fineness limits do not apply if the sum of C₂S + 4.75C₃A is less than or equal to 90.
^D The strength at any specified test age shall be not less than that attained at any previous specified test age.
^E When the optional heat of hydration in Table 4 is specified.
^F The time of setting is that described as initial setting time in Test Method C191.

وتوجد متطلبات اخرى فيزيائية اختبارية كما في الجدول رقم (٤) لاحقاً

TABLE 4 Optional Physical Requirements ^A									
Cement Type	Applicable Test Method	I and II	IA and IIA	II(MH)	II(MH)A	III	IIIA	IV	V
False set, final penetration, min, %	C451	50	50	50	50	50	50	50	50
Heat of hydration ^B (alternative methods):									
3 days, max, kJ/kg [cal/g]	C1702	255 [60] ^C	255 [60] ^C	200 [50] ^D	...
7 days, max, kJ/kg [cal/g]		225 [55] ^D	...
Heat of solution:									
7 days, max, kJ/kg [cal/g]	C186	290 [70] ^C	290 [70] ^C	250 [60] ^D	...
28 days, max, kJ/kg [cal/g]		290 [70] ^D	...
Strength, not less than the values shown:									
Compressive strength, MPa [psi]	C109/ C109M								
28 days		28.0 [4060]	22.0 [3190]	28.0 [4060] 22.0 ^C [3190] ^C	22.0 [3190] 18.0 ^C [2610] ^C
Sulfate resistance, ^E 14 days, max, % expansion	C452	... ^F	... ^F	... ^F	... ^F	0.040
Gillmore test:	C266								
Initial set, min, not less than		60	60	60	60	60	60	60	60
Final set, min, not more than		600	600	600	600	600	600	600	600
Turbidimeter test	C115								
min		150	150	150	150	150	150
max		245 ^G	245 ^G	245	...

السمنت البورتلاندي

بموجب المواصفة الأمريكية ASTM C150/C150M-2015

2- الفحوص الكيماوية :-

المقاوم	عادي	الفحوص	ت
-	-	% SiO ₂	١
-	-	% Al ₂ O ₃	٢
-	-	% Fe ₂ O ₃	٣
-	-	% CaO	٤
%٦,٠٠	% ٦,٠٠	لا يزيد على % MgO	٥
% ٣,٢	% ٣,٠٠	لا يزيد على عندما C ₃ A %٨ أو أقل	٦ محتوى SO ₃ %
-	%٣,٥٠	لا يزيد على عندما C ₃ A أكثر من %٨	
% ٠,٧٥	% ٠,٧٥	لا يزيد على المواد غير القابلة للذوبان %	٨
% ٣,٠	% ٣,٠	لا يزيد على ال فقدان بالحرق %	٩
% ٥,٠٠	-	لا يزيد على % C ₃ A	١٠
-	-	%C ₂ S	١١
-	-	%C ₃ S	١٢
-	-	%C ₄ AF	١٣
%٢٥	-	لا يزيد على % C ₄ AF + C ₂ F	١٤
%٠,٦٠	%٠,٦٠	لا يزيد على Equivalent alkalis Na ₂ O+0.658 K ₂ O (نوع واطئ القلوية)	١٥

السمنت البورتلاندي العادي

بموجب المواصفة البريطانية B.S EN 197-1-2011

المتطلبات						الفحوص الفيزيائية
صنف المقاومة						
52.5R	52.5N	42.5R	42.5N	32.5R	32.5N	
$30,0 \leq$	$20,0 \leq$	$20,0 \leq$	$10,0 \leq$	$10,0 \leq$	-	١- تحمل الضغط (نيوتن/مم ^٢) أ- بعمر (٢) يوم
-	-	-	-	-	$16 \leq$	ب- بعمر (٧) أيام
$52,5 \leq$		$5,42 \leq$		$32,0 \leq$		ج- بعمر (٢٨) يوم
-		$62,5 \geq$		$52,5 \geq$		
$45 \leq$		$6,0 \leq$		$75 \leq$		٢- وقت التماسك الابتدائي (دقيقة)
		$10 \geq$				٣- السلامة (الثبات) (%)
المتطلبات						الفحوص الكيماوية
-				-		% SiO ₂
-				-		% Al ₂ O ₃
-				-		% Fe ₂ O ₃
-				-		% CaO
-				-		% MgO
$4 \geq$				$3,5 \geq$		محتوى SO ₃ %
$3,5 \geq$				$3 \geq$		Cem1 SR0 SR3 SR5 محتوى SO ₃ %
				-		المواد غير القابلة للذوبان %
		$5 \geq$				الفقدان بالحرق %
		$0,1 \geq$				%CL

السمنت البورتلاندي المقاوم

بموجب المواصفة البريطانية B.S EN 4027/1996

صنف المقاومة					الفحوص	
52.5N	42.5R	42.5N	32.5R	32.5N		
40 ≤	60 ≤	60 ≤	60 ≤	60 ≤	١- وقت التماسك الابتدائي (دقيقة)	الخواص الفيزيائية
10 ≥	10 ≥	10 ≥	10 ≥	10 ≥	٢- السلامة (الثبات) (%)	
20 ≤	20 ≤	10 ≤	10 ≤	-	٣- تحمل الضغط (نيوتن/مم ^٢) أ- بعمر (٢) يوم	
-	-	-	-	16 ≤	ب- بعمر (٧) أيام	
52,5 ≤	42,5 ≤	32,5 ≤			ج- بعمر (٢٨) يوم	
-	62,5 ≥	52,5 ≥				
					% SiO ₂	
					% Al ₂ O ₃	
					% Fe ₂ O ₃	
					% CaO	
					% MgO	
	2,5 ≥				محتوى SO ₃ %	
	1,50 ≥				المواد غير القابلة للذوبان %	
	3,0 ≥				الفقدان بالحرق %	
	0,1 ≥				% CL	
	3,5 ≥				% C ₃ A	

الكاشي الموزائيك

Terrazzo Tiles

(م.ق.ع ١٠٤٢ لسنة ١٩٨٤)

التعديل رقم (١) والتعديل رقم (٢) لسنة ١٩٨٨

والتعديل رقم (٣) لسنة ٢٠١٣ والتعديل رقم (٤) لسنة ٢٠١٣

أولاً: الشكل والأبعاد

تكون الكاشية مربعة الشكل وسطحها العلوي مستويًا والمقطع مستطيلًا وأبعادها كما مبين في الجدول الملاحق ويمكن إنتاج كاشي بأشكال أخرى وحسب الاتفاق

السمك (مم)	طول الضلع (مم)
٣ ± ٢٠	١ ± ١٥٠
٣ ± ٢٠	١ ± ٢٠٠
٣ ± ٢٥	١ ± ٢٥٠
٣ ± ٣٠	١ ± ٣٠٠
٣ ± ٣٣	١ ± ٣٣٠
٣ ± ٣٥	١ ± ٤٠٠
٣ ± ٤٠	١ ± ٥٠٠

ثانياً: الإنهاء والمظهر

يكون الوجه منعماً وخالياً من العيوب والتصدع والرخام موزع بشكل متجانس وحافات الكاشية عمودية على الوجه . كما ان جميع الحافات يجب أن تكون حادة وسليمة يجب أن يكون اللون متجانس .

ثالثاً: امتصاص الماء الكلي

لا تزيد أية نتيجة على (٨)٪

رابعاً: امتصاص وجه الكاشية

لا تزيد أية نتيجة على (٤,٤)غم/سم^٢

خامساً: مقاومة الكسر

لا تقل أية نتيجة لمقاومة الكسر عن (٣) نيوتن/مم^٢

سادساً: التآكل

لا يتجاوز معدل التآكل للنماذج المفحوصة على (٢) مم) ولا تتجاوز أية نتيجة فردية (٢,٥) مم)

البلاط العادي

Ordinary Tiles

(م.ق.ع ١٠٤٣ لسنة ١٩٨٤)

التعديل رقم (١) لسنة ١٩٨٤ والتعديل رقم (٢) لسنة ١٩٨٨ والتعديل رقم (٣) لسنة ١٩٨٩

أولاً: المواد

- ١-١- السمنت : يستخدم السمنت البورتلاندي الاعتيادي أو الأبيض ومطابقاً لمتطلبات م.ق.ع رقم (٥)
٢-١- الخضاب: يكون الخضاب الطبيعي والاصطناعي لتلوين البلاط ذو ألوان ثابتة ولا يحتوي على مواد ضارة بالخرسانة ، لا تزيد نسبة الخضاب الوزنية في طبقة الوجه على ٥٪ من وزن السمنت المستخدم في الخلطة .

ثانياً : الأشكال والأبعاد

- ١-٢- تكون البلاطة مربعة الشكل ويكون السطح العلوي مستوياً والمقطع مستطيلاً ويجوز تجهيز أشكال أخرى حسب الاتفاق.
٢-٢- تكون أبعاد البلاط المربع في الجدول لاحقاً

السمك (مم)	طول الضلع (مم)
٣ ± ٢٢	١ ± ٢٠٠
٣ ± ٢٥	١ ± ٢٥٠

- ٣-٢- السمك : لا يقل سمك طبقة الوجه عن (٣) مم أو حسب الاتفاق
٤-٢- التفاوتات : يسمح للإرسالية الواحدة بتفاوت مقداره (١) مم للطول و(٣) مم للسمك بين بلاطة وأخرى

ثالثاً : المظهر

- يكون سطح طبقة الوجه قائم أفقياً مصقولاً وخالياً من العيوب الآتية :
أ- التتميل : وهي عبارة عن تشريح شعري يظهر في وجه البلاطة من ناحية الحواف .
ب- التصديف: تشريح شعري، شبكي الشكل يظهر في جزء من وجه البلاطة أو في الوجه بأكمله
ج- التشقق: تشريح شعري يظهر في وجه البلاطة ويبدأ من الحافة متجهاً نحو الداخل بضع سنتمرات
د- التنقيير : ظهور نقر صغيرة في وجه البلاطة .
هـ- التقشير : انفصال قشري يحدث في وجه البلاطة .
و- التزهر : ظهور أملاح على سطحي البلاطة .
ز- التقليل : تشريح ذو اتجاه مستوي يبدأ في الوجه ويميل نحو القاعدة (الظهر) ويقطع غالباً ضمن سمك البلاط كله .
ي- الانفصال: انفلاق يحدث بين طبقتي الوجه والقاعدة .

رابعاً : اللون

يكون متجانساً وبصورة خاصة للإرسالية الواحدة

خامساً : المقطع

يكون مقطع البلاطة خالي من أي انفصال جزئي أو كلي بين طبقتي الوجه والقاعدة وان تكون كل طبقة منهما متجانسة وخالية من أي فجوات أو عيوب وتكون جميع الحافات حادة وسليمة .

كتل البناء الخرسانية المحملة
Load-Bearing Concrete Masonry Units
(م.ق.ع ١٠٧٧ لسنة ١٩٨٧)

أولاً : الأبعاد

١-١- الأبعاد الخارجية: الأبعاد الخارجية لكتلة البناء الخرسانية القياسية كما مبين في الجدول لاحقاً

الارتفاع (مم)	العرض (مم)	الطول (مم)	كتل بناء خرسانية قياسية
٢٠٠	٢٠٠	٤٠٠	
١٥٠	٢٠٠	٤٠٠	
١٥٠	٢٠٠	٣٠٠	
١٥٠	١٥٠	٣٠٠	
١٠٠	٢٠٠	٣٠٠	
١٠٠	١٥٠	٣٠٠	

٢-١- لا يجوز أن يقل سمك الوتر والقشرة عن (٢٠) مم.

٣-١- كتل البناء الخرسانية غير القياسية :-

يمكن أنتاج كتل خرسانية محملة بأبعاد غير قياسية على أن لا يزيد ارتفاع الكتلة عن طولها أو عن ستة أمثال عرضها لغرض تمييزها عن البلاطات والألواح وذلك بالاتفاق بين المشتري والمنتج .

ثانياً : التباين المسموح به للأبعاد

- لا يزيد التباين في أي بعد (الطول أو العرض أو الارتفاع) على (٣) مم .

- تكون السطوح الجانبية الشاقولية للكتل مستوية أو منتأة لغرض الاستعمال بالنسبة للربط والإنهاء وتحدد أبعاد الكتل الخاصة بالربط بما يتلاءم مع مقاييس الكتلة .

ثالثاً : التصنيف :- تصنف كتل البناء الخرسانية الى درجتين حسب استعمالها :

١-٣- درجة (أ) : للاستخدام العام في الجدران الداخلية أو الخارجية المعرضة للرطوبة أو التأثيرات المناخية تحت أو فوق منسوب الأرض .

٢-٣- درجة (ب) : للاستخدام فوق منسوب الأرضية في الجدران الداخلية أو الخارجية المحمية من وصول الرطوبة أو التأثيرات المناخية

رابعاً : المتطلبات الفيزيائية

تكون كتل البناء الخرسانية المحملة مطابقة للمتطلبات الفيزيائية المبينة في الجدول اللاحق وقت التجهيز الى موقع العمل ولا يجوز استخدام الكتل قبل مضي (١٤) يوم على إكمال إنتاجها.

لا يزيد امتصاص الماء على (%)	الحد الأدنى لتحمل الضغط N/mm^2 محسوب على معدل المساحة الكلية		الدرجة	نوع الكتلة
	كتلة واحدة	معدل (٣) كتل		
١٠	١١	١٣	أ	مصمتة
١٥	٧	٩	ب	
١٥	٦	٧	أ	مجوفة
٢٠	٤,٥	٥	ب	

كتل البناء الخرسانية المحملة

Load-Bearing Concrete Masonry Units

(م.ق.ع ٠٧٧ لسنة ١٩٨٧)

خامساً : الفحص البصري

- ١-٥- تكون جميع الكتل خالية من الشقوق أو العيوب الأخرى التي تتعارض والوضع السليم للكتلة والتي تقلل من تحملها أو من وديمومتها لاتعتبر الشقوق الثانوية بسبب الإنتاج الاعتيادي أو التلم الصغير الناتجة عن النقل والتجهيز مبرراً للرفض .
- ٢-٥- تكون الأوجه المعدة للاكساء بطبقة واقية كالبلخ أو البياض أو غيرها ذات خشونة كافية لتأمين الالتصاق .
- ٣-٥- يكون الوجه المكشوف من الجدران المشيدة بكتل البناء الخرسانية خالياً من التلم أو الشقوق أو العيوب الأخرى . لا تعتبر الشقوق الصغيرة أو التلم التي لا تزيد على (٢٥) مم وبنسبة تقل عن (٥%) من الإرسالية مبرراً للرفض .


سادساً : الرفض

عند فشل أية إرسالية من كتل البناء الخرسانية بإيفاء متطلبات هذه المواصفة ، يجري انتقاء عينات جديدة وتفحص على نفقة المنتج ، ويتم رفض تلك الإرسالية بأكملها عند فشل المجموعة الثانية من العينات .

حافات الأرصفة والسواقي الخرسانية المسبقة الصب
Pre-Cast Concrete Kerbs and Channels
(م.ق.ع ١١٠٦ لسنة ١٩٨٧)


أولاً: الشكل والأبعاد

١-١- قالب وسطي: بطول (٥٠٠) مم وبالأبعاد المبينة في المقطع الآتي :



شكل رقم (١) : مقطع عرضي لقالب وسطي

١-٢- قالب جانبي : بطول (١٠٠٠) مم وبالأبعاد المبينة في المقطع العرضي الآتي :



الشكل رقم (٢) : مقطع عرضي لقالب جانبي

حافات الأرصفة والسواقي الخرسانية المسبقة الصب
Pre-Cast Concrete Kerbs and Channels
(م.ق.ع ١١٠٦ لسنة ١٩٨٧)

ثانياً : التفاوتات المسموحة

يكون التفاوت المسموح به للأبعاد كما في الجدول لاحقاً :-

الارتفاع (مم)	العرض (مم)	الطول (مم)
$\pm 0,3\%$	$\pm 0,3\%$	$\pm 0,6\%$

ثالثاً : معايير الكسر

لضمان ديمومة المنتج لا يقل معايير الكسر لأي من العينات التي تمثل النموذج عند التجهيز عن (٣,٥) نيوتن/مم^٢ عند فحصه بالطرق المذكورة في الملحق (أ) من المواصفة

رابعاً : امتصاص الماء

- أ- لا يزيد معدل امتصاص الماء للأجزاء من العينات التي تمثل النموذج على (٦)٪ في حالة غمرها لمدة (٢٤) ساعة .
- ب- لا تزيد نسبة الامتصاص لجزء عينة واحدة عن (٧)٪.
- ج - الفحص يتم بموجب الطريقة المذكورة في الملحق ب- من المواصفة.

خامساً : نسبة الأملاح الكبريتية

بموجب م.ق.ع (٤٥) الجدول رقم (١) (يجري هذا الفحص في حالة كون المواد الأولية غير مفحوصة).

البلاطات الخرسانية المسبقة الصب

Precast Concrete Flags

(م.ق.ع ١١٠٧ لسنة ١٩٨٧)

التعديل الأول لسنة ٢٠٠٢ والتعديل الثاني لسنة ٢٠١٦

أولاً : الأبعاد

تنتج البلاطات بموجب الأبعاد المبينة في الجدول رقم (١) ومن الممكن إنتاج بلاطات بموجب أبعاد وأشكال أخرى يتفق عليها بين البائع والمشتري وبنفس متطلبات هذه المواصفة .

جدول رقم (١)

نوع البلاطة	الطول(مم)	العرض(مم)	السمك(مم)
أ	٢ ± ٥٠٠	٢ ± ٥٠٠	٣ ± ٥٠
ب	٢ ± ٦٠٠	٢ ± ٤٠٠	٣ ± ٥٠
ج	٢ ± ٤٠٠	٢ ± ٢٠٠	٣ ± ٥٠
د	٢ ± ٨٠٠	٢ ± ٨٠٠	٣ ± ٤٢
هـ	٢ ± ٤٠٠	٢ ± ٤٠٠	٣ ± ٥٠
و	٢ ± ٦٠٠	٢ ± ٢٠٠	٣ ± ٥٠

*زوايا الوجه تكون قائمة لحد لا يتجاوز فرق طول قطري الوجه على (٣٠) مم (٣سم) ، البلاطات المهيأة للاستعمال في السطوح لكون حافاتها مهيأة لوضع حشوات المفاصل الخاصة .
* السمك : لا يتجاوز معدل السمك لاثنتي عشرة قيمة مستحصلة من أربع قراءات لكل بلاطة من البلاطات الثلاثة (±٣) مم من السمك الموصوف .

ثانياً : التحمل المستعرض

لاتقل نتيجة التحمل المستعرض للبلاطات عن ما مبين في الجدول رقم (٢)

جدول رقم (٢)

نوع البلاطة	قوة الكسر (كيلو نيوتن)
أ	٨,٣
ب	٥,٣
ج	٤,٤
د	٥,٤
هـ	٨,٩
و	٢,٧

ثالثاً : امتصاص الماء

لا يتجاوز معدل الزيادة في كتلة العينات المفحوصة من كل بلاطة في حالة غمر النماذج في الماء لمدة (٢/١) ساعة على (٤)٪ أو لمدة (٢٤) ساعة على (١٠)٪ .


درجات السلم الخرسانية المسلحة الناتئة
Reinforced-Concrete Cantilever Stair Steps
(م. ق. ع. ١٣٨١ لسنة ١٩٨٨)

أولاً : المواد

- ١-١- السمنت : يكون مطابقاً لـ م.ق.ع رقم (٥) الخاصة بالسمنت البورتلاندي
- ٢-١- الركام
- ١-٢-١- ركام الخرسانة الظاهرة: يستعمل الركام الرخامي أو الأحجار الطبيعية الأخرى والتي تطابق الركام المحدد في م. ق.ع رقم (١٠٤٢) الخاصة بالكاشي الموزائيك.
- ٢-٢-١- ركام الخرسانة المسلحة: يكون الركام المستعمل من المواد الطبيعية ومطابقاً لمتطلبات م. ق.ع رقم (٤٥) .
- ٣-١- المواد المألثة في الخرسانة الظاهرة: تستحصل من كسر الحجر الطبيعي الصالح.
- ٤-١- الخضاب : مطابقاً لمتطلبات م.ق.ع رقم (١٠٤٢) الخاصة بالكاشي الموزائيك .

ثانياً : الأبعاد

- ١-٢- أبعاد الدرجة الواحدة



- ٢-٢- التفاوت المسموح به : لايتجاوز (٥ ±) مم للطول والعرض ، (٣ ±) مم للسمك .


درجات السلم الخرسانية المسلحة الناتئة
Reinforced-Concrete Cantilever Stair Steps
(م. ق . ع ١٣٨١ السنة ١٩٨٨)

ثالثاً : المتطلبات :

- ١-٣- سمك الطبقة الظاهرة: لا يقل عن سمك اكبر مقاس للركام المستعمل فيها ولا يقل المعدل عن (٨) مم بعد الجلي والتنعيم .
- ٢-٣- فحص التحميل : لا يقل ارتداد الهبوط عن (٨٥)٪ من الهبوط الكلي ولا تظهر التشققات على سطح النموذج عند التحميل الأعلى .
- ٣-٣- تفاصيل تسليح الدرجة الواحدة كما في الشكل رقم (١) :
- ٤-٣- تكون الدرجة مستوفية لمتطلبات الكود العراقي للخرسانة .
- ٥-٣- تكون الدرجة مستطيلة الشكل وسطحها العلوي مستويّاً وتكون السطوح الرئيسية المتلاقية متعامدة وحافات تلاقي السطوح مدورة قليلاً أو مائلة ، ويمكن التجهيز بأشكال أخرى حسب الاتفاق بين المجهز والمشتري .
- ٦-٣- يوزع الركام بصورة متجانسة لكافة الأوجه المعرضة .
- ٧-٣- تكون الأوجه خالية من النتوءات والفجوات والتشققات .
- ٨-٣- تكون جميع الحافات سليمة وخالية من التكسر .
- ٩-٣- يكون اللون متجانساً وبصورة خاصة للإرسالية الواحدة .

رباطات قطر ٦ مم لكل ٢٥٠ مم
كحد أعلى بمسافات متساوية

٥-٤- قضيب قطر ١٢ مم



شكل رقم (١)

الأنابيب الخرسانية المسلحة وغير المسلحة بدون ضغط داخلي
Reinforced and Unreinforced Concrete Pipes without Internal Pressure
(م.ق.ع ٤٣٢ لسنة ١٩٨٩) والتعديل رقم ١ لسنة ٢٠١٣

أولاً : التصنيف

- أ- الأنابيب غير المسلحة (أ)
ب- الأنابيب المسلحة : تقسم إلى أربع درجات تبعاً لمقدار تحملها تصاعدياً وهي ١م ، ٢م ، ٣م ، ٤م

ثانياً : المتطلبات

١-٢- الغطاء الخرساني كما في الجدول اللاحق

الحد الأدنى للغطاء الصافي (مم)	سمك جدران الأنابيب (مم)
٦	٢٥ فما دون
١٠	أكبر من ٢٥
٦	عند تدرجات السدادة

٢-٢- الأبعاد والتفاوتات

١-٢-٢- الأقطار : لا يختلف القطر الداخلي الحقيقي للأنبوب عن القطر التصميمي بأكثر مما مثبت في الجدول اللاحق* (الجدول رقم (١) حول مديات الأقطار التصميمية) :

التفاوت المسموح حد أعلى (مم)	القطر الداخلي التصميمي (مم)
$7 \pm$	$600 \geq$
$8 \pm$	$1200 \geq, 600 <$
$10 \pm$	$1650 \geq, 1200 <$
$13 \pm$	$1650 <$

٢-٢-٢- سمك الجدار: لا يختلف سمك جدار الأنبوب عن السمك التصميمي بأكثر مما وارد في الجدول اللاحق ويسمح بزيادة سمك الجدار في حالة كون الغرض من الزيادة هو لتوفير قاعدة مسطحة للأنبوب .

التفاوت المسموح به (مم)	سمك الجدار التصميمي (مم)**
$0 +, 2 -$	$30 \geq$
$0 +, 3 -$	$50 \geq, 30 <$
$0 +, 4 -$	$65 \geq, 50 <$
$5 \pm$	$75 \geq, 65 <$
$6 \pm$	$95 \geq, 75 <$
$7 \pm$	$115 \geq, 95 <$
$8 \pm$	$135 \geq, 115 <$
$9 \pm$	$155 \geq, 135 <$
$10 \pm$	$155 <$

* يمكن تطبيق التفاوتات الواردة في هذا الجدول على الأقطار الخارجية .
** بالرجوع الى سمك الجدار التصميمي للمنتج لصنف كل أنبوب وحمل .

الأنابيب الخرسانية المسلحة وغير المسلحة بدون ضغط داخلي
Reinforced and Unreinforced Concrete Pipes without Internal Pressure
(م.ق.ع ٤٣٢ لسنة ١٩٨٩) والتعديل رقم ١ / ٢٠١٣

- ٢-٢-٣- الاستقامة: أ- لا يسمح بانحراف يزيد على (٣) مم لكل متر من طول الأنبوب عند فحصه حسب المواصفة الخاصة بطرق فحص الأنابيب الخرسانية (١٤٣٣) .
ب- لا يسمح بزيادة الانحراف الكلي للطول الكامل للأنبوب على (١٢) مم .
٢-٢-٤- تعامد النهايات: أ- تكون نهايات الأنابيب قائمة ولا يزيد انحرافها على ضلع زاوية الضبط على (١) مم لكل (٢٠٠) مم من القطر التصميمي أو ضمن (١٠) مم أيهما أقل .
ب- في حالة الأنابيب التي يقل قطرها عن (٤٠٠) مم يكون التفاوت الأعلى المسموح به (٢) مم عند فحصه حسب المواصفة الخاصة لفحص الأنابيب الخرسانية (١٤٣٣) .

٢-٣- إتقان الصنع والإنهاء: كما في الجدول اللاحق

التصدعات والشقوق	لا يزيد عرضها على ٠,١ مم
النتوءات	لا يزيد ارتفاعها على ٣ مم
الحفر	لا يزيد عمقها على ٣ مم

ثالثاً : فحص التحميل

- يجري فحص التحميل الملائم بإحدى الطرق الواردة في المواصفة الخاصة بفحص الأنابيب الخرسانية (١٤٣٣) (١-٣- الأنابيب غير المسلحة (أ) (أحمال الفحص للأنابيب غير المسلحة هي عبارة عن قيم الحمل الأعلى للأنابيب المسلحة صنف (٢)) .

المقاس الاسمي * للأنبوب (مم)	حمل الفحص كيلو نيوتن م ^٢
١٠٠	٢٠
١٥٠	٢٠
٢٢٥	٢١
٣٠٠	٢٣
٣٧٥	٢٦
٤٥٠	٣٠
٥٢٥	٣٥
٦٠٠	٣٩

- * المقاس الاسمي: هو رقم تقريبي مساوي تقريباً إلى قطر الأنبوب
٢-٣- الأنابيب المسلحة (م، ٢م، ٣م، ٤م): لاحظ الجدول الخاص بأحمال الفحص لأصناف الأنابيب المسلحة (الجدول ٢) .

الأنابيب الخرسانية المسلحة وغير المسلحة بدون ضغط داخلي
Reinforced and Unreinforced Concrete Pipes without Internal Pressure
(م.ق.ع ٤٣٢ لسنة ١٩٨٩) والتعديل رقم ١ / ٢٠١٣

رابعاً : فحص ضغط الماء الساكن

- أ- يشترط بالأنابيب أن تقاوم ضغط مائي ساكن مقداره (٩٠) كيلو باسكال دون ظهور علامة للنزوح أو أي عيب آخر .
ب- إجراء الفحص بموجب (م.ق.ع ١٤٣٣)

خامساً : فحص الامتصاص

- أ- يشترط إن لا تزيد نسبة الامتصاص لكل عينة فحص معبراً عنها كنسبة مئوية للكتلة الجافة للعينة عن :

أنابيب تصريف مياه المجاري	٦,٥ %
أنابيب لإغراض أخرى	٨ %

- ب- إذا كان عدد العينات لا يقل عن (٨٠) % مطابقة لمتطلبات الفحص فتقطع بدل العينة الفاشلة عينة أخرى من نفس الأنبوب وتفحص وتستبدل النتيجة بالنتيجة الجديدة.
ت- إذا زاد بعد ذلك عدد العينات المطابقة لمتطلبات الفحص على (٨٠) % فتعتبر الأنابيب الممثلة بهذه العينات مطابقة للفحص.

سادساً : المفاصل

- ١-٦- المفاصل الجاسئة (لاحظ الشكل ١)
٢-٦- مفاصل الكم والسدادة (لاحظ الشكل ١)

سابعاً : سمك مقياس الشق

- عند إجراء فحص التحميل يقتضي عدم نشوء شق في أي أنبوب أكبر مما محدد في الجدول الآتي :

سمك مقياس الشق (مم)		الغطاء المحدد (مم)
أنبوب بعد رفع التحميل	أنبوب محمل	
٠,١٠	٠,١٥	$10 \geq$
٠,١٥	٠,٢٠	$20 \geq, 10 <$
٠,٢٠	٠,٢٥	$20 <$

الأنابيب الخرسانية المسلحة وغير المسلحة بدون ضغط داخلي
Reinforced and Unreinforced Concrete Pipes Without Internal Pressure
(م.ق.ع ١٤٣٢ لسنة ١٩٨٩) والتعديل رقم (١) لسنة ٢٠١٣

الجدول (١) : الأقطار الداخلية الحقيقية للأنابيب المنتجة

القطر الداخلي للأنبوب (مم) حد أدنى					القطر الداخلي الأقصى لجميع أصناف الأنابيب (مم)	المقاس الاسمي للأنبوب (مم)
صنف م،	صنف م٣	صنف م٢	صنف م١	الأنابيب غير المسلحة أ		
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٥	١٠٠
١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٥	١٥٠
٢٢٥	٢٢٥	٢٢٥	٢٢٥	٢٢٥	٢٣٠	٢٢٥
٢٩٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣١٠	٣٠٠
٣٦٥	٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥	٣٨٥	٣٧٥
٤٤٠	٤٤٥	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٦٠	٤٥٠
٥١٠	٥٢٠	٥٢٥	٥٢٥	-	٥٤٠	٥٢٥
٥٨٠	٥٩٠	٦٠٠	٦٠٠	-	٦١٥	٦٠٠
٧٢٠	٧٤٠	٧٥٠	٧٥٠	-	٧٧٠	٧٥٠
٨٦٥	٨٨٥	٩٠٠	٩٠٠	-	٩٢٠	٩٠٠
١٠٠٠	١٠٣٠	١٠٥٠	١٠٥٠	-	١٠٨٠	١٠٥٠
١١٤٥	١١٧٥	١٢٠٠	١٢٠٠	-	١٢٣٠	١٢٠٠
١٢٩٠	١٣٢٠	١٣٥٠	١٣٥٠	-	١٣٨٠	١٣٥٠
١٤٤٠	١٤٧٠	١٥٠٠	١٥٠٠	-	١٥٣٠	١٥٠٠
١٥٨٠	١٦١٠	١٦٥٠	١٦٥٠	-	١٦٨٠	١٦٥٠
١٧٢٠	١٧٦٠	١٨٠٠	١٨٠٠	-	١٨٣٠	١٨٠٠
١٨٧٠	١٩٠٠	١٩٥٠	١٩٥٠	-	١٩٩٠	١٩٥٠
٢٠١٠	٢٠٥٠	٢١٠٠	٢١٠٠	-	٢١٤٠	٢١٠٠

ملاحظة :

على المنتج عند الطلب أن يعلم المشتري بالقطر التصميمي الحقيقي للأنبوب الذي يمكن تجهيزه لأي قطر داخلي اسمي في طلب ما بشرط إن يكون ضمن مدى الأقطار المبينة في الجدول آنفاً .



الأنابيب الخرسانية المسلحة وغير المسلحة بدون ضغط داخلي

Reinforced and Unreinforced Concrete Pipes Without Internal Pressure

(م.ق.ع ٤٣٢ لسنة ١٩٨٩) والتعديل رقم (١) لسنة ٢٠١٣

الجدول (٢) : أحمال الفحص للأصناف (١٠-٢) (أنابيب خرسانية مسلحة)


حمل فحص التشقق أو الحمل الأعلى (ملاحظة رقم ١) كيلو نيوتن / متر												قطر الأنبوب الاسمي (DN)
صنف ١٠		صنف ٨		صنف ٦		صنف ٤		صنف ٣		صنف ٢		
الحمل الأعلى	حمل التشقق	الحمل الأعلى	حمل التشقق	الحمل الأعلى	حمل التشقق	الحمل الأعلى	حمل التشقق	الحمل الأعلى	حمل التشقق	الحمل الأعلى	حمل التشقق	
-	-	-	-	-	-	٣٩	٢٦	٣٠	٢٠	٢٠	١٣	١٠٠
-	-	-	-	-	-	٣٩	٢٦	٣٠	٢٠	٢٠	١٣	١٥٠
-	-	-	-	-	-	٤٢	٢٨	٣٢	٢١	٢١	١٤	٢٢٥
٩٤	٧٥	٧٥	٦٠	٥٦	٤٥	٤٥	٣٠	٣٤	٢٣	٢٣	١٥	٣٠٠
١٠٦	٨٥	٨٥	٦٨	٦٤	٥١	٥١	٣٤	٣٩	٢٦	٢٦	١٧	٣٧٥
١٢٥	١٠٠	١٠٠	٨٠	٧٥	٦٠	٦٠	٤٠	٤٥	٣٠	٣٠	٢٠	٤٥٠
١٤٤	١١٥	١١٥	٩٢	٨٦	٦٩	٦٩	٤٦	٥٢	٣٥	٣٥	٢٣	٥٢٥
١٦٣	١٣٠	١٣٠	١٠٤	٩٨	٧٨	٧٨	٥٢	٥٩	٣٩	٣٩	٢٦	٦٠٠
١٨١	١٤٥	١٤٥	١١٦	١٠٩	٨٧	٨٧	٥٨	٦٥	٤٤	٤٤	٢٩	٦٧٥
٢٠٠	١٦٠	١٦٠	١٢٨	١٢٠	٩٦	٩٦	٦٤	٧٢	٤٨	٤٨	٣٢	٧٥٠
٢١٦	١٧٣	١٧٣	١٣٨	١٢٩	١٠٤	١٠٤	٦٩	٧٨	٥٢	٥٢	٣٥	٨٢٥
٢٣١	١٨٥	١٨٥	١٤٨	١٣٩	١١١	١١١	٧٤	٨٤	٥٦	٥٦	٣٧	٩٠٠
٢٦٣	٢١٠	٢١٠	١٦٨	١٥٨	١٢٦	١٢٦	٨٤	٩٥	٦٣	٦٣	٤٢	١٠٥٠
٢٨٨	٢٣٠	٢٣٠	١٨٤	١٧٣	١٣٨	١٣٨	٩٢	١٠٤	٦٩	٦٩	٤٦	١٢٠٠
٣١٣	٢٥٠	٢٥٠	٢٠٠	١٨٨	١٥٠	١٥٠	١٠٠	١١٣	٧٥	٧٥	٥٠	١٣٥٠
٣٣٨	٢٧٠	٢٧٠	٢١٦	٢٠٣	١٦٢	١٦٢	١٠٨	١٢٢	٨١	٨١	٥٤	١٥٠٠
٣٦٣	٢٩٠	٢٩٠	٢٣٢	٢١٨	١٧٤	١٧٤	١١٦	١٣١	٨٧	٨٧	٥٨	١٦٥٠
٣٨٨	٣١٠	٣١٠	٢٤٨	٢٣٣	١٨٦	١٨٦	١٢٤	١٣٩	٩٣	٩٣	٦٢	١٨٠٠
٤١٣	٣٣٠	٣٣٠	٢٦٤	٢٤٨	١٩٨	١٩٨	١٣٢	١٤٩	٩٩	٩٩	٦٦	١٩٥٠
٤٣٨	٣٥٠	٣٥٠	٢٨٠	٢٦٣	٢١٠	٢١٠	١٤٠	١٥٨	١٠٥	١٠٥	٧٠	٢١٠٠
٤٨٨	٣٩٠	٣٩٠	٣١٢	٢٩٣	٢٣٤	٢٣٤	١٥٦	١٧٦	١١٧	١١٧	٧٨	٢٤٠٠
٥٣٨	٤٣٠	٤٣٠	٣٤٤	٣٢٣	٢٥٨	٢٥٨	١٧٢	١٩٤	١٢٩	١٢٩	٨٦	٢٧٠٠
٥٨٨	٤٧٠	٤٧٠	٣٧٦	٣٥٣	٢٨٢	٢٨٢	١٨٨	٢١٢	١٤١	١٤١	٩٤	٣٠٠٠
-	-	-	-	-	-	٣٠٦	٢٠٤	٢٣٠	١٥٣	١٥٣	١٠٢	٣٣٠٠
-	-	-	-	-	-	٣٣٠	٢٢٠	٢٤٨	١٦٥	١٦٥	١١٠	٣٦٠٠
-	-	-	-	-	-	٢٥٤	٢٣٦	٢٦٦	١٧٧	١٧٧	١١٨	٣٩٠٠
-	-	-	-	-	-	٢٧٨	٢٥٢	٢٨٤	١٨٩	١٨٩	١٢٦	٤٢٠٠

ملاحظة :

- ١- يحدد حمل الفحص للأنبوب ذي الاستخدام المعين وفق المواصفة المختصة .
- ٢- يتناسب مقدار حمل التشقق مع رقم الصنف (مثلاً صنف ٨ = صنف ٢ × ٤) .
- ٣- تستخرج أحمال التشقق للأصناف المتوسطة بالتقريب الخطي بين أقرب قيم في الجدول مقربة الى أقرب عدد صحيح (مثلاً : أنبوب قطره الاسمي (٣٠٠) يكون حمل التشقق للصنف ٧ : $\frac{2}{(60 + 45)} = 0.3$ كيلو نيوتن / متر
- ٤- يحسب الحمل الأعلى لأصناف الأنابيب تحت صنف (٦) من حاصل ضرب ١,٥ × حمل التشقق ، أما الأنابيب صنف (٦) فما فوق فتحسب قيمة الحمل الأعلى من حاصل ضرب ١,٢٥ × حمل التشقق .

الأنابيب الخرسانية المسلحة وغير المسلحة بدون ضغط داخلي
Reinforced and Unreinforced Concrete Pipes Without Internal Pressure
(م.ق.ع ١٤٣٢ لسنة ١٩٨٩) والتعديل رقم (١) لسنة ٢٠١٣

شكل (١) : النسب الموصى بها للأكامام



النسب الموصى بها للأكامام

الطول الأدنى (ل)	القطر الاسمي للأنبوب (مم)
٤٥	١٠٠
٥٠	١٥٠
٥٥	٢٢٥
٦٠	٣٠٠
٦٥	٣٧٥
٦٥	٤٥٠
٧٠	٥٢٥
٧٠	٦٠٠
٨٠	٧٥٠
٩٠	٩٠٠
٩٥	١٠٥٠
١٠٠	١٢٠٠ فما فوق

الكتل الخرسانية الخلوية (الترمستون)

Cellular Concrete Block

(م.ق.ع ١٤٤١ لسنة ٢٠٠٠)

(التعديل الأول لسنة ٢٠٠٠ والثاني لسنة ٢٠٠٩ والثالث لسنة ٢٠١٣ والرابع لسنة ٢٠١٥)

أولاً : الأوجه

تكون الأوجه المتقابلة متوازية وخالية من العيوب التي تؤثر على أدائها وتكون الزوايا قائمة والحافات حادة.

ثانياً : الأبعاد

تكون أبعاد الكتل كما مبين في الجدول

الطول (مم)	الارتفاع (مم)	السمك (مم)
٤٩٠	٢٤٠	٦٠
		١٢٠
		١٨٠
		٢٤٠
٥٩٠	٢٤٠	٦٠
		١٢٠
		١٨٠
		٢٤٠

ثالثاً : التفاوتات بالأبعاد

الحد الأعلى (± 3) مم لأي بعد .

رابعاً : الخواص الفيزيائية

تكون الخواص الفيزيائية للكتل والمكعبات الخرسانية الخلوية كما مبين في الجدول

معامل امتصاص الماء	مقاومة الانضغاط (كحد أدنى) نيوتن / مم ^٢				الكثافة* (كغم/م ^٣)	الصف
	كتلة		مكعب			
	معدل	وحدة واحدة	معدل	وحدة واحدة		
(٥)	(٤)	(٣)	(٢)	(١)		
يحدد من قبل المنتج	٠,٧	٠,٥٦	١	٠,٨	٤٥٠-٣٥١	٠,٤
	١,٤	١,١٢	٢	١,٦	٥٥٠-٤٥١	٠,٥
	٢,١	١,٦٨	٣	٢,٤	٦٥٠-٥٥١	٠,٦
	٢,٨	٢,٢٤	٤	٣,٢	٧٥٠-٦٥١	٠,٧
	٤,٢	٣,٣٦	٦	٤,٨	٨٥٠-٧٥١	٠,٨

*الكثافة في حالة الجفاف

خامساً : الامتصاص

- ١- الكلي لا يزيد على (٤٥)٪ وزناً للأصناف الخمسة لنماذج الخرسانة الخلوية (الزامي).
- ٢- الشعري لا يزيد على (١٢٠) مم للأصناف الخمسة لنماذج الخرسانة الخلوية (استرشادي).
- ٣- الانكماش البعدي : لا يزيد الانكماش البعدي على (٠,١) ٪ للأصناف الخمسة لنماذج الخرسانة الخلوية (استرشادي).

طابوق الرصف الخرساني
Concrete Pavement Bricks
(م.ق.ع ١٦٠٦ لسنة ٢٠١٧) التحديث الثاني

أولاً : المظهر

يكون ذا بنية كثيفة خالية من التشوهات وحافته الجانبية متوازية ومستوية وتكون حافات الطبقتين بكافة أشكال قطعها خالية من العيوب التي قد تؤثر على وضع الطابوقة وضعاً سليماً .

ثانياً : تفاوت الأبعاد

- ١- يكون التفاوت في الطول أو العرض (± 2) مم .
- ٢- يكون التفاوت في السمك (± 3) مم .
- ٣- يكون التفاوت المسموح به عند وجود نتوء أو بروز جانبي $(\pm 1,5)$ مم .

ثالثاً : التصنيف

الأبعاد : تكون أبعاد طابوق الرصف الخرساني كما مبينة في الجدول رقم (١)
جدول رقم (١) الأبعاد

السمك (مم)		الطول (مم) كحد أعلى	المساحة السطحية (مم ^٢)		المنصف حسب نوع درجة التحميل
كحد أعلى	كحد أدنى		كحد أعلى	كحد أدنى	
١٤٠	٨٠	٢٩٠	٦٠٠٠٠	٥٠٠٠	نوع ذو درجة تحميل عالية
١٤٠	٦٠	٢٩٠	٦٠٠٠٠	٥٠٠٠	نوع ذو درجة تحميل متوسطة
١٤٠	٦٠	٢٩٠	-	-	نوع ذو درجة تحميل خفيفة

رابعاً : امتصاص الماء

يكون امتصاص الماء لطابوق الرصف الخرساني كنسبة مئوية من الوزن الجاف كما مبين في الجدول رقم (٢)

الجدول رقم (٢) امتصاص الماء

المنصف حسب نوع درجة التحميل	نسبة امتصاص الماء (%) كحد أعلى	
	المعدل	لوحة واحدة
نوع ذو درجة تحميل عالية	٦	٨
نوع ذو درجة تحميل متوسطة	٧	٩
نوع ذو درجة تحميل خفيفة	١٠	١٢

خامساً : مقاومة الانضغاط

تكون مقاومة انضغاط طابوق الرصف الخرساني كما مبين في الجدول رقم (٣)

جدول رقم (٣) مقاومة الانضغاط

التصنيف حسب درجة التحميل	مقاومة الانضغاط (نيوتن/مم ^٢) كحد أدنى	
	المعدل	لوحة واحدة
درجة تحميل عالية	٥٥	٥٠
درجة تحميل متوسطة	٣٥	٣٠
درجة تحميل خفيفة	٣٠	٢٥

سادساً : مقاومة البري

لا يزيد معدل فقدان في السمك على (٣) مم

الأعمدة الخرسانية المسلحة المستعملة للاسيجة
Reinforced Concrete Fence Posts
(م.ق.ع ٦٨٧ السنة ١٩٩٢)

أولاً : التصنيف :- تصنف الأعمدة الخرسانية المسلحة للاسيجة الى الأصناف الآتية :-

- ١-١- الأعمدة الوسطية : تشكل أغلبية الأعمدة في الاسيجة ذات النسيج السلبي وتكون معدة لتحمل هذا النسيج ما بين أعمدة الشد .
- ١-٢- أعمدة الشد: أعمدة رئيسية يستعمل الى جانب أعمدة الإسناد لمقاومة الاجهادات المتولدة بنتيجة الشد في الأسلاك وتستعمل في الزوايا والنهايات والمواقع الوسطية على طول السياج .
- ١-٣- أعمدة الإسناد: تثبت بوضع مائل لإسناد أعمدة الشد.
- ١-٤- أعمدة ومساند البوابات: أعمدة خرسانية ومساند أبعادها تتناسب مع أطوال البوابات .

ثانياً : التسليح

- ١-٢- تفاصيل التسليح: يكون مطابقاً لـ م. ق.ع (٥٧٣) ويكون على شكل قفص من ربط (٤) قضبان فولاذية مثبتة بواسطة أطواق من الفولاذ المطاوع لا يقل قطرها عن (٢,٦٥) مم ولا تزيد المسافة بين مراكزها على (٤٠) سم .
- ٢-٢- مقاسات قضبان التسليح : أنظر الجدول رقم (١)

ثالثاً : المتطلبات

- ١-٣- الأبعاد: لاحظ جدول رقم (١)
- ٢-٣- التفاوتات المسموح بها في الأبعاد ويسمح بالتفاوتات المذكورة لاحقاً لجميع أنواع الأعمدة الخرسانية :-
 - أ- المقطع العرضي - ٤مم + ٦مم
 - ب- الطول - ٢٥مم + ٥٠مم
 - ج- الاستقامة ٠,٥ ٪

رابعاً : مقاومة انضغاط المكعب

- أ- لا تقل عن (٢٦) نيوتن/مم^٢ بعمر (٢٨) يوم .
- ب- لا تقل عن (١٧,٥) نيوتن/مم^٢ بعمر (٧) يوم على ان يتم اتباع أسلوب من قبل المنتج لتأشير المكعبات لربطها بالإرسالية التي تعود لها .

الأعمدة الخرسانية المسلحة المستعملة للاسيجة
Reinforced Concrete Fence Posts
(م.ق.ع ١٦٨٧ السنة ١٩٩٢)

الجدول (١) تسليح الأعمدة الخرسانية المستعملة في الاسيجة

المساند	الأعمدة						طول المسند م	أبعاد المقطع مم	قطر حديد التسليح مم
	البيويات	الشد		الوسطية		الارتفاع			
	بداية بطول	ع	أبعاد المقطع	م	أبعاد المقطع	م	١,٥	٧٥	٦
	بداية بطول	ع	أبعاد المقطع	م	أبعاد المقطع	م	١,٨	٧٥	٦
	بداية بطول	ع	أبعاد المقطع	م	أبعاد المقطع	م	٢,٠٠	١٠٠	٦
	بداية بطول	ع	أبعاد المقطع	م	أبعاد المقطع	م	٢,٦	٨٥	٦
	بداية بطول	ع	أبعاد المقطع	م	أبعاد المقطع	م	٢,٦	١٠٠	٦

* في حالة استعمال اسلاك شبكة فضفاضة (٣) ثلاثة تقويب اخرى في الجزء العلوي المائل للعمود
** ان أطوال المساند المذكورة في الجدول مناسبة عند استخدامها بزوايا ٤٥° وعندما تكون هذه الأطوال غير مناسبة لطرف الموقع عند ذلك تخضع للاتفاق بين المشتري والمجهز

الماء المستخدم في صنع الخرسانة

Water for Making Concrete

(م.ق. ع ١٧٠٣ لسنة ١٩٩٢) والتعديل رقم (١) لسنة ٢٠١٦

أولاً : الفحوص المطلوبة

تكون خواص الماء الصالح للاستخدام في الخرسانة كما مبين في الجدول :

العدد المطلوب	حدود المواصفة ملغم المتر	الفحوص المطلوبة
لكل مصدر عدا المياه الصالحة للشرب	لا تتجاوز ١٠٠٠ ملغم من ثالث أوكسيد الكبريت/لتر	الكبريتات SO_3^{-2}
	لا يزيد مجموعها على ١٠٠٠	الكاربونات والبيكاربونات
	لا تتجاوز ٥٠٠	الكلوريدات *
	مجموع الايونات لا يتجاوز ٣٠٠٠	الشوائب غير العضوية
	يجري فحص المياه التي لها لون ورائحة ملحوظة	الشوائب العضوية

* لإغراض حماية حديد الخرسانة من التآكل تكون حدود الكلوريدات في الخرسانة محسوبة كنسبة مئوية من وزن السمنت كما في الجدول لاحقاً :

النوع	الحد الأعلى لمحتوى الايون الكلوريد الذائب في الماء في الخرسانة محسوباً كنسبة مئوية من كتلة السمنت
خرسانة مسبقة الجهد	٠,٠٦
خرسانة مسلحة معرضة الى أيون الكلوريد	٠,١٥
خرسانة مسلحة جافة ومحمية من الرطوبة	١,٠٠
تراكيب خرسانية مسلحة أخرى	٠,٣

متطلبات الخرسانة المتصلبة

بموجب " الكود العراقي لمتطلبات الخرسانة المسلحة للمباني "
لسنة ١٩٨٧

١- المتطلبات :-

- ١-١- إن الحد الأدنى لمتطلبات المقاومة والديمومة للخرسانة في حالتها المتصلبة تقرر من اعتبارات مقاومة الانضغاط المميزة للخرسانة وقد يتطلب الأمر تجاوز الحد الأدنى في حالة الحاجة لإنهاء سطحي محدد أو خاصية معينة أخرى .
- ٢-١- يعتمد في تحديد صنف الخرسانة المطلوب جزئياً على الغرض من استعمالها وعلى مقاومة الانضغاط المميزة المطلوبة للحصول على المقاومة المناسبة (جدول ١) وكذلك جزئياً على ظروف التعرض (فقرة ١-٣) .

جدول (١) أصناف الخرسانة

الصنف	المقاومة المميزة Fcu ، نت/مم ^٢	أدنى صنف مطابق للاستعمال المناسب
C7	7.0	خرسانة اعتيادية
C10	10.0	
C15	15.0	
C20	20.0	خرسانة مسلحة
C25	25.0	
C30	30.0	
C35	35.0	
C40	40.0	
C50	50.0	

١-٣- ظروف التعرض :-

أ- درجة التعرض :-

عند تعرض الخرسانة لظروف مختلفة كالهواء أو الرطوبة أو البلل أو لظروف قاسية أخرى ولغرض إنتاج خرسانة ذات ديمومة يجب الأخذ بنظر الاعتبار نوعية ونفاذية الخرسانة وبصورة خاصة الحد الأعلى لنسبة الماء الطليق / السمنت ومحتوى السمنت في الخلطة الخرسانية (جدول رقم ٢) بالإضافة الى مقاومة الانضغاط المميزة المطلوبة .

متطلبات الخرسانة المتصلبة

بموجب " الكود العراقي لمتطلبات الخرسانة المسلحة للمباني "
سنة ١٩٨٧

جدول (٢) – متطلبات الديمومة لخرسانة معرضة لظروف محددة ومصنوعة من الاسمنت البورتلاندي بأنواعه ومن الركام ذو الوزن الاعتيادي

الخرسانة الاعتيادية			الخرسانة المسلحة			نوع التعرض
أدنى صنف للخرسانة	محتوى السمنت لا يقل عن	نسبة الماء الطليق/ السمنت لا تزيد عن	ادنى صنف للخرسانة	محتوى السمنت لا يقل عن	نسبة الماء الطليق/ السمنت لا تزيد عن	
C15	200	0.8	C20	250	0.7	طفيف : السطح محافظ عليه من الجو أو من الظروف القاسية (الخرسانة الخارجية المحمية المعرضة للهواء والخرسانة الداخلية) عدا التعرض للظروف الجوية الاعتيادية لفترة قصيرة خلال التشييد. الأسس الشريطية والخرسانة المألئة للحفر للأبنية الواطئة عندما تكون ظروف التربة غير قاسية (صنف اجدول (٣))
C25	250	0.7	C25	300	0.6	معتدل : السطوح المبللة المحمية من المطر الشديد ومن التجمد ، الخرسانة المظمورة والخرسانة المعرضة للماء بصورة مستمرة (لاحظ أيضا التعرض الطفيف آنفاً)
C30	300	0.6	C30	350	0.5	قاسي : السطوح المعرضة لرشقات من المطر ولدورات متعاقبة من البلل والجفاف أو لتجمد عرضي ، السطوح المعرضة للتكثيف الشديد أو الملامسة لماء جاري أو للمحاليب المائية ، السطوح الداخلية للمنشآت المعرضة للظروف البحرية
C40	300	0.45	C35	350	0.4	قاسي جداً : السطوح المعرضة لظروف بحرية أو لتأثير أبخرة تسبب التآكل أو للماء الجاري الضار ذو PH مساو الى 4.5 أو أقل ، السطوح المبللة المعرضة لتأثيرات أملاح إزالة الجليد أو لظروف التجمد القاسية .

متطلبات الخرسانة المتصلبة

بموجب " الكود العراقي لمتطلبات الخرسانة المسلحة للمباني "
لسنة ١٩٨٧

ب- تأثير أملاح الكبريتات الخارجية :-

يستخدم جدول (٣) في حالة تعرض الخرسانة لتأثير أملاح الكبريتات الخارجية :

الحد الأعلى لنسبة الماء الطليق/السمنت	الحد الأدنى لمحتوى السمنت كغم/م ^٣	نوع السمنت	تركيز الكبريتات ممثلة بـ (SO ₃)			الصف
			في المياه الجوفية غم/لتر	في التربة		
				SO ₃ في مستخلص 1:2 (ماء:تربة) غم/لتر	SO ₃ الكلية %	
0.55	280	البورتلاندي الاعتيادي	أقل من 0.3	1.0	أقل من 0.2	1
0.50	330	البورتلاندي الاعتيادي				
0.55	280	البورتلاندي المقاوم للكبريتات	1.2-0.3	1.9-1.0	0.5-0.2	2
0.50	330	البورتلاندي المقاوم للكبريتات	2.5-1.2	3.1-1.9	1.0-0.5	3
0.45	370	البورتلاندي المقاوم للكبريتات	5.0-2.5	5.6-3.1	2.0-1.0	4
0.45	370	البورتلاندي المقاوم للكبريتات بالإضافة لغطاء مناسب للوقاية	أكثر من 5.0	أكثر من 5.6	أكثر من 2.0	5

٢- تقييم الخرسانة وقبولها :-

٢-١- تعتبر نتيجة فحص المقاومة ما يساوي معدل المقاومة لثلاثة مكعبات معدة من نموذج مأخوذ من وجبات خرسانية مختارة عشوائياً وتفحص بعمر (٢٨) يوماً أو بعمر أقل حسب ما هو موصوف .

يجب أن يكون النموذج مأخوذاً ، قدر الإمكان من النقطة النهائية لخروج الخرسانة من الخلطة وفي حالة الخرسانة جاهزة الخلط ، يؤخذ النموذج من الشاحنة الخلطة عند نقطة الاستلام النهائية .

٢-٢- يجب أن يجري فحص واحد للمقاومة على الأقل لكل صنف من الخرسانة ولكل يوم وبموجب الجدول رقم (٤).

متطلبات الخرسانة المتصلبة

بموجب " الكود العراقي لمتطلبات الخرسانة المسلحة للمباني "
لسنة ١٩٨٧

جدول (٤) معدلات النماذج الخرسانية

معدل 2	معدل 1	معدل أخذ النماذج
50 م ³ أو 50 وجبة	20 م ³ أو 20 وجبة	
أيهما أقل حجماً		
الأسس (الرمثية) وحواجز الماء والمنشآت المشابهة	جميع أجزاء المنشأ عدا المنشآت المبينة في معدل 2	مناسبة لمنشآت مثل

٣-٢- إذا كان حجم الخرسانة الكلية المنتجة في أي مشروع يتطلب أن تتكرر الفحوص المطلوبة بموجب الفقرة (٢-٢) بأقل من أربعة فحوص مقاومة لكل صنف من الخرسانة ، فيجب إجراء فحوص من أربع وجبات مختارة عشوائياً على الأقل أو من كل وجبة إذا كان عدد الوجبات المستعملة أقل من أربعة .

٤-٢- عند فحص النماذج الخرسانية التي تعالج مختبرياً ، فإن نوعية الخرسانة تعتبر مقبولة إذا :-
أ- كان معدل المقاومة المحتسبة من أي أربعة فحوص متعاقبة للمقاومة لنماذج معالجة في المختبر يزيد بمقدار (٣نت/مم^٢) على الأقل عن مقاومة الانضغاط المميزة Fcu .
ب- كانت نتيجة أي فحص منفرد للمقاومة لا تقل عن مقاومة الانضغاط المميزة Fcu بمقدار (٣نت/مم^٢).

المكعبات الخرسانية

بموجب الكود العراقي ١٩٨٧/١

- عند فحص النماذج الخرسانية فإن الخرسانة تعتبر مقبولة إذا :-
 - أ- كان معدل المقاومة المحتسية من أي أربعة فحوص متعاقبة للمقاومة لنماذج معالجة في المختبر يزيد بمقدار (٣نت/مم^٢) على الأقل عن مقاومة الانضغاط المميزة .
 - ب- كانت نتيجة أي فحص منفرد للمقاومة لا تقل عن مقاومة الانضغاط المميزة بمقدار (٣نت/مم^٢) .
- في حالة فشل أي فحص مقاومة في مطابقة المتطلبات رقم (٢) فإن الخرسانة الممثلة بهذا الفحص فقط تعتبر غير مطابقة لمتطلبات المقاومة .
- في حالة فشل أكثر من فحص واحد للمقاومة في مطابقة متطلبات الفقرة رقم (٢) أو إذا فشل معدل المقاومة لأي أربع نتائج متعاقبة للمقاومة في مطابقة متطلبات الفقرة رقم (١) فتعتبر الخرسانة الممثلة بالمجاميع المماثلة لنتائج الفحوص الأربعة المتعاقبة غير مطابقة لمتطلبات المقاومة .

المكعبات الخرسانية
بموجب مواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور

يتم تقييم المكعبات الخرسانية بعمر (٢٨) يوم بموجب الفصل B8/التعديل 1999 ، مقاومة الانضغاط لكل مجموعة من (٣) مكعبات يتم قبولها اذا لم تقل مقاومة انضغاط أي من المكعبات عن الجدول التالي أو كان معدل المقاومات لهم لا يقل عن مقاومة الانضغاط المطلوبة للمكعب وان لا يزيد عن مكعب واحد من كل مجموعة من ثلاثة مكعبات تكون مقاومة الانضغاط له تقل عن المقاومة المطلوبة بأكثر من (٢٠)% .

معامل المرونة Tonnes/mm ²	أدنى مقاومة انضغاط لـ ٢٨ يوم بعد الخلط		محتوى السمنت الادنى للكونكريت (kg/m ³)	صنف المقاومة Kgf/cm ²	صنف الكونكريت (mm)
	الفحص الفعلي Kgf/cm ²	الفحص الابتدائي Kgf/cm ²			
٣٥٠	٥٥٠	٦٤٠	٣٧٥	٥٥٠	A/37.5
	٥٥٠	٦٤٠	٤٠٥	٥٥٠	A/20
	٥٥٠	٦٤٠	٤٥٠	٥٥٠	A/10
٣٣٠	٤٨٠	٥٥٠	٣٤٥	٤٨٠	B/37.5
	٤٨٠	٥٥٠	٣٦٠	٤٨٠	B/20
	٤٨٠	٥٥٠	٣٩٠	٤٨٠	B/10
٣١٠	٤٠٠	٤٨٠	٣٢٠	٤٠٠	C/37.5
	٤٠٠	٤٨٠	٣٣٥	٤٠٠	C/20
	٤٠٠	٤٨٠	٣٦٥	٤٠٠	C/10
٢٨٥	٣٣٠	٤٠٠	٣٠٠	٣٣٠	D/37.5
	٣٣٠	٤٠٠	٣١٥	٣٣٠	D/20
	٣٣٠	٤٠٠	٣٤٥	٣٣٠	D/10
٢٥٥	٢٣٠	٣٣٠	٢٨٠	٢٣٠	DX/37.5
	٢٣٠	٣٣٠	٣٠٥	٢٣٠	DX/20
٢٤٠	١٥٠	٢٣٠	٢٦٠	١٥٠	DY/37.5
	١٥٠	٢٣٠	٢٨٥	١٥٠	DY/20

الفصل (٤) السيراميك

المواصفة	العنوان
م.ق.ع ١٦٢٧/١٩٩١	البلاط السيراميك غير المزجج المقاوم للأحماض
البلاط السيراميك (الخرفي) المستخدم للأرضيات والجدران	
م.ق.ع ١٧٠٤/١/١٩٩٢ التعديل الاول لسنة ٢٠٠٢	متطلبات بلاط البثق ذو قابلية امتصاص للماء $\geq 3\%$ ص المجموعة أ-١
م.ق.ع ١٧٠٤/٢/١٩٩٢ التعديل الاول لسنة ٢٠٠٢	متطلبات بلاط البثق ذو قابلية امتصاص للماء $3\% > \geq 6\%$ ص المجموعة أ (٢-١)
م.ق.ع ١٧٠٤/٣/١٩٩٢ التعديل الاول لسنة ٢٠٠٢	متطلبات بلاط البثق ذو قابلية امتصاص للماء $6\% > \geq 10\%$ ص المجموعة أ (٢-٢)
م.ق.ع ١٧٠٤/٤/١٩٩٧ التعديل الاول لسنة ٢٠٠٢	متطلبات بلاط البثق ذي نسبة امتصاص للماء $< 10\%$ ص المجموعة (أ-٣)
م.ق.ع ١٧٠٤/٥/١٩٩٧ التعديل الاول لسنة ٢٠٠٢	متطلبات البلاط المصنع بطريقة الكبس ذي نسبة امتصاص واطنة للماء ص $\geq 3\%$ المجموعة (ب) ١
م.ق.ع ١٧٠٤/٦/١٩٩٧ التعديل الاول لسنة ٢٠٠٢	متطلبات البلاط المصنع بطريقة الكبس ذي نسبة امتصاص واطنة للماء $3\% > \geq 6\%$ ص المجموعة ب (٢-١)
م.ق.ع ١٧٠٤/٧/١٩٩٧ التعديل الاول لسنة ٢٠٠٢	متطلبات البلاط المصنع بطريقة الكبس ذي نسبة امتصاص واطنة للماء $6\% > \geq 10\%$ ص المجموعة ب (٢-١)
م.ق.ع ١٧٠٤/٨/١٩٩٧ التعديل الاول لسنة ٢٠٠٢	متطلبات البلاط المصنع بطريقة الكبس ذي نسبة امتصاص للماء ص $< 10\%$ المجموعة (ب-٣)

البلاط السيراميكي غير المزجج المقاوم للأحماض
Ceramic Unglazed Acid Resisting Tiles
م.ق.ع ١٦٢٧ السنة ١٩٩١

أولاً : المظهر

1-1- يكون البلاط خالياً من المواد الضارة وعند كسر البلاطة يجب أن يظهر مقطعها بشكل حبيبات ناعمة كثيفة ومتجانسة ، البلاط يجب أن يكون متيناً وشكله منتظم ، مسطح وخالياً من الشقوق وعيوب التصنيع الأخرى التي تؤثر على استخدامه .

ثانياً : الأبعاد والتفاوتات

- ١-٢- الطول × العرض
أ- ١٠٠×١٠٠ مم
ب- ١٥٠×١٥٠ مم
ج- ٢٠٠×٢٠٠ مم
د- ٢٠٠×١٠٠ مم

٢-٢- السمك : يكون السمك (٢٥ ، ٢٠ ، ١٢ ، ١٠ ، و ٨) مم لايتجاوز عمق الاخاديد في ظهر البلاط على (٣) مم .

٢-٣- التفاوتات : التفاوتات في الطول والعرض والسمك للبلاطة لا تتجاوز $\pm ٢,٥\%$

ثالثاً : المتطلبات

يطابق البلاط المتطلبات المبينة في الجدول لاحقاً

المتطلبات	الخاصية
لا يتجاوز الفراغ بين الحافة الداخلية للمربع والجانب المجاور لها من البلاطة على (١) مم لكل (١٠٠) مم طول من خلال فحصها بزواوية التعامد الفولاذية	١- التعامد
$\pm ١,٥$ مم $\pm ٢,٥$ مم $\pm ٢,٥$ مم $\pm ١,٥$ مم × $\pm ٢,٥$ مم	٢- التقوس للأبعاد (أ) (ب) (ج) (د)
٢ % كحد أعلى	٣- امتصاص الماء
٧٠ نيوتن أمم ^٢ كحد أدنى	٤- قوة الانضغاط
٢٠ نيوتن أمم ^٢ كحد أدنى	٥- مقاومة الكسر
لا يتجاوز الفقدان بالكتلة على ١,٥ %	٦- مقاومة الأحماض
- معدل التآكل بالحك ٢ مم كحد أعلى - التآكل للبلاطة الواحدة ٢,٥ مم كحد أعلى	٧- مقاومة التآكل بالحك

البلاط السيراميكي (الخرفي) المستخدم للأرضيات والجدران
متطلبات بلاط البثق ذو قابلية امتصاص للماء $\leq 3\%$ المجموعة أ - ١
Ceramic Floor and Wall Tiles
Specification for Extruded Ceramic Tiles with a Water Absorption $E \leq 3\%$
Group A₁
م.ق.ع ١٧٠٤/١/السنة ١٩٩٢ (التعديل الاول لسنة ٢٠٠٢)

أولاً : الأبعاد ونوعية السطح*

يطابق بلاط البثق السيراميكي المتطلبات الفيزيائية والكيميائية الواردة في الجدول لاحقاً
جدول (١) : التفاوت في الأبعاد ونوعية السطح

ت	الخاصية	البلاط المغلوق	بلاط الاجر
١	الطول والعرض - انحراف معدل المقاس لكل بلاطة (جهتان أو أربع جهات) عن المقاس العملي (%) - انحراف معدل المقاس لكل بلاطة (جهتان أو أربع جهات) عن معدل المقاس لعشرة عينات فحص (عشرين أو أربعين جهة) (%)	١,٢٥± ١,٢٥±	٢± ١,٥±
٢	السك : انحراف معدل السمك لكل بلاطة عن مقاس السمك العملي (%)	١٠±	١٠±
٣	استقامة الجوانب** : اكبر انحراف عن الاستقامة بالنسبة للمقاسات العملية (%)	٠,٥±	٠,٦±
٤	التعامد** : اكبر انحراف عن الاستقامة بالنسبة للمقاسات العملية (%)	١,٥±	١,٠±
٥	استواء السطح أ- تقوس مركز البلاطة : يعبر عنه كنسبة مئوية للخط القطري المحسوب من المقاسات العملية (%) ب- تقوس الحافة : يعبر عنها كنسبة مئوية لطول المقاس العملي (%) ج- الالتواء يعبر عنه كنسبة مئوية للخط القطري المحسوب من المقاسات العملية (%)	٠,٥± ٠,٥± ٠,٨±	١,٥± ١,٥± ١,٥±
٦	نوعية السطح***	تكون ٩٥% من البلاطات على الأقل خالية من العيوب الواضحة والمنظورة والتي تؤدي الى تشوه مظهر مساحة كبيرة من البلاطات	

* تصبح ابعاد الكاشي السيراميكي استرشادية على ان يتم الالتزام بالاتي :

يكون التفاوت للابعاد كما يأتي :-

- (٣ - م) للبلاط المبتوق

- (٢ - م) للبلاط المكبوس

** لا يمكن تطبيق هذا الفحص على البلاطات ذات الأشكال المنحنية

*** لا يمكن تجنب التغيرات الطفيفة في لون البلاط نتيجة الحرق ويطبق هذا على تغيرات لون سطح بلاط

البثق (المزجج أو غير المزجج أو المزجج جزئياً) غير المنتظم والمقصود، وكذلك على تغيرات لون المساحة الكلية للبلاطة والذي يكون تغير اللون فيها صفة مميزة ومرغوبة .

البلاط السيراميكي (الخرفي) المستخدم للأرضيات والجدران
متطلبات بلاط البثق ذو قابلية امتصاص للماء $\leq 3\%$ المجموعة أ - ١

Ceramic Floor and Wall Tiles

Specification for Extruded Ceramic Tiles with a Water Absorption $E \leq 3\%$

Group A₁

م.ق.ع ١٧٠٤ / السنة ١٩٩٢ (التعديل الاول لسنة ٢٠٠٢)

ثانياً : الخواص الفيزيائية

الخواص الفيزيائية لبلاط البثق بنوعيه المغلوق والآجر كما في الجدول (٢)

جدول (٢) : الخواص الفيزيائية

ت	الخاصية	البلاط المغلوق	بلاط الآجر
١	امتصاص الماء (% بالكتلة)	لا يزيد على ٣ كمعدل ولا يزيد على ٣,٣ كنتيجة فردية	لا يزيد على ٣ كمعدل ولا يزيد على ٣,٣ كنتيجة فردية
٢	معامل الكسر (نيوتن/مم ^٢)	لا يقل عن ٢٠ كمعدل ولا يقل عن ١٨ كنتيجة فردية	لا يقل عن ٢٠ كمعدل ولا يقل عن ١٨ كنتيجة فردية
٣	صلادة السطح للخدش (موه) أ- بلاطات مزججة ب- بلاطات غير مزججة	لا تقل عن ٥ لا تقل عن ٦	لا تقل عن ٥ لا تقل عن ٦
٤	مقاومة التآكل بالحك (البلي) : مقاومة البلاط غير المزجج للتآكل العميق (الحجم المزال بالمم ^٣)	لا يزيد على ٣٠٠	لا يزيد على ٣٠٠
٥	معامل التمدد الحراري الخطي عند ارتفاع درجة حرارة المحيط إلى ١٠٠°س (ك ^{-١})	٦-١٠×٤ إلى ٦-١٠×٨	٦-١٠×٥ إلى ٦-١٠×١٣

البلاط السيراميكي (الخزفي) المستخدم للأرضيات والجدران
متطلبات بلاط البثق ذو قابلية امتصاص للماء $\geq 3\%$ المجموعة أ - ١
Ceramic Floor and Wall Tiles
Specification for Extruded Ceramic Tiles with a Water Absorption $E \leq 3\%$
Group A₁

م.ق.ع ١٧٠٤/٢ لسنة ١٩٩٢ (التعديل الاول لسنة ٢٠٠٢)

أولاً : الأبعاد ونوعية السطح*

يطابق بلاط البثق السيراميكي المتطلبات الواردة في الجدول لاحقاً

جدول (١) : التفاوت في الأبعاد ونوعية السطح

ت	الخاصية	البلاط المغلوق	بلاط الأجر
١	الطول والعرض - انحراف معدل المقاس لكل بلاطة (جهتان أو أربع جهات) عن المقاس العملي (%). - انحراف معدل المقاس لكل بلاطة (جهتان أو أربع جهات) عن معدل المقاس لعشرة عينات فحص (عشرين أو أربعين جهة) (%).	١,٢٥± ١,٠±	٢± ١,٥±
٢	السماك : انحراف معدل السمك لكل بلاطة عن مقاس السمك العملي (%).	١٠±	١٠±
٣	استقامة الجوانب *** : اكبر انحراف عن الاستقامة بالنسبة للمقاسات العملية (%).	٠,٦±	٠,٦±
٤	التعامد *** : اكبر انحراف عن الاستقامة بالنسبة للمقاسات العملية (%).	١,٥±	١,٥±
٥	استواء السطح أ- تقوس مركز البلاطة : يعبر عنها كنسبة مئوية للخط القطري المحسوب من المقاسات العملية (%). ب- تقوس الحافة : يعبر عنها كنسبة مئوية لطول المقاس العملي (%). ج- الالتواء يعبر عنه كنسبة مئوية للخط القطري المحسوب من المقاسات العملية (%).	٠,٥± ٠,٥± ٠,٨±	١,٥± ١,٥± ١,٥±
٦	نوعية السطح ***	تكون ٩٥% من البلاطات على الأقل خالية من العيوب الواضحة والمنظورة والتي تؤدي الى تشوه مظهر مساحة كبيرة من البلاطات	

* تصبح إبعاد الكاشي السيراميكي استرشادية على ان يتم الالتزام بالاتي :

يكون التفاوت للإبعاد كما يأتي :-

- (٣ - مم) للبلاط المبتوق

- (٢ - مم) للبلاط المكبوس

*** لا يمكن تطبيق هذا الفحص على البلاطات ذات الأشكال المنحنية

*** لا يمكن تجنب التغيرات الطفيفة في لون البلاط نتيجة الحرق و يطبق هذا على تغيرات لون

سطح بلاط البثق (المزجج أو غير المزجج أو المزجج جزئياً) غير المنتظم والمقصود، وكذلك على

تغيرات لون المساحة للبلاط والذي يكون تغير اللون فيها صفة مميزة مرغوبة .

البلاط السيراميكي (الخرفي) للأرضيات والجدران
متطلبات بلاط البثق ذو قابلية امتصاص للماء $3\% < E \leq 6\%$ المجموعة أ (١-٢)

Ceramic Floor and Wall Tiles

Specification for Extruded Ceramic Tiles with a Water Absorption of
3 % < E ≤ 6% Group A(II a)

م.ق.ع ٢/١٧٠٤ لسنة ١٩٩٢ (التعديل الاول لسنة ٢٠٠٢)

ثانياً : الخواص الفيزيائية

الخواص الفيزيائية لبلاط البثق بنوعيه المغلوق والأجر كما في الجدول (٢)

جدول (٢) : الخواص الفيزيائية

ت	الخاصية	البلاط المغلوق	بلاط الأجر
١	امتصاص الماء (% بالكتلة)	$3 < E \leq 6$ كمعدل و ٦,٥ حد أعلى كنتيجة فردية	$3 < E \leq 6$ كمعدل و ٦,٥ حد أعلى كنتيجة فردية
٢	معامل الكسر (نيوتن/مم ^٢)	٢٠ كمعدل و١٨ حد أدنى كنتيجة فردية	٢٠ كمعدل و١٨ حد أدنى كنتيجة فردية
٣	صلادة السطح للخدش (موه) أ- بلاطات مزججة ب- بلاطات غير مزججة	٥ حد أدنى ٦ حد أدنى	٥ حد أدنى ٦ حد أدنى
٤	مقاومة التآكل بالحك (البلي) : مقاومة البلاط غير المزجج للتآكل العميق (الحجم المزال بالمم ^٣)	٣٩٣ حد أعلى	٣٩٣ حد أعلى
٥	معامل التمدد الحراري الطولي عند ارتفاع درجة حرارة المحيط إلى ١٠٠ س° (ك ^{-١})	٦-١٠ × ١٠ حد أعلى	٦-١٠ × ١٢ حد أعلى
٦	مقاومة الصدمة الحرارية	لا تظهر عليه أي عيوب أو تغيرات مرئية عند فحصه بالعين المجردة أو بمساعدة النظارات في حالة استعمالها	لا تظهر عليه أي عيوب أو تغيرات مرئية عند فحصه بالعين المجردة أو بمساعدة النظارات في حالة استعمالها
٧	مقاومة البلاط المزجج للتجزع*	لا يحدث به تجزع أي ظهور شقوق شعرية دقيقة	لا يحدث به تجزع أي ظهور شقوق شعرية دقيقة
٨	مقاومة الإنجماد	تقاوم الإنجماد	تقاوم الإنجماد

* لا يمكن تطبيق فحص التجزع على البلاطات المطلوب استخدامها للديكور لان بعض الفعاليات الزخرفية تؤدي الى حدوث تجزع

البلاط السيراميكي (الخرفي) للأرضيات والجدران
متطلبات بلاط البثق ذو قابلية امتصاص للماء $3\% > \text{ص} \geq 6\%$ المجموعة أ (٢-١)
Ceramic Floor and Wall Tiles
Specification for Extruded Ceramic Tiles with a Water Absorption of
3 % < E ≤ 6% Group A(II a)
م.ق.ع ٤/١٧٠٢ لسنة ١٩٩٢ (التعديل الاول لسنة ٢٠٠٢)

ثالثاً : الخواص الكيماوية
كما في الجدول لاحقاً :

جدول (٣) : الخواص الكيماوية لبلاط المغلوق وبلاط الأجر

ت	الخاصية	البلاط المغلوق	بلاط الأجر
١	مقاومة التبقع : بلاط مزيج صنف (١ الى ٣)	يكون على الأقل من صنف ٢ حيث يمكن إزالة البقع باستخدام المنظفات	
٢	مقاومة المواد الكيماوية المنزلية ومنظفات أحواض السباحة ما عدا المنظفات الحاوية على حامض الهيدروفلوريك ومركباته أ- بلاط مزيج صنف أ إلى صنف هـ ب- بلاط غير مزيج	يكون من صنف ج على الأقل لا تظهر أي تغيرات على سطح البلاط عند فحصه بالعين المجردة أو بمساعدة النظارات في حالة استعمالها	
٣	مقاومة الحوامض والقواعد ما عدا حامض الهيدروفلوريك ومركباته أ- بلاط مزيج صنف أ إلى صنف هـ ب- بلاط غير مزيج*	يتم إجراء هذا الفحص بعد تحديد صنف البلاط المزيج المقاوم للمواد الكيماوية المنزلية لا تظهر أي تغيرات على سطح البلاط عند فحصه بالعين المجردة او بمساعدة النظارات في حالة استعمالها	

* في حالة حدوث تدرج خفيف في لون البلاط لا يعني هذا نتيجة تأثرها بالمواد الكيماوية

البلاط السيراميكي (الخرفي) للأرضيات والجدران
متطلبات بلاط البثق ذو قابلية امتصاص للماء $6\% < E \leq 10\%$ ص $\geq 10\%$ المجموعة أ (٢-٢)
Ceramic Floor and Wall Tiles
Specification for Extruded Ceramic Tiles with a Water Absorption of
6 % < E ≤ 10% Group A(II b)
م.ق.ع ٣/١٧٠٤ لسنة ١٩٩٢ (التعديل الاول لسنة ٢٠٠٢)

أولاً : الأبعاد ونوعية السطح*

يطابق بلاط البثق السيراميكي المتطلبات الواردة في الجدول لاحقاً

جدول (١) : التفاوت في الأبعاد ونوعية السطح

ت	الخاصية	البلاط المغلوق	بلاط الأجر
١	الطول والعرض - انحراف معدل المقاس لكل بلاطة (جهتان أو أربع جهات) عن المقاس العملي (%) - انحراف معدل المقاس لكل بلاطة (جهتان أو أربع جهات) عن معدل المقاس لعشرة عينات فحص (عشرين أو أربعين جهة) (%)	$2 \pm$ $1,5 \pm$	$2 \pm$ $1,5 \pm$
٢	السك : انحراف معدل السك لكل بلاطة عن مقاس السك العملي (%)	$1,0 \pm$	$1,0 \pm$
٣	استقامة الجوانب **: اكبر انحراف عن الاستقامة بالنسبة للمقاسات العملية (%)	$1 \pm$	$1 \pm$
٤	التعامد **: اكبر انحراف عن الاستقامة بالنسبة للمقاسات العملية (%)	$1,0 \pm$	$1,0 \pm$
٥	استواء السطح أ- تقوس مركز البلاطة : يعبر عنها كنسبة مئوية للخط القطري المحسوب من المقاسات العملية (%) ب- تقوس الحافة : يعبر عنها كنسبة مئوية لطول المقاس العملي (%) ج- الالتواء يعبر عنه كنسبة مئوية للخط القطري المحسوب من المقاسات العملية (%)	$0,7 \pm$ $0,7 \pm$ $1,0 \pm$	$1,5 \pm$ $1,5 \pm$ $1,5 \pm$
٦	نوعية السطح***	تكون ٩٥% من البلاطات على الأقل خالية من العيوب الواضحة والمنظورة والتي تؤدي الى تشوه مظهر مساحة كبيرة من البلاطات	

تصبح إبعاد الكاشي السيراميكي استرشادية على ان يتم الالتزام بالاتي :

يكون التفاوت للإبعاد كما يأتي :-

- (٣- م) للبلاط المبتوق

- (٢- م) للبلاط المكبوس

** لا يمكن تطبيق هذا الفحص على البلاطات ذات الأشكال المنحنية

*** لا يمكن تجنب التغيرات الطفيفة في لون البلاط نتيجة الحرق و يطبق هذا على تغيرات لون سطح بلاط البثق (المزجج أو غير المزجج أو المزجج جزئياً) غير المنتظم والمقصود، وكذلك على تغيرات لون المسحة للبلاط والذي يكون تغير اللون فيها صفة مميزة مرغوبة .

البلاط السيراميكي (الخرفي) للأرضيات والجدران
متطلبات بلاط البثق ذو قابلية امتصاص للماء $6\% < \text{ص} \leq 10\%$ المجموعة أ (٢-٢)
Ceramic Floor and Wall Tiles
Specification for Extruded Ceramic Tiles with a Water Absorption of
 $6\% < \text{E} \leq 10\%$ Group A(II b)
م.ق.ع ٣/١٧٠٤ لسنة ١٩٩٢ (التعديل الاول لسنة ٢٠٠٢)

ثانياً : الخواص الفيزيائية
الخواص الفيزيائية لبلاط البثق بنوعيه المغلوق والأجر كما في الجدول (٢)

جدول (٢) : الخواص الفيزيائية

ت	الخاصية	البلاط المغلوق	بلاط الأجر
١	امتصاص الماء (% بالكتلة)	$6 < \text{ص} \leq 10$ كمعدل و ولا يزيد على ١١ كنتيجة فردية	$6 < \text{ص} \leq 10$ كمعدل و ولا يزيد على ١١ كنتيجة فردية
٢	معامل الكسر (نيوتن/مم ^٢)	١٧,٥ كمعدل ولا يقل عن ١٥ كنتيجة فردية	١٧,٥ كمعدل ولا يقل عن ١٥ كنتيجة فردية
٣	صلادة السطح للخدش (موه) أ- بلاطات مزججة ب- بلاطات غير مزججة	٥ حد أدنى ٦ حد أدنى	٥ حد أدنى ٦ حد أدنى
٤	مقاومة التآكل بالحك(البلي) : مقاومة البلاط غير المزجج للتآكل العميق(الحجم المزال بالمم ^٣)	٦٤٩ حد أعلى	٦٤٩ حد أعلى
٥	معامل التمدد الحراري الخطي عند ارتفاع درجة حرارة المحيط إلى ١٠٠°س (ك ^{-١})	١٠×١٠-٦ حد أعلى	١٠×١٠-٦ حد أعلى
٦	مقاومة الصدمة الحرارية	لا تظهر عليه أي عيوب أو تغيرات مرئية عند فحصه بالعين المجردة أو بمساعدة النظارات في حالة استعمالها	لا تظهر عليه أي عيوب أو تغيرات مرئية عند فحصه بالعين المجردة أو بمساعدة النظارات في حالة استعمالها
٧	مقاومة البلاط المزجج للتجزع*	لا يحدث به تجزع أي ظهور شقوق شعرية دقيقة	لا يحدث به تجزع أي ظهور شقوق شعرية دقيقة
٨	التمدد بالرطوبة : بلاط غير مزجج (مم م)	٠,٦ حد أعلى	٠,٦ حد أعلى

* لا يمكن تطبيق فحص التجزع على البلاطات المطلوب استخدامها للديكور لأن بعض التصاميم الزخرفية
تؤدي الى حدوث تجزع

البلاط السيراميكي (الخرفي) للأرضيات والجدران
متطلبات بلاط البثق ذو قابلية امتصاص للماء $6\% < E \leq 10\%$ ص $\geq 10\%$ المجموعة أ (٢-٢)

Ceramic Floor and Wall Tiles
Specification for Extruded Ceramic Tiles with a Water Absorption of
6 % < E ≤ 10% Group A(II b)

م.ق.ع ٣/١٧٠٤ لسنة ١٩٩٢ (التعديل الاول لسنة ٢٠٠٢)

ثالثاً : الخواص الكيماوية
كما في الجدول لاحقاً :

جدول (٣) : الخواص الكيماوية لبلاط المغلوق وبلاط الأجر

ت	الخاصية	البلاط المغلوق	بلاط الأجر
١	مقاومة التبقع : بلاط مزيج صنف (١ الى ٣)	يكون على الأقل من صنف ٢ حيث يمكن إزالة البقع باستخدام المنظفات	
٢	مقاومة المواد الكيماوية المنزلية ومنظفات أحواض السباحة ما عدا المنظفات الحاوية على حامض الهيدروفلوريك ومركباته أ- بلاط مزيج صنف أ إلى صنف هـ	صنف ب حد أدنى	صنف ب حد أدنى
	ب- بلاط غير مزيج	يجتاز الفحص	

البلاط الخزفي للأرضيات والجدران

متطلبات بلاط البثق ذي نسبة امتصاص للماء ص < 10% المجموعة (أ-3)

Ceramic Floor and Wall Tiles – Specification for Extruded Ceramic Tiles

With a Water Absorption of E>10 % Group A(3)

(م.ق.ع ٤/١٧٠٤ لسنة ١٩٩٧) (التعديل الاول لسنة ٢٠٠٢)

أولاً : الأبعاد ونوعية السطح*

يطابق بلاط البثق السيراميكي المتطلبات الواردة في الجدول لاحقاً

جدول (١) : التفاوت في الأبعاد ونوعية السطح

ت	الخاصية	البلاط المغلوق	بلاط الأجر
١	الطول والعرض - انحراف معدل المقاس لكل بلاطة (جهتان أو أربع جهات) عن المقاس العملي (%). - انحراف معدل المقاس لكل بلاطة (جهتان أو أربع جهات) عن معدل المقاس لعشرة عينات فحص (عشرين أو أربعين جهة) (%).	٢±	٢±
٢	السماك : انحراف معدل السمك لكل بلاطة عن مقاس السمك العملي (%).	١٠±	١٠±
٣	استقامة الجوانب *** : اكبر انحراف عن الاستقامة بالنسبة للمقاسات العملية (%).	١±	١±
٤	التعامد *** : اكبر انحراف عن الاستقامة بالنسبة للمقاسات العملية (%).	١,٥±	١,٥±
٥	استواء السطح - تقوس مركز البلاطة : يعبر عنها كنسبة مئوية للخط القطري المحسوب من المقاسات العملية (%). - تقوس الحافة : يعبر عنها كنسبة مئوية لطول المقاس العملي (%). - الالتواء يعبر عنه كنسبة مئوية للخط القطري المحسوب من المقاسات العملية (%).	١±	١,٥± ١± ١,٥±
٦	نوعية السطح ***	تكون ٩٥% من البلاطات على الأقل خالية من العيوب الواضحة والمنظورة والتي تؤدي الى تشوه مظهر مساحة كبيرة من البلاطات	

تصبح إبعاد الكاشي السيراميكي استرشادية على ان يتم الالتزام بالاتي :

يكون التفاوت للإبعاد كما يأتي :-

- (٣ - م) للبلاط المبتوق

- (٢ - م) للبلاط المكبوس

*** لا يمكن تطبيق هذا الفحص على البلاطات ذات الأشكال المنحنية

*** لا يمكن تجنب التغيرات الطفيفة في لون البلاط نتيجة الحرق و يطبق هذا على تغيرات لون سطح

بلاط البثق (المزجج أو غير المزجج أو المزجج جزئياً) غير المنتظم والمقصود، وكذلك على

تغيرات لون المساحة للبلاط والذي يكون تغير اللون فيها صفة مميزة مرغوبة .

البلاط السيراميكي (الخرفي) للأرضيات والجدران
متطلبات بلاط البثق ذي نسبة امتصاص للماء ص < 10% المجموعة (أ-3)
Ceramic Floor and Wall Tiles – Specification for Extruded Ceramic Tiles
With a Water Absorption of E>10 % Group A(3)
(م.ق.ع ٤/١٧٠٤ لسنة ١٩٩٧) (التعديل الاول لسنة ٢٠٠٢)

ثانياً : الخواص الفيزيائية
الخواص الفيزيائية لبلاط البثق بنوعيه المغلوق والآجر كما في الجدول (٢)

جدول (٢) : الخواص الفيزيائية

ت	الخاصية	البلاط المغلوق	بلاط الآجر
١	امتصاص الماء (% بالكتلة)	ص < ١٠ كمعدل	ص < ١٠ كمعدل
٢	معايير الكسر (نيوتن/م ^٢)	٨ ≤ كمعدل ولا تقل أي قيمة فردية عن ٧	٨ ≤ كمعدل ولا تقل أي قيمة فردية عن ٧
٣	صلادة السطح للخدش (موه) للبلاط المزجج	٤ حد أدنى	٤ حد أدنى
٤	مقاومة التآكل بالحك(البلي) : مقاومة البلاط غير المزجج للتآكل العميق(الحجم المزال بالمم ^٣)	٢٣٦٥ مم ^٢ حد أعلى	٢٣٦٥ مم ^٢ حد أعلى
٥	معامل التمدد الحراري الخطي عند ارتفاع درجة حرارة المحيط إلى ١٠٠°س	١٠×١٠-٦ لكل كلفن	١٠×١٠-٦ لكل كلفن
٦	مقاومة الصدمة الحرارية	لا تظهر عليه أي عيوب أو تغيرات مرئية عند فحصه بالعين المجردة أو بمساعدة النظارات في حالة استعمالها	لا تظهر عليه أي عيوب أو تغيرات مرئية عند فحصه بالعين المجردة أو بمساعدة النظارات في حالة استعمالها
٧	مقاومة البلاط المزجج للتجزع*	لا يحدث به تجزع أي ظهور شقوق شعرية دقيقة	لا يحدث به تجزع أي ظهور شقوق شعرية دقيقة
٨	تمدد البلاط الغير مزجج بالرطوبة (مم/م)	٠,٦ حد أعلى	٠,٦ حد أعلى

* لا يمكن تطبيق فحص التجزع على البلاطات المطلوب استخدامها للديكور لان بعض التصاميم الزخرفية تؤدي الى حدوث تجزع

البلاط الخزفي للأرضيات والجدران
متطلبات بلاط البثق ذي نسبة امتصاص للماء ص < 10% المجموعة (أ-3)
Ceramic Floor and Wall Tiles – Extruded Ceramic Tiles With a Water
Absorption of E>10 % Group A(3)
(م.ق.ع ٤/١٧٠٤ لسنة ١٩٩٧) (التعديل الاول لسنة ٢٠٠٢)

ثالثاً : الخواص الكيماوية
كما في الجدول لاحقاً :

جدول (٣) : الخواص الكيماوية لبلاط المغلوق وبلاط الأجر

ت	الخاصية	البلاط المغلوق	بلاط الأجر
١	مقاومة التبقع : بلاط مزيج صنف (١ إلى ٣)	صنف ٢ حد أدنى	صنف ٢ حد أدنى
٢	مقاومة المواد الكيماوية المنزلية ومنظفات أحواض السباحة ما عدا المنظفات الحاوية على حامض الهيدروفلوريك ومركباته أ- بلاط مزيج صنف (أ إلى د) ب- بلاط غير مزيج	صنف ب حد أدنى	لا تظهر أي تغيرات على سطح البلاطة عند فحصه بالعين المجردة او بمساعدة النظارات في حالة استعمالها

البلاط السيراميكي (الخرفي) للأرضيات والجدران
متطلبات البلاط المصنع بطريقة الكبس ذي نسبة امتصاص واطنة للماء

ص $\geq 3\%$ المجموعة (ب) ١

Ceramic Floor and Wall Tiles – Specification for Dust – Pressed Ceramic
Tiles With a low Water Absorption $E \leq 3\%$ Group B1

(م.ق.ع ٥/١٧٠٤ لسنة ١٩٩٧) (التعديل الاول لسنة ٢٠٠٢)

أولا : الأبعاد ونوعية السطح*

يطابق بلاط الكبس السيراميكي المتطلبات الواردة في الجدول لاحقاً :

جدول (١) : التفاوت في الأبعاد ونوعية السطح

ت	الخاصية	مساحة سطح البلاطة (سم ^٢)			
		س < ١٠٤	١٩٠ > س > ١٠٤	٩٠ > س > ١٩٠	س > ٩٠
١	الطول والعرض: - انحراف معدل المقاس لكل بلاطة (جهتان أو أربع جهات) عن المقاس العملي (%). - انحراف معدل المقاس لكل بلاطة (جهتان أو أربع جهات) عن معدل المقاس لعشرة عينات فحص (عشرين أو أربعين جهة) (%).	٠,٦±	٠,٧٥±	١±	١,٢±
٢	السماك : انحراف معدل السمك لكل بلاطة عن مقاس السمك العملي (%).	٥±	٥±	١٠±	١٠±
٣	استقامة الجوانب ***: أكبر انحراف عن الاستقامة بالنسبة للمقاسات العملية (%).	٠,٥±	٠,٥±	٠,٥±	٠,٧٥±
٤	التعامد ***: أكبر انحراف عن الاستقامة بالنسبة للمقاسات العملية (%).	٠,٦±	٠,٦±	٠,٦±	١±
٥	استواء السطح - تقوس مركز البلاطة: يعبر عنها كنسبة مئوية للخط القطري المحسوب من المقاسات العملية (%). - تقوس الحافة : يعبر عنها كنسبة مئوية لطول المقاس العملي (%). - الالتواء يعبر عنه كنسبة مئوية للخط القطري المحسوب من المقاسات العملية (%).	٠,٥±	٠,٥±	٠,٥±	١±
٦	نوعية السطح ***	تكون ٩٥% من البلاطات كحد أدنى خالية من العيوب الواضحة والمنظورة والتي تؤدي الى تشوه مظهر مساحة كبيرة من البلاطات			

تصبح إبعاد الكاشي السيراميكي استرشادية على أن يتم الالتزام بالاتي :

يكون التفاوت للإبعاد كما يأتي :-

- (٣ - م) للبلاط المبتوق

- (٢ - م) للبلاط المكبوس

*** لا يمكن تطبيق هذا الفحص على البلاطات ذات الأشكال المنحنية

*** لا يمكن تجنب التغيرات الطفيفة في لون البلاط نتيجة الحرق و يطبق هذا على تغيرات لون

سطح بلاط البثق (المزجج أو غير المزجج أو المزجج جزئياً) غير المنتظم والمقصود، وكذلك على

تغيرات لون المساحة للبلاط والذي يكون تغير اللون فيها صفة مميزة مرغوبة .

البلاط السيراميكي (الخرفي) للأرضيات والجدران
متطلبات البلاط المصنع بطريقة الكبس ذي نسبة امتصاص واطنة للماء
ص $\geq 3\%$ المجموعة (ب) ١

Ceramic Floor and Wall Tiles – Specification for Dust – Pressed Ceramic
Tiles With a low Water Absorption $E \leq 3\%$ Group B1
(م.ق.ع ٥/١٧٠٤ لسنة ١٩٩٧) (التعديل الاول لسنة ٢٠٠٢)

ثانياً : الخواص الفيزيائية

الخواص الفيزيائية لبلاط الكبس بنوعيه المغلوق والآجر كما في الجدول (٢)
جدول (٢) : الخواص الفيزيائية

المتطلبات	الخاصية	ت
لا يزيد على أو يساوي الى ٣% كمعدل لا يزيد او يساوي الى ٣,٣% كنتيجة فردية	امتصاص الماء (% بالكتلة)	١
٢٧ حد أدنى	معايير الكسر (نيوتن/مم ^٢)	٢
٥ حد أدنى ٦ حد أدنى	صلادة السطح للخدش (موه) - للبلاط المزجج - للبلاط غير المزجج	٣
٣٠٥ حد أدنى	مقاومة التآكل بالحك (البلي) : مقاومة البلاط غير المزجج للتآكل العميق (الحجم المزال بالمم ^٣)	٤
١٠×٩-٦ لكل كلفن حد أعلى	معامل التمدد الحراري الخطي عند ارتفاع درجة حرارة المحيط إلى ١٠٠°س (ك ^{-١})	٥
لا تظهر عليه أي عيوب أو تغيرات مرئية عند فحصه بالعين المجردة أو بمساعدة النظارات في حالة استعمالها	مقاومة الصدمة الحرارية	٦
لا يحدث به تجزع أي ظهور شقوق شعرية دقيقة	مقاومة البلاط المزجج للتجزع*	٧

* لا يمكن تطبيق فحص التجزع على البلاطات المطلوب استخدامها للديكور لان بعض التصاميم الزخرفية
تؤدي الى حدوث تجزع

البلاط الخزفي المستخدم للأرضيات والجدران
متطلبات البلاط المصنع بطريقة الكبس ذي نسبة امتصاص واطنة للماء
ص $\geq 3\%$ المجموعة (ب) ١

Ceramic Floor and Wall Tiles – Specification for Dust – Pressed Ceramic
Tiles With a low Water Absorption $E \leq 3\%$ Group B1
(م.ق.ع ٥/١٧٠٤ لسنة ١٩٩٧) (التعديل الاول لسنة ٢٠٠٢)

ثالثاً : الخواص الكيماوية
كما في الجدول لاحقاً :

جدول (٣) : الخواص الكيماوية لبلاط المغلوق وبلاط الأجر

ت	الخاصية	المتطلبات
١	مقاومة التبقع : بلاط مزج صنف (١ الى ٣)	يكون على الأقل من صنف ٢ حيث يمكن إزالة البقع باستخدام المنظفات
٢	مقاومة المواد الكيماوية المنزلية ومنظفات أحواض السباحة ما عدا المنظفات الحاوية على حامض الهيدروفلوريك ومركباته أ- بلاط مزج صنف أ الى صنف هـ ب- بلاط غير مزج	- يكون على الأقل من صنف ب - لا تظهر أي تغيرات على سطح البلاطة عند فحصه بالعين المجردة او بمساعدة النظارات في حالة استعمالها
٣	مقاومة الحوامض والقواعد - ماعدا حامض الهيدروفلوريك ومركباته - بلاط غير مزج *	لا تظهر اي تغيرات على سطح البلاطة عند فحصه بالعين المجردة او بمساعدة النظارات في حالة استعمالها

* في حالة حدوث تدرج خفيف في لون البلاطة فلا يعني هذا نتيجة تأثرها بالمواد الكيماوية

البلاط السيراميكي (الخرفي) للأرضيات والجدران
متطلبات البلاط المصنع بطريقة الكبس ذي نسبة امتصاص واطنة للماء
3% < E ≤ 6% المجموعة ب (2-أ)

Ceramic Floor and Wall Tiles – Specification for Dust – Pressed Ceramic
Tiles With a low Water Absorption 3% < E ≤ 6% Group B(2-a)

(م.ق.ع ٤/١٧٠٦ لسنة ١٩٩٧) (التعديل الاول لسنة ٢٠٠٢)

أولاً : الأبعاد ونوعية السطح*

يطابق بلاط الكبس السيراميكي المتطلبات الواردة في الجدول لاحقاً

جدول (١) : التفاوت في الأبعاد ونوعية السطح

ت	الخاصية	مساحة سطح البلاطة (سم ^٢)		
		س > ٩٠	٩٠ >= س > ١٩٠	س >= ١٩٠
١	الطول والعرض: - انحراف معدل المقاس لكل بلاطة (جهتان أو أربع جهات) عن المقاس العملي (%). - انحراف معدل المقاس لكل بلاطة (جهتان أو أربع جهات) عن معدل المقاس لعشرة عينات فحص (عشرين أو أربعين جهة) (%).	±١,٢	±١	±١,٧٥
٢	السماك : انحراف معدل السمك لكل بلاطة عن مقاس السمك العملي (%).	±١,٠	±١,٠	±٥
٣	استقامة الجوانب *** : اكبر انحراف عن الاستقامة بالنسبة للمقاسات العملية (%).	±١,٧٥	±٥	±٥
٤	التعامد *** : اكبر انحراف عن الاستقامة بالنسبة للمقاسات العملية (%).	±١	±٥,٦	±٥,٦
٥	استواء السطح - تقوس مركز البلاطة : يعبر عنها كنسبة مئوية للخط القطري المحسوب من المقاسات العملية (%). - تقوس الحافة : يعبر عنها كنسبة مئوية لطول المقاس العملي (%). - الالتواء يعبر عنه كنسبة مئوية للخط القطري المحسوب من المقاسات العملية (%).	±١	±٥,٥	±٥,٥
٦	نوعية السطح***	تكون ٩٥% من البلاطات على الأقل خالية من العيوب الواضحة والمنظورة والتي تؤدي الى تشوه مظهر مساحة كبيرة من البلاطات		

تصبح إبعاد الكاشي السيراميكي استرشادية على ان يتم الالتزام بالاتي :

يكون التفاوت للإبعاد كما يأتي :-

- (٣ - مم) للبلاط المبتوق

- (٢ - مم) للبلاط المكبوس

*** لا يمكن تطبيق هذا الفحص على البلاطات ذات الأشكال المنحنية

*** لا يمكن تجنب التغيرات الطفيفة في لون البلاط نتيجة الحرق و يطبق هذا على تغيرات لون سطح

بلاط البثق (المزجج أو غير المزجج أو المزجج جزئياً) غير المنتظم والمقصود، وكذلك على تغيرات

لون المساحة للبلاط والذي يكون تغير اللون فيها صفة مميزة مرغوبة .

البلاط السيراميكي (الخرفي) للأرضيات والجدران
متطلبات البلاط المصنع بطريقة الكبس ذي نسبة امتصاص واطنة للماء
3% < E ≤ 6% مجموعة ب (2-أ)

Ceramic Floor and Wall Tiles – Specification for Dust – Pressed Ceramic
Tiles With a low Water Absorption 3% < E ≤ 6% Group B(2-a)

(م.ق.ع ٦/١٧٠٤ لسنة ١٩٩٧) (التعديل الاول لسنة ٢٠٠٢)

ثانياً : الخواص الفيزيائية

الخواص الفيزيائية لبلاط الكبس بنوعيه المغلوق والأجر كما في الجدول (٢)

جدول (٢) : الخواص الفيزيائية

ت	الخاصية	المتطلبات
١	امتصاص الماء (% بالكتلة)	3 < E ≤ 6 كمعدل ٦,٦ كنتيجة فردية حد أعلى
٢	معايير الكسر (نيوتن/مم ^٢)	لا يقل عن أو يساوي الى ٢٢ كمعدل لا يقل عن ٢٠ كنتيجة فردية
٣	صلادة السطح للخدش (موه) - للبلاط المزجج - للبلاط غير الزجاج	٥ حد أدنى ٦ حد أدنى
٤	مقاومة التآكل بالحك (البلي) : مقاومة البلاط غير المزجج للتآكل العميق (الحجم المزال بالمم ^٣)	٣٤٥ حد اعلى
٥	معامل التمدد الحراري الخطي عند ارتفاع درجة حرارة المحيط إلى ١٠٠س (ك ^{-١})	٩ × ١٠ ^{-١} لكل كلفن حد أعلى
٦	مقاومة الصدمة الحرارية	لا تظهر عليه أي عيوب أو تغيرات مرئية عند فحصه بالعين المجردة أو بمساعدة النظارات في حالة استعمالها
٧	مقاومة البلاط المزجج للتجزع*	لا يحدث به تجزع أي ظهور شقوق شعرية دقيقة

* لا يمكن تطبيق فحص التجزع على البلاطات المطلوب استخدامها للديكور لان بعض التصاميم الزخرفية
تؤدي الى حدوث تجزع

البلاط الخزفي المستخدم للأرضيات والجدران
متطلبات البلاط المصنع بطريقة الكبس ذي نسبة امتصاص الماء
 $3\% > E \leq 6\%$ المجموعة ب (2-أ)

Ceramic Floor and Wall Tiles –Dust – Pressed Ceramic Tiles With a Water
Absorption $3\% < E \leq 6\%$ Group B(2-a)

(م.ق.ع ٤/١٧٠٦ لسنة ١٩٩٧) (التعديل الاول لسنة ٢٠٠٢)

ثالثاً : الخواص الكيماوية
كما في الجدول لاحقاً :

جدول (٣) : الخواص الكيماوية لبلاط المغلوق وبلاط الأجر

المتطلبات	الخاصية	ت
يكون على الأقل من صنف ٢ حيث يمكن إزالة البقع باستخدام المنظفات	مقاومة التبقع : بلاط مزجج صنف (١ الى ٣)	١
- يكون على الأقل من صنف ب - لا تظهر أي تغيرات على سطح البلاطة عند فحصه بالعين المجردة أو بمساعدة النظارات في حالة استعمالها	مقاومة المواد الكيماوية المنزلية ومنظفات أحواض السباحة ما عدا المنظفات الحاوية على حامض الهيدروفلوريك ومركباته أ- بلاط مزجج صنف هـ ب- بلاط غير مزجج	٢
لا تظهر أي تغيرات على سطح البلاط عند فحصه بالعين المجردة أو بمساعدة النظارات في حالة استعمالها	مقاومة الحوامض والقواعد ما عدا حامض الهيدروفلوريك ومركباته بلاط غير مزجج *	٣

* في حالة حدوث تدرج خفيف في لون البلاط فلا يعني هذا نتيجة تأثرها بالمواد الكيماوية

البلاط السيراميكي (الخرفي) للأرضيات والجدران
متطلبات البلاط المصنع بطريقة الكبس ذي نسبة امتصاص واطنة للماء
6% > ص ≥ 10% المجموعة ب(1-2)

Ceramic Floor and Wall Tiles – Dust – Pressed Ceramic Tiles With A Water
Absorption of 6% < E ≤ 10% Group B(2-1)

(م.ق.ع ٧/١٧٠٤ لسنة ١٩٩٧) (التعديل الاول لسنة ٢٠٠٢)

أولاً : الأبعاد ونوعية السطح*

يطابق بلاط الكبس السيراميكي المتطلبات الواردة في الجدول لاحقاً :-

جدول (١) : التفاوت في الأبعاد ونوعية السطح

ت	الخاصية	مساحة سطح البلاطة (سم ^٢)			
		س < ٩٠	٩٠ > س ≥ ١٩٠	١٩٠ > س ≥ ٤١٠	س < ٤١٠
١	الطول والعرض: - انحراف معدل المقاس لكل بلاطة (جهتان أو أربع جهات) عن المقاس العملي (%). - انحراف معدل المقاس لكل بلاطة (جهتان أو أربع جهات) عن معدل المقاس لعشرة عينات فحص (عشرين أو أربعين جهة) (%).	± ١,٢	± ١	± ٠,٧٥	± ٠,٦
٢	السماك : انحراف معدل السمك لكل بلاطة عن مقاس السمك العملي (%).	± ١٠	± ١٠	± ٥	± ٥
٣	استقامة الجوانب *** : اكبر انحراف عن الاستقامة بالنسبة للمقاسات العملية (%).	± ٠,٧٥	± ٠,٥	± ٠,٥	± ٠,٥
٤	التعامد *** : اكبر انحراف عن الاستقامة بالنسبة للمقاسات العملية (%).	± ١	± ٠,٦	± ٠,٦	± ٠,٦
٥	استواء السطح - تقوس مركز البلاطة : يعبر عنها كنسبة مئوية للخط القطري المحسوب من المقاسات العملية (%). - تقوس الحافة : يعبر عنها كنسبة مئوية لطول المقاس العملي (%). - الالتواء يعبر عنه كنسبة مئوية للخط القطري المحسوب من المقاسات العملية (%).	± ١	± ٠,٥	± ٠,٥	± ٠,٥
٦	نوعية السطح *** تكون ٩٥% من البلاطات على الأقل خالية من العيوب الواضحة والمنظورة والتي تؤدي الى تشوه مظهر مساحة كبيرة من البلاطات	± ١	± ٠,٥	± ٠,٥	± ٠,٥

تصبح إبعاد الكاشي السيراميكي استرشادية على ان يتم الالتزام بالاتي :

يكون التفاوت للإبعاد كما يأتي :-

- (٣ - مم) للبلاط المبتوق

- (٢ - مم) للبلاط المكبوس

*** لا يمكن تطبيق هذا الفحص على البلاطات ذات الأشكال المنحنية

*** لا يمكن تجنب التغيرات الطفيفة في لون البلاط نتيجة الحرق و يطبق هذا على تغيرات لون سطح

بلاط البثق (المزجج أو غير المزجج أو المزجج جزئياً) غير المنتظم والمقصود، وكذلك على تغيرات

لون المساحة للبلاط والذي يكون تغير اللون فيها صفة مميزة مرغوبة .

البلاط السيراميكي (الخرفي) للأرضيات والجدران
متطلبات البلاط المصنع بطريقة الكبس ذي نسبة امتصاص واطنة للماء
 $6\% > E \geq 10\%$ المجموعة ب(٢-١)

Ceramic Floor and Wall Tiles – Dust – Pressed Ceramic Tiles With A Water
Absorption of $6\% < E \leq 10\%$ Group B(2-1)

(م.ق.ع ٧/١٧٠٤ لسنة ١٩٩٧) (التعديل الاول لسنة ٢٠٠٢)

ثانياً : الخواص الفيزيائية

الخواص الفيزيائية لبلاط الكبس بنوعيه المغلوق والأجر كما في الجدول (٢)
جدول (٢) : الخواص الفيزيائية

ت	الخاصية	المتطلبات
١	امتصاص الماء (% بالكتلة)	$6 > E \geq 10$ كمعدل (٦,٦) كنتيجة فردية حد أدنى
٢	معايير الكسر (نيوتن/مم ^٢)	١٨ كمعدل (١٦) كنتيجة فردية حد أدنى
٣	صلادة السطح للخدش (موه) - للبلاط المزجج - للبلاط غير المزجج	٥ حد أدنى ٦ حد أدنى
٤	مقاومة التآكل بالحك (البلي) : مقاومة البلاط غير المزجج للتآكل العميق (الحجم المزال بالمم ^٣)	٥٤٠ حد أدنى
٥	معامل التمدد الحراري الخطي عند ارتفاع درجة حرارة المحيط إلى ١٠٠س (ك ^{-١})	9×10^{-6} حد أعلى
٦	مقاومة الصدمة الحرارية	لا تظهر عليه أي عيوب أو تغيرات مرئية عند فحصه بالعين المجردة أو بمساعدة النظارات في حالة استعمالها
٧	مقاومة البلاط المزجج للتجزع*	لا يحدث به تجزع أي ظهور شقوق شعرية دقيقة

* لا يمكن تطبيق فحص التجزع على البلاطات المطلوب استخدامها للديكور لان بعض التصاميم الزخرفية تؤدي الى حدوث تجزع

البلاط الخزفي المستخدم للأرضيات والجدران
متطلبات البلاط المصنع بطريقة الكبس ذي نسبة امتصاص الماء
 $6\% < E \leq 10\%$ المجموعة ب(٢-١)

Ceramic Floor and Wall Tiles – Dust – Pressed Ceramic Tiles With A Water
Absorption of $6\% < E \leq 10\%$ Group B(2-1)

(م.ق.ع ٧/١٧٠٤ لسنة ١٩٩٧) (التعديل الاول لسنة ٢٠٠٢)

ثالثاً : الخواص الكيماوية
كما في الجدول لاحقاً :

جدول (٣) : الخواص الكيماوية لبلاط المغلوق وبلاط الأجر

ت	الخاصية	المتطلبات
١	مقاومة التبقع : بلاط مزجج صنف (١ الى ٣)	يكون على الأقل من صنف ٢ حيث يمكن إزالة البقع باستخدام المنظفات
٢	مقاومة المواد الكيماوية المنزلية ومنظفات أحواض السباحة ما عدا المنظفات الحاوية على حامض الهيدروفلوريك ومركباته أ- بلاط مزجج صنف أ الى صنف هـ ب- بلاط غير مزجج	- يكون على الأقل من صنف ب حد أدنى - لا تظهر أي تغيرات على سطح البلاطة عند فحصه بالعين المجردة أو بمساعدة النظارات في حالة استعمالها
٣	مقاومة الحوامض والقواعد ما عدا حامض الهيدروفلوريك ومركباته بلاط غير مزجج	لا تظهر أي تغيرات على سطح البلاط عند فحصه بالعين المجردة أو بمساعدة النظارات في حالة استعمالها *

* في حالة حدوث تدرج خفيف في لون البلاط لايغني هذه نتيجة تأثرها بالمواد الكيماوية .

البلاط السيراميكي (الخرفي) للأرضيات والجدران
متطلبات البلاط المصنع بطريقة الكبس ذي نسبة امتصاص للماء
ص < ١٠% المجموعة (ب-٣)

Cermic Floor and Wall Tiles – Dust –Pressed Ceramic Tiles –With a Water
Absorption of E > 10% Group B3

(م.ق.ع ٨/١٧٠٤ لسنة ١٩٩٧) (التعديل الاول لسنة ٢٠٠٢)

أولاً : الأبعاد ونوعية السطح*

يطابق بلاط الكبس السيراميكي المتطلبات الواردة في الجدول لاحقاً

جدول (١) : التفاوت في الأبعاد ونوعية السطح

ت	الخاصية	المتطلبات
١	الطول والعرض: - انحراف معدل المقاس لكل بلاطة (جهتان أو أربع جهات) عن المقاس العملي (%). - البلاطات ذات النتوءات الفاصلة (%).	ل $120 \geq$ ** مم $\pm 0,75$ ل $120 <$ ** مم $\pm 0,5$ + $0,6$ - $0,3$
	انحراف معدل المقاس لكل بلاطة (جهتان أو أربع جهات) عن معدل المقاس لعشرة عينات فحص (عشرين أو أربعين جهة) (%). - البلاطات ذات النتوءات الفاصلة (%).	ل $120 \geq$ ** مم $\pm 0,5$ ل $120 <$ ** مم $\pm 0,3$ $\pm 0,25$
٢	السّمك : انحراف معدل السّمك لكل بلاطة عن مقاس السّمك العملي (%). - س $250 >$ * سم ^٢ - س $250 >$ * سم ^٢ - س $500 >$ * سم ^٢ - س $1000 >$ * سم ^٢	مم $\pm 0,5$ مم $\pm 0,6$ مم $\pm 0,7$ مم $\pm 0,8$
٣	استقامة الجوانب** : أكبر انحراف عن الاستقامة بالنسبة للمقاسات العملية (%).	$\pm 0,3$
٤	التعامد** : ١ - أكبر انحراف عن الاستقامة بالنسبة للمقاسات العملية (%). - البلاطات ذات النتوءات الفاصلة	$\pm 0,5$ $\pm 0,3$
٥	استواء السطح - تقوس مركز البلاطة : يعبر عنها كنسبة مئوية للخط القطري المحسوب من المقاسات العملية (%). - تقوس الحافة : يعبر عنها كنسبة مئوية لطول المقاس العملي (%).	+ $0,5$ (مم) $+0,8$ - $0,3$ (مم) $-0,1$ + $0,5$ (مم) $+0,8$ - $0,3$ (مم) $-0,1$
٦	نوعية السطح***	تكون ٩٥% من البلاطات على الأقل خالية من العيوب الواضحة والمنظورة والتي تؤدي الى تشوه مظهر مساحة كبيرة من البلاطات

تصبح إبعاد الكاشي السيراميكي استرشادية على ان يتم الالتزام بالاتي :

يكون التفاوت للأبعاد كما يأتي :-

- (٣ - مم) للبلاط المبتوق

- (٢ - مم) للبلاط المكبوس

*** لا يمكن تطبيق هذا الفحص على البلاطات ذات الأشكال المنحنية

*** لا يمكن تجنب التغيرات الطفيفة في لون البلاط نتيجة الحرق و يطبق هذا على تغيرات لون سطح

بلاط البثق (المزجج أو غير المزجج أو المزجج جزئياً) غير المنتظم والمقصود، وكذلك على تغيرات

لون المساحة للبلاط والذي يكون تغير اللون فيها صفة مميزة مرغوبة .

* س : تعني سطح البلاطة (سم^٢)

** ل : تعني البعد

البلاط الخزفي المستخدم للأرضيات والجدران
متطلبات البلاط المصنع بطريقة الكبس ذي نسبة امتصاص للماء
ص < ١٠% المجموعة (ب-٣)

Cermic Floor and Wall Tiles – Dust –Pressed Ceramic Tiles –With a Water
Absorption of E > 10% Group B3

(م.ق.ع ٨/١٧٠٤ لسنة ١٩٩٧) (التعديل الاول لسنة ٢٠٠٢)

ثانياً : الخواص الفيزيائية

الخواص الفيزيائية لبلاط الكبس بنوعيه المغلوق والأجر كما في الجدول (٢)
جدول (٢) : الخواص الفيزيائية

المتطلبات	الخاصية	ت
يتراوح بين (٢٠-١٠) وعندما تتجاوز ٢٠% فعلى المنتج توضيح ذلك في تقرير الفحص	امتصاص الماء (% بالكتلة)	١
بلاطات الأرضيات المعدل = ١٥ عندما يكون السمك ٧,٥ مم	معامل الكسر (نيوتن/مم ^٢)	٢
بلاط الأرضيات (٥) حد أدنى بلاط الجدران (٣) حد أدنى	صلادة السطح للخدش (موه)	٣
٦-١٠×٩ لكل كلفن حد أعلى	معامل التمدد الحراري الخطي عند ارتفاع درجة حرارة المحيط إلى ١٠٠°س	٥
لا تظهر عليه أي عيوب أو تغيرات مرئية عند فحصه بالعين المجردة أو بمساعدة النظارات في حالة استعمالها	مقاومة الصدمة الحرارية	٦
لا يحدث به تجزع أي ظهور شقوق شعرية دقيقة	مقاومة البلاط المزج للتجزع*	٧

* لا يمكن تطبيق فحص التجزع على البلاطات المطلوب استخدامها للدكتور لأن بعض التصاميم الخزفية تؤدي الى حدوث تجزع

ثالثاً : الخواص الكيماوية

كما في الجدول لاحقاً :

جدول (٣) : الخواص الكيماوية لبلاط المغلوق وبلاط الأجر

المتطلبات	الخاصية	ت
يكون على الأقل من صنف ٢ حيث يمكن إزالة البقع باستخدام المنظفات	مقاومة التبقع	١
	مقاومة المواد الكيماوية المنزلية ومنظفات احواض السباحة عدا المنظفات الحاوية على حامض الهيدروفلوريك ومركباته	٢

الفصل (٥) المنتجات الطينية

المواصفة	العنوان
م.ق. ع ١٩٨٨/٢٥ التعديل الأول لسنة ١٩٩٣	الطابوق المصنوع من الطين (الأجر)

الطابوق المصنوع من الطين (الأجر)

Clay Building Bricks

م.ق.ع ٢٥ لسنة ١٩٨٨ (التعديل الأول لسنة ١٩٩٣)

أولاً : الأصناف

صنف أ : يستخدم لأجزاء المنشآت والأسس المحملة بالإتقال والمعرضة للتآكل بفعل العوامل المناخية والجدران الخارجية المعرضة للتآكل .
صنف ب : يستخدم لأجزاء المنشآت المحملة بالإتقال وغير المعرضة للتآكل بفعل العوامل المناخية في الجدران الداخلية والخارجية المحمية من الرطوبة
صنف ج: يستخدم لأجزاء المنشآت التي لا تتعرض للعوامل المناخية وغير المحملة كالقواطع.

ثانياً : المظهر العام

شكل الطابوق منتظم وزواياه قائمة وجوانبه مستقيمة ضمن حدود التفاوتات المسموح بها في حالة وجود تشقق أو تتلم فيجب أن لا تسبب إضعافاً لخواص الطابوق وان لا يزيد حجم التلم على (١٠)٪ من حجم الطابوقة . يكون الطابوق متجانساً جيد الحرق خالي من قطع الحصى والحجر والعقد الجيرية وان لا تقل نسبة الطابوق السليم الخالي من العيوب أنفاً عن (٩٠)٪ من الإرسالية .

ثالثاً : أنواع وأبعاد الطابوق

أ- الطابوق المصمت: خالي من الثقوب والتجاويف بأبعاد (٧٥×١١٥×٢٤٠) مم
ب- الطابوق المنقب: لا تزيد نسبة الثقوب فيه على ٢٥٪ حجماً وبأبعاد (٧٥×١١٥×٢٤٠) مم
ت- الطابوق المجوف: تزيد نسبة الثقوب فيه على ٢٥٪ حجماً وبأبعاد (٧٥×١١٥×٢٤٠) مم

رابعاً : التفاوتات

الحد الأعلى للتفاوتات
الطول والعرض $\pm 3\%$
السك $\pm 4\%$
استواء السطح ٥ مم

خامساً : تحمل الضغط وامتصاص الماء والتزهر

كما مثبت في الجدول لاحقاً

الترزهر (حد أعلى)	الحد الأعلى لامتصاص ٪		الحد الأدنى لتحمل الضغط نيوتن/مم ^٢		الصنف
	امتصاص طابوقة واحدة	معدل ١٠ طابوقات	تحمل طابوقة واحدة	معدل ١٠ طابوقات	
خفيف	٢٢٪	٢٠٪	١٦	١٨	صنف أ
متوسط	٢٦٪	٢٤٪	١١	١٣	صنف ب
-	٢٨٪	٢٦٪	٧	٩	صنف ج

الفصل (٦) الصخور والأحجار

المواصفة	العنوان
م.ق.ع ١٩٨٩/١٣٨٧ (والتعديل رقم (١) و (٢) لسنة ٢٠١٤) (والتعديل رقم (٣) لسنة ٢٠١٥)	الحجر الطبيعي لاستخدامات البناء
ASTM C503-2010	حجر التغليف

الحجر الطبيعي لاستخدامات البناء

Natural Building Stone

(م.ق. ع ٣٨٧ لسنة ١٩٨٩)

والتعديلات رقم (١، ٢) لسنة ٢٠١٤ والتعديل رقم (٣) لسنة ٢٠١٥

الرخام:

حجر بلوري يتكون بصورة أساسية من واحد أو أكثر من معادن الكالسايت ، الدولومايت أو السربنتين وقابلاً للتلميع .

أولاً : الأصناف

- أ- كاربونات الكالسيوم (معدن الكالسايت)
- ب- كاربونات الكالسيوم والمغنيسيوم (معدن الدولومايت)
- ج- سليكا المغنيسيوم الممياً (معدن السربنتين)
- د- حجر جيرى من مياه الينابيع (ترافرتين)

ثانياً : المتطلبات الفيزيائية للرخام *

- ١-٢- الامتصاص (%) بالكتلة : لا يتجاوز ٠,٧٥ %
- ٢-٢- الكثافة (كغم/م^٣) : لا تقل عن ٢٦٠٠ صنف أ
- ٢٨٠٠ صنف ب
- ٢٧٠٠ صنف ج
- ٢٣٠٠ صنف د
- ٣-٢- تحمل الضغط (نيوتن/م^٢) : لا يقل عن (٥٢) للأصناف الأربعة
- ٤-٢- معايير الكسر (نيوتن/م^٢) : لا يقل عن (٧) للأصناف الأربعة
- ٥-٢- مقاومة البلي (مم) : لا تزيد عن (١) للأصناف الأربعة

* يكون الرخام خالياً من العيوب من تشظي أو تصدع أو تشقق أو انفصال في خط الالتحام على جانبي العرق أو الندبة أو أي شائبة تؤثر على صلادة ومثانة ومظهر الحجر .

الحجر الطبيعي لاستخدامات البناء

Natural Building Stone

(م.ق. ع ٣٨٧ لسنة ١٩٨٩)

والتعديلات رقم (١، ٢) لسنة ٢٠١٤ والتعديل رقم (٣) لسنة ٢٠١٥

الحجر الرملي :

رمل متصلد تتكون حبيباته بصورة أساسية من الكوارتز أو من الكوارتز و الفلسبار أو من تركيب هس (فتاتي) مع مواد رابطة خلالية مختلفة ، متضمنة السليكا أو اكاسيد الحديد أو الكالسايت أو الطين .

أولاً : الأصناف

- أ- حجر رملي /نسبة السليكا الحرة لا تقل عن ٦٠٪
ب- حجر رملي كوارتزي ، نسبة السليكا الحرة لا تقل عن ٩٠٪
ت- كوارتز ، نسبة السليكا الحرة لا تقل عن ٩٥٪

ثانياً : المتطلبات الفيزيائية

- ١-٢- الامتصاص (٪) بالكتلة: لا يتجاوز عن ٢٠٪ صنف أ
٣٪ صنف ب
١٪ صنف ج

- ٢-٢- الكثافة (كغم / م^٣) : لا تقل عن ٢٢٥٠ صنف أ
٢٤٠٠ صنف ب
٢٥٥٠ صنف ج

- ٢-٣- تحمل الضغط (نيوتن / مم^٢) : لا يقل عن ١٤ صنف أ
٧٠ صنف ب
١٤٠ صنف ج

- ٢-٤- معايير الكسر (نيوتن/مم^٢) : لا يقل عن ٢ صنف أ
٧ صنف ب
١٤ صنف ج

- ٢-٥- مقاومة البلي (مم) : لا تزيد عن ١ لكافة الأصناف

الحجر الطبيعي لاستخدامات البناء

Natural Building Stone

(م.ق. ع ٣٨٧ لسنة ١٩٨٩)

والتعديلات رقم (١، ٢) لسنة ٢٠١٤ والتعديل رقم (٣) لسنة ٢٠١٥

الحجر الجيري :

حجر رسوبي يحتوي بصورة رئيسية على كربونات الكالسيوم (معدن الكالسايت) أو ثنائي كربونات الكالسيوم والمغنيسيوم (معدن الدولومايت) أو خليطيهما .

أولاً: الأصناف *

- أ- واطئ الكثافة (١٧٦٠ - ٢١٥٠ كغم / م^٣)
ب- متوسط الكثافة (٢١٥٠ - ٢٥٠٠ كغم / م^٣)
ج- عالي الكثافة (أكثر من ٢٥٠٠ كغم / م^٣)

ثانياً : المتطلبات الفيزيائية *

١-٢- الامتصاص (%) بالكتلة: لا يتجاوز ١٢ صنف أ
٧,٥ صنف ب
٣ صنف ج

٢-٢- الكثافة (كغم / م^٣): لا تقل عن ١٧٥٠ صنف أ
٢١٥٠ صنف ب
٢٥٥٠ صنف ج

٣-٢- تحمل الضغط (نيوتن / م^٢) : لا يقل عن ١٢ صنف أ
٢٨ صنف ب
٥٥ صنف ج

٤-٢- معايير الكسر (نيوتن / م^٢) : لا يقل عن ٣ صنف أ
٣,٥ صنف ب
٧ صنف ج

٥-٢- مقاومة البلي (مم) : لا تزيد عن ١ لكافة الأصناف

* يكون الحجر الجيري ذو صلادة ومتانة جيدة وخالياً من العيوب المرئية أو تجمعات المواد التي تؤثر على المظهر أو المقاومة .

الحجر الطبيعي لاستخدامات البناء

Natural Building Stone

(م.ق. ع ٣٨٧ لسنة ١٩٨٩)

والتعديلات رقم (١، ٢) لسنة ٢٠١٤ والتعديل رقم (٣) لسنة ٢٠١٥

الكرانيت :

صخور حبيبية نارية (بركانية) يتراوح لونها بين الوردي الى الرصاصي الفاتح أو الغامق وتتكون أساساً من الكوارتز والفلدسبار مع واحد أو أكثر من المعادن الغامقة ، ويكون نسيجها متجانساً وقد يكون صخر كرانيتي متحول أو ذو نسيج بورفيرى ، تعتبر بعض الصخور النارية الغامقة ضمن هذا النوع مع أنها لا تعتبر من الكرانيت .

أولاً : الأصناف : لا توجد

ثانياً : المتطلبات الفيزيائية *

١-٢- الامتصاص (%) بالكتلة : لا يتجاوز عن ٠,٤

٢-٢- الكثافة (كغم م^٣) : لا تقل عن ٢٥٠٠

٣-٢- تحمل الضغط (نيوتن م^٢) : لا يقل عن ١٢٠

٤-٢- معايير الكسر (نيوتن م^٢) : لا يقل عن ١٠

٥-٢- مقاومة البلي (مم) : لا تزيد عن ١

* يكون الكرانيت خالياً من المعادن التي تؤدي إلى ظهور بقع في الأجواء الطبيعية ويكون خالياً من العيوب والتشققات والعروق وغيرها التي تؤثر سلباً على كفاءته الإنشائية أو ديمومته.

حجر التغليف

بموجب المواصفة الأمريكية 2010- ASTM C503

١- المتطلبات الفيزيائية :

تطابق المتطلبات الفيزيائية كما في الجدول الآتي :

مواصفة الفحص	التصنيف	المتطلبات	الخواص الفيزيائية
C97	II , I	٠,٢٠	الامتصاص بالوزن % ، حد أعلى
C97	I calcite	٢٦٠٠	الكثافة (كغم /م ^٣) ، حد أدنى
C97	II Dolomite	٢٨٠٠	
C170	II ,I	٥٢	مقاومة الانضغاط (Mpa) ، حد أدنى
C99	II ,I	٦,٩	معايير الكسر (Mpa) ، حد أدنى
C241 / C1353	II ,I	١٠	*مقاومة البلي HA ، حد أدنى
C880	II ,I	٦,٩	قوة التحمل المستعرض (Mpa) ، حد أدنى

- * - فيما يخص الاستخدام للاوزان الخفيفة فإن حد أدنى ١٢ هو المفضل
- عندما يتم استخدام نوعين أو أكثر من الركام لأغراض التلوين أو لأغراض التأثيرات التصميمية ، يجب ان لايزيد الفرق لمقاومة البلي عن (٥) نقاط .

٢- أصناف الركام بموجب الصلادة :

الصف A :

والذي يكون متناظر الشكل وبنوعيات مناسبة والذي لا يحتوي (العيوب جيولوجية ، التجاوير ، التشظي ، الشقوق ، العروق المفتوحة ، الحفر والعيوب الأخرى) .

الصف B :

هو ركام مشابه في الصلادة للصف A ولكن مع نوعيات أقل ملائمة للعمل ، قد يحتوي عيوب طبيعية ، وقد يتطلب كمية محدودة من واحدة أو أكثر من المكونات الآتية :-
(*التشميع ، **الالتصاق ***الملء) .

الصف C :

ركام مع بعض الاختلافات في نوعية العمل والذي توجد فيه (العيوب الجيولوجية ، الفراغات ، خطوط الفصل) .

ويمكن إجراء التصحيحات لهذه الاختلافات بواحدة أو أكثر من الطرق الآتية :-

(*التشميع ، **الالتصاق ***الملء ، التدميم بالسمنت) . يمكن استخدام أشكال مختلفة من التسليح حسب الضرورة ومنها (Liners) .

الصف D :

الركام ذو صلادة مشابهة للصف C لكن مع احتواءه على نسب أكثر من العيوب الجيولوجية ، الاختلافات العظمى في نوعية العمل ويتطلب تطبيق أكثر من نفس طرق الإنهاء .

حجر التغليف

بموجب المواصفة الأمريكية ASTM C503-2010

* **التشميع** : هو عملية ملئ النواقص الرئيسية على السطح كالفراغات أو تجايف الرمل بدهان الخشب المذاب ، شمع البخار أو المركبات المبلمرة ، ولاتوجد إشارة الى ان معجون الشمع يجعل السطح أكثر لمعاناً .

** **الالتصاق** : هو عملية إصلاح حافات الأطراف للقطع المكسورة باستخدام المسامير ، السمنت أو الايبوكسي لجعل القطع تلتصق مع بعضها .

*** **الملئ** : هو عملية ملئ الفراغات التي تحدث بشكل طبيعي في الركام بالمركبات البوليميرية .

**** **Liners (التسليح)** : هو عبارة عن لوح رفيع من الحجر المدعم بالاسمنت من الخلف الى قطعة من الركام كتسليح .

٣- استخدامات أصناف الحجر :

- حجر التغليف للاستعمالات الخارجية : يجب أن يكون من ضمن الصنف A في فحص الصلادة ، خالياً من التشطي والشقوق والعروق المفتوحة والحفر أو أية عيوب أخرى التي من المحتمل ان تضعف تكاملها الإنشائي للاستخدام المقصود .
- حجر التغليف للاستخدامات الداخلية : يجب أن يكون ذو صلادة نوع A , B , C , D .
- الرخام ذو الصلادة نوع B , C يمكن تسليحه ، ملئه أو استعمال سمنت معه للاستخدام في الأعمال الخفيفة للسطوح الخاصة بالمشي أو أية تطبيقات داخلية .
- الرخام ذو الصلادة نوع D يمكن تسليحه ، ملئه ، أو استعمال السمنت معه للاستعمال في التطبيقات الداخلية العمودية لسطوح المماشي ذات الاحمال الخفيفة - المتوسطة .

الفصل (٧) المواد المانعة للرطوبة

المواصفة	العنوان
م.ق.ع ١٩٨٨/٤ (التعديل رقم ١ لسنة ٢٠١٢) (التعديل رقم ٢ لسنة ٢٠١٦)	اللباد القيري المانع للرطوبة والماء
م.ق.ع ٢٠١٦/١١١٠	المعجون القيري المرن لإحكام الفواصل الخرسانية للاستعمال على الحار
م.ق.ع ١٩٨٨/١١٣٦	مادة إحكام فواصل التبليط الخرساني والإسفلتي للاستعمال على الحار
م.ق.ع ١٩٨٨/١١٧٢	المعجون القيري المرن المقاوم لوقود الطائرات المستعمل لإحكام الفواصل الخرسانية للاستعمال على الحار
م.ق.ع ١٩٨٨/١١٧٣ (التحديث الأول لسنة ٢٠١٢)	القيير المستحلب المستخدم كطلاء واقى للسقوف على البارد
م.ق.ع ٢٠١٦/١١٩٦ (التحديث الاول)	القيير المستعمل في التسطیح (التحديث الاول)
م.ق.ع ١٩٨٨/١٢٨٠	الحشوات الجاهزة لفواصل التمدد في خرسانة التبليط والهياكل الإنشائية
م.ق.ع ١٩٨٩/١٢٨٨ (التعديل رقم ١ لسنة ١٩٩٢)	المعجون القيري لإحكام الفواصل الخرسانية للاستعمال على البارد

اللباد القيري المانع للرطوبة والماء

Bitumen Felts For Water Proofing and Damp Proofing

(م.ق. ع ٤ لسنة ١٩٨٨)

(التعديل رقم ١ لسنة ٢٠١٢) و(التعديل رقم ٢ لسنة ٢٠١٦)

النوع الأول : اللباد القيري المصنوع من ألياف نباتية وحيوانية
النوع الثاني : اللباد القيري المصنوع من ألياف زجاجية .

أولاً : متطلبات الكتلة والمكونات والأطوال :

جدول (١) : كتل ومكونات وأطوال لفات اللباد (النوع الأول)

مواد أكساء (الاسمي)	كتل المكونات لوحدة المساحة مستحصلة بالتحليل (غم/م ^٢)		الكتلة الاسمية للنسيج الأساسي (غم/م ^٢)	الطول الاسمي للفة (م)	الكتلة الاسمية للفة كغم/م ^٢ (م ^٢) * (م ^٢)	صنف اللباد
	قير الإشباع والطلاء (حد أدنى)	النسيج الأساسي (حد أدنى)				
٤٥٠	٥٤٠	١٩٠	٢٢٠	٢٠ أو ١٠	١٤ (١٢,٦)	١-أ
٤٥٠	٦٣٠	٢٢٠	٢٦٠	٢٠ أو ١٠	١٦ (١٤,٤)	٢-أ
٤٥٠	٧٧٠	٢٨٠	٣٣٠	٢٠ أو ١٠	١٨ (١٦,٢)	٣-أ
٤٥٠	١١٩٠	٤٠٠	٤٧٠	١٠	٢٥ (٢٢,٥)	٤-أ
١٣٥٠ حبيبات معدنية ٢٥٠ و رمل	١٢٨٠	٤٠٠	٤٧٠	١٠	٣٨ (٣٤,٢)	ب

* إذا كان عرض اللفة القياسية ٩٠ سم

جدول (٢) : كتل ومكونات وأطوال لفات اللباد (النوع الثاني)

مواد أكساء (الاسمي)	كتل المكونات لوحدة المساحة مستحصلة بالتحليل (غم/م ^٢)		الكتلة الاسمية للنسيج الأساسي (غم/م ^٢)	الطول الاسمي للفة (م)	الكتلة الاسمية للفة كغم/م ^٢ (م ^٢) * (م ^٢)	صنف اللباد
	قير الإشباع (حد أدنى)	النسيج الأساسي (حد أدنى)				
٤٥٠	٧٨٠	٥٥	٦٠	٢٠ أو ١٠	١٨ (١٦,٢)	الصنف الاول
١٣٥٠ حبيبات معدنية ٢٥٠ و رمل	٦٩٠	٥٥	٦٠	١٠	٢٨ (٢٥,٢)	الصنف الثاني

اللباد القيري المانع للرطوبة والماء

Bitumen Felts For Water Proofing and Damp Proofing

(م.ق. ع ٤ لسنة ١٩٨٨)

(التعديل رقم ١ لسنة ٢٠١٢) و(التعديل رقم ٢ لسنة ٢٠١٦)

ثانياً : متطلبات النوعية

جدول (٣) : متطلبات النوعية / النوع الأول

ت	الفحص	المتطلبات
١	قوة القطع	لا تقل قوة القطع لعينات اللباد باتجاه عمودي على الألياف عن (٣,٤) كيلو نيوتن/م من عرض العينة أي (٨٥) نيوتن للعينة ولا تقل باتجاه الألياف عن (٦,١) كيلو نيوتن/م من عرض العينة أي (١٥٠) نيوتن للعينة
٢	المرونة	لا يحدث تشقق يزيد طوله على (٥) مم
٣	مقاومة الحرارة	لا ينصهر القير
٤	الفقدان بالتسخين	لا يزيد مقدار الفقدان بالتسخين على (١,٥) %
٥	التشقق	لا يحدث تشقق أو تمزق عند فتح اللفة على سطح مستوى وفي مكان لا تزيد درجة حرارته على (٢٥) س°
٦	مقاومة التسرب للماء عند ٦٥ س° لمدة (٣) ساعات	لا يحدث تسرب للماء خلال اللباد عند تعرض النموذج الى ضغط الماء (٣٠٠) مم لمدة ساعة واحدة
	مقاومة التسرب للماء عند ٥ س° لمدة (٣) ساعات	

جدول رقم (٤) المتطلبات النوعية (النوع الثاني)

ت	الفحص	المتطلبات
١	قوة القطع	لا تقل قوة القطع لعينات اللباد عن (١٥٠) نيوتن للعينة
٢	المرونة	(٨) عينات تجتاز فحص المرونة من أصل (١٠)
٣	الفقدان والسلوك عند التسخين	لا يزيد مقدار الفقدان بالتسخين على (١,٥) % وبالنسبة للصنف الثاني فلا يسمح بزحف الحبيبات المعدنية بأكثر من (٢) مم .
٤	التشقق	لا يحدث تشقق أو تمزق عند فتح اللفة على سطح مستوى وفي مكان لا تزيد درجة حرارته على (٢٥) س°
٥	مقاومة التسرب للماء عند ٦٥ س° لمدة (٣) ساعات	لا يحدث تسرب للماء خلال اللباد عند تعرض النموذج الى ضغط الماء (٣٠٠) مم لمدة ساعة واحدة
	مقاومة التسرب للماء عند ٥ س° لمدة (٣) ساعات	

المعجون القيري المرن لإحكام الفواصل الخرسانية للاستعمال على الحار
Asphaltic Sealer For Concrete Joints , Hot Poured , Elastic Type
(م.ق.ع ١١٠ لسنة ٢٠١٦)

أولاً : المجال

يستعمل في أعمال التبليط والجسور والتسطيح بالبلاطات والمنشآت المشابهة الأخرى ولا تشمل هذه المواصفة المعجون القيري الخاص بأعمال مدارج المطارات أو تبطين قنوات الري والبرزل .

ثانياً: التصنيف

تشمل هذه المواصفة صنفين من المعجون القيري يختلفان في متطلبات السيولة والارتباط ويتطابقان في بقية المتطلبات وهما : -

صنف (أ) : المستخدم في أعمال الطرق والجسور والأعمال المشابهة الأخرى .
صنف(ب): المستخدم في أعمال التسطيح بالبلاطات .

ثالثاً: متطلبات عامة

المعجون القيري مادة مرنة لها قابلية إلتصاق جيدة تعمل على إحكام الفواصل الخرسانية وتحميها من تغلغل الرطوبة والمواد الغريبة عبر دورات عديدة من تعاقب التمدد والتقلص بسبب تغير درجة الحرارة. كما ان المادة يجب أن لا تسيل من الفواصل أو تلتصق بالعجلات في موسم الحر ويجب أن تكون قابلة للانصهار بالتسخين لتحويلها الى قوام سائل ملائم لملئ الفواصل.

رابعاً : المتطلبات الفيزيائية

٤-١- درجة السكب: يجب أن تكون اقل بمقدار (١١) س° على الأقل من درجة حرارة التسخين الأدنى (درجة حرارة التسخين الأدنى هي درجة الحرارة القصوى التي يمكن ان تسخن إليها المادة بحيث لا تتجاوز حدود السيولة المسموح بها) .

٤-٢- الاختراق: لا يتجاوز الاختراق (٩) مم تحت ظروف (٢٥) س° ووزن (١٥٠) غم ولفترة (٥) ثواني .

٤-٣- السيولة: لا تتجاوز السيولة (٥) مم في درجة (٦٠) س° بالنسبة للصنف (أ) و لا تتجاوز (٥) مم في درجة (٧٠) س° بالنسبة للصنف ب.

٤-٤- الارتباط : يفحص المعجون في درجة حرارة (١٨-) س° بالنسبة للصنف(أ) ودرجة صفر مئوي بالنسبة للصنف(ب) ولخمس دورات متعاقبة وتعتبر العينة فاشلة إذا ظهر شق او انفصال عمقه أكثر من (٦) مم في أي مكان من العينة أو بين العينة والقطع الخرسانية المتصلة بها في أي وقت من زمن الفحص ويقاس عمق الشق أو الانفصال عمودياً على جانب المعجون ويعتبر الفحص ناجحاً إذا طابق نموذجان على الأقل من أصل ثلاثة نماذج متطلبات الفحص. إذا فشلت المجموعة الأولى من العينات في مطابقة متطلبات فحص الارتباط يعاد الفحص على مجموعة جديدة من العينات بدرجة حرارة أعلى بمقدار (١١) س° على الأقل من التي أخذت بها العينات الفاشلة على أن تكون أقل من درجة حرارة التسخين الأدنى بمقدار (١١) س° على الأقل .



كراس مواصفات
المواد والأعمال
الانشائية

المركز الوطني للمختبرات الانشائية

ISO/IEC 17025:2005 TL009

مادة إحكام فواصل التبليط الخرساني والإسفلتي للاستعمال على الحار
Joints Sealants , Hot Poured , For Concrete and Asphalt Pavements
(م.ق. ع ١٣٦ لسنة ١٩٨٨)

المتطلبات	الفحص
لا يزيد على (٩) مم تحت ظروف (٢٥) س° ، (١٥٠غم) ، (٥) ثواني	الاختراق
لا تزيد على (٣) مم بدرجة حرارة (٦٠) س°	السيولة
تفحص ثلاث عينات من مادة الإحكام بدرجة حرارة (-١٨) س° لثلاثة دورات كاملة وتعتبر فاشلة عند ظهور أي شق أو انفصال أو أية فتحة أخرى يزيد عمقها في أية نقطة على (٦مم) في العينة أو ما بين العينتين والقطع الخرسانية الملتصقة بها أثناء عملية الفحص . يقاس عمق الشق أو الانفصال عمودياً على جانب المادة التي ظهر فيها العيب ويعتبر النموذج مقبولاً إذا كانت نتائج فحص العينات الثلاثة مطابقة لهذا الفحص .	الارتباط
لا تقل نسبة الرجوعية عن (٦٠٪) عند الفحص بدرجة حرارة (٢٥) س°	المرونة
تكون مادة الإحكام جيدة الالتصاق بالخرسانة الإسفلتية ولا تفرز مادة دهنية في السطح الفاصل بينهما ولا يحدث تلين أو تأثيرات أخرى مضرّة بالخرسانة الإسفلتية أو مادة الإحكام عند الفحص بدرجة حرارة (٦٠) س°	التوافق مع الإسفلت

المعجون القيري المرن المقاوم لوقود الطائرات المستعمل لإحكام
الفواصل الخرسانية للاستعمال على الحار

Jet- Fuel - Resistant Concrete, Joint Sealer, Hot Poured, Elastic Type
(م.ق. ع ١٧٢ لسنة ١٩٨٨)

أولاً : المتطلبات الفيزيائية

كما في الجدول لاحقاً :-

المتطلبات	الفحص
لا يتجاوز اختراق المخروط عند (٢٥) س° و (١٥٠) غم ولمدة (٥) ثانية (١٣٠)	الاختراق قبل الغمر (٠,١ مم)
لا يتجاوز اختراق المخروط عند (٢٥) س° و (١٥٠) غم ولمدة (٥) ثانية (١٥٥)	الاختراق بعد الغمر (٠,١ مم)
لا يتجاوز الفرق في الاختراق قبل وبعد الغمر بأكثر من (٢٥) مم	فرق الاختراق (٠,١ مم)
لا تتجاوز الزيادة أو النقصان في الوزن عند الغمر في وقود الفحص المطابق للمواصفة الخاصة بـ (طرق الفحص القياسية لخاصية المطاط – تأثير السوائل) $\pm 2\%$ ولا تظهر عيوباً ظاهرة على العينة خلال فترة الغمر تؤثر على المادة المستعملة للإحكام	قابلية الذوبان (%)
لا تتجاوز السيولة (٣٠) مم بعد (٥) ساعات عند (٦٠) س°	السيولة (مم)
يفحص المعجون في درجة حرارة (-١٨) س° ولثلاثة دورات متعاقبة وتعتبر العينة فاشلة إذا ظهر شق أو انفصال أو فتحات أخرى عمقها أكثر من (٦) مم في أي مكان من العينة أو بين العينة والقطع الخرسانية الملتصقة بها ويقاس هذا العمق عمودياً على جانب المعجون الذي حدثت فيه هذه العيوب ، يسمح بفشل عينة واحدة من أصل ثلاث	الارتباط قبل الغمر (مم)
بعد الغمر في وقود الفحص يجري فحص الارتباط في درجة حرارة (-١٨) س° ولثلاثة دورات متعاقبة وتعتبر العينة فاشلة إذا فشل الالتصاق بشكل كامل أو تجاوزت المساحة الخرسانية المكشوفة على وجه أي واحدة من الكتل الخرسانية (١,٦) سم ^٢ ، يسمح بفشل عينة واحدة من أصل ثلاث	الارتباط بعد الغمر (مم)



المعجون القيري المرن المقاوم لوقود الطائرات المستعمل لإحكام
الفواصل الخرسانية للاستعمال على الحار

Jet- Fuel - Resistant Concrete, Joint Sealer, Hot Poured, Elastic Type
(م.ق. ع ١٧٢ لسنة ١٩٨٨)

ثانياً : إعادة فحوص الارتباط

إذا فشلت المجموعة الأولى من العينات المحضرة لأي من فحوصي الارتباط في مطابقة المتطلبات فبالإمكان إعادة فحص الارتباط على مجموعة جديدة من العينات محضرة عند درجة حرارة أعلى ، على أن تكون دون درجة حرارة التسخين الآمن .

ثالثاً : درجة حرارة التسخين الآمن

هي درجة الحرارة القصوى التي يمكن ان تسخن إليها المادة بحيث لا تتجاوز حدود السيولة المسموح بها على أن تكون على الأقل (١١) س° أعلى من درجة حرارة السكب المثبتة من قبل المنتج .

رابعاً : متطلبات الاوكتان

المتطلبات	الفحص
$0,1 \pm 100,00$	عدد الاوكتان
$0,01510 \pm 0,69193$	الكثافة عند ٢٠ س° (غم /سم ^٣)
$0,00015 \pm 1,39145$	معامل الانكسار عند ٢٠ س°
$107,422 -$	درجة الإنجماد (س°) كحد أدنى
$0,025 \pm 99,238$	التقطير :يقطر ٥٠٪ منه (س°)
$0,02$	الزيادة في التقطير من ٢٠٪ الى ٨٠٪ في فرن حراري (س°) حد أعلى

القيير المستحلب المستخدم كطلاء واقى للسقوف على البارد
Emulsified Asphalt Used As a Protective Coating For Built Up Roofs,
Cold Applied
(م.ق. ع ١١٧٣ التحديث الأول لسنة ٢٠١٢)

أولاً : المجال

تشمل هذه المواصفة متطلبات القير المستحلب الملائم للاستعمال كطلاء واقى للسقوف على البارد ضمن عمليات التسطیح المكشوفة التي لا يقل ميلها عن (٤) % أو (٤٢) مم/م .

ثانياً : التصنيف

١- النوع الأول

- أ- الصنف (١) : قير محضر باستعمال عوامل استحلاب معدنية غروية ويحتوي على ألياف غير أسبستية .
ب- الصنف (٢) : قير مستحلب محضر باستعمال عوامل استحلاب كيميائية ويحتوي على مواد مالئة أو ألياف غير أسبستية .

٢- النوع الثاني :

- أ- الصنف (١) : قير مستحلب محضر باستعمال عوامل استحلاب معدنية غروية ، بدون ألياف تقوية .
ب- الصنف (٢) : مستحلب محضر باستعمال عوامل استحلاب كيميائية بدون ألياف تقوية .

ثالثاً : المتطلبات

- أ- يكون القير المستحلب ذا قوام ملائم للاستعمال فوق درجة الإنجماد بطبقة سميكة نسبياً باستعمال فرشاة أو ممسحة أو جهاز رش مناسب بدون التخفيف بالماء أو التسخين ، كما ويلتصق بالسطوح المبللة أو الجافة .
ب- يكون القير المستحلب ذا قوام ناعم ومتجانس ولايحصل فيه انفصال أو ترسب (عند الخزن) لدرجة لايمكن إعادة تجانسه بالخلط الاعتيادي .
ت- يكون المستحلب من النوع الأول بعد خلطه الى حد التجانس قابلاً للنشر بالفرشاة أو الممسحة بطبقات مفردة وبمعدل لايقبل عن (١) لتر/م^٢ على سطح عمودي بدون سيلان .
ث- يكون المستحلب من النوع الأول بعد خلطه الى حد التجانس قابلاً للنشر بواسطة جهاز رش مناسب لتكوين طبقة متجانسة لاتقل عن ١ لتر /م^٢ دون ان يسيل على سطح مائل بمقدار (٥٠) % أو (٥٠٠) مم/م .
ج- يكون المستحلب من النوع الثاني بعد خلطه الى حد التجانس قابلاً للنشر بالفرشاة أو بجهاز رش مناسب بمعدل لايقبل عن ١ لتر/م^٢ دون ان يسيل على سطح عمودي خرساني باستعمال مشبك تقوية نسيجي .

القيير المستحلب المستخدم كطلاء واقى للسقوف على البارد

Emulsified Asphalt Used As a Protective Coating For Built Up Roofs,
Cold Applied

(م.ق. ع ١١٧٣ التحديث الأول لسنة ٢٠١٢)

رابعاً : المتطلبات الفيزيائية

جدول رقم (١) الخواص الفيزيائية للقيير المستحلب

النوع الأول الصنف (٢) النوع الثاني الصنف (٢)		النوع الثاني الصنف (١)		النوع الأول الصنف (١)		الخاصية
الحد الأعلى	الحد الأدنى	الحد الأعلى	الحد الأدنى	الحد الأعلى	الحد الأدنى	
١١٤٠	١١٠٠	١٠٤٠	٩٨٠	١٠٨٠	٩٨٠	وزن اللتر الواحد (غم)
٦٠	٤٠	٥٣	٤٧	٥٥	٤٥	المتبقي بعد التبخير (%)
٥٠	٣٠	٨	-	٢٥	٥	المواد غير المتطايرة المتبقية بعد الحرق (%)
٦٠	٤٠	٥٣	-	٥٥	-	نسبة الماء (%)
لا يميل إلى الاتقاد أو الاشتعال						الاتقاد
٢٤	-	٢٤	-	٢٤	-	الجفاف \ الساعة
لا يحدث تبثر أو ارتخاء أو انزلاق						فحص الحرارة (٣±١٠٠) س°
لا يحدث تشقق أو تقشر						اللدونة (صفر±٠,٥) س°
لا يحدث تبعثر أو إعادة استحلاب						المقاومة للماء
تفحم طبقة الطلاء في مكان اللهب وعدم مصاحبته لانزلاق أو جريان أو فقدان للمادة						فحص اللهب المباشر

القيير المستعمل في التسطیح
Asphalt Used In Roofing
(م.ق.ع ١١٩٦ لسنة ٢٠١٦ (التحديث الاول))

أولاً : المتطلبات الفيزيائية

يكون القير متجانساً وخالياً من الماء ، يطابق كل نوع من الأنواع الأربعة من القير المتطلبات الواردة إزاء كل منها كما في الجدول اللاحق .

المتطلبات الفيزيائية للقيير المستعمل في التسطیح

النوع الرابع	النوع الثالث		النوع الثاني		النوع الأول		الفحص	
	الحد الأدنى	الحد الأعلى	الحد الأدنى	الحد الأعلى	الحد الأدنى	الحد الأعلى		
١٠٧	٩٩	٩٦	٨٥	٨٠	٧٠	٦٦	٥٧	نقطة الليونة س°
-	٣٠٢	-	٣٠٢	-	٣٠٢	-	٣٠٢	نقطة الوميض س°
-	٦	-	٦	-	٦	-	٣	النفاذية (الاختراق) عند صفرس°
٢٥	١٢	٣٥	١٥	٤٠	١٨	٦٠	١٨	عند ٢٥ س°
٧٥	-	٩٠	-	١٠٠	-	١٨٠	٩٠	عند ٤٦ س°
-	١,٥	-	٢,٥	-	٣	-	١٠	المطيلية (قابلية السحب) عند ٢٥ س° (سم)
-	٩٩	-	٩٩	-	٩٩	-	٩٩	الزوبان في ثالث كلوريد الاثيلين %
٢٣٥	-	٢٢١	-	-	-	-	-	درجة حرارة اللزوجة المكافئة (EVT)
٢٥٢	-	٢٤٣	-	-	-	-	-	عند ٢٥ س° عند ٧٥ س°

ثانياً : حدود الانحدار المقترحة كدليل لاستعمال الأنواع الأربعة من القير

- أ- النوع الأول: يمتاز هذا النوع بكونه لاصقاً جيداً وله خواص التنام ذاتي وتتأثر سيولته نسبياً بدرجة حرارة السطح ويستعمل في السطوح المائلة المكسية بالحصى أو الخشب التي لا يزيد انحدارها على (٤٪) .
- ب- النوع الثاني: تتأثر سيولة هذا النوع بدرجة حرارة السطح تأثيراً معتدلاً، لذا يستعمل للسطوح المائلة ذات انحدار (٤٪-١٢٪) .
- ت- النوع الثالث: لا تتأثر سيولة هذا النوع بدرجة حرارة السطح نسبياً ، لذا يستعمل للسطوح المائلة ذات انحدار (٨٪-٢٥٪) .
- ث- النوع الرابع: لا تتأثر سيولة هذا النوع بدرجة حرارة السطح ، لذا يستعمل للسطوح في المناطق التي تكون فيها درجات الحرارة عالية نسبياً طول أيام السنة وبانحدار (١٦٪-٥٠٪) .

الحشوات الجاهزة لفواصل التمدد في خرسانة التبليط والهياكل الإنشائية
(النوع القيري غير القابل للانبثاق المرن)

Preformed Expansion Joint Filler For Concrete Paving and structural
Construction (Non Extruding and Resilient Bituminous Types)
(م.ق.ع ١٢٨٠ لسنة ١٩٨٨)

أولاً : التعريف

عبارة عن شريحة من مادة قابلة للكبس ولها قابلية على استرجاع الشكل بعد رفع الضغط عنها ، تستعمل لمليء فواصل التمدد في الطرق الخرسانية والجسور والمنشآت الأخرى . تتألف من شرائح من القصب أو الخيزران أو البردي أو من ألياف أخرى ملائمة ذات طبيعة خلوية مرتبطة مع بعضها بإحكام ومشبعة بالقير أو من شرائح من حبيبات الفلين مرتبطة مع بعضها بشكل محكم برابط قيري ملائم وموضوعة بين طبقتين من اللباد المشبع أو من لباد الصوف الزجاجي .

ثانياً: المتطلبات

- المقاومة عند التداول بالاستعمال : لا يحدث أي تشوه أو كسر في الحشوة عند اللوي أو الانحناء أثناء النقل والاستعمال .
- الانضغاط : لا يقل الثقل اللازم لضغط النموذج إلى (٥٠٪) من سمكه الأصلي عن (٧) كغم/سم^٢ ولا يزيد على (٥٣) كغم/سم^٢ إذا كان سمك النموذج (١٣) مم أو أكثر، إذا كان سمك النموذج الأصلي أقل من (١٣) مم فيسمح بتسليط ضغط لا يقل عن (٧) كغم/سم^٢ ولا يزيد على (٨٧) كغم/سم^٢، لا يزيد مقدار الفقدان في كتلة النموذج بعد الانتهاء من الفحص على (٣٪).
- الرجوعية: يسترجع النموذج (٧٠٪) من سمكه الأصلي على الأقل بعد (١٠) دقائق من رفع الضغط .
- الانبثاق: لا يزيد انبثاق النموذج على (٦,٥) مم عن سطح الخرسانة عندما يضغط النموذج إلى (٥٠٪) من سمكه الأصلي.
- نسبة القير: لا تقل نسبة القير في الحشوة عن ٣٥٪ من وزنها ويكون موزعاً بشكل متجانس من خلال المقطع المستعرض للمادة .
- نسبة امتصاص الماء: لا تزيد نسبة امتصاص الماء على (١٥٪) من حجم النموذج الذي سمكه (١٣) مم أو أكثر ولا تزيد على (٢٠٪) من حجم النموذج الذي سمكه أقل من (١٣) مم.
- مقاومة العوامل الجوية : تمتاز الحشوة بالمتانة ومقاومة التفتت أو انفصال الألياف عند تعرضها للعوامل الجوية .

ثالثاً : المتطلبات الاسترشادية

- اختراق المادة القيرية: يتراوح اختراق المادة القيرية مقاساً بأعشار (الـمم) بين (٢٥-١٠٠) عند درجة حرارة (٢٥)س°
- الكثافة : لا تقل كثافة مادة الحشوة الجافة عن (٠,٣٠٤) غم \ سم^٢

المعجون القيري لإحكام الفواصل الخرسانية للاستعمال على البارد
Concrete Joint Sealer, Cold Application Type
(م.ق.ع ٢٨٨ لسنة ١٩٨٩) (التعديل رقم ١ لسنة ١٩٩٢)

أولاً : التصنيف

- تشمل هذه المواصفة صنفين من المعجون القيري للاستعمال على البارد يختلفان في متطلبات السيولة والارتباط ويتطابقان في بقية المتطلبات وهما :- .
- ١- صنف (أ) : وهو المعجون القيري المرن لإحكام الفواصل الخرسانية الأفقية في أعمال الطرق والجسور والأعمال المشابهة الأخرى .
- ٢- صنف (ب) : وهو المعجون القيري المرن لإحكام الفواصل في أعمال التسطیح بالبلاطات .

ثانياً : المتطلبات العامة

- أ- يتكون المعجون القيري من مكون واحد أو أكثر يتم خلطها قبل الاستعمال بحيث يمكن الحصول على مزيج متجانس يدوياً أو آلياً بدون تسخين أو بتسخين معتدل لا تزيد درجة حرارته على (٢٨س°)
- ب- يكون المعجون القيري بعد الاستخدام مرناً له قابلية التصاق جيدة تعمل على إحكام الفواصل الخرسانية وتحميها من تغلغل الرطوبة عبر دورات عديدة من تعاقب التمدد والتقلص كما يجب أن لا يسيل من المفاصل أو يلتصق بالعجلات أثناء موسم الحر .
- ت- يكون المعجون القيري قابلاً للسكب عند درجة حرارة (٢١)س° مباشرة بعد تحضيره ويبقى صالحاً للاستعمال لمدة لا تقل عن ساعة واحدة .
- ث- يكون المعجون القيري بعد الاستخدام قابلاً للتصاق بالخرسانة الجافة الخالية من الغبار أو بالخرسانة الرطبة الخالية من الرطوبة السطحية.

ثالثاً : المتطلبات الفيزيائية :

- أ- الاختراق: لا يتجاوز اختراق المخروط للمادة على (٢٣٥) مم عند درجة حرارة (٢٥) س° ووزن (١٥٠) غم ولفترة (٥) ثواني .
- ب- السيولة: لا تتجاوز السيولة (٥) مم في درجة حرارة (٦٠) س° بالنسبة للصنف (أ) ولا تتجاوز (٥) مم في درجة حرارة (٧٠) س° بالنسبة للصنف (ب) .
- ت- الارتباط : يفحص المعجون في درجة حرارة (-١٨س°) بالنسبة للصنف (أ) ودرجة صفر مئوية للصنف (ب) ولخمسة دورات متعاقبة وتعتبر العينة فاشلة إذا ظهر شق أو انفصال عمقه أكثر من (٦) مم في أي مكان من العينة أو بين العينة والقطع الخرسانية الملتصقة في أي وقت من زمن الفحص ويقاس عمق الشق أو الانفصال عمودياً من جانب المعجون الذي حدثت فيه هذه العيوب ويعتبر هذا الفحص ناجحاً إذا طابق نموذجان على الأقل من أصل ثلاثة نماذج متطلبات هذا الفحص .
- ث- إعادة فحص الارتباط : إذا فشلت المجموعة الأولى من العينات في مطابقة متطلبات فحص الارتباط يعاد الفحص على مجموعة جديدة من العينات على أن تؤخذ العينات الجديدة بدرجة حرارة أعلى بمقدار (١١س°) على الأقل من التي أخذت بها العينات الفاشلة على أن تكون أقل من درجة حرارة التسخين الأيمن بمقدار (١١س°) على الأقل .

الفصل (٨) الايوكسي

المواصفة	العنوان
ASTM C881-C881M- 2014	الايوكسي الرابطة للخرسانة

الايوكسي الرابطة للخرسانة

Epoxy-Resin – Base Bonding Systems For Concrete
(أمريكية ASTM C881/C881M-2014)

المتطلبات الفيزيائية :

يبين الجدول (١) أنواع ومتطلبات الايوكسي المستخدمة لربط الخرسانة

جدول (١) : المتطلبات الفيزيائية للايوكسي الرابطة للخرسانة

نوع الايوكسي							الخاصية
VII	VI	V	IV	III	II	I	
--	--	٢	٢	٢	٢	٢	١- اللزوجة (Pa.S) - درجة ١ الحد الأعلى - درجة ٢ الحد الأدنى الحد الأعلى
--	--	٢	٢	٢	٢	٢	
--	--	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	
٦	٦	٦	٦	٦	٦	٦	٢- القوام (مم) درجة ٣ (حد أعلى)
٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣- زمن التصلب (min.) (حد أدنى)
--	٧	--	٧	--	--	٧	٤- قوة الترابط، (MPa) (حد أدنى) عمر ٢ يوم (أنضاج رطب) عمر ١٤ يوم (أنضاج رطب)
١٠	--	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	
--	--	١	١	١	١	١	٥- الامتصاص (٢٤ ساعة) % (حد أعلى)
--	--	٥٠	٥٠	--	--	--	٦- درجة حرارة الهطول الحراري (س°) عمر ٧ يوم (حد أدنى) عمر ١٤ يوم (حد أدنى)
٥٠	٥٠	--	--	--	--	--	
--	--	--	--	مطابق للفحص	--	--	٧- التطابق الحراري

الايوكسي الرابطة للخرسانة

Epoxy-Resin – Base Bonding Systems For Concrete
(أمريكية ASTM C881/C881M-2014)

نوع الايبوكسي							الخاصية
VII	VI	V	IV	III	II	I	
--	--	٠,٠٠٥	٠,٠٠٥	--	٠,٠٠٥	٠,٠٠٥	٨- معامل الانكماش الخطي عند ، حد أعلى الإنضاج
--	١٤	--	--	--	--	--	٩- مقاومة الخضوع بالضغط (MPa) - ٢٤ ساعة - ٣٦ ساعة - ٤٨ ساعة - ٧٢ ساعة - ٧ يوم
--	٧	--	--	--	--	--	
--	٤٠	--	--	--	--	--	
١٤	--	--	--	--	--	--	
--	--	٥٥	٧٠	--	٣٥	٥٥	
--	--	١٠٠٠	١٤٠٠	--	٦٠٠	١٠٠٠	١٠- معامل الانضغاط (MPa) حد أدنى حد أعلى
--	--	--	--	٨٩٦	--	--	
--	--	٤٠	٥٠	--	١٤	٣٥	١١- مقاومة الشد ٧ يوم (MPa) حد أدنى
--	--	١	١	٣٠	١	١	١٢- الاستطالة عند الفشل (%) حد أدنى
--	٧	--	--	--	--	--	١٣- مقاومة التلامس (MPa) حد أدنى ٢ يوم ١٤ يوم
٧	--	--	--	--	--	--	

الفصل (٩) المواد المضافة للخرسانة

المواصفة	العنوان
م.ق.ع ١٤٣١/١٩٨٩	مضافات الخرسانة

مضافات الخرسانة

Concrete Admixtures

(م.ق.ع ٤٣١ لسنة ١٩٨٩)

أولاً : أنواع المضافات

- أ- النوع الأول : ويشمل خمسة أصناف من المضافات والتي تستخدم لتحسين واحدة أو أكثر من خواص خرسانة السمنت البورتلاندي كقابلية التشغيل وسرعة التجمد والتصلد والتحمل .
النوع الثاني : ويشمل المضافات المفقعة للهواء . -ت

ثانياً : المتطلبات

أ- النوع الأول:

- ١- متطلبات الأداء: كما مبين في الجدول (١)
٢- متطلبات التجانس: كما مبين في الجدول (٢)
ب- النوع الثاني
١- متطلبات الأداء: كما مبين في الجدول (٣)
٢- متطلبات التجانس: كما مبين في الجدول (٢)

جدول (١ - أ) : متطلبات الأداء للنوع الأول من المضافات للخلطة الخرسانية*أ

صنف المضاف				المعجل	الخاصية
مقلل الماء المبطئ	مقلل الماء المعجل	مقلل الماء الاعتيادي	المبطن		
الزيادة لا تقل عن ٠,٠٣	الزيادة لا تقل عن ٠,٠٣	الزيادة لا تقل عن ٠,٠٣	الانخفاض لا يزيد على ٠,٠٢	الانخفاض لا يزيد على ٠,٠٢	معامل الرص نسبة إلى الخلطة الخرسانية** المرجعية
-	-	-	ساعة واحدة على الأقل أطول من الخلطة المرجعية	أكثر من ساعة*** واحدة	وقت التجمد الابتدائي (٠,٥ نيوتن/م ^٢)
-	-	-	-	يقبل بساعة واحدة عن الخلطة الخرسانية المرجعية على الأقل	النهائي (٣,٥ نيوتن/م ^٢)
-	١٢٥	-	-	١٢٥	الحد الأدنى لتحمل الضغط كنسبة مئوية من الخلطة الخرسانية المرجعية بعمر يوم واحد بعمر سبعة أيام بعمر ٢٨ يوماً
٩٠	-	٩٠	٩٠	-	
٩٠	٩٠	٩٠	٩٥	٩٥	

* لتعريف كل من الخلطة الخرسانية(أ) والخلطة الخرسانية(ب) يرجى الرجوع إلى المواصفة الخاصة بطرق الفحص للمضافات (حالياً بشكل مسودة برقم ٢٧٣٥)
**الخلطة الخرسانية المرجعية هي الخلطة المطلوبة التي لا تحوي مادة مضافة ومصنعة بنفس ظروف الخلطة الحاوية على مضاف
***لا يقل وقت التجمد الابتدائي(تحت ضغط ٠,٥ نيوتن/م^٢) عن ساعة واحدة دون الرجوع إلى الخلطة المرجعية

مضافات الخرسانة
Concrete Admixture
(م.ق.ع ٤٣١ لسنة ١٩٨٩)

جدول (١- ب): متطلبات الأداء للنوع الأول من المضافات للخلطة الخرسانية ب

صنف المضاف					الخاصية
مقلل الماء المبطئ	مقلل الماء المعجل	مقلل الماء الاعتيادي	المبطئ	المعجل	
الانخفاض لا يزيد على ٠,٠٢	الانخفاض لا يزيد على ٠,٠٢	الانخفاض لا يزيد على ٠,٠٢	--	--	معامل الرص نسبة إلى الخلطة الخرسانية المرجعية
على الأقل ساعة واحدة أطول من الخلطة المرجعية	أكثر من ساعة واحدة	لا يجيد بأكثر من ساعة عن الخلطة المرجعية	--	--	وقت التجمد الابتدائي (٠,٥ نيوتن/مم ^٢)
--	على الأقل ساعة واحدة اطول من الخلطة المرجعية	لا يجيد بأكثر من ساعة عن الخلطة المرجعية	--	--	لـ (٣,٥ نيوتن/مم ^٢)
-- ١١٠ ١١٠	١٢٥ - ١١٠	-- ١١٠ ١١٠	-- -- --	-- -- --	الحد الأدنى لتحمل الضغط كنسبة مئوية من الخلطة الخرسانية المرجعية بعمر يوم واحد بعمر سبعة أيام بعمر ٢٨ يوماً

ملاحظة :

أخذ بنظر الاعتبار التفاوت الاعتيادي في القوة لفحص المكعبات والزيادة المحدودة لمحتوى الهواء للخلطات الخرسانية المستعملة في الفحص

مضافات الخرسانة

Concrete Admixture

(م.ق.ع ٤٣١ لسنة ١٩٨٩)

جدول (٢): متطلبات التجانس لمضافات النوعين الأول والثاني

الخاصية	المتطلبات
محتوى المواد الجافة	للمضافات السائلة - لا تحيد عن ٣٠٪ ك/ك * من القيمة المحددة من قبل المنتج للمضافات الصلبة - لا تحيد عن ٥٪ ك/ك من القيمة المحددة من قبل المنتج
محتوى الرماد**	لا يحيد عن ١٪ ك/ك من القيمة المحددة من قبل المنتج
محتوى ايون الكلوريد	لا يحيد عن ٥٪ ك/ك من القيمة المحددة من قبل المنتج أو لا يحيد عن ٠,٢ ك/ك أيهما أكبر
الكثافة النسبية	للمضافات السائلة - لا تحيد عن ٠,٠٢ من القيمة المحددة من قبل المنتج

* ك : تعني كتلة

** : بما إن المضافات الحاوية على الكلوريد تعطي نتائج متفاوتة جداً بالنسبة لمحتوى الرماد فإن هذا الفحص والخاصية ممكن استبعادها للمضافات الحاوية على أكثر من ١٪ ك/ك من أيون الكلوريد

جدول (٣): متطلبات الأداء للنوع الثاني

الخاصية	المتطلبات
محتوى الهواء	يتراوح محتوى الهواء لثلاث خلطات خرسانية متشابهة ومتعاقبة من (٤,٠ - ٦,٠)٪ يجري الفحص من قبل فاحص واحد وبمجموعة واحدة من الأجهزة
وقت التجمد	يكون معدل زمن أكمال الخلط للوصول إلى مقاومة اختراق قدرها (٠,٥) نيوتن/مم ^٢ و (٣,٥) نيوتن/مم ^٢ و خلطتين من خلطات الفحص الخرسانية ضمن ساعة واحدة من زمن وجبتي الخلطتين المرجعتين
الكثافة المشبعة	أ- يكون التفاوت في معدل الكثافة المشبعة للمكعبات الستة والمواشير المأخوذة من خلطتي خرسانة الفحص عند الفحص بعمر الأربعة (٣) أيام لا يتجاوز (٢٠) كغم/م ^٣ عن بعضهما ب- يكون معدل الكثافة المشبعة للمكعبات الستة من خلطتي خرسانة الفحص بعمر (٢٨) يوماً على الأقل (٥٠) كغم/م ^٣ أقل من تلك المكعبات المأخوذة من خلطتي الخرسانة المرجعتين الستة
تحمل الضغط	لا يقل معدل تحمل ضغط ستة مكعبات مأخوذة من خلطتي خرسانة الفحص عن (٧٠)٪ من تحمل المكعبات الستة المأخوذة من خلطتي الخرسانة المرجعتين عند فحصها بعمر (٢٨) يوماً
مقاومة الإنجماد والانصهار	لا يزيد تغير الطول النسبي لثلاثة مواشير على الأقل من أصل أربعة مأخوذة من خلطة خرسانة الفحص على (٠,٠٥) ٪ بعد (٥٠) دورة من الإنجماد والانصهار

الفصل (١٠) الطلاء والوارنيش

المواصفة	العنوان
م.ق.ع ١٩٨٧/٤٧٧	المعجون المستعمل لتثبيت زجاج النوافذ
م.ق.ع ١٩٩٠/٨٧١	طلاء أساس أو أكسيد الحديد الأحمر-زيت بذر الكتان
م.ق.ع ١٩٨٨/٨٧٧	طلاء أساس أو أكسيد الحديد - أصفر الزنك
م.ق.ع ٩٦٠ التحديث الثاني لسنة ٢٠٠٠ والتعديل رقم (١) لسنة ٢٠٠٢	طلاء الكيدي لماع للسطوح الداخلية والخارجية
م.ق.ع ١٩٩٤/٩٨٥ والتعديل رقم (١) لسنة ١٩٩٤	طلاء مستحلب راتنجات أصطناعية
م.ق.ع ١٩٨٤/١٠٤٧ التعديل الأول لسنة ١٩٨٨ والتعديل الثاني لسنة ٢٠٠٢	طلاء الألمنيوم المحبب للسطوح المعدنية
م.ق.ع ٢٠٠٢/١٠٥٦	طلاء أو أكسيد الحديد الأحمر-أساس الكيدي
(م.ق.ع ١٠٥٧ لسنة ١٩٨٤) التعديل الأول لسنة ١٩٨٨ والتعديل رقم (٢,٣) لسنة ٢٠٠٢	طلاء الكيدي مطفاً لللمعة للاستعمال الداخلي
م.ق.ع ١٩٨٦/١١٠١	طلاء تخطيط الطرق الأبيض والأصفر
م.ق.ع ١٩٨٨/١٢٥٧	الطلاء القيري الأسود للاستعمال على البارد
(م.ق.ع ١٥٠٦ لسنة ١٩٨٩) (التعديل رقم ١ لسنة ٢٠٠٢)	طلاء الكيدي شبه اللامع
م.ق.ع ١٩٩٢/١٧٤٤ B.S 3262-Part 1-1989	مواد تخطيط الطرق المستخدمة بالحرارة (ثرمو بلاستيك)

المعجون المستعمل لتثبيت زجاج النوافذ
Putty For Use On Window Glass
م.ق.ع ٤٧٧ لسنة ١٩٨٧

أولاً : المجال

تحدد هذه المواصفة متطلبات معجون تثبيت الزجاج على النوافذ الخشبية والمعدنية وفي إملاء الشقوق والثقوب .

ثانياً : المتطلبات الأساسية : كما في الجدول الآتي :

ت	المتطلبات	حدود المواصفة
١	المظهر العام	تكون المادة بشكل عجينة متجانسة خالية من المواد الخشنة ولا تحتوي على شوائب مرئية
٢	التركيب	يتكون المعجون من خليط متجانس من ممدات وزيت أو راتنجات ملائمة وبنسب كافية لتكوين عجينة تطابق متطلبات هذه المواصفة وتكون المواد الصلبة المستعملة خالية من الشوائب التي يزيد حجمها الحبيبي على (٣٠٠) مايكرون
٣	خواص الاستعمال	يكون المعجون بعد دعه ذو مرونة جيدة عند الاستعمال وله خاصية عدم الالتصاق باليد مما يسهل استعماله تحت السكين بدون تكسر أو تشقق أو تجعد ويعطي أعلى درجة من الالتصاق على السطح المستعمل عليه
٤	درجة التصلب	النفاذية لفترة (٥) ثواني لا تقل عن (٢) مم ولا تزيد على (١٢) مم
٥-١	التكسر والتقشر *	- لا تظهر المادة تقشراً أو تكسراً أكثر من المبين على لوح رقم (١) نموذج (٥)
٥-٢	التكسر العميق للندب	- لا تظهر المادة تكسراً عميقاً أكثر من المبين على لوح رقم (٢) نموذج رقم (٥)
٦	المتجدد *	لا تظهر المادة تجعداً أكثر من المبين على لوح رقم (٣) نموذج رقم (٥)
٧	فقدان التلاصق *	لا تظهر المادة فقداناً للتلاصق أكثر من المبين على لوح رقم (٤) نموذج رقم (٥)
٨	نضوح الزيت *	لا تظهر المادة نضوجاً للزيت أكثر من المبين على لوح رقم (٥) نموذج رقم (٥)
٩	ثبات الشكل *	لا يحدث للمادة ترهلاً أو سيلاناً
١٠	خصائص الحفظ وثبات الخزن	لا يتصلب أو يتكتل المعجون عند خزنه في أوعيته الأصلية غير المفتوحة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في ظروف حرارة المحيط الاعتيادية
١١	التعبئة	تعبأ المادة في عبوات مناسبة أو حسب الاتفاق بين الأطراف المعنية

* يتم فحص الفقرات (٥ ، ٦ ، ٧ ، ٨ ، ٩) عند درجة حرارة (٦٠)س° ولمدة ١٤٤ ± ٤ ساعة

ثالثاً : المتطلبات الاختيارية

اللون : تستعمل أقل كمية من الخضاب وذلك بما يلائم المادة ويعطيها اللون المناسب أو حسب الاتفاق بين الأطراف المعنية .

طلاء أساس أوكسيد الحديد الأحمر – زيت بذر الكتان
Redoxide – Linseed oil Priming Paint
(م.ق.ع ٨٧١ لسنة ١٩٩٠)

أولاً : المجال

ويشمل طلاء أوكسيد الحديد الأحمر – زيت بذر الكتان المستعمل كطلاء أساس للمعادن الحديدية التي لا تتعرض لظروف جوية قاسية .

ثانياً : المتطلبات

كما في الجدول الآتي :

ت	المتطلبات	حدود المواصفة
١	حالة الطلاء في العلبة	يكون الطلاء خالياً من القشور ، الكتل أو أي تثخن غير طبيعي ولا يظهر ترسباً للخضاب أو تصلباً وان ظهر ذلك فيمكن مزجه إلى حالة متجانسة بسهولة .
٢	الرائحة	تكون رائحة الطلاء مقبولة
٣	زمن الانسياب (اللزوجة)	لا يقل زمن الانسياب لسريان (٥٠) مل من الطلاء عن (٣٠) ثانية باستعمال كأس فورد رقم (٤)
٤	مظهر الطبقة الجافة	يكون مظهر طبقة الطلاء الرقيقة الجافة خالياً من عيوب السطح كالتجعد والتحبب
٥	زمن الجفاف ١- جفاف السطح ٢- جفاف نهائي	لا يقل عن (٦) ساعات لا يزيد على (٢٤) ساعة
٦	نعومة الطحن	لا تزيد عن (٥٠) مايكرون
٧	قابلية الانحناء	يكون الطلاء قابلاً للانحناء على قضيب قطره (٦) مم دون حدوث تشقق أو تكسر
٨	درجة الوميض	لا تقل عن (٣٥) س° عند قياسها بجهاز أبل المغلق
٩	التعبئة	يعبأ الطلاء في أوعية معدنية مناسبة لا تتأثر بمكونات الطلاء ولا تؤثر فيه وتكون نظيفة محكمة الغلق وتملاً بحوالي (٩٥)٪ من حجمها بالطلاء
١٠	قابلية الخزن	يحتفظ الطلاء بخواصه الاصلية لفترة لاتقل عن ستة أشهر من تاريخ الانتاج

* يتكون الطلاء من خضاب أوكسيد الحديد الأحمر (محتوى Fe_2O_3 ٧٥٪ كحد أدنى) بصورة اساسية وزيت بذر الكتان وممددات ومواد مساعدة ومذيبات بنسب وزنية معينة .

طلاء أساس أكسيد الحديد – أصفر الزنك

Priming Coat

Zinc – Yellow Iron Oxide Ready Mixed

(م.ق.ع ٨٧٧ لسنة ١٩٨٨)

اولاً : المجال

ويشمل طلاء أساس أكسيد الحديد – أصفر الزنك *
القابل للمزج والمناسب للاستعمال لوقاية الهياكل الفولاذية من الصدأ

ثانياً : المتطلبات النوعية :

كما في الجدول الآتي :

جدول (١)

ت	المتطلبات	حدود المواصفات
١	اللون	يكون اللون أصفراً شبيهاً بصفات مزيج من أكسيد الحديد الأصفر الليموني وأصفر الزنك
٢	حالة الطلاء في العبوة	لا يظهر الطلاء أي ترسب زائد ويكون قابلاً للمزج بسهولة الى حالة ناعمة متجانسة وخالياً من مجاميع خشنة ، دقائق عالقة ، قشور أو مواد غريبة
٣	ثبات التخفيف	يبقى الطلاء ثابتاً ومتجانساً لمدة (٤٨) ساعة عند تخفيفه بمذيب مناسب بنسبة خمسة حجوم من الطلاء الى حجم واحد من المذيب
٤	قابلية التفريش	يكون الطلاء قابلاً للطلاء بالفرشاة بسهولة مكوناً سطحاً مستويًا ومتجانساً ولا يظهر سيلاناً أو ارتخاء
٥	قابلية الرش	يكون الطلاء قابلاً للرش بعد تخفيفه بمذيب مناسب مكوناً سطحاً مستويًا خالياً من التحبب (مظهر قشرة البرتقال) أو السيلان
٦	المظهر	تكون طبقة الطلاء الجافة ناعمة ومنتظمة وخالية من عيوب السطح
٧	المرونة والالتصاق	لا تظهر طبقة الطلاء أي تشقق أو انفصال عن السطح عند ثنيها على قضيب قطره (٦) مم
٨-١	مقاومة الغمر (صنف ٢) مقاومة الماء البارد	- لا تظهر طبقة الطلاء عند غمرها في الماء لمدة (١٨) ساعة أي تجعد أو انتفاخ بعد رفعها من الماء مباشرة وعند فحصها بعد ساعتين لا تظهر إلا قليلاً من العتمة (فقدان اللمعة) أو الليونة
٨-٢	- مقاومة المذيبات الهيدروكاربونية	- لا تظهر طبقة الطلاء أي تجعد أو تبثر عند غمرها في مذيبات هيدروكاربونية لمدة (٤) ساعات ولا تتأثر طبقة الطلاء المغمورة بعد تجفيفها في الهواء لمدة (٢٤) ساعة عند مقارنة الصلابة والالتصاق والمظهر العام لنموذج فحص غير مغمور
٩	قابلية التقشر	لا يظهر الطلاء أي تقشر خلال (٤٨) ساعة عند تركه في علبة مغلقة ومملوءة إلى ثلاثة أرباعها
١٠	قابلية الخزن	يحتفظ الطلاء بخواصه الأصلية إذا ما ترك في أوعيته المحكمة الغلق عند درجات الحرارة الاعتيادية لمدة لا تقل (٦) أشهر من تاريخ الإنتاج

* يكون الطلاء حسب الأصناف الآتية

صنف (١): طلاء أكسيد الحديد- أصفر الزنك (راتنج الكيدي- زيت بذر الكتان الخام (٥٠/٥٠) ووزناً).

صنف (٢): طلاء أكسيد الحديد- أصفر الزنك (راتنج الكيدي)

طلاء أساس أوكسيد الحديد – أصفر الزنك

Priming Coat

Zinc – Yellow Iron Oxide Ready Mixed

(م.ق.ع ٨٧٧ لسنة ١٩٨٨)

ثالثاً : المتطلبات الكيميائية والفيزيائية : كما في جدول (٢)
جدول (٢) : المتطلبات الكيميائية والفيزيائية

ت	المتطلبات	حدود المواصفات	
		صنف (٢) ***	صنف (١) **
١	الخضاب (% وزناً من الطلاء) ويتكون من : ١- أصفر الزنك (حد أدنى) ٢- أوكسيد الحديد Fe ₂ O ₃ (حد أدنى) ٣- ممدات سليكية (حد أعلى) ٤- أوكسيد الزنك (حد أدنى) ٥- مجموع النسب من أصفر الزنك وأوكسيد وأوكسيد الحديد وممدات سليكية(حد الزنك أدنى)	% ٢٤ % ٣٧ % ٢٥ % ١٤ % ٩٠	% ٣٩ % ١٨ % ٢٩ % ١٤ % ٩٠
٢	الحامل ****	يحتوي الحامل على كميات متساوية بالوزن لراتنج الكيدى طويل الزيت () محبوبة كمواصل صلبة غير طيارة) وزيت بذر الكتان الخام سوية مع المخففات والمجففات الضرورية	يحتوي الحامل على زيت بذر الكتان المحور متوسط الطول مع المخففات والمجففات الضرورية
١-٢	المواد الصلبة من الحامل ، % وزناً من الحامل (حد أدنى)	٤٠	٥٥
٣	ماء غير متحد ، % وزناً من الطلاء (حد أعلى)	١	١
٤	دقائق خشنة وقشور ، % للمتحلف على غرييل ٤٤ مايكرون بالنسبة إلى الخضاب (حد أعلى)	١	١
٥	القوام ، بويز	٨,٥ - ٤	١٠ - ٥,٥
٦	وزن لكل لتر ، كغم (حد أدنى)	١,٢٥	١,٥
٧	زمن الجفاف ، ساعة أ- باللمس ب- نهائي (حد أعلى)	٢ - ٠,٥ ١٦	٤ - ١
٨	لمعان مراوي ٦٠ ° (حد أعلى)	٤٠	٦٠
٩	نعومة الطحن ، مايكرون (حد أدنى)	٤٠	٤٠
١٠	نقطة الوميض (بنسكي) ، س ° (حد أدنى)	٣٠	٣٠

*** يستعمل للجسور والهيكل الفولاذية الخشنة في المعامل قبل التركيب أو في موقع العمل عندما يتطلب
جيدة لتأثيرات التآكل.

**** يستعمل على سطوح فولاذية ناعمة ونظيفة للأدوات المصنوعة في المعامل كعربات السكك الحديدية
والسيارات كما يستعمل كطلاء عام للصيانة

***** يكون الحامل للصنفيين خالياً من المواد القلونية ومشتقاتها ويمكن أن يحتوي على
عوامل إضافية مثل مواد ضد التآكسد ومواد مساعدة للترطيب .

طلاء الكيدي لمامح للسطوح الداخلية والخارجية

Enamel , Alkyd, Gloss Air Drying for Exterior and Interior Surfaces

(م.ق.ع ٩٦٠ لسنة ١٩٩٨) التحديث الثاني لسنة ٢٠٠٠ والتعديل رقم (١) لسنة ٢٠٠٢

أولاً : المجال

وتشمل الطلاء الالكيدي اللمامح المناسب للاستعمال على السطوح الخشبية والمعدنية في الداخل والخارج المطلية بطلاء أساس مناسب .

ثانياً : المتطلبات

كما في الجدول الاتي :

ت	المتطلبات	حدود المواصفات
١	حالة الطلاء في العبوة	خالياً من القشور والكتل وأي تثخن غير طبيعي ولا يظهر ترسباً للخضاب أو تصلباً ويمكن مزجه بسهولة إلى حالة ناعمة متجانسة
٢	القوام	يعطي قواماً متجانساً سهل الاستعمال بالفرشاة أو الرشاش بعد تخفيفه بمخفف مناسب
٣	اللزوجة	(٤,٥ - ١٠) بويز عند درجة (٢٥) س° باستعمال جهاز الروتوتنر أو ما يعادلها
٤	العتامة عند الجفاف	لا تقل نسبة تباين الطبقة الجافة للطلاء عن (٠,٩٠) للأبيض و(٠,٩٥) للملون عند الفحص
٥	محتوى الرصاص	لا تزيد عن (٠,٠٦) % (بالكتلة) للطلاء
٦	مقاومة الخدش	تقاوم طبقة الطلاء ثقل اختبار خدش بمقدار ١ كغم
٧	الثبات للضوء	لا يتغير لون طبقة الطلاء الرقيقة الجافة عند تعريضها لأشعة الشمس المباشرة لمدة (٧) أيام كما لا يتغير لونها عن لون طبقة الطلاء الرقيقة الجافة للعينة المتفق عليها
٨	محتوى الماء	لا يزيد على (٠,٥) % (بالكتلة) للطلاء
٩	درجة الوميض	لا تقل عن (٢٥) س° عند فحصها بجهاز أبل المغلق
١٠	النعومة	لا تزيد على (٢٥) مايكرومتر
١١	الرائحة	مقبولة في أي فترة من فترات الجفاف
١٢	خاصية التفريش	قابلاً للتفريش بسهولة بواسطة فرشاة ناعمة ويجف إلى طبقة ناعمة ولماعة متجانسة خالية من السيلائن وعيوب السطح الأخرى
١٣	خاصية الرش	قابلاً للرش بسهولة بعد تخفيفه بمخفف مناسب وتكون طبقة الطلاء الرقيقة الجافة خالية من التسيل والتترب والتجرش وطوفان اللون على السطح ومظهر قشرة البرتقال

طلاء الكيدي لماع للسطوح الداخلية والخارجية

Enamel , Alkyd, Gloss Air Drying for Exterior and Interior Surfaces

(م.ق.ع ٩٦٠ التحديث الثاني لسنة ٢٠٠٠ والتعديل رقم (١) لسنة ٢٠٠٢)

حدود المواصفات	المتطلبات	ت
(١ - ٥) ساعة حد أعلى لا يزيد على (١٨) ساعة	زمن الجفاف جفاف سطح جفاف صلد	١٤ ١-١٤ ٢-١٤
يكون مظهر طبقة الطلاء الجافة لماعاً ، خالياً من التسيل والتحبب والتجعد والتشقق والنقر أو أي عيوب أخرى ولا يقل مظهرها بأي حال عن طبقة طلاء لعينة متفق عليها	المظهر	١٥
يكون اللون بعد (٤٨) ساعة من عملية الطلاء مطابقاً للون المطلوب أو لون طبقة الطلاء الرقيقة للعينة المتفق عليها	اللون	١٦
لا تقل عن (٨٠) وحدة بعد (٧) أيام من طلائها	اللمعة (بزواوية ٦٠°)	١٧
قابلاً للطلاء مرة ثانية بعد (٢٤) ساعة على طلاء الطبقة الرقيقة الأولى دون حدوث تشوه تشوه للطبقة الأولى	إعادة الطلي	١٨
تكون طبقة الطلاء قابلة للانثناء على قضيب قطره (٣) مم دون حدوث تشقق أو تكسر وجيدة الالتصاق على السطح	المرونة والالتصاق	١٩
أ- يظهر الطلاء مقاومة جيدة للماء المقطر من حيث الاحتفاظ باللون والمظهر العام وتأثر لون الماء ب- لا تقل اللمعة للطبقة الرقيقة عن (٩٠)٪ بزواوية (٦٠°) عن صفيحة المقارنة ج- لا تظهر طبقة الطلاء تجعداً أو تبتراً	مقاومة الماء المقطر	٢٠
يحتفظ الطلاء بخواصه الأصلية لمدة لا تقل عن سنة واحدة من تأريخ الصنع	خواص الخزن	٢١
يعبأ الطلاء في أوعية معدنية قياسية لا تتأثر بمحتويات الوعاء ولا تؤثر فيه وتكون نظيفة وسليمة ومحكمة الغلق وتملاً حوالي (٩٥)٪ من حجمها بالطلاء	التعبئة	٢٢



طلاء مستحلب راتنجات صناعية

Synthetic Resin Emulsion

(م.ق.ع ٩٨٥ لسنة ١٩٩٤ والتعديل رقم (١) لسنة ١٩٩٤)

أولاً : المجال

وتشمل طلاء مستحلب راتنجات صناعية المستعمل على السطوح الداخلية والخارجية للأبنية .

ثانياً : المتطلبات

كما في الجدول لاحقاً :

ت	المتطلبات	حدود المواصفات	
		صنف (١)*	صنف (٢)**
١	حالة الطلاء في العلبة	يكون الطلاء متجانساً خالياً من الكتل الصلبة والقشور والروائح المهيجة أو الكريهة	
٢	سهولة الاستعمال	يكون الطلاء قابلاً للاستعمال بالفرشاة بسهولة عند طلي صفيحة مقصدرة للمرة الثانية بعد (٢٤) ساعة على بدء الطلية الأولى	
٣	الثبات للحرارة	يكون الطلاء خالياً من الكتل ، القشور ، الترسيب أو أي تلف ظاهر ويكون قابلاً للتخفيف والطلاء	
٤	زمن الجفاف	خلال ساعتين	-
٥	مظهر طبقة الطلاء	ناعمة ومعتمة أو لها لمعة قشر البيض وتكون خالية من الصفات الأخرى غير المرغوبة	
٦	نسبة التباين (للأبيض والألوان الضعيفة)	(٠,٩) حد أدنى	(٠,٩٣) حد أدنى
٧	خاصية مقاومة الماء	عدم ظهور تغيرات غير طبيعية كالتجعد والتبثر عند الغمر في الماء لمدة (٩٦) ساعة	-
٨	قابلية الغسل	يتحمل (٥٠٠) دورة فرشاة	يتحمل (٣٠٠) دورة فرشاة
٩-١	المتطلبات الاسترشادية اللون	يكون اللون وفقاً لبطاقة ألوان المنتج أو حسب الاتفاق بين الأطراف المعنية .	
٢-٩	مقاومة القلويات	لا يحدث تغير عند غمره في محلول مشبع من هيدروكسيد الكالسيوم في طبقة الطلاء أو أي صفات غير مرغوبة كالتبثر ، التكسر ، التقشر ، التلين أو الثقوب (رأس الدبوس) خلال	
		(٤٨) ساعة	(١٨) ساعة
١٠	التعبئة	يعبا الطلاء في اوعية معدنية لا تتأثر بمكونات الطلاء ولا تؤثر فيه وتملاً الى (٩٥)٪ من حجمها بالطلاء	

* : يصنف الطلاء إلى صنفين

أولهما صنف (١) للاستعمال الخارجي وثانيهما صنف (٢) للاستعمال الداخلي

طلاء الألمنيوم المحبب للمسطوح المعدنية*

Paints and Varnishes Hammer Finish

(م.ق.ع ١٠٤٧ لسنة ١٩٨٤)

و التعديل الأول لسنة ١٩٨٨ والتعديل الثاني لسنة ٢٠٠٢

أولاً : المجال

يشمل طلاء الألمنيوم المحبب للماع المستعمل لطلي السطوح المعدنية والمطلية سابقاً بطلاء أساس مناسب

ثانياً : المتطلبات

كما في الجدول لاحقاً :

ت	المتطلبات	حدود المواصفات
١	حالة الطلاء في العلبة	يكون خالياً من القشور ، الكتل أو أي تتخن غير طبيعي ولا يظهر أي ترسب لمعجون الألمنيوم أو تصلباً حيث يمكن مزجه بسهولة الى حالة ناعمة متجانسة
٢	قابلية الرش	يكون الطلاء قابل للرش بسهولة بعد تخفيفه بمذيب مناسب
٣	الرائحة	مقبولة
٤	المظهر	يكون مظهر الطبقة الجافة لماعاً ومحبباً (مظهر ضربة المطرقة)
٥	اللون	حسب الاتفاق بين الأطراف المعنية
٦	مدة الجفاف أ- جفاف السطح ب- جفاف صلد	٣٠ دقيقة (حد أعلى) ساعة واحدة (حد أعلى)
٧	ثبات التخفيف	عند التخفيف يبقى الطلاء متجانساً ولا يظهر أي تخثر أو ترسب أو انفصال
٨	اللزوجة	٩٥ – ١١٠ ثانية عند درجة ٢٥س°
٩	قدرة التغطية (قوة الإخفاء)	تكون قدرة التغطية للطلاء جيدة ، أو لا تقل قوة الإخفاء الرطبة للطلاء عن ٩٠٪ من النموذج المتفق عليه بين الأطراف المعنية
١٠	قابلية الانحناء	قابلاً للانحناء على قضيب قطره ٦ مم دون حدوث تشقق أو تكسر
١١	عيوب السطح	تكون طبقة الطلاء الرقيقة الجافة خالية من عيوب السطح كالتجمد والتبثر والنقر

* تظهر ضربة المطرقة

طلاء أوكسيد الحديد الأحمر – أساس الكيدي
Red Iron Oxide Primer-Alkyd Resin
(م.ق.ع ١٠٥٦ لسنة ٢٠٠٢) (التحديث الاول)

أولاً : المجال

يشمل طلاء أوكسيد الحديد الأحمر – أساس الكيدي المستعمل كطلاء أولي للمعادن الحديدية التي لا تتعرض لظروف جوية قاسية

ثانياً : المتطلبات

كما في الجدول لاحقاً:

ت	المتطلبات	حدود المواصفات
١	حالة الطلاء في العلبة	يكون خالياً من القشور والكتل أو أي تتخن غير طبيعي ولا يظهر أي ترسباً للخضاب أو تصلباً وان ظهر ذلك فيمكن مزجه بسهولة إلى حالة ناعمة متجانسة
٢	الرائحة	مقبولة في أي وقت من الجفاف
٣	خواص الطلاء والرش	يكون الطلاء قابلاً للاستعمال بالفرشاة ، وفي حالة طلائه بالرش فيجب أن يكون قابلاً للرش بسهولة بعد تخفيفه بمذيب مناسب
٤	مظهر الطبقة الجافة	خالياً من عيوب السطح كالتحبيب والتجعد ولا يقل مظهرها عن مظهر طبقة الطلاء الرقيقة المحضرة في الوقت والأسلوب نفسه من النموذج المتفق عليه
٥	الطبقة الرقيقة	ناعمة الملمس ولها مظهراً غير لامعاً أو شبه لامع وان تكون جيدة الالتصاق على السطح خالية من عيوب التحبيب والتجعد والسيلان ويمكن طلائها بعد فترة ٢٤ ساعة بطلاء مناسب كامل اللمعة بحيث لا يسبب رفعها أو نضح لونها
٦	وقت الجفاف أ- جفاف السطح ب- جفاف صلد	ساعتان (حد أعلى) ٢٤ ساعة (حد أعلى)
٧	نعومة الطحن	لا تزيد على ٥٠ مايكرومتر
٨	قابلية الانحناء	يكون الطلاء قابلاً للانحناء على قضيب قطره ٣ مم دون حدوث تشقق أو تكسر
٩	مقاومة الماء البارد	لا يتأثر الطلاء عند غمره بالماء لفترة ١٨ ساعة ولا يظهر ابيضاضاً لطبقة الطلاء التي سمكها ١٠٠ ميكرومتر

طلاء أوكسيد الحديد الأحمر – أساس الكيدي
Red Oxide Primer-Alkyd Resin
(م.ق.ع ١٠٥٦ لسنة ٢٠٠٢) (التحديث الاول)

ت	المتطلبات	حدود المواصفات
١٠	اللزوجة	٣ - ١٠ بويز عند درجة ٢٥س° باستعمال جهاز الروتوتنر
١١	درجة الوميض	لا تقل عن ٣٥س° عند الفحص بطريقة الفجنان المغلق
١٢	المواد الطيارة	لا تزيد على ٤٥٪ وزناً
١٣	خضاب أوكسيد الحديد الأحمر	لا تقل عن ٢٥٪
١٤	قابلية التغطية	تكون قوة الإخفاء للطلاء جيدة
١٥	القوام	يعطي الطلاء بالتقليب اليدوي قواماً مناسباً ومتجانساً وسهل الاستعمال بالفرشاة
١٦	التعبئة	يعبأ الطلاء في أوعية معدنية مناسبة لا تتأثر بمكونات الطلاء ولا تؤثر فيه وتكون الأوعية نظيفة محكمة الغلق وتملاً بحوالي ٩٥٪ من حجمها

طلاء الكيدي مطفاً للمعة للاستعمال الداخلي

Decorative Paint for Interior Use (flat)

(م.ق.ع ١٠٥٧ لسنة ١٩٨٤)

التعديل الأول لسنة ١٩٨٨ والتعديل رقم (٢،٣) لسنة ٢٠٠٢

أولاً : المجال

يشمل الطلاء الجاهز مطفاً للمعة الذي يجف في الهواء (عدا المستحلبات المائية) للاستعمال الداخلي كطلاء نهائي على المعدن ، الخشب ، جدران الجبس المختومة والمواد المشابهة المطلية بطلاء أساس أو مطلية سابقاً .

ثانياً : المتطلبات الكيماوية

الجدول (١) : المتطلبات الكيماوية

ت	المتطلبات	حدود المواصفات
١	المواد المتطايرة	لا تزيد عن ٤٠٪ (ك \ ك)
٢	الماء غير المتحد	لا يزيد عن ٢٪ (ك \ ك)

ثالثاً : المتطلبات الفيزيائية

جدول (٢) : المتطلبات الفيزيائية

ت	المتطلبات	حدود المواصفات
١	حالة الطلاء في العلبه	لا يظهر الطلاء تكتلاً أو تكبداً أو مواداً مترسبة جافة وان يكون خالياً من التكتل والقشور ويمكن مزجه بسهولة إلى حالة متجانسة
٢	الثبات عند الخزن	عند خزن وعائنين مملوءين بالطلاء مغلقين عند حرارة 25 ± 2 °س أحدهما لمدة ٣٠ يوماً بعد الاستلام والآخر لمدة ١٢ شهراً بعد الاستلام يجب أن لا يظهر الطلاء في كلتا الحالتين أي قشرة لا يمكن إزالتها بسهولة أو تكبداً أو ترسبات صلبة أو تكلساً وأن يكون بحالة بحيث يمكن تبديده بواسطة الشفرة بسهولة إلى حالة التجانس
٣	اللون والمظهر	يطابق لون ومظهر طبقة الطلاء الجافة اللون والمظهر المحددين من قبل المشتري
٤	مظهر الطبقة الجافة	يجف الطلاء إلى طبقة ملساء منتظمة خالية من التحبب ، انفصال اللون أو أي عيوب أخرى على السطح
٥	فترة الجفاف أ- جفاف السطح ب- جفاف صلد	٢ ساعة حد أعلى ١٦ ساعة حد أعلى
٦	نعومة الطحن	لا تزيد عن ٦٥ مايكرون
٧	المرونة	طبقة الطلاء يجب أن لا تنكسر عند ثنيها على قضيب قطره ١٣ مم بعد ترك الطبقة : أ- للجفاف ، هواء (٤٨ ساعة) ب- تعتيق صناعي : ٧٠°س (٢٤ ساعة)
٨	مقاومة تبدل اللون	لا يتبدل لون طبقة الطلاء عند تعريضها باستمرار إلى الأشعة فوق البنفسجية لفترة ٩٦ ساعة
٩	انعكاس الطلاء الأبيض	يكون للطلاء انعكاس اتجاهي مضيء (نسبة إلى اوكسيد المغنيسيوم) لا يقل عن ٨٠٪ عند زاويتي صفر ° ، ٤٥ ° ضوء النهار
١٠	اصفرار الطلاء الأبيض	لا يظهر الطلاء أصفراراً متزايداً
١١	لمعان مرآوي عند ٦٠° ، ٨٥°	لا يزيد على ١٠ وحدات
١٢	مقاومة تغير اللمعان	أ- لا تظهر عيوب على طبقة الطلاء ب- لا تختلف قيم اللمعان المرآوي بأكثر من ٤ وحدات وضمن حدود اللمعان المرآوي وبعد الفحص مع المنظف ومحلول الصابون
١٣	قوة التغطية للطلاء	له قوة التغطية الرطبة (م ١ لتر) وفق الوان الطلاء المشار إليها في المواصفة كحد ادنى (جدول رقم ٥)

طلاء الكيدي مطفاً اللمعة للاستعمال الداخلي

Decorative Paint for Interior Use (flat)

(م.ق.ع ١٠٥٧ لسنة ١٩٨٤) التعديل الأول لسنة ١٩٨٨ والتعديل رقم (٢،٣) لسنة ٢٠٠٢

رابعاً : خواص الاستعمال

جدول (٣) : خواص الاستعمال

ت	المتطلبات	حدود المواصفات
١	التخفيف بالصفوة المعدنية	يكون الطلاء قابلاً للامتزاج عند تخفيف (٤) أحجام منه مع (١) حجم من الصفوة المعدنية (نسبة المركبات العطرية له ١٢-١٨٪)
٢	خواص التفريش	يظهر الطلاء انسياب وانتشار جيدين وسهل التفريش وبعد الجفاف تكون طبقة الطلاء خالية من السيلان والارتخاء ولا يظهر طوفاناً للخضاب أو ألواناً بلون مغاير أو خواص أخرى غير مرغوب فيها
٣	خواص الرش	يكون له خواص رش جيدة ولا يظهر الطلاء أي ميل للارتخاء أو السيلان ولا يظهر تأثير قشرة البرتقال (عند استخدام النسبة المقررة من قبل المنتج)
٤	خواص الطلي بأسطوانة تسوية (حادلة)	جيد الاستعمال والانسياب والالتصاق ولا يظهر طوفاناً أو أي صفات أخرى غير مرغوبة بالنسبة لطبقة الطلاء الجافة أو الرطبة
٥	القوام	تكون لزوجة الطلاء (٤ - ٦) بوز

جدول (٤) : متطلبات استرشادية

ت	المتطلبات	حدود المواصفات
١	مقاومة التقشر	لا يظهر أي أثر للقشرة
٢	القشور والجزيئات الخشنة	لا تزيد نسبة المتبقي على منخل ذو فتحة أسمية ١٥٠ مايكرون عن ٠,١٪ (ك\ك)

طلاء الكيدي مطفاً لللمعة للاستعمال الداخلي

Decorative Paint for Interior Use (flat)

(م.ق.ع ١٠٥٧ لسنة ١٩٨٤) التعديل الأول لسنة ١٩٨٨ والتعديل رقم (٢،٣) لسنة ٢٠٠٢

خامساً : متطلبات استرشادية

جدول (٥) : متطلبات الانعكاس وقوة التغطية الرطبة لكل لون

٣	٢	١	٣	٢	١
قوة التغطية الرطبة $\frac{م^2}{لتر}$ حد أدنى	الانعكاس %	اللون	قوة التغطية الرطبة $\frac{م^2}{لتر}$ حد أدنى	الانعكاس %	اللون
		بنفسجي :	٧,٢	-	أبيض
٨,٢	أكثر من ٦٠	فاتح جداً	٢٨,٦	-	أسود
١٥,٣	٦٠-٢٠	فاتح ومتوسط الغمق			أزرق
١٥,٣	أقل من ٢٠	غامق	٨,٢	أكثر من ٦٠	فاتح جداً
		رصاصي :	١٠,٢	٦٠-١٥	فاتح
١٠,٢	أكثر من ٦٠	فاتح جداً	١٠,٢	١٤-٥	متوسط الغمق
١٢,٣	٦٠-٣٥	فاتح	١٢,٣	أقل من ٥	غامق
١٦,٤	٣٤-١٥	متوسط الغمق			أخضر:
٢٠,٤	أقل من ١٥	غامق	٨,٢	أكثر من ٦٠	فاتح جداً
		تبني :	١٢,٣	٦٠-٢٠	فاتح
٨,٢	٦٥ وأكثر	فاتح	١٤,٣	١٩-٥	متوسط الغمق
٩,٢	أقل من ٦٥	غامق	١٨,٤	أقل من ٥	غامق
		بيجي :			أصفر :
٨,٢	أكثر من ٥٠	أصفر فاتح والألوان المشابهة		أكبر من ٧٠	فاتح جداً
١٠,٢	٥٠-٣٥	بيجي ، لحمي ، صخري والألوان المشابهة		٧٠-٦٠	فاتح
١٤,٣	٣٤-١٠	قهوائي فاتح ، لحمي ، صخري		٥٩-٥٠	متوسط الغمق
٢٠,٤	أقل من ١٠	قهوائي		أقل من ٥٠	غامق
٢٠,٤	أقل من ١٠	أوكسيد الحديد			برتقالي :
		وردي	٧,٢	٢٥ وأكثر	فاتح
٧,٢	٥٠ وأكثر	فاتح	٦,١	أقل من ٢٥	غامق
٨,٢	أقل من ٥٠	غامق			أحمر:
			٦,١	١٠ وأكثر	فاتح
			٧,٢	أقل من ١٠	غامق
			٤,١	أقل من ٥	أحمر رماني

طلاء تخطيط الطرق الأبيض والأصفر
Traffic , Highway , White & Yellow Paint
(م.ق.ع ١١٠١ لسنة ١٩٨٦)

أولاً : المجال

يشمل أنواع طلاء تخطيط الطرق* الملائمة لسير المركبات والتي تستعمل على السطوح المصنوعة من السمنت والكونكريت والإسفلت والطابوق غير المزجج وطرق المرور الخارجية والجسور والأنفاق وساحات الوقوف .

ثانياً : المتطلبات العامة

جدول (١) : المتطلبات العامة

ت	المتطلبات	نوع(١)	نوع(٢)	نوع(٣)
١	الخضاب(٪ من الطلاء) - الأبيض (حد أدنى) - الأصفر (حد أدنى)	٦٠	٥٠ ٥٤	٥٧ ٥٧
٢	المواد غير المتطايرة للحامل (٪ من الحامل) حد أدنى	٤٢	٣١	٤١
٣	القوام(بوزن) عند درجة ٢٥ س°	٧,٨-٥	٧,٨-٥	٧,٨-٥
٤	الوزن النوعي (حد أدنى)	١,٥	١,٥	١,٥
٥	مدة الجفاف(دقيقة) حد أعلى	٦٠	٣٠	١٥
٦	النعومة (مايكرون) حد أعلى	٦٥	٦٥	٦٥
٧	الماء غير المتحد(٪ من الطلاء) حد أعلى	١	١	١
٨	العتامة** - الأبيض (حد أدنى) - الأصفر (حد أدنى)	٠,٨٦ ٠,٩	٠,٨٦ ٠,٩	٠,٨٦ ٠,٩
٩	الجزئيات الخشنة** (٪ للخضاب) حد أعلى	١	١	١

* نوع (١): الكيدي، نوع (٢): فينيل تولوين- بيوتادين، نوع (٣): المطاط الكلور- الالكيدي
** تجري الفحوص حسب الاتفاق بين الأطراف المعنية

طلاء تخطيط الطرق الأبيض والأصفر

Traffic , Highway , White & Yellow Paint

(م.ق.ع ١١٠١ لسنة ١٩٨٦)

ثالثاً : متطلبات النوعية

جدول (٢) : متطلبات النوعية

ت	المتطلبات	نوع (١)	نوع (٢)	نوع (٣)
١	الظروف عند فتح العلبة	لا يظهر الطلاء ترسباً شديداً في عبواته الأصلية ويمكن إعادة تبديده بسهولة بواسطة أداة تحريك الى حالة متجانسة ولا يظهر أي أثر للتخثر ، التكبد ، التجلد أو انفصال اللون		
٢	التجلد	لا يظهر الطلاء تجلداً خلال فترة ٤٨ ساعة في عبواته الأصلية المملوءة الى ثلاثة ارباعها بالطلاء ومحكمة السد		
٣	الثبات عند التخفيف	لا يظهر الطلاء أي أثر للانفصال ، التبيثر أو الترسيب عند تخفيف (٨) أجزاء بالحجم منه مع (١) جزء بالحجم من مذيب مناسب		
٤	خواص الرش	له خواص رش جيدة عند استعماله على سطوح مقصدرة أو المنيوم وبسبك ٣٧٥ مايكرون للطبقة الرقيقة الرطبة بعد تخفيفه بمذيب مناسب		
٥	المظهر	أ- يكون لطبقة الطلاء الرقيقة مظهر ناعم وخالي من الخشونة ، الحبيبات ، التشوه وعيوب السطح الأخرى ب- لا يظهر الطلاء خطوطاً بلون مغاير أو انفصال عند وضعه على زجاجة نظيفة وجافة		
٦	المظهر بعد التعتيق	تحتفظ طبقة الطلاء بلونها الأصلي باستثناء تبدل طفيف في اللون عند تعتيقها لمدة ٣٠٠ ساعة بجهاز ضوء قوس الكربون		
٧	المرونة والالتصاق	لا يظهر الطلاء أي أثر للتكسر أو الانفصال من السطح		
٨	مقاومة الماء	لا يظهر الطلاء أي أثر للتلين والتبيثر وفقدان الالتصاق أو أي اثر للتلف باستثناء فقدان طفيف في اللمعان		
٩	مقاومة الحك (البري)	لا يمكن إزالة الطلاء بأقل من ٣٥ لتر من الرمل		
١-٩	للطبقات المشوية	لا يمكن إزالة الطلاء بأقل من ٣٠ لتر من الرمل		
٢-٩	للطبقات المعجلة	لا يمكن إزالة الطلاء بأقل من ٧٥٪ من الرمل المستعمل لإزالة الطبقات المشوية بالنسبة للطلاء الأبيض أو الأصفر		
١٠	التعبئة	يعبأ الطلاء في أوعية قياسية (العلب الاسطوانية المصنوعة من الصفائح المقصدرة ذات السداد الاحتكاكي) لا تتأثر بمحتويات الوعاء ولا تؤثر فيه وتكون نظيفة وسليمة ومحكمة الغلق وتملاً حوالي ٩٥ ٪ من حجمها بالطلاء		

الطلاء القيري الأسود للاستعمال على البارد *
Black Bitumen Coating For Cold Application
(م.ق.ع ٢٥٧ لسنة ١٩٨٨)

أولاً : المجال

يشمل الطلاء القيري الأسود للاستعمال على البارد الخالي من الخضاب أو أي مادة مائلة والذي يمكن استعماله للطلاء بسهولة بالفرشاة أو الرش أو بطريقة التغطية بحيث يصبح طلاء فعالاً واثقاً للحديد والفلاد. من الممكن استعمال هذه المادة لطلاء سطوح مكونة من مواد أخرى غير الحديد والفلاد لوقايتها من الماء والرطوبة والظروف الجوية الأخرى.

ثانياً : المتطلبات :- كما في الجدول الآتي

ت	المتطلبات	حدود المواصفة
١	القوام أ- النوع الأول	يكون ملائماً للاستعمال بالفرشاة أو بالرش بعد مجانسته بالتحريك الخفيف أو استعماله بطريقة التغطية بعد تخفيفه عند الضرورة وحسب تعليمات المنتج
٢	ب- النوع الثاني فترة الجفاف	يكون ملائماً للاستعمال بالفرشاة أو بالرش بعد مجانسته بالتحريك الخفيف وإذا تطلب تخفيفه فيجب استعمال الصفوة البيضاء فقط يكون سطح الطلاء جافاً بعد فترة لا تزيد على ٢٤ ساعة
٣	الحماية من التآكل	يبقى الطلاء ملتصقاً تماماً على لوحة الفحص وخالياً من الفقاعات وكذلك لاتصدأ اللوحة ولا تظهر علامات التآكل عليها عند إزالة الطلاء باستعمال مادة مزيلة عند استخدام محلول مائي من كلوريد الصوديوم ٣% لمدة (٤) أيام
٤	الانحناء	لا تظهر علامات تشقق أو انفصال لطبقة الطلاء باستعمال قضيب قطره ٦ مم
٥	المادة المتطايرة	لا يحتوي الطلاء على أكثر من ٥٠% من كتلته على مواد متطايرة
٦	تصنيف الخطورة حسب نقطة الوميض أ- النوع الأول ** ب- النوع الثاني	- لا يشتعل الطلاء بأي درجة حرارة دون ٣٢°س ل صنف أ - لا يشتعل الطلاء بأي درجة حرارة دون ٢٢°س ل صنف ب لا يشتعل الطلاء بأي درجة حرارة دون ٣٢°س
٧	الإنهاء	يكون سطح الطبقة الناتجة (بطبقة أو طبقتين) ناعماً ومعتماً واسود لماعاً وبدون هطول أو ميلان أو أي عيوب أخرى
٨	التأثير على الماء	يجب أن لا يكتسب الماء المتلامس مع طبقة جافة من الطلاء مذاقاً غير مرغوب فيه ولا يظهر وجود الفيول المذاب ولا يكتسب أكثر من (٥) هازن من وحدات اللون . يمكن تقويم المذاق بالمقارنة مع نموذج متفق عليه بين المشتري والمنتج
٩	الخزن	عند خزن الطلاء في عبواته الأصلية المختومة وفي درجات الحرارة الاعتيادية يجب أن يحتفظ بخواصه لمدة سنة واحدة على الأقل من تاريخ التجهيز

* يكون بنوعين: أ- النوع الأول: للإغراض العامة

ب- النوع الثاني: لخزانات مياه الشرب

** يقسم النوع الأول من الطلاء الى صنفين هما أ ، ب يختلف احدهما عن الآخر بنقطة الوميض

طلاء الكيدي شبه لماع

Enamel Aikyd, Semigloss

(م.ق.ع ١٥٠٦ لسنة ١٩٨٩) (التعديل رقم ١ لسنة ٢٠٠٢)

أولاً : المجال

يشمل الطلاء الكيدي شبه اللامع أو ذو لمعة قشرة البيض للاستعمال على السطوح الخشبية والمعدنية في الداخل والخارج المطلية بطلاء أساس مناسب

ثانياً : المتطلبات: كما في الجدول الآتي

ت	المتطلبات	حدود المواصفة
١	حالة الطلاء في العبوة	خالياً من القشور والكتل وأي تتخن غير طبيعي ولا يظهر ترسباً للخضاب أو تصلباً ويمكن مزجه بسهولة الى حالة ناعمة ومتجانسة
٢	القوام	يعطي قواماً متجانساً سهل الاستعمال بالفرشاة أو الرش بعد تخفيفه بمخفف مناسب
٣	اللزوجة	(٦-٨) بويز عند درجة ٢٥° باستعمال جهاز الروتوتنر أو ما يعادلها
٤	نعومة الطحن	لا تزيد عن ٤٠ مايكروميتر
٥	الرائحة	مقبولة في أي فترة من فترات الجفاف
٦	خاصية التفريش	قابلاً للتفريش بسهولة بواسطة فرشاة ناعمة ويجف الى طبقة ناعمة متجانسة خالية من السيلان وعيوب السطح الأخرى
٧	خاصية الرش	قابلاً للرش بسهولة بعد تخفيفه بمخفف مناسب وتكون طبقة الطلاء الجافة خالية من السيلان وطوفان اللون على السطح
٨	زمن الجفاف - جفاف السطح - جفاف صلد	٢ ساعة حد أعلى ١٨ ساعة حد أعلى
٩	إعادة الطلي	قابلاً للطلي مرة ثانية بعد ٢٤ ساعة على طلاء الطبقة الرقيقة الأولى دون حدوث تشوه للطبقة الأولى
١٠	المرونة والالتصاق	طبقة الطلاء الرقيقة الجافة قابلة للانشاء على قضيب قطره ٣ مم دون حدوث تشقق أو تكسر وجيدة الالتصاق على السطح
١١	التغطية الجافة	لا تقل نسبة التباين للطبقة الجافة عن ٠,٩٥ باستعمال طبقة طلاء بسماك ٧٥ مايكروميتر على ورق موريسست للتغطية باستخدام جهاز العتامة
١٢	لمعان مرآوي (بزواوية ٦٠°)	أ- (٤٠-٧٠) وحدة ، بعد ٤٨ ساعة ب- (٤٠ حد أدنى) وحدة ، بعد ١٦٨ ساعة ج- (٤٠-١٥) وحدة ، بالنسبة للطلاء ذو لمعة قشرة البيض
١٣	خواص الخزن	يحتفظ الطلاء بخواصه الأصلية لمدة لا تقل عن سنة واحدة من تاريخ الصنع
١٤	التعبئة	يعبأ الطلاء في عبوات مناسبة لا تتأثر بالطلاء ولا تؤثر فيه وتكون محكمة وسليمة وتملاً حوالي ٩٥٪ من حجمها بالطلاء

مواد تخطيط الطرق المستخدمة بالحرارة (ثرموبلاستيك)
Hot –Applied Thermoplastic Road Marking Materials)
(م.ق.ع ١٧٤٤ السنة ١٩٩٢)
والمواصفة البريطانية B.S 3262-Part 1-1989

أولاً : المجال

يشمل مواد تخطيط الطرق ذات الألوان الأبيض والأصفر والأسود والمستعملة بالتثخين أو الرش كطبقة مضافة للخطوط المركزية وخطوط الحافات وما شابه .

ثانياً : المتطلبات : كما في الجدول الآتي :-

ت	المتطلبات	حدود المواصفة
١	نسبة كرومات الرصاص في الخضاب لمادة تخطيط الطرق الاصفر (حد أعلى)	٥(% بالكتلة)
٢	التركيب : أ- الرابط (راتنج وزيت) ب- كرات زجاجية صلبة (حد أدنى) ج- ركام مع خضاب وممدات وكرات زجاجية صلبة	٢٠±٢ (% بالكتلة من المزيج الكلي) ٢٠ (% بالكتلة من المزيج الكلي) عند الاستخدام ٨٠±٢ (% بالكتلة من المزيج الكلي)
٣	نقطة التلين (حد أدنى)	٦٥ س°
٤	عامل الاستضاءة للمادة أ- الأبيض (حد أدنى) ب- الأصفر (حد أدنى) ج- الأسود (حد أعلى)	كما مستلمة ٧٠ بعد إعادة صهرها ٦٥ ٤٥ ١٠
٥	تدرج الركام والخضاب والممدات والكرات الزجاجية الصلبة (في حالة استعمالها في مادة تخطيط الطرق (الثرموبلاستيك))	فتحة المنخل النسبة المئوية بالكتلة للمار من المنخل % ٢,٨ مم ٦٠٠ مايكرومتر ١٠٠ ٩٥ – ٦٥
٦	الاستقرارية للحرارة أ- الأبيض ب- الأصفر	لا يقل عامل الاستضاءة للمادة كما مستلمة أو بعد إعادة صهرها للاستعمال عن ٦٥ بعد إجراء فحص الاستقرارية للحرارة لا يقل عامل الاستضاءة للمادة كما مستلمة أو بعد إعادة صهرها للاستعمال عن ٤٥ بعد إجراء فحص الاستقرارية للحرارة
٧	مقاومة الجريان	لا تزيد على ٢٥ % معبراً عنها كمعدل لهبوط المادة (الأبيض أو الأصفر) كما مستلمة أو بعد إعادة صهرها للاستعمال
٨	مقاومة الانزلاق	لا تقل عن ٤٥ لمادة تخطيط الطرق (الأبيض أو الأصفر) كما مستلمة أو بعد إعادة صهرها للاستعمال ولا تقل عن ٥٥ للمادة السوداء
٩	التعبئة	تعباً المادة في أوعية مناسبة لا تتأثر بمحتويات الوعاء ولا تؤثر فيها وتكون نظيفة ومحكمة الغلق ولا يقل وزن المادة في العبوة عن ٢٠ كغم ولا يزيد عن ١١٠ كغم

الفصل (١١) حديد التسليح

المواصفة	العنوان
ASTM A615-2016 & ASTM A370-2017a	قضبان حديد التسليح
المواصفة العامة للطرق والجسور لسنة ١٩٨٣ / B7	حديد التسليح
B.S 4449:2005 + A2 :2009	
ASTM A416/A416M – 12a	حديد ستراند
ASTM A36/A36M – 2005	بليت حديد
ASTM A53/A53M-12	الانابيب الحديدية
ASTM (A307-2014)	الفحص الكيماوي لحديد التسليح باستخدام جهاز X-ray

قضبان حديد التسليح
Deformed and Plain Carbon-Steel Bars for Concrete
Reinforcement
ASTM A370-2017a & ASTM A615-2016

أ- لمقاسات حديد التسليح بشكل عام :
١- الوزن والابعاد : تتم مقارنة النتائج مع متطلبات الجدول الآتي :

الابعاد الاسمية *			الكتلة الاسمية (كغم/م)	الرقم التصميمي لقضيب التسليح
محيط مقطع حديد التسليح (مم)	مساحة مقطع حديد التسليح (مم ²)	القطر (مم)		
٢٩,٩	٧١	٩,٥	٠,٥٦٠	١٠
٣٩,٩	١٢٩	١٢,٧	٠,٩٩٤	١٣
٤٩,٩	١٩٩	١٥,٩	١,٥٥٢	١٦
٥٩,٨	٢٨٤	١٩,١	٢,٢٣٥	١٩
٦٩,٨	٣٨٧	٢٢,٢	٣,٠٤٢	٢٢
٧٩,٨	٥١٠	٢٥,٤	٣,٩٧٣	٢٥
٩٠,٠	٦٤٥	٢٨,٧	٥,٠٦٠	٢٩
١٠١,٣	٨١٩	٣٢,٣	٦,٤٠٤	٣٢
١١٢,٥	١٠٠٦	٣٥,٨	٧,٩٠٧	٣٦
١٣٥,١	١٤٥٢	٤٣,٠	١١,٣٨	٤٣
١٨٠,١	٢٥٨١	٥٧,٣	٢٠,٢٤	٥٧
١٩٩,٥	٣١٦٧	٦٣,٥	٢٤,٨٤	٦٤

- قيمة (الكتلة الفعلية لكل وحدة طول / الكتلة الاسمية ظ طول من الجدول انفاً) % يجب ان تكون على الاقل ٩٤%.

* الإبعاد الاسمية لقضيب حديد التسليح المحرز تكون مساوية لقضيب التسليح الأملس المدور الذي يمتلك نفس الوزن للمتر الواحد

٢- الشد : تتم مقارنة النتائج مع متطلبات الجدول الآتي :

صنف	صنف	صنف	صنف	صنف *	
(٦٩٠)١٠٠	(٥٥٠)٨٠	(٥٢٠)٧٥	(٤٢٠)٦٠	(٢٨٠)٤٠	
٧٩٠	٧٢٥	٦٩٠	٦٢٠	٤٢٠	مقاومة الشد (حد أدنى) (ميكاباسكال)
٦٩٠	٥٥٠	٥٢٠	٤٢٠	٢٨٠	مقاومة الخضوع (حد أدنى) (ميكاباسكال)
					الاستطالة (٢٠٠مم) (حد أدنى) ، %
					الرقم التصميمي لقضيب التسليح
٧	٧	٧	٩	١١	١٠
٧	٧	٧	٩	١٢	١٦ ، ١٣
٧	٧	٧	٩	١٢	١٩
٧	٧	٧	٨	-	٢٥ ، ٢٢
٦	٦	٦	٧	-	٣٦ ، ٣٢ ، ٢٩
٦	٦	٦	٧	-	٦٤ ، ٥٧ ، ٤٣

** القضبان بهذا الصنف تشمل الارقام التصميمية من (١٩-١٠) فقط

قضبان حديد التسليح
Deformed and Plain Carbon-Steel Bars for Concrete
Reinforcement
ASTM A370-2017a & ASTM A615-2016

٣- الانحناء : تتم مقارنة النتائج مع متطلبات الجدول الآتي :

*** قطر الرولة المطلوبة لفحص الانحناء					الرقم التصميمي لقضيب التسليح
صنف	صنف	صنف	صنف	صنف	
(٦٩٠) ١٠٠	(٥٥٠) ٨٠	(٥٢٠) ٧٥	(٤٢٠) ٦٠	(٢٨٠) ٤٠	١٦، ١٣، ١٠
٥ (ق)	٥ (ق)	٥ (ق)	٣،٥ (ق)	٣،٥ (ق)	١٩
٥ (ق)	٥ (ق)	٥ (ق)	٥ (ق)	٥ (ق)	٢٥، ٢٢
٥ (ق)	٥ (ق)	٥ (ق)	٥ (ق)	-	٣٦، ٣٢، ٢٩
٧ (ق)	٧ (ق)	٧ (ق)	٧ (ق)	-	٥٧، ٤٣ (٩٠°)
٩ (ق)	٩ (ق)	٩ (ق)	٩ (ق)	-	٦٤ (٩٠°)
-	١٠ (ق)	١٠ (ق)	١٠ (ق)	-	

*** يكون فحص الانحناء بدرجة (١٨٠)° مالم ينوه عنه بغير ذلك
ق = القطر الاسمي للعينة

٤- الحزوز: تتم مقارنة النتائج مع متطلبات الجدول الآتي :

متطلبات الحز (مم)			الابعاد الاسمية *		الرقم التصميمي لقضيب التسليح
*** الفجوة (حد أعلى) (١٢،٥ % من المحيط الاسمي) (مم)	(حد أدنى) معدل الارتفاع للحز (مم)	** معدل المسافة بين حز وآخر (حد أعلى) (مم)	محيط مقطع حديد التسليح (مم)	مساحة مقطع حديد التسليح (مم ^٢)	
٣،٦	٠،٣٨	٦،٧	٢٩،٩	٧١	١٠
٤،٩	٠،٥١	٨،٩	٣٩،٩	١٢٩	١٣
٦،١	٠،٧١	١١،١	٤٩،٩	١٩٩	١٦
٧،٣	٠،٩٧	١٣،٣	٥٩،٨	٢٨٤	١٩
٨،٥	١،١٢	١٥،٥	٦٩،٨	٣٨٧	٢٢
٩،٧	١،٢٧	١٧،٨	٧٩،٨	٥١٠	٢٥
١٠،٩	١،٤٢	٢٠،١	٩٠،٠	٦٤٥	٢٩
١٢،٤	١،٦٣	٢٢،٦	١٠١،٣	٨١٩	٣٢
١٣،٧	١،٨٠	٢٥،١	١١٢،٥	١٠٠٦	٣٦
١٦،٥	٢،١٦	٣٠،١	١٣٥،١	١٤٥٢	٤٣
٢١،٩	٢،٥٩	٤٠،١	١٨٠،١	٢٥٨١	٥٧
٢٤،٣	٢،٨٦	٤٤،٥	١٩٩،٥	٣١٦٧	٦٤

* الإبعاد الاسمية لقضيب حديد التسليح المحرز تكون مساوية لقضيب التسليح الأملس المدور الذي يمتلك نفس الوزن للمتر الواحد

- مجموع الفجوات يجب ان لا تزيد عن (٢٥%) من المحيط الاسمي لقضيب حديد التسليح .

٥- موقع الكسر للنموذج : يجب ان يكون ضمن حدود النصف الوسطي للمسافة بين المقابض .

قضبان حديد التسليح
Deformed and Plain Carbon-Steel Bars for Concrete
Reinforcement
ASTM A370-2017a & ASTM A615-2016

ب- لمقاسات حديد التسليح البديلة (تطبق فقط عند طلبها من الجهة طالبة الفحص) :
١- الوزن والابعاد : تتم مقارنة النتائج مع متطلبات الجدول الآتي :

الابعاد الاسمية *			الكتلة الاسمية (كغم/م)	الرقم التصميمي لقضيب التسليح
محيط مقطع حديد التسليح (مم)	مساحة مقطع حديد التسليح (مم ²)	القطر (مم)		
٣١,٤	٧٩	١٠	٠,٦١٧	١٠
٣٧,٧	١١٣	١٢	٠,٨٨٨	١٢
٥٠,٣	٢٠١	١٦	١,٥٧٨	١٦
٦٢,٨	٣١٤	٢٠	٢,٤٦٦	٢٠
٧٨,٥	٤٩١	٢٥	٣,٨٥٣	٢٥
٨٨,٠	٦١٦	٢٨	٤,٨٣٤	٢٨
١٠٠,٥	٨٠٤	٣٢	٦,٣١٣	٣٢
١١٣,١	١٠١٨	٣٦	٧,٩٩٠	٣٦
١٢٥,٧	١٢٥٧	٤٠	٩,٨٦٥	٤٠
١٥٧,١	١٩٦٣	٥٠	١٥,٤١	٥٠
١٨٨,٥	٢٨٢٧	٦٠	٢٢,٢٠	٦٠

- قيمة الكتلة الفعلية لكل وحدة طول / الكتلة الاسمية ظ طول من الجدول انفاً) % يجب ان تكون على الاقل ٤% .
* الإبعاد الاسمية لقضيب حديد التسليح المحرز تكون مساوية لقضيب التسليح الأملس المدور الذي يمتلك نفس الوزن للمتر الواحد

٢- الشد : تتم مقارنة النتائج مع متطلبات الجدول الآتي :

صنف	صنف	صنف	صنف	صنف	صنف
١٠٠ (٦٩٠)	٨٠ (٥٥٠)	٧٥ (٥٢٠)	٦٠ (٤٢٠)	٤٠ (٢٨٠)	صنف
٧٩٠	٧٢٥	٦٩٠	٦٢٠	٤٢٠	مقاومة الشد (حد أدنى) (ميكاباسكال)
٦٩٠	٥٥٠	٥٢٠	٤٢٠	٢٨٠	مقاومة الخضوع (حد أدنى) (ميكاباسكال)
الاستطالة (٢٠٠مم) (حد أدنى) ، % الرقم التصميمي لقضيب التسليح					
٧	٧	٧	٩	١١	١٠
٧	٧	٧	٩	١٢	١٦ ، ١٢
٧	٧	٧	٩	١٢	٢٠
٧	٧	٧	٨	-	٢٥
٦	٦	٦	٧	-	٣٦ ، ٣٢ ، ٢٨
٦	٦	٦	٧	-	٦٠ ، ٥٠ ، ٤٠

** القضبان بهذا الصنف تشمل الارقام التصميمية من (٢٠-١٠) فقط

قضبان حديد التسليح
Deformed and Plain Carbon-Steel Bars for Concrete
Reinforcement
ASTM A370-2017a & ASTM A615-2016

٣- الانحناء : تتم مقارنة النتائج مع متطلبات الجدول الآتي :

*** قطر الرولة المطلوبة لفحص الانحناء					الرقم التصميمي لقضيب التسليح
صنف (٦٩٠)١٠٠	صنف (٥٥٠)٨٠	صنف (٥٢٠)٧٥	صنف (٤٢٠)٦٠	صنف (٢٨٠)٤٠	
٥ (ق)	٥ (ق)	٥ (ق)	٣,٥ (ق)	٣,٥ (ق)	١٦, ١٢, ١٠
٥ (ق)	٥ (ق)	٥ (ق)	٥ (ق)	٥ (ق)	٢٠
٥ (ق)	٥ (ق)	٥ (ق)	٥ (ق)	-	٢٥
٧ (ق)	٧ (ق)	٧ (ق)	٧ (ق)	-	٣٦, ٣٢, ٢٨
٩ (ق)	٩ (ق)	٩ (ق)	٩ (ق)	-	٦٠, ٥٠, ٤٠ (٩٠°)

*** يكون فحص الانحناء بدرجة (١٨٠)° مالم ينوه عنه بغير ذلك
ق = القطر الاسمي للعينة

٤- الحزوز : تتم مقارنة النتائج مع متطلبات الجدول الآتي :

متطلبات الحز (مم)		الابعاد الاسمية*				الرقم التصميمي لقضيب التسليح
*** (حد أعلى) الفجوة (١٢,٥% من المحيط الاسمي) (مم)	(حد أدنى) معدل الارتفاع للحز (مم)	(حد أعلى) معدل المسافة بين حز وآخر (مم)	محيط مقطع حديد التسليح (مم)	مساحة مقطع حديد التسليح (مم ^٢)	القطر (مم)	
٣,٨	٠,٤٠	٧,٠	٣١,٤	٧٩	١٠	٠,٦١٧
٤,٦	٠,٤٨	٨,٤	٣٧,٧	١١٣	١٢	٠,٨٨٨
٦,١	٠,٧٢	١١,٢	٥٠,٣	٢٠١	١٦	١,٥٧٨
٧,٧	١,٠٠	١٤,٠	٦٢,٨	٣١٤	٢٠	٢,٤٦٦
٩,٦	١,٢٥	١٧,٥	٧٨,٥	٤٩١	٢٥	٣,٨٥٣
١٠,٧	١,٤٠	١٩,٦	٨٨,٠	٦١٦	٢٨	٤,٨٣٤
١٢,٢	١,٦٠	٢٢,٤	١٠٠,٥	٨٠٤	٣٢	٦,٣١٣
١٣,٨	١,٨٠	٢٥,٢	١١٣,١	١٠١٨	٣٦	٧,٩٩٠
١٥,٣	٢,٠٠	٢٨,٠	١٢٥,٧	١٢٥٧	٤٠	٩,٨٦٥
١٩,١	٢,٥٠	٣٥,٠	١٥٧,١	١٩٦٣	٥٠	١٥,٤١
٢٣,٠	٢,٧٠	٤٢,٠	١٨٨,٥	٢٨٢٧	٦٠	٢٢,٢٠

* الإبعاد الاسمية لقضيب حديد التسليح المحرز تكون مساوية لقضيب التسليح الأملس المدور الذي يمتلك نفس الوزن للمتر الواحد .

- مجموع الفجوات يجب ان لا تزيد عن (٢٥%) من المحيط الاسمي لقضيب حديد التسليح .
- موقع الكسر للنموذج : يجب ان يكون ضمن حدود النصف الوسطي للمسافة بين المقابض .

حديد التسليح

بموجب المواصفة العامة للطرق والجسور لسنة ١٩٨٣ / B7

١- الابعاد - الوزن لكل م. طول : تتم مقارنة النتائج بموجب الجدول الآتي :-

القطر الاسمي (مم)	مساحة مقطع حديد التسليح الاسمية (سم ^٢)	الوزن لكل م. طول (كغم)	القطر الاسمي (مم)	مساحة مقطع حديد التسليح (سم ^٢)	الوزن لكل م. طول (كغم)
٦	٤,٩٠٩	٠,٢٢٢	٢٥	٠,٢٨٣	٣,٨٥٤
٨	٥,٣٠٩	٠,٣٩٥	٢٦	٠,٥٠٣	٤,١٦٨
١٠	٦,١٥٨	٠,٦١٦	٢٨	٠,٧٨٥	٤,٨٣٤
١٢	٧,٠٦٩	٠,٨٨٨	٣٠	١,١٣١	٥,٥٤٩
١٤	٨,٠٤٢	١,٢٠٨	٣٢	١,٥٣٩	٦,٣١٣
١٦	٩,٠٧٩	١,٥٧٩	٣٤	٢,٠١١	٧,١٢٧
١٨	١٠,١٧٩	١,٩٩٨	٣٦	٢,٥٤٥	٧,٩٩١
٢٠	١١,٣٤١	٢,٤٦٦	٣٨	٣,١٤٢	٨,٩٠٣
٢٢	١٢,٥٦٦	٢,٩٨٤	٤٠	٣,٨٠١	٩,٨٦٤
٢٤	١٩,٦٣٥	٣,٥٥١	٥٠	٤,٥٢٤	١٥,٤١٣

٢- الشد : تتم مقارنة النتائج بموجب الجدول الآتي :-

الاستطالة حد أدنى (%)	مقاومة الخضوع المميزة (كغم/سم ^٢)	نوع وحجم حديد التسليح
٢٢	٢٥٠٠	قضبان حديد التسليح المدرفلة على الحار ، صنف ٢٥٠ ، كل الأحجام
١٢	٤٦٠٠	قضبان حديد التسليح المدرفلة على الحار ، صنف ٤٦٠ / ٤٢٥ (٦-١٦) مم
١٤	٤٢٥٠	قضبان حديد التسليح المدرفلة على الحار ، صنف ٤٦٠ / ٤٢٥ أكبر من ١٦ مم
١٢	٤٦٠٠	قضبان حديد التسليح المدرفلة على الباراد الى ١٦ مم
١٤	٤٢٥٠	قضبان حديد التسليح المدرفلة على الباراد أكبر ١٦ مم
-	٤٨٥٠	سلك مسحوب بقوة الى ١٢ مم

٣- الانحناء :

- أ- كل التسليح يجب ان ينحني بدرجة حرارة تتراوح بين (١٠٠-٥) س°
ب- لا يعاد حني العينات مرة أخرى وإذا كان من الضروري حني حديد التسليح فيجب ان يكون نصف القطر الداخلي للعيينة المعرضة للانحناء أقل من مرتين من قطر قضيب حديد التسليح .

حديد التسليح

بموجب المواصفة البريطانية B.S 4449 : 2005 + A2 : 2009

١- فحص الأبعاد ، الكتلة لكل متر طول :
قيم مساحة مقطع حديد التسليح الاسمية والكتلة لكل م. طول للأقطار المرغوبة كما في الجدول الآتي

* الانحراف المسموح به عن الطول الاسمي هو (+ ١٠٠ / - صفر) مم .

(مساحة المقطع الاسمية والكتلة لكل م. طول)		
الكتلة لكل م. طول (كغم)	مساحة المقطع الاسمية (مم ²)	القطر الاسمي (مم)
٠,٢٢٢	٢٨,٣	٦
٠,٣٠٢	٣٨,٥	٧
٠,٣٩٥	٥٠,٣	٨
٠,٤٩٩	٦٣,٦	٩
٠,٦١٧	٧٨,٥	١٠
٠,٨٨٨	١١٣	١٢
١,٥٨	٢٠١	١٦
٢,٤٧	٣١٤	٢٠
٣,٨٥	٤٩١	٢٥
٦,٣١	٨٠٤	٣٢
٩,٨٦	١٢٥٧	٤٠
١٥,٤	١٩٦٣	٥٠

- التغيرات المسموح للكتلة الاسمية لكل متر يجب أن لا يزيد عن ($\pm 4,0\%$) للأقطار الاسمية الأكبر من (٨) مم و ($\pm 6\%$) للأقطار الاسمية الأقل أو يساوي من (٨) مم .

١- فحص الانحناء :

النموذج بعد الفحص يجب أن لا يبدي أي إشارة للتكسر أو التشقق واضحة للعين السليمة ، يتم حني العينة بزاوية (٩٠°) حول عمود دوران المخرطة وبقطر لا يزيد عن المدرج في الجدول الآتي ثم يعاد حنيها مرة أخرى بزاوية (٢٠°) على الأقل .

قطر عمود المخرطة (حد أعلى)	القطر الاسمي (ق) (مم)
٤ ق	$16 \geq$
٧ ق	$16 <$

حديد التسليح

بموجب المواصفة البريطانية B.S 4449 : 2005 + A2 : 2009

٣- فحص الشد :

قيم مقاومة الخضوع ومقاومة الشد / مقاومة الخضوع وقيم الاستطالة الكلية عند اكبر قوة

الاستطالة الكلية عند أكبر قوة %Agt	مقاومة الشد/مقاومة الخضوع Rm /Re	مقاومة الخضوع (Re , Mpa)	
٢,٥□□	١,٠٥*	٥٠٠	B500A
٥,٠	١,٠٨	٥٠٠	B500B
٧,٥	١,٣٥ > , ١,١٥ ≤	٥٠٠	B500C

* خواص Rm / Re هي (١,٠٢) للقياسات الأصغر من (٨) مم .

** خواص Agt هي (١,٠%) للقياسات الأصغر من (٨) مم .

- قيمة Re المذكورة هي عندما تكون P=(0.95) (احتمالية انه (٩٥%) من القيم هي عند الحد الأدنى أو أكثر منه أو عند الحد الأعلى أو أقل منه) .
- قيمة Rm /Re و Agt هي عندما تكون P=(0.90) (احتمالية انه (٩٠%) من القيم هي عند الحد الأدنى أو أكثر منه أو عند الحد الأعلى أو أقل منه) .
- تحسب قيم Re , Rm باستخدام مساحة مقطع حديد التسليح الاسمية .
- في حالة عدم ظهور قيمة (Re) من الرسم البياني بعد إجراء الفحص تبين قيمة Re من قيمة (Rp 0.2) في الفقرة (7-2-3) من المواصفة البريطانية B.S 4449:2005+A2:2009
- عند الحصول على قيمة اعلى من مقاومة الخضوع (Re) فان (Reh) سوف تعتمد بموجب الفقرة (7-2-3) من المواصفة البريطانية B.S 4449:2005+A2:2009 .

- القيم المطلقة لاصغر واكبر قيمة لخواص الشد

خواص الاداء	اصغر قيمة			اكبر قيمة		
	B500A	B500B	B500C	B500A	B500B	B500C
Re , Mpa	٤٨٥	٤٨٥	٤٨٥	٦٥٠	٦٥٠	٦٥٠
Rm / Re	*١,٠٣	١,٠٦	١,١٣	١,٣٨	١,٣٨	١,٣٨
Agt,%	**٢,٠	٤,٠	٦,٠	١,٣٨	١,٣٨	١,٣٨

* ١,٠١ للاحجام الاقل من ٨ مم
** ٠,٨% للاحجام الاقل من ٨مم

رابعاً : فحص النتوء :

ارتفاع النتوء (مم)	فضاء النتوء (مم)	درجة ميلان النتوء (°)
ق (٠,٠٣) الى ق (٠,١٥)	ق (١,٢) الى ق (٠,٤)	°(٣٥) الى °(٧٥)

حديد ستراند

بموجب المواصفة ASTM A416/A416M – 12a

١- الاقطار : قطر السلك المركزي يجب ان يكون اكبر من قطر اي سلك خارجي للستراند وموجب الجدول الاتي :

القطر الاسمي (مم)	اقل اختلاف بين قطر السلك المركزي وقطر اي سلك خارجي (مم)
صنف ٢٥٠ (١٧٢٥)	
٦,٤	٠,٠٢٥
٧,٩	٠,٠٣٨
٩,٥	٠,٠٥١
١١,١	٠,٠٦٤
١٢,٧	٠,٠٧٦
١٥,٢	٠,١٠٢
صنف ٢٧٠ (١٨٦٠)	
٩,٥٣	٠,٠٥١
١١,١	٠,٠٦٤
١٢,٧	٠,٠٧٦
١٣,٢	٠,٠٧٦
١٤,٣	٠,٠٨٩
١٥,٢	٠,١٠٢
١٥,٧	٠,١٠٢
١٧,٨	٠,١١٤

اضافة الى ان التغيرات المسموحة هي كالاتي :

- أ- لصنف الستراند ٢٥٠ (١٧٢٥) يجب ان يكون انحراف القطر المقاس لقمة الاسلاك (القطر الفعلي) عن القطر الاسمي ضمن قيمة مقدارها $\pm 0,4$ مم .
- ب- لصنف الستراند ٢٧٠ (١٨٦٠) يجب ان يكون انحراف القطر المقاس لقمة الاسلاك (القطر الفعلي) عن القطر الاسمي ضمن قيمة مقدارها $+0,65$ مم ، $-0,15$ مم .

٢- الوزن لكل ١٠٠٠ متر : كما مبين في الجدول الاتي :

القطر الاسمي ، مم	ادنى قوة كسر للستراند ، كن	وزن الستراند كغم / ١٠٠٠ م
صنف ٢٥٠ (١٧٢٥)		
٦,٤	٤٠	١٨٢
٧,٩	٦٤,٥	٢٩٤
٩,٥	٨٩	٤٠٥
١١,١	١٢٠	٥٤٨
١٢,٧	١٦٠	٧٣٠
١٥,٢	٢٤٠	١٠٩٠
صنف ٢٧٠ (١٨٦٠)		
٩,٥٣	١٠٢	٤٣٠
١١,١	١٣٨	٥٨٠
١٢,٧	١٨٤	٧٨٠
١٣,٢	٢٠٠	٨٤٠
١٤,٣	٢٣٠	٩٧٠
١٥,٢	٢٦١	١١٠٠
١٥,٧	٢٧٩	١٢٠٠
١٧,٨	٣٥٣	١٥٠٠



كراس مواصفات
المواد والأعمال
الانشائية

المركز الوطني للمختبرات الانشائية

ISO/IEC 17025:2005 TL009

حديد ستراند

بموجب المواصفة ASTM A416/A416M – 12a

٣- قوة الخضوع : تقاس عند استطالة مقدارها ١% حيث يجب ان تكون قيمتها كما مبين في الجدول الاتي :

اقل قوة عند استطالة مقدارها ١% ، كن		القطر الاسمي ، مم
Normal Relaxation	Low Relaxation	
صنف ٢٥٠ (١٧٢٥)		
٣٤	٣٦	٦,٤
٥٤,٧	٥٨,١	٧,٩
٧٥,٦	٨٠,١	٩,٥
١٠٢,٣	١٠٨,١	١١,١
١٣٦,٢	١٤٤,١	١٢,٧
٢٠٤,٢	٢١٦,٢	١٥,٢
صنف ٢٧٠ (١٨٦٠)		
٨٧	٩٢,١	٩,٥٣
١١٧,٢	١٢٤,١	١١,١
١٥٦,١	١٦٥,٣	١٢,٧
١٧٠,١	١٨٠,١	١٣,٢
١٩٥,٥	٢٠٧	١٤,٣
٢٢١,٥	٢٣٤,٦	١٥,٢
٢٣٧,٤	٢٥١,٤	١٥,٧
٣٠٠,٢	٣١٨	١٧,٨

٤- الاستطالة : يجب ان لا تقل عن ٣,٥% .
٥- في حالة عدم مطابقة نموذج الستراند لأي متطلب ، يتم فحص نموذجان اضافيان من نفس البكرة ، وعند حدوث الفشل في اي فحص من الفحوص ، يرفض الستراند.

بلّيت حديد

بموجب المواصفة 2005 – ASTM A36/A36M

- نتائج فحوص البلّيت يجب ان تحقق القيم في الجدول الاتي :

المتطلبات	الفحص	
200 ± 0,25 مم	المسافة بين المقابض	الإبعاد
40 + 3 مم 6 - مم	العرض	
5 مم (حد ادنى)	السك	
13 مم	نصف قطر الشريحة	
450 مم	الطول الكلي	
225 مم	طول المقطع المصغر	
75 مم	طول مقطع القبضة	
50 مم	عرض مقطع القبضة	
400 - 550 ميكاباسكال	مقاومة الشد	
250 ميكاباسكال أو 220 ميكاباسكال للبلّيت ذو سمك يتجاوز 200 مم	نقطة الخضوع	
20% (حد ادنى) (الاستطالة غير مطلوبة لبلّيت الارضيات) أو 18% للبلّيت ذو عرض يتجاوز (600 مم)	الاستطالة	

فحص الانابيب الحديدية
بموجب المواصفة ASTM A53/A53M-12

- ١- فحص الشد :
- يجب ان تكون نتائج الفحص بموجب الجدول الاتي :

TABLE 2 Tensile Requirements		
	Grade A	Grade B
Tensile strength, min, psi [MPa]	48 000 [330]	60 000 [415]
Yield strength, min, psi [MPa]	30 000 [205]	35 000 [240]
Elongation in 2 in. or 50 mm	^{A,B}	^{A,B}

^A The minimum elongation in 2 in. [50 mm] shall be that determined by the following equation:

$$e = 625000 [1940] A^{0.2} / U^{0.9}$$

where:

e = minimum elongation in 2 in. or 50 mm in percent, rounded to the nearest percent,

A = the lesser of 0.75 in.² [500 mm²] and the cross-sectional area of the tension test specimen, calculated using the specified outside diameter of the pipe, or the nominal width of the tension test specimen and the specified wall thickness of the pipe, with the calculated value rounded to the nearest 0.01 in.² [1 mm²], and

U = specified minimum tensile strength, psi [MPa].

^B See Table X4.1 or Table X4.2, whichever is applicable, for the minimum elongation values that are required for various combinations of tension test specimen size and specified minimum tensile strength.

٢- فحص الانثناء :

- للانابيب [NPS 2(DN 50)] أو اصغر ، يجب ان ينحني الانبوب بطول كافي مقداره (٩٠°) حول محور اسطواني قطره يساوي (١٢) مرة بقدر قطر الانبوب الخارجي . دون ان يحدث فيه اية شقوق في اي جزء ودون فتح اللحيم .
- اذا تم طلب ان يكون الالتفاف مغلق فيجب ان يتحمل الانبوب ان يتم ثنيه بزاوية (١٨٠°) حول محور اسطواني قطره هو ٨ اضعاف القطر الخارجي للانبوب دون ان يفشل .
- الانابيب القوية جداً الاكثر من [NPS 1.25 (DN 32)] لا يفحص له انثناء .

الفحص الكيماوي لحديد التسليح

بأستخدام جهاز X-ray بموجب المواصفة الامريكية (ASTM (A307-2014

TABLE 1 Chemical Requirements for Grades A and B Bolts, Studs, and Threaded Rod

	Heat Analysis	Product Analysis
Carbon,max	0.29	0.33
	1.20	1.25
Manganese ,max	0.04	0.041
Phosphorus,max		
Sulfur, max	0.15	^A
Grade A	0.05	0.051
Grade B		

^A Resulfurized steel is not subject to rejection based on product analysis for sulfur.

ملاحظة /

يتم فحص جميع السبائك في جهاز الـ (X-Ray) ، اعتماداً على متطلبات الفحص للجهة طالبة الفحص أو لجهة التصنيع .

الفصل (٢) متفرقة


المواصفة	العنوان
B.S EN 12311: 2000	مقاطع البلاستيك المسلحة
م.ق.ع ١٧٦٢ لسنة ١٩٩٢	موانع تسرب الماء المصنوعة من البولي فينيل كلوريد المرين
ASTM D4014 - 2003	وسائد الارتكاز
AASHTO M111:2004 ASTM A 123/A123M:2013	سمك الطلاء بالزنك على منتجات الحديد والفولاذ
AASHTO M232/M232/2006 ASTM A153/A153M/2009	سمك الطلاء على المواد الحديدية والفولاذية
ASTM D1785-2015	الانابيب البلاستيكية
DIN 8061:1994-08	انابيب الاسالة PVC-U
DIN 1329-1:1999	انابيب المجاري PVC-U
DIN 8077:2008-09	انابيب الاسالة PPR

مقاطع البلاستيك المسلحة

بموجب المواصفة البريطانية B.S EN 12311: 2000

فحص الشد لمقاطع البلاستيك المسلحة

- يتم إجراء فحص الشد والاستطالة لمجموعتين من النماذج ، مجموعة بالاتجاه الطولي ومجموعة أخرى بالاتجاه العرضي وبطريقتين :-
- أ- الطريقة A ، لنماذج مستطيلة $(50\pm 0.5)\text{mm}\times 200\text{mm}$
- ب- الطريقة B : النموذج كما موضح في الرسم لاحقاً $(6\pm 0.4)\text{mm}\times 115\text{mm}$.
- تهمل نتيجة أي فحص حيث النموذج يكسر على بعد (١٠ مم) من الماسكات أو عندما ينزلق بأكثر من الحد المسموح في الماسكات الخاصة بجهاز فحص الشد ويعاد الفحص على نموذج آخر بديل .



موانع تسرب الماء المصنوعة من البولي فينيل كلوريد المرن
Flexible Polyvinyl Chloride Water - Stops
(م.ق.ع ١٧٦٢ لسنة ١٩٩٣)

أولاً : المجال

تشمل موانع تسرب الماء المصنوعة من البولي فينيل كلوريد المرن ، والتي تستعمل لإحكام الفواصل في الأعمال الخرسانية التي يتوقع ان تكون الحركة فيها أكثر من ١٥ مم .

ثانياً : الأنواع وتشمل :-

- النوع ١ : صحائف مسطحة (FF)
- النوع ٢ : صحائف متعرجة (FC)
- النوع ٣ : صحائف مسطحة ذات تجويف مركزي (CF)
- النوع ٤ : صحائف متعرجة ذات تجويف مركزي (CC)
- النوع ٥ : صحائف مسطحة ذات تجويف مفتوح (UF)
- النوع ٦ : صحائف متعرجة ذات تجويف مفتوح (UC)

ثالثاً : المتطلبات

1- المظهر : تكون الصحائف خالية من الشقوق والنتوءات والفقاعات الهوائية والثقوب والعيوب الأخرى التي تؤثر على أدائها عند فحصها بالعين المجردة .

2- تفاوتات الأبعاد : تكون التفاوتات للأبعاد حسب الجدول رقم (١) .

الجدول رقم (١) تفاوتات الأبعاد

التفاوت (% من البعد الاسمي)	البعد
± ٣	العرض
± ١٠	السمك
٣+ صفر	الطول

موانع تسرب الماء المصنوعة من البولي فينيل كلوريد المرن
Flexible Polyvinyl Chloride Water - Stops
(م.ق.ع ١٧٦٢ لسنة ١٩٩٣)

3- الخصائص : تكون مواد إحكام البناء بخصائص مطابقة للجدول رقم (٢)
الجدول رقم (٢) خصائص موانع تسرب الماء المصنوعة من البولي فينيل كلوريد المرن

الخصائص	قيم الخصائص
الوزن النوعي (حد أعلى)	١,٤
الصلابة، شور (حد أدنى)	٦٥
مقاومة الشد/ ميكاباسكال (حد أدنى)	١٢,٢
الاستطالة عند القطع % (حد أدنى)	٢٥٠
المرونة ، س° (حد أعلى)	٣٠ -
مقاومة التعتيق المعجل % التغير في الكتلة (حد أعلى)	١٠ ±
مقاومة المواد الكيماوية	
أ- مقاومة القواعد	
1- % التغير في مقاومة الشد (حد أعلى)	٢٠ ±
2- % التغير في الاستطالة (حد أعلى)	٢٠ ±
3- % التغير في الكتلة (حد أعلى)	٥ ±
ب- مقاومة المحلول الملحي	
4- % التغير في مقاومة الشد (حد أعلى)	١٠ ±
5- % التغير في الاستطالة (حد أعلى)	١٠ ±
6- % التغير في الكتلة (حد أعلى)	٢ ±

4- التعبئة : تعبأ موانع تسرب الماء في عبوات مناسبة تحميها من التلف أثناء الخزن والنقل .

رابعاً : المتطلبات الاسترشادية :

الأبعاد : تكون أبعاد موانع تسرب الماء حسب الجدول رقم (٣) .

الجدول رقم (٣) أبعاد موانع تسرب الماء

العرض الاسمي (مم)	السمك الاسمي (مم)*	الطول الاسمي (م)
١٠٠	٤	٣٠ - ١٠
١٥٠		
٢٠٠	٥	
٢٢٠		
٢٣٠	٦	
٢٥٠		
٣٠٠	٧	
٣٥٠		
٣٥٠	٨	
٤٠٠		

* السمك للصحائف المسطحة هي المسافة بين السطحين المتوازيين وبالنسبة للصحائف المتعرجة هي المسافة بين السطحين المتقابلين للصحيفة في أخف منطقة .

وسائد الارتكاز

Plain and Steel –Laminated Elastomeric Bearings for Bridges

ASTM D4014 - 2003

أولاً : المجال*:

وتشمل الوسائد المتكونة من المطاط بالكامل أو طبقات متبادلة من المطاط والحديد حيث تقوم بنقل الأحمال أو تكييف الحركة النسبية بين الجزء العلوي للجسر ومساند المنشأ أو كلاهما .

ثانياً : الأنواع :

أنواع المطاط المستعمل هي :-

1- الصناعي : CR-(Chloroprene Rubber)

2- الطبيعي : NR (Natural Rubber)

ثالثاً : المتطلبات :

أ- صلادة الانضغاط : يجب أن لا تختلف صلادة الانضغاط للوسادة بمقدار (١٠)% عن متوسط صلادة الانضغاط (K) .

ب- الفحص البصري : يتم زيادة الحمل بمقدار (١,٥) مرة من الحمل التصميمي والمحافظة على الحمل أو الانحراف ثابت وملاحظة مايتي بصرياً :

- إذا ظهر ضعف في ربط المطاط للحديد فالوسادة تعتبر مرفوضة .

- إذا ظهرت عيوب في وضع الصفائح والتي تؤدي الى اختلاف سمك طبقة المطاط والتسبي تتجاوز الحدود المسموح بها والمبينة في الجدول رقم (١) فتعتبر الوسادة مرفوضة .

- إذا كانت هناك على الأقل (٣) شقوق منفصلة بسمك (٢) مم وعمق (٢) مم على الأقل لكل منها فالوسادة تعتبر مرفوضة .

حـ الحد الأدنى لسمك طبقات الحديد الداخلية يجب أن يكون (١,٥) مم أو (٠,٠٦٠) إنج عندما يكون أكبر طول أو عرض من الوسائد المستطيلة أو القطر للوسائد الدائرية أقل من (٤٥٠) مم أو (١٢) أنج) وفي

بقية الحالات الحد الأدنى للسمك يجب أن يكون (٢) مم أو (٠,٠٧٥) أنج) . وهذا المتطلب يشمل فقط وسائد الارتكاز عند احتوائها على طبقات من الحديد .

دـ التفاوتات للأبعاد وسمك طبقات المطاط كما في الجدول رقم (١) .

الجدول رقم (١)

التفاوتات		البعد
(الحد الأعلى)	(الحد الأدنى)	
٥(٠,٢)+٠,٠٠٥×(الطول أو العرض أو القطر)	صفر	الطول ، العرض أو القطر (مم)
٢(٠,١)+٠,٠٤×(السمك الكلي للمطاط)	صفر	الارتفاع (مم)
٣ (٠,١)	صفر	سمك غطاء المطاط (مم) من الأعلى أو الأسفل أو الجانب
	±٢٠% من القيمة المصممة	سمك طبقة المطاط الداخلية (مم)

وسائد الارتكاز

Plain and Steel –Laminated Elastomeric Bearings for Bridges

ASTM D4014 - 2003

ج- معامل القص : يجب أن لا يختلف معامل القص للمطاط بأكثر من $\pm (15) \%$ من معامل القص المطلوب .

ح- مقاومة الأوزون: عدم ظهور تشققات متعامدة على سطح الشريحة بالنسبة للسطح الخارجي للوسائد.

* تطبق هذه المواصفة أيضا على مفاصل التمدد المطاطية (ما عدا فحص سمك طبقات الحديد فهو غير مطلوب بالنسبة لمفاصل التمدد) .

AE الخصائص :

صناعي (CR)	طبيعي (N.R)	المطاط
٧٥- ٤٥	٧٥ -٤٥	حدود الصلادة (حسب المواصفة ASTM D1415 or D2240) الخصائص الفيزيائية حسب المواصفة (ASTM D412)
١٥,٥	١٥,٥	قوة الشد (ميكاباسكال)(حد أدنى)
٤٠٠ ٣٥٠ ٣٠٠	٤٠٠ ٤٠٠ ٣٠٠	الاستطالة القصوى % (حد أدنى) عندما : 1- الصلادة ٥٥-٤٥ 2- الصلادة ٥٦-٦٥ 3- الصلادة ٧٥-٦٦
٧٠ ١٠٠ ١٥+ ١٥- ٤٠	١٦٨ ٧٠ ١٠+ ٢٥- ٢٥-	مقاومة درجات الحرارة العالية حسب المواصفة (ASTM D573) 1- زمن التعتيق (ساعة) 2- درجة حرارة التعتيق (س°) 3- التغير في الصلادة % (حد أعلى) 4- التغير في قوة الشد % (حد أعلى) 5- التغير في الاستطالة القصوى % (حد أعلى)
- ٣٥	٢٥ -	مجموعة الضغط حسب المواصفة (ASTM D395) الطريقة B % ؛(حد أعلى) بعد ٢٢ ساعة في ٧٠س° بعد ٢٢ ساعة في ١٠٠س°

سمك الطلاء بالزنك على منتجات الحديد والفولاذ
بموجب المواصفات الأمريكية AASHTO M111:2004
والمواصفات الأمريكية ASTM A 123/A 123M:2013

أن معدل سمك الطلاء لكل العينات المفحوصة يجب ان يتطابق مع المتطلبات في الجدول رقم (١) للأصناف ولسمك المواد التي يتم غلونها . اقل معدل للسمك لأي عينة فردية هي درجة سمك واحدة اقل مما مدرج في الجدول رقم (١) .
في حالة وجود منتجات مغلونة تتألف من مواد ذات سمك مختلف او أصناف مختلفة ، فإن درجات سمك الطلاء لكل مدى للسمك وصنف للمادة تكون كما مبين في الجدول رقم (١) .

جدول رقم (١) أقل معدل لدرجة سمك الطلاء بموجب صنف المادة

كل العينات المفحوصة معدل سمك الفولاذ (المقاس) (مم)						صنف المادة
١٦,٠ <	٦,٤ إلى > ١٦,٠	٤,٨ إلى > ٦,٤	٣,٢ إلى ٤,٨	١,٦ إلى > ٣,٢	١,٦ >	
١٠٠	١٠٠	٨٥	٧٥	٦٥	٤٥	الإشكال الهيكلية
١٠٠	٧٥	٨٥	٧٥	٦٥	٤٥	الشريط والقضيب
٧٥	٧٥	٧٥	٧٥	٤٥	٤٥	الأنابيب
٨٠	٨٠	٦٥	٦٠	٥٠	٣٥	الأسلاك
١٠٠	٧٥	٧٥	٧٥	٦٥	٤٥	البليت
١٠٠	١٠٠	-	-	-	-	حديد التسليح

سمك الطلاء على المواد الحديدية والفولاذية
بموجب المواصفات الأمريكية AASHTO M 232/M 232:2006
والمواصفات الأمريكية ASTM A 153/A 153M:2009

اقل كتلة سمك أو اقل سمك طلاء يجب ان يتطابق مع المتطلبات في الجدول رقم (١) حسب صنف المادة وسمك المواد

جدول رقم (١) سمك أو كتلة سمك الزنك لمختلف درجات المواد

سمك الطلاء (مايكرون) ، حد أدنى		كتلة طلاء الزنك للسطح (غم/م ^٢) ، حد أدنى		صنف المادة
العينة الفردية	معدل العينات المفحوصة	العينة الفردية	معدل العينات المفحوصة	
٧٩	٨٦	٥٥٠	٦١٠	صنف A (الأغلفة ، الحديد المطاوع ، الفولاذ)
٧٩	٨٦	٥٥٠	٦١٠	صنف B (المواد الملفوفة ، المضغوطة) ما عدا المواد التي تدخل ضمن صنف C و D (B-1): ذات سمك ٤,٧٦ مم واكبر وطول أكثر من ٣٨٠ مم
٥٣	٦٦	٣٨١	٤٥٨	(B-2) : ذات سمك أقل من ٤,٧٦ مم وطول أكثر من ٣٨١ مم
٤٨	٥٦	٣٣٦	٣٩٧	(B-3) : بأي سمك وطول ٣٨١ مم وأقل
٤٣	٥٣	٣٠٥	٣٨١	صنف C (السحابات بأقطار أكثر من ٩,٥٢ مم والمواد المشابهة لها ، الواشرات ذات سمك ٤,٧٦ مم و ٦,٣٥ مم)
٣٦	٤٣	٢٥٩	٣٠٥	صنف D (السحابات ذات قطر ٩,٥٩ مم وأقل، المسامير ، والمواد المشابهة لها ، والواشرات بسمك أقل من ٤,٧٦ مم

الانابيب البلاستيكية

بموجب المواصفة ASTM D1785-15

1- فحص الضغط الثابت : الانبوب يجب ان لا يفشل ، ينتفخ ، ينفجر أو يرشح عند تسليط ضغط الفحص عليه والمعطى في الجداول الاتية :

TABLE 3 Sustained Pressure Test Conditions for Water at 73°F (23°C) for PVC Plastic Pipe, Schedule 40

Nominal Pipe Size	Pressure Required for Test ^A			
	PVC1120 PVC1220 PVC2120	PVC2116	PVC2112	PVC2110
in.	psi			
1/8	1690	1360	1130	930
1/4	1640	1310	1090	900
3/8	1310	1050	870	720
1/2	1250	1000	840	690
3/4	1010	810	680	550
1	950	760	630	520
1 1/4	770	620	520	420
1 1/2	690	560	460	380
2	580	470	390	320
2 1/2	640	510	430	350
3	590	440	370	300
3 1/2	500	400	340	280
4	470	370	310	260
5	410	330	270	220
6	370	300	250	200
8	330	260	220	180
10	300	240	200	160
12	280	220	180	150
14	270	220	180	150
16	270	220	180	150
18	270	220	180	150
20	260	210	170	140
24	250	200	170	140
in.	MPa			
1/8	11.65	9.38	7.79	6.41
1/4	11.31	9.03	7.52	6.21
3/8	9.03	7.24	6.00	4.96
1/2	8.62	6.89	5.79	4.76
3/4	6.96	5.58	4.69	3.79
1	6.55	5.24	4.34	3.59
1 1/4	5.31	4.27	3.59	2.90
1 1/2	4.76	3.86	3.17	2.62
2	4.00	3.24	2.69	2.21
2 1/2	4.41	3.52	2.96	2.41
3	4.07	3.03	2.55	2.07
3 1/2	3.45	2.76	2.34	1.93
4	3.24	2.55	2.14	1.79
5	2.83	2.28	1.86	1.52
6	2.55	2.07	1.72	1.38
8	2.28	1.79	1.52	1.24
10	2.07	1.65	1.38	1.10
12	1.93	1.52	1.24	1.03
14	1.89	1.54	1.26	1.05
16	1.89	1.54	1.26	1.05
18	1.89	1.54	1.26	1.05
20	1.82	1.47	1.19	0.98
24	1.75	1.40	1.19	0.98

^A The fiber stresses used to derive these test pressures are as follows:

	psi	MPa
PVC1120	4200	29.0
PVC1220	4200	29.0
PVC2120	4200	29.0
PVC2116	3360	23.2
PVC2112	2800	19.3
PVC2110	2300	15.9

TABLE 4 Sustained Pressure Test Conditions for Water at 73°F (23°C) for PVC Plastic Pipe, Schedule 80

Nominal Pipe Size	Pressure Required for Test ^A			
	PVC1120 PVC1220 PVC2120	PVC2116	PVC2112	PVC2110
in.	psi			
1/8	2570	2060	1720	1410
1/4	2370	1900	1580	1300
3/8	1930	1540	1290	1060
1/2	1780	1430	1190	980
3/4	1440	1160	960	790
1	1320	1060	880	720
1 1/4	1090	870	730	600
1 1/2	990	790	660	540
2	850	680	570	460
2 1/2	890	710	590	490
3	790	630	520	430
3 1/2	730	580	480	400
4	680	540	450	370
5	610	490	400	330
6	590	470	390	320
8	520	410	340	280
10	490	390	330	270
12	480	380	320	260
14	470	380	320	260
16	470	370	310	260
18	460	370	310	250
20	460	370	300	250
24	450	360	300	250
in.	MPa			
1/8	17.72	14.21	11.86	9.72
1/4	16.34	13.10	10.90	8.96
3/8	13.31	10.62	8.89	7.31
1/2	12.27	9.86	8.20	6.76
3/4	9.93	8.00	6.62	5.45
1	9.10	7.31	6.07	4.96
1 1/4	7.52	6.00	5.03	4.14
1 1/2	6.83	4.96	4.55	3.72
2	5.86	4.69	3.93	3.17
2 1/2	6.14	4.90	4.07	3.38
3	5.45	4.34	3.59	2.96
3 1/2	5.03	4.00	3.31	2.76
4	4.69	3.72	3.10	2.55
5	4.21	3.38	2.76	2.28
6	4.07	3.24	2.69	2.21
8	3.59	2.83	2.34	1.93
10	3.38	2.69	2.28	1.86
12	3.31	2.62	2.21	1.79
14	3.29	2.66	2.24	1.82
16	3.29	2.59	2.17	1.82
18	3.22	2.59	2.17	1.75
20	3.22	2.59	2.10	1.75
24	3.15	2.52	2.10	1.75

^A The fiber stresses used to derive these test pressures are as follows:

	psi	MPa
PVC1120	4200	29.0
PVC1220	4200	29.0
PVC2120	4200	29.0
PVC2116	3360	23.2
PVC2112	2800	19.3
PVC2110	2300	15.9



الانابيب البلاستيكية
بموجب المواصفة ASTM D1785-15

TABLE 5 Sustained Pressure Test Conditions for Water at 73°F (23°C) for PVC Plastic Pipe, Schedule 120

Nominal Pipe Size	Pressure Required for Test ^a			
	PVC1120 PVC1220 PVC2120	PVC2116	PVC2112	PVC2110
in.				
1/2	2130	1710	1420	1170
3/4	1620	1300	1080	890
1	1510	1200	1000	830
1 1/4	1250	1000	830	680
1 1/2	1130	900	750	620
2	990	790	660	540
2 1/2	980	780	650	540
3	930	750	620	510
3 1/2	810	640	540	440
4	900	720	600	490
5	830	660	550	450
6	780	620	520	430
8	760	610	510	420
10	770	620	510	420
12	710	570	480	390
in.				
1/2	14.69	11.79	9.79	8.07
3/4	11.17	8.96	7.45	6.14
1	10.41	8.27	6.89	5.72
1 1/4	8.62	6.89	5.72	4.69
1 1/2	7.79	6.21	5.17	4.27
2	6.83	5.45	4.55	3.72
2 1/2	6.76	5.38	4.48	3.72
3	6.41	5.17	4.27	3.52
3 1/2	5.58	4.41	3.72	3.03
4	6.21	4.96	4.14	3.38
5	5.72	4.55	3.79	3.10
6	5.38	4.27	3.59	2.96
8	5.24	4.21	3.52	2.90
10	5.31	4.27	3.52	2.90
12	4.90	3.93	3.31	2.69

^a The fiber stresses used to derive these test pressures are as follows:

	psi	MPa
PVC1120	4200	29.0
PVC1220	4200	29.0
PVC2120	4200	29.0
PVC2116	3360	23.2
PVC2112	2800	19.3
PVC2110	2300	15.9



الانابيب البلاستيكية

بموجب المواصفة ASTM D1785-15

2- فحص الانفجار : اقل ضغط انفجار يكون كما معطى في الجدول الاتي :

TABLE 6 Burst Pressure Requirements for Water at 73°F (23°C) for PVC Plastic Pipe, Schedules 40, 80, and 120

Nominal Pipe Size	Min Burst Pressures ⁴					
	Schedule 40		Schedule 80		Schedule 120	
	PVC1120 PVC1220 PVC2120	PVC2112 PVC2116 PVC2110	PVC1120 PVC1220 PVC2120	PVC2112 PVC2116 PVC2110	PVC1120 PVC1220 PVC2120	PVC2112 PVC2116 PVC2110
in.	psi					
1/8	2580	2020	3920	3060
1/4	2490	1950	3620	2830
3/8	1990	1560	2940	2300
1/2	1910	1490	2720	2120	3250	2540
3/4	1540	1210	2200	1720	2470	1930
1	1440	1130	2020	1580	2300	1790
1 1/4	1180	920	1660	1300	1900	1490
1 1/2	1060	830	1510	1180	1720	1340
2	890	690	1290	1010	1510	1180
2 1/2	970	760	1360	1060	1490	1170
3	840	660	1200	940	1420	1110
3 1/2	770	600	1110	860	1230	960
4	710	560	1040	810	1380	1080
5	620	390	930	720	1260	990
6	560	440	890	700	1190	930
8	500	390	790	620	1160	910
10	450	350	750	580	1170	920
12	420	330	730	570	1090	850
14	410	320	720	570
16	410	320	710	560
18	410	320	700	550
20	390	310	700	540
24	380	300	680	530
in.	MPa					
1/8	17.79	13.93	27.03	21.10
1/4	17.17	13.45	24.96	19.52
3/8	13.72	10.76	20.27	15.86
1/2	13.17	10.27	18.76	14.62	22.41	17.52
3/4	10.62	8.34	15.17	11.86	17.03	13.31
1	9.93	7.79	13.93	10.89	15.86	12.34
1 1/4	8.14	6.34	11.45	8.96	13.10	10.27
1 1/2	7.31	5.72	10.41	8.14	11.86	9.24
2	6.14	4.76	8.89	6.96	10.41	8.14
2 1/2	6.69	5.24	9.38	7.31	10.27	8.07
3	5.79	4.55	8.27	6.48	9.79	7.65
3 1/2	5.31	4.14	7.65	5.93	8.48	6.62
4	4.90	3.86	7.17	5.58	9.51	7.45
5	4.27	2.69	6.41	4.96	8.69	6.83
6	3.86	3.03	6.14	4.83	8.20	6.41
8	3.45	2.69	5.45	4.27	8.00	6.27
10	3.10	2.41	5.17	4.00	8.07	6.34
12	2.90	2.28	5.03	3.93	7.52	5.86
14	2.87	2.24	5.04	3.99
16	2.87	2.24	4.97	3.92
18	2.87	2.24	4.90	3.85
20	2.73	2.17	4.90	3.78
24	2.66	2.10	4.76	3.71

⁴ The fiber stresses used to derive these test pressures are as follows:

	psi	MPa
PVC1120	6400	44.1
PVC1220	6400	44.1
PVC2120	6400	44.1
PVC2116	5000	34.5
PVC2112	5000	34.5
PVC2110	5000	34.5

انابيب الاسالة PVC-U
بموجب المواصفة DIN 8061:1994-08

1- الابعاد : القطر الخارجي للانبوب ، سمك الجدار ، الاستدارة يجب ان تكون بموجب الجداول الاتية :

Dimensions in millimetres

		Pipe series S									
		63	75	90	110	125	160	200	250	315	400
		Standard dimension ratio SDR									
		17.5	14	11	9	7.5	6	5	4	3.5	3
Dn	Dn	Mass	Mass	Mass	Mass	Mass	Mass	Mass	Mass	Mass	Mass
		kg/m	kg/m	kg/m	kg/m	kg/m	kg/m	kg/m	kg/m	kg/m	kg/m
63	63										1.1
75	75										1.2
90	90										1.3
110	110									1.4	1.4
125	125									1.5	1.5
160	160									1.6	1.6
200	200									1.7	1.7
250	250									1.8	1.8
315	315									1.9	1.9
400	400									2.0	2.0



DIMENSIONS IN MILLIMETRES

Pipe series S																					
63		25		20		16,7		12,5		10		8		6,3		5		4			
Standard dimension rate SDR																					
127 ^a		51		41		34,4		26		21		17		13,6		11 ^c		9 ^c			
e	Mass ^b	e	Mass ^b	e	Mass ^b	e	Mass ^b	e	Mass ^b	e	Mass ^b	e	Mass ^b	e	Mass ^b	e	Mass ^b	e	Mass ^b		
mm	kg/m	mm	kg/m	mm	kg/m	mm	kg/m	mm	kg/m	mm	kg/m	mm	kg/m	mm	kg/m	mm	kg/m	mm	kg/m		
280	2,2	3,03	5,5	7,21	6,0	7,81	8,2	10,6	12,0	15,1	13,4	16,8	18,8	20,8	20,6	25,1	25,4	30,2	31,3	36,4	
315	2,5	3,83	6,2	9,15	7,7	11,2	9,2	13,3	13,5	19,2	15,0	21,2	16,7	26,0	23,2	31,6	28,6	36,3			
355	2,8	4,79	7,0	11,6	8,7	14,3	10,4	17,8	15,2	24,3	18,8	28,8	21,1	33,1	29,3	38,5					
400	3,2	5,76	7,5	14,1	9,6	17,8	11,9	21,8	17,3	29,8	21,1	34,2	24,2	41,8	35,4						
450	3,7	7,11	8,5	17,6	11,4	22,8	14,7	28,8	19,9	38,8	25,5	45,8	28,7								
500	4,2	8,46	9,5	21,1	13,2	27,8	17,6	34,8	23,0	45,8	31,4	53,8	33,6								
560	4,8	11,7	11,0	26,6	15,0	34,8	20,5	42,8	27,9	53,8	36,3	61,8	38,5								
630	5,5	15,0	12,5	33,1	17,9	42,8	24,4	50,8	32,8	61,8	41,2	73,8	43,4								
720	6,3	19,5	14,5	41,6	21,8	50,8	29,3	60,8	39,7	73,8	49,2	83,8	51,4								
810	7,2	25,0	17,0	50,1	26,7	60,8	35,2	70,8	46,6	83,8	57,1	93,8	57,4								
900	8,1	30,5	19,5	58,6	31,6	70,8	41,1	80,8	53,5	93,8	62,9	103,8	63,4								
1000	9,0	37,0	22,5	68,1	37,5	80,8	47,0	90,8	60,4	103,8	71,3	113,8	71,4								
1200	9,5	53,6	23,9	130	29,4																
1400	11,1	73,1	27,4	177																	
1600	12,6	94,5	31,3	231																	

^a SDR 127 is a special series for ventilation pipelines with a minimum wall thickness of $e = 1,8$ mm.

^b The mass has been calculated taking an average density of $1,42$ g/cm³. For deviating densities the mass is to be corrected proportionally. Half the specified tolerance has been added to the wall thickness; values have been rounded off to a maximum of three decimal places.

^c SDR 9 and SDR 11 are special series for pipelines and apparatus used in the chemical industry. The pipes withstand at least the pressures specified for SDR 13,6; they have greater wall thicknesses than SDR 13,6 pipes to ensure welding suitability and allow for plastic forming.

Table 2 - Tolerances on mean outside diameter and out-of-roundness

Dimensions in millimetres

Outside diameter d	Tolerance on mean outside diameter ^a	Tolerance on out-of-roundness ^b	
		SDR 51 and SDR 34,4 ^c	SDR 26 to SDR 9 ^d
5	0,2	1,2	0,5
6	0,2	1,2	0,5
8	0,2	1,2	0,5
10	0,2	1,2	0,5
12	0,2	1,2	0,5
15	0,2	1,2	0,5
20	0,2	1,2	0,5
25	0,2	1,2	0,5
32	0,2	1,3	0,5
40	0,2	1,4	0,5
50	0,2	1,4	0,5
63	0,3	1,5	0,8
75	0,3	1,6	0,9
90	0,3	1,8	1,1
110	0,4	2,2	1,4
125	0,4	2,5	1,5
140	0,5	2,6	1,7
160	0,5	3,2	2,0
180	0,5	3,2	2,0
200	0,5	3,2	2,0
225	0,5	3,2	2,0
250	0,5	3,2	2,0
280	0,5	3,2	2,0
315	0,5	3,2	2,0
350	0,5	3,2	2,0
400	0,5	3,2	2,0
450	0,5	3,2	2,0
500	1,0	6,0	4,0
550	1,0	6,0	4,0
630	1,0	6,0	4,0
710	1,0	6,0	4,0
800	1,0	6,0	4,0
900	1,0	6,0	4,0
1 000	1,0	6,0	4,0
1 200	1,0	6,0	4,0
1 400	1,0	6,0	4,0
1 600	1,0	6,0	4,0
1 800	1,0	6,0	4,0
2 000	1,0	6,0	4,0
2 250	1,0	6,0	4,0
2 500	1,0	6,0	4,0
2 800	1,0	6,0	4,0
3 150	1,0	6,0	4,0
3 500	1,0	6,0	4,0
4 000	1,0	6,0	4,0
4 500	1,0	6,0	4,0
5 000	1,0	6,0	4,0
5 500	1,0	6,0	4,0
6 000	1,0	6,0	4,0
6 500	1,0	6,0	4,0
7 000	1,0	6,0	4,0
7 500	1,0	6,0	4,0
8 000	1,0	6,0	4,0
8 500	1,0	6,0	4,0
9 000	1,0	6,0	4,0
9 500	1,0	6,0	4,0
10 000	1,0	6,0	4,0
11 000	1,0	6,0	4,0
12 000	1,0	6,0	4,0
13 000	1,0	6,0	4,0
14 000	1,0	6,0	4,0
15 000	1,0	6,0	4,0
16 000	1,0	6,0	4,0
17 000	1,0	6,0	4,0
18 000	1,0	6,0	4,0
19 000	1,0	6,0	4,0
20 000	1,0	6,0	4,0
22 000	1,0	6,0	4,0
24 000	1,0	6,0	4,0
26 000	1,0	6,0	4,0
28 000	1,0	6,0	4,0
30 000	1,0	6,0	4,0
32 000	1,0	6,0	4,0
34 000	1,0	6,0	4,0
36 000	1,0	6,0	4,0
38 000	1,0	6,0	4,0
40 000	1,0	6,0	4,0
42 000	1,0	6,0	4,0
44 000	1,0	6,0	4,0
46 000	1,0	6,0	4,0
48 000	1,0	6,0	4,0
50 000	1,0	6,0	4,0
55 000	1,0	6,0	4,0
60 000	1,0	6,0	4,0
65 000	1,0	6,0	4,0
70 000	1,0	6,0	4,0
75 000	1,0	6,0	4,0
80 000	1,0	6,0	4,0
85 000	1,0	6,0	4,0
90 000	1,0	6,0	4,0
95 000	1,0	6,0	4,0
100 000	1,0	6,0	4,0
110 000	1,0	6,0	4,0
120 000	1,0	6,0	4,0
130 000	1,0	6,0	4,0
140 000	1,0	6,0	4,0
150 000	1,0	6,0	4,0
160 000	1,0	6,0	4,0
170 000	1,0	6,0	4,0
180 000	1,0	6,0	4,0
190 000	1,0	6,0	4,0
200 000	1,0	6,0	4,0
220 000	1,0	6,0	4,0
240 000	1,0	6,0	4,0
260 000	1,0	6,0	4,0
280 000	1,0	6,0	4,0
300 000	1,0	6,0	4,0
320 000	1,0	6,0	4,0
340 000	1,0	6,0	4,0
360 000	1,0	6,0	4,0
380 000	1,0	6,0	4,0
400 000	1,0	6,0	4,0
420 000	1,0	6,0	4,0
440 000	1,0	6,0	4,0
460 000	1,0	6,0	4,0
480 000	1,0	6,0	4,0
500 000	1,0	6,0	4,0
550 000	1,0	6,0	4,0
600 000	1,0	6,0	4,0
650 000	1,0	6,0	4,0
700 000	1,0	6,0	4,0
750 000	1,0	6,0	4,0
800 000	1,0	6,0	4,0
850 000	1,0	6,0	4,0
900 000	1,0	6,0	4,0
950 000	1,0	6,0	4,0
1 000 000	1,0	6,0	4,0

^a The tolerances on the mean outside diameter d are equivalent to the following grades as per ISO 11922-1: grade D for $d \leq 50$ mm; grade C for $d > 50$ mm.

^b Out-of-roundness (also called "ovality") is the difference between the measured maximum outside diameter and the measured minimum outside diameter at the same cross-section of the pipe. Pipes that meet the out-of-roundness requirement at the time of manufacture. Specifying out-of-roundness requirements for DCA 127 pipes is not practical.

^c Tolerances are in accordance with ISO 11922-1 as follows: grade N for $d \leq 250$ and grade M for $d > 250$.

^d Tolerances are in accordance with ISO 11922-1 as follows: 0,5 x grade M.

Table 3 — Tolerances on wall thickness

Dimensions in millimetres

Wall thickness e	Tolerance ^a	Wall thickness e	Tolerance ^a
up to 1	+0.3 0	over 16 up to 17	+1.0 0
over 1 up to 2	+0.4 0	over 17 up to 18	+2 0
over 2 up to 3	+0.5 0	over 18 up to 19	+2 0
over 3 up to 4	+0.6 0	over 19 up to 20	+2 0
over 4 up to 5	+0.7 0	over 20 up to 21	+2 0
over 5 up to 6	+0.8 0	over 21 up to 22	+2 0
over 6 up to 7	+0.9 0	over 22 up to 23	+2 0
over 7 up to 8	+1.0 0	over 23 up to 24	+2 0
over 8 up to 9	+1.1 0	over 24 up to 25	+2 0
over 9 up to 10	+1.2 0	over 25 up to 26	+2 0
over 10 up to 11	+1.3 0	over 26 up to 27	+2 0
over 11 up to 12	+1.4 0	over 27 up to 28	+2 0
over 12 up to 13	+1.5 0	over 28 up to 29	+2 0
over 13 up to 14	+1.6 0	over 29 up to 30	+2 0
over 14 up to 15	+1.7 0	over 30 up to 31	+2 0
over 15 up to 16	+1.8 0	over 31 up to 32	+2 0

^a The given values have been calculated on the following basis:
Tolerances $+0.1$ <math>e < 0.2</math> mm rounded up to the nearest 0.1 mm.
A local increase in wall thickness of +0.2 mm is permissible for $e < 10$ mm, and an increase of +0.15 mm is permissible for $e > 10$ mm.
The mean measured value shall lie within the specified tolerance.

2- قوة الانضغاط : يجب ان تكون بموجب الجدول الاتي :

Table 6 — Tolerances for pipe lengths

Form supplied		Tolerances ^d
Straight lengths	Lengths ≤ 12 m	± 10 mm
	Lengths > 12 m	subject to agreement

^d For a temperature of (23 ± 2) °C.

Table 1 — Test conditions for long-term hydrostatic strength testing

Test temperature	Proof stress	Test time (min. failure time)
<i>g</i> °C	σ_0 MPa	<i>t</i> h
20	42	1
60	17	1
	10	1 000
80	2,2	1 000
	1,7	8 760 ^{a, b}

^a This test shall only be carried out if the operating temperature lies within the range 40 °C < T ≤ 60 °C.

^b Quality control shall be carried out at the start of production or when any modifications are made to the materials or manufacturing process.

- 3- قوة الصدمة : معدل الفشل يجب ان لا يتجاوز ١٠% من عدد النماذج المفحوصة .
- 4- مقاومة الضربات الخارجية : معدل الصدمة الحقيقي (TIR) يجب ان لا يزيد على ١٠% .
- 5- الارتداد الحراري : معدل التغير النسبي في طول الانبوب يجب ان لا يزيد ٥% وعدم ظهور بثور او شقوق او قشور .
- 6- مقاومة تأثير الضغط الهيدروستاتيكي طويل الامد : يجب ان لا تبدي العينات اي علامة من علامات التأثر .

انابيب المجاري PVC_U
بموجب المواصفة 1999 DIN EN 1329-1

- 1- المظهر : السطوح الداخلية والخارجية يجب ان تكون ملساء ، نظيفة وخالية من الشقوق والبثور والشوائب او التعرجات على الاسطح بما يؤثر على اداء الانبوب .
- 2- ابعاد القطر الخارجي : معدل القطر الخارجي (d_{em}) يجب ان يكون بموجب الجداول الاتية :

Table 1 -- Mean outside diameters (metric series)

Nominal size DN/OD	Nominal outside diameter d_n	Diameter in millimetres	
		d_{em}	d_{em}
32	32	32,0	32,2
40	40	40,0	40,2
50	50	50,0	50,2
63	63	63,0	63,2
75	75	75,0	75,2
90	90	90,0	90,2
110	110	110,0	110,2
125	125	125,0	125,2
150	150	150,0	150,2
175	175	175,0	175,2
200	200	200,0	200,2
225	225	225,0	225,2
250	250	250,0	250,2
275	275	275,0	275,2
300	300	300,0	300,2
350	350	350,0	350,2
400	400	400,0	400,2
450	450	450,0	450,2
500	500	500,0	500,2
550	550	550,0	550,2
600	600	600,0	600,2
650	650	650,0	650,2
700	700	700,0	700,2
750	750	750,0	750,2
800	800	800,0	800,2
850	850	850,0	850,2
900	900	900,0	900,2
950	950	950,0	950,2
1000	1000	1000,0	1000,2

Table 2 -- Mean outside diameters (imperial series)

Nominal size DN/OD	Nominal outside diameter d_n	Diameter in millimetres	
		d_{em}	d_{em}
25	25	25,0	25,2
30	30	30,0	30,2
35	35	35,0	35,2

- 3- الاستدارة : يجب ان تكون $0.024d_n \geq$.
- 4- سمك الجدار يجب ان يكون بموجب الجداول التالية حيث سمك الجدار في اي نقطة ولغاية $1.2e_{min}$
- مسموح شرط ان يكون معدل القيمة $e_m \geq$ للقيمة $e_{m,max}$
- 5- قوة الصدمة : بموجب الجدول الاتي :

Table 3 — Wall thickness (metric series)

Dimensions in millimeters

Nominal size DN/OD	Nominal outside diameter d_n	Wall thickness Application area			
		e_m	B	$e_{m,max}$	BD
20	20	1.0	1.0	1.0	1.0
25	25	1.0	1.0	1.0	1.0
32	32	1.0	1.0	1.0	1.0
40	40	1.0	1.0	1.0	1.0
50	50	1.0	1.0	1.0	1.0
65	65	1.0	1.0	1.0	1.0
80	80	1.0	1.0	1.0	1.0
100	100	1.0	1.0	1.0	1.0
125	125	1.0	1.0	1.0	1.0
150	150	1.0	1.0	1.0	1.0
200	200	1.0	1.0	1.0	1.0
250	250	1.0	1.0	1.0	1.0
300	300	1.0	1.0	1.0	1.0
350	350	1.0	1.0	1.0	1.0
400	400	1.0	1.0	1.0	1.0
450	450	1.0	1.0	1.0	1.0
500	500	1.0	1.0	1.0	1.0
600	600	1.0	1.0	1.0	1.0
700	700	1.0	1.0	1.0	1.0
800	800	1.0	1.0	1.0	1.0
900	900	1.0	1.0	1.0	1.0
1000	1000	1.0	1.0	1.0	1.0

Table 4 — Wall thickness (quarter inch and inch series)

Nominal size DN/OD	Nominal outside diameter	Wall thickness Application area B	
		e_m	$e_{m,max}$
1/2	1/2	1/16	1/16
3/4	3/4	1/16	1/16
1	1	1/16	1/16

Table 16 — Mechanical characteristics of pipes

Characteristics	Requirements	Test parameters		Test method
Impact resistance (round-the-clock method)	TIR ≤ 10 %	Type of striker for $d_n < 110$ mm $d_n \geq 110$ mm Mass of striker Fall height of striker Conditioning medium Conditioning and test temperature ¹⁾	d 25 d 90 see Tables 17 or 18, as applicable see Tables 17 or 18, as applicable water 0 °C	EN 744: 1995
Impact resistance (staircase method)	H 50 ≥ 1 m max. 1 break below 0,5 m	Conditioning and test temperature Mass of striker for: 32 mm ≤ d_n ≤ 43 mm 50 mm ≤ d_n ≤ 63 mm 75 mm ≤ d_n ≤ 82 mm 90 mm ≤ d_n ≤ 100 mm $d_n = 110$ mm $d_n = 125$ mm $d_n = 140$ mm $d_n = 160$ mm $d_n = 180$ mm $d_n = 200$ mm $d_n \geq 250$ mm	0 °C 1,25 kg 2,00 kg 2,50 kg 3,20 kg 4,00 kg 5,00 kg 6,30 kg 8,00 kg 8,00 kg 10,00 kg 12,50 kg	EN 1411: 1996

¹⁾ If a manufacturer chooses to use indirect testing (see prEN 1329-2), the preferred temperature is (23 ± 2) °C.

6- درجة حرارة الليونة بطريقة فيكلت ، الارتداد الطولي ، مقاومة تأثير دايكلوروميثان : يجب ان تكون بموجب الجدول الاتي :

Table 19 — Physical characteristics of pipes

Characteristic	Requirements	Test parameters		Test method
Vicat softening temperature (VST)	≥ 79 °C	Shall conform to EN 727:1994		EN 727:1994
Longitudinal reversion	≤ 5 % The pipe shall exhibit no bubbles	Temperature Immersion time	150 °C 15 min	Method A of EN 743:1994; liquid

انابيب الاسالة PPR
بموجب المواصفة 2008-09 : DIN 8077

1- الاقطار الخارجية ، سمك الجدار والكتلة : بموجب الجدول الاتي :

No.	D _{ext}	D _{int}	e	M ₁	M ₂	M ₃	M ₄	M ₅	M ₆	M ₇	M ₈	M ₉	M ₁₀	M ₁₁	M ₁₂	M ₁₃	M ₁₄	M ₁₅	M ₁₆	M ₁₇	M ₁₈	M ₁₉	M ₂₀	M ₂₁	M ₂₂	M ₂₃	M ₂₄	M ₂₅	M ₂₆	M ₂₇	M ₂₈	M ₂₉	M ₃₀	M ₃₁	M ₃₂	M ₃₃	M ₃₄	M ₃₅	M ₃₆	M ₃₇	M ₃₈	M ₃₉	M ₄₀	M ₄₁	M ₄₂	M ₄₃	M ₄₄	M ₄₅	M ₄₆	M ₄₇	M ₄₈	M ₄₉	M ₅₀	M ₅₁	M ₅₂	M ₅₃	M ₅₄	M ₅₅	M ₅₆	M ₅₇	M ₅₈	M ₅₉	M ₆₀	M ₆₁	M ₆₂	M ₆₃	M ₆₄	M ₆₅	M ₆₆	M ₆₇	M ₆₈	M ₆₉	M ₇₀	M ₇₁	M ₇₂	M ₇₃	M ₇₄	M ₇₅	M ₇₆	M ₇₇	M ₇₈	M ₇₉	M ₈₀	M ₈₁	M ₈₂	M ₈₃	M ₈₄	M ₈₅	M ₈₆	M ₈₇	M ₈₈	M ₈₉	M ₉₀	M ₉₁	M ₉₂	M ₉₃	M ₉₄	M ₉₅	M ₉₆	M ₉₇	M ₉₈	M ₉₉	M ₁₀₀	M ₁₀₁	M ₁₀₂	M ₁₀₃	M ₁₀₄	M ₁₀₅	M ₁₀₆	M ₁₀₇	M ₁₀₈	M ₁₀₉	M ₁₁₀	M ₁₁₁	M ₁₁₂	M ₁₁₃	M ₁₁₄	M ₁₁₅	M ₁₁₆	M ₁₁₇	M ₁₁₈	M ₁₁₉	M ₁₂₀	M ₁₂₁	M ₁₂₂	M ₁₂₃	M ₁₂₄	M ₁₂₅	M ₁₂₆	M ₁₂₇	M ₁₂₈	M ₁₂₉	M ₁₃₀	M ₁₃₁	M ₁₃₂	M ₁₃₃	M ₁₃₄	M ₁₃₅	M ₁₃₆	M ₁₃₇	M ₁₃₈	M ₁₃₉	M ₁₄₀	M ₁₄₁	M ₁₄₂	M ₁₄₃	M ₁₄₄	M ₁₄₅	M ₁₄₆	M ₁₄₇	M ₁₄₈	M ₁₄₉	M ₁₅₀	M ₁₅₁	M ₁₅₂	M ₁₅₃	M ₁₅₄	M ₁₅₅	M ₁₅₆	M ₁₅₇	M ₁₅₈	M ₁₅₉	M ₁₆₀	M ₁₆₁	M ₁₆₂	M ₁₆₃	M ₁₆₄	M ₁₆₅	M ₁₆₆	M ₁₆₇	M ₁₆₈	M ₁₆₉	M ₁₇₀	M ₁₇₁	M ₁₇₂	M ₁₇₃	M ₁₇₄	M ₁₇₅	M ₁₇₆	M ₁₇₇	M ₁₇₈	M ₁₇₉	M ₁₈₀	M ₁₈₁	M ₁₈₂	M ₁₈₃	M ₁₈₄	M ₁₈₅	M ₁₈₆	M ₁₈₇	M ₁₈₈	M ₁₈₉	M ₁₉₀	M ₁₉₁	M ₁₉₂	M ₁₉₃	M ₁₉₄	M ₁₉₅	M ₁₉₆	M ₁₉₇	M ₁₉₈	M ₁₉₉	M ₂₀₀	M ₂₀₁	M ₂₀₂	M ₂₀₃	M ₂₀₄	M ₂₀₅	M ₂₀₆	M ₂₀₇	M ₂₀₈	M ₂₀₉	M ₂₁₀	M ₂₁₁	M ₂₁₂	M ₂₁₃	M ₂₁₄	M ₂₁₅	M ₂₁₆	M ₂₁₇	M ₂₁₈	M ₂₁₉	M ₂₂₀	M ₂₂₁	M ₂₂₂	M ₂₂₃	M ₂₂₄	M ₂₂₅	M ₂₂₆	M ₂₂₇	M ₂₂₈	M ₂₂₉	M ₂₃₀	M ₂₃₁	M ₂₃₂	M ₂₃₃	M ₂₃₄	M ₂₃₅	M ₂₃₆	M ₂₃₇	M ₂₃₈	M ₂₃₉	M ₂₄₀	M ₂₄₁	M ₂₄₂	M ₂₄₃	M ₂₄₄	M ₂₄₅	M ₂₄₆	M ₂₄₇	M ₂₄₈	M ₂₄₉	M ₂₅₀	M ₂₅₁	M ₂₅₂	M ₂₅₃	M ₂₅₄	M ₂₅₅	M ₂₅₆	M ₂₅₇	M ₂₅₈	M ₂₅₉	M ₂₆₀	M ₂₆₁	M ₂₆₂	M ₂₆₃	M ₂₆₄	M ₂₆₅	M ₂₆₆	M ₂₆₇	M ₂₆₈	M ₂₆₉	M ₂₇₀	M ₂₇₁	M ₂₇₂	M ₂₇₃	M ₂₇₄	M ₂₇₅	M ₂₇₆	M ₂₇₇	M ₂₇₈	M ₂₇₉	M ₂₈₀	M ₂₈₁	M ₂₈₂	M ₂₈₃	M ₂₈₄	M ₂₈₅	M ₂₈₆	M ₂₈₇	M ₂₈₈	M ₂₈₉	M ₂₉₀	M ₂₉₁	M ₂₉₂	M ₂₉₃	M ₂₉₄	M ₂₉₅	M ₂₉₆	M ₂₉₇	M ₂₉₈	M ₂₉₉	M ₃₀₀	M ₃₀₁	M ₃₀₂	M ₃₀₃	M ₃₀₄	M ₃₀₅	M ₃₀₆	M ₃₀₇	M ₃₀₈	M ₃₀₉	M ₃₁₀	M ₃₁₁	M ₃₁₂	M ₃₁₃	M ₃₁₄	M ₃₁₅	M ₃₁₆	M ₃₁₇	M ₃₁₈	M ₃₁₉	M ₃₂₀	M ₃₂₁	M ₃₂₂	M ₃₂₃	M ₃₂₄	M ₃₂₅	M ₃₂₆	M ₃₂₇	M ₃₂₈	M ₃₂₉	M ₃₃₀	M ₃₃₁	M ₃₃₂	M ₃₃₃	M ₃₃₄	M ₃₃₅	M ₃₃₆	M ₃₃₇	M ₃₃₈	M ₃₃₉	M ₃₄₀	M ₃₄₁	M ₃₄₂	M ₃₄₃	M ₃₄₄	M ₃₄₅	M ₃₄₆	M ₃₄₇	M ₃₄₈	M ₃₄₉	M ₃₅₀	M ₃₅₁	M ₃₅₂	M ₃₅₃	M ₃₅₄	M ₃₅₅	M ₃₅₆	M ₃₅₇	M ₃₅₈	M ₃₅₉	M ₃₆₀	M ₃₆₁	M ₃₆₂	M ₃₆₃	M ₃₆₄	M ₃₆₅	M ₃₆₆	M ₃₆₇	M ₃₆₈	M ₃₆₉	M ₃₇₀	M ₃₇₁	M ₃₇₂	M ₃₇₃	M ₃₇₄	M ₃₇₅	M ₃₇₆	M ₃₇₇	M ₃₇₈	M ₃₇₉	M ₃₈₀	M ₃₈₁	M ₃₈₂	M ₃₈₃	M ₃₈₄	M ₃₈₅	M ₃₈₆	M ₃₈₇	M ₃₈₈	M ₃₈₉	M ₃₉₀	M ₃₉₁	M ₃₉₂	M ₃₉₃	M ₃₉₄	M ₃₉₅	M ₃₉₆	M ₃₉₇	M ₃₉₈	M ₃₉₉	M ₄₀₀	M ₄₀₁	M ₄₀₂	M ₄₀₃	M ₄₀₄	M ₄₀₅	M ₄₀₆	M ₄₀₇	M ₄₀₈	M ₄₀₉	M ₄₁₀	M ₄₁₁	M ₄₁₂	M ₄₁₃	M ₄₁₄	M ₄₁₅	M ₄₁₆	M ₄₁₇	M ₄₁₈	M ₄₁₉	M ₄₂₀	M ₄₂₁	M ₄₂₂	M ₄₂₃	M ₄₂₄	M ₄₂₅	M ₄₂₆	M ₄₂₇	M ₄₂₈	M ₄₂₉	M ₄₃₀	M ₄₃₁	M ₄₃₂	M ₄₃₃	M ₄₃₄	M ₄₃₅	M ₄₃₆	M ₄₃₇	M ₄₃₈	M ₄₃₉	M ₄₄₀	M ₄₄₁	M ₄₄₂	M ₄₄₃	M ₄₄₄	M ₄₄₅	M ₄₄₆	M ₄₄₇	M ₄₄₈	M ₄₄₉	M ₄₅₀	M ₄₅₁	M ₄₅₂	M ₄₅₃	M ₄₅₄	M ₄₅₅	M ₄₅₆	M ₄₅₇	M ₄₅₈	M ₄₅₉	M ₄₆₀	M ₄₆₁	M ₄₆₂	M ₄₆₃	M ₄₆₄	M ₄₆₅	M ₄₆₆	M ₄₆₇	M ₄₆₈	M ₄₆₉	M ₄₇₀	M ₄₇₁	M ₄₇₂	M ₄₇₃	M ₄₇₄	M ₄₇₅	M ₄₇₆	M ₄₇₇	M ₄₇₈	M ₄₇₉	M ₄₈₀	M ₄₈₁	M ₄₈₂	M ₄₈₃	M ₄₈₄	M ₄₈₅	M ₄₈₆	M ₄₈₇	M ₄₈₈	M ₄₈₉	M ₄₉₀	M ₄₉₁	M ₄₉₂	M ₄₉₃	M ₄₉₄	M ₄₉₅	M ₄₉₆	M ₄₉₇	M ₄₉₈	M ₄₉₉	M ₅₀₀	M ₅₀₁	M ₅₀₂	M ₅₀₃	M ₅₀₄	M ₅₀₅	M ₅₀₆	M ₅₀₇	M ₅₀₈	M ₅₀₉	M ₅₁₀	M ₅₁₁	M ₅₁₂	M ₅₁₃	M ₅₁₄	M ₅₁₅	M ₅₁₆	M ₅₁₇	M ₅₁₈	M ₅₁₉	M ₅₂₀	M ₅₂₁	M ₅₂₂	M ₅₂₃	M ₅₂₄	M ₅₂₅	M ₅₂₆	M ₅₂₇	M ₅₂₈	M ₅₂₉	M ₅₃₀	M ₅₃₁	M ₅₃₂	M ₅₃₃	M ₅₃₄	M ₅₃₅	M ₅₃₆	M ₅₃₇	M ₅₃₈	M ₅₃₉	M ₅₄₀	M ₅₄₁	M ₅₄₂	M ₅₄₃	M ₅₄₄	M ₅₄₅	M ₅₄₆	M ₅₄₇	M ₅₄₈	M ₅₄₉	M ₅₅₀	M ₅₅₁	M ₅₅₂	M ₅₅₃	M ₅₅₄	M ₅₅₅	M ₅₅₆	M ₅₅₇	M ₅₅₈	M ₅₅₉	M ₅₆₀	M ₅₆₁	M ₅₆₂	M ₅₆₃	M ₅₆₄	M ₅₆₅	M ₅₆₆	M ₅₆₇	M ₅₆₈	M ₅₆₉	M ₅₇₀	M ₅₇₁	M ₅₇₂	M ₅₇₃	M ₅₇₄	M ₅₇₅	M ₅₇₆	M ₅₇₇	M ₅₇₈	M ₅₇₉	M ₅₈₀	M ₅₈₁	M ₅₈₂	M ₅₈₃	M ₅₈₄	M ₅₈₅	M ₅₈₆	M ₅₈₇	M ₅₈₈	M ₅₈₉	M ₅₉₀	M ₅₉₁	M ₅₉₂	M ₅₉₃	M ₅₉₄	M ₅₉₅	M ₅₉₆	M ₅₉₇	M ₅₉₈	M ₅₉₉	M ₆₀₀	M ₆₀₁	M ₆₀₂	M ₆₀₃	M ₆₀₄	M ₆₀₅	M ₆₀₆	M ₆₀₇	M ₆₀₈	M ₆₀₉	M ₆₁₀	M ₆₁₁	M ₆₁₂	M ₆₁₃	M ₆₁₄	M ₆₁₅	M ₆₁₆	M ₆₁₇	M ₆₁₈	M ₆₁₉	M ₆₂₀	M ₆₂₁	M ₆₂₂	M ₆₂₃	M ₆₂₄	M ₆₂₅	M ₆₂₆	M ₆₂₇	M ₆₂₈	M ₆₂₉	M ₆₃₀	M ₆₃₁	M ₆₃₂	M ₆₃₃	M ₆₃₄	M ₆₃₅	M ₆₃₆	M ₆₃₇	M ₆₃₈	M ₆₃₉	M ₆₄₀	M ₆₄₁	M ₆₄₂	M ₆₄₃	M ₆₄₄	M ₆₄₅	M ₆₄₆	M ₆₄₇	M ₆₄₈	M ₆₄₉	M ₆₅₀	M ₆₅₁	M ₆₅₂	M ₆₅₃	M ₆₅₄	M ₆₅₅	M ₆₅₆	M ₆₅₇	M ₆₅₈	M ₆₅₉	M ₆₆₀	M ₆₆₁	M ₆₆₂	M ₆₆₃	M ₆₆₄	M ₆₆₅	M ₆₆₆	M ₆₆₇	M ₆₆₈	M ₆₆₉	M ₆₇₀
-----	------------------	------------------	---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

تكملة الجدول

Table 2 (continued)

		Pipe series 5																
		20		16		12.5		8.3		5		4		2.5		2		
		Standard dimension ratio (SDR)																
d	e ^a mm	26		17		11		9		7.4		6		6				
		Mass ^b kg/m	e ^a mm	Mass ^b kg/m	e ^a mm	Mass ^b kg/m	e ^a mm	Mass ^b kg/m	e ^a mm	Mass ^b kg/m	e ^a mm	Mass ^b kg/m	e ^a mm	Mass ^b kg/m	e ^a mm			
110	2.7	0.603	3.4	1.12	4.2	1.37	6.6	2.09	10.0	3.01	12.2	3.62	15.1	4.20	18.3	5.01	22.1	5.76
125	3.1	1.18	3.8	1.45	4.8	1.76	7.4	2.55	11.4	3.91	14.0	4.66	17.1	5.55	20.8	6.47	25.1	7.46
160	3.8	1.48	4.3	1.80	5.4	2.23	8.3	3.22	12.7	4.87	15.7	5.66	19.2	6.65	23.3	8.32	28.1	9.35
160	4.0	1.95	4.8	2.32	6.2	2.92	9.5	4.33	14.8	6.38	17.3	7.62	21.9	8.24	26.6	10.6	32.1	12.2
190	4.4	2.38	5.5	2.84	6.9	3.63	10.2	5.25	16.4	8.07	20.1	9.64	24.9	11.4	29.8	12.4	36.1	15.4
200	4.8	2.92	6.2	3.08	7.7	4.50	11.4	6.50	18.2	9.95	22.4	11.8	27.4	14.1	33.2	14.5	—	—
225	5.5	3.72	6.9	4.37	8.8	5.65	12.8	8.19	20.5	12.8	25.2	15.1	30.8	17.0	37.4	20.9	—	—
250	6.2	4.83	7.7	5.97	9.8	6.99	14.2	10.1	22.7	15.5	27.9	18.5	34.2	22.1	—	—	—	—
280	6.9	5.72	8.6	7.09	10.7	8.72	15.8	12.6	25.4	19.4	31.3	23.0	37.3	27.6	—	—	—	—
315	7.7	7.20	9.7	8.97	12.1	11.1	17.9	16.0	28.0	24.6	35.2	29.5	—	—	—	—	—	—
355	8.7	9.34	10.9	11.3	13.8	14.0	20.3	21.2	32.2	31.2	39.7	37.4	—	—	—	—	—	—

^a The minimum wall thickness has been set at e = 1.8 mm.

^b The masses have been calculated taking an average density of 0.010 g/cm³. For other densities, the masses shall be corrected proportionally. Half the specified tolerance has been added to the wall thickness. The values have been rounded to 3 decimal places.

Table 2 (concluded)

d	Pipeseries 3											
	20		30		40		50		63		80	
	e ^a mm	Mass ^b kg/m										
400	9,8	11,6	12,3	14,4	15,2	17,5	22,7	25,7	22,7	26,8	36,3	36,5
450	11,0	14,7	13,8	19,2	17,2	22,5	25,5	32,5	26,7	33,9	40,9	50,1
500	12,3	18,2	16,3	22,6	19,1	27,7	28,4	40,2	29,7	41,9	—	—
550	13,7	22,6	17,2	29,2	21,8	34,7	31,7	50,5	33,2	52,5	—	—
630	15,4	28,6	19,3	35,6	24,1	44,0	36,7	63,7	37,4	66,5	—	—
710	17,4	36,4	21,8	45,2	27,2	55,9	40,2	80,8	42,1	84,4	—	—
800	19,6	46,1	24,5	57,2	30,9	70,8	45,3	100	47,4	107	—	—
900	22,0	59,3	27,6	72,5	34,6	89,5	51,0	130	53,3	135	—	—
1000	24,5	72,0	30,6	89,2	38,2	110	—	—	—	—	—	—
1200	29,4	104	36,7	128	45,9	159	—	—	—	—	—	—
1400	34,3	141	42,8	175	53,5	216	—	—	—	—	—	—
1600	39,2	184	49,9	229	61,2	283	—	—	—	—	—	—

^a The minimum wall thickness has been set as e = 1,8 mm.

^b The masses have been calculated taking an average density of 0,910 g/cm³. For other densities, the masses shall be corrected proportionally. If the specified tolerance has been added to the wall thickness, the values have been rounded to 3 decimal places.

تكملة الجدول



التفاوت في معدل القطر الخارجي والاستدارة بموجب الجداول التالية :

Table 2 — Tolerances on mean outside diameter and out-of-roundness

Dimensions in millimetres

d	Tolerances on mean outside diameter ^{a, b}	Tolerance on out-of-roundness ^c		d	Tolerances on mean outside diameter ^{a, b}	Tolerance on out-of-roundness ^c	
		Straight pipes	Coiled pipes			Straight pipes	Coiled pipes
10	+0.3 (+0.3)	1.1	1.2	75	+0.7 (+0.7)	1.5	
15	+0.4 (+0.4)	1.2	1.3	80	+0.7 (+0.7)	1.5	
20	+0.5 (+0.5)	1.3	1.4	90	+0.8 (+0.8)	1.6	
25	+0.6 (+0.6)	1.4	1.5	100	+0.9 (+0.9)	1.7	
30	+0.7 (+0.7)	1.5	1.6	110	+1.0 (+1.0)	1.8	
35	+0.8 (+0.8)	1.6	1.7	120	+1.1 (+1.1)	1.9	
40	+0.9 (+0.9)	1.7	1.8	130	+1.2 (+1.2)	2.0	
45	+1.0 (+1.0)	1.8	1.9	140	+1.3 (+1.3)	2.1	
50	+1.1 (+1.1)	1.9	2.0	150	+1.4 (+1.4)	2.2	
55	+1.2 (+1.2)	2.0	2.1	160	+1.5 (+1.5)	2.3	
60	+1.3 (+1.3)	2.1	2.2	170	+1.6 (+1.6)	2.4	
65	+1.4 (+1.4)	2.2	2.3	180	+1.7 (+1.7)	2.5	
70	+1.5 (+1.5)	2.3	2.4	190	+1.8 (+1.8)	2.6	
75	+1.6 (+1.6)	2.4	2.5	200	+1.9 (+1.9)	2.7	
80	+1.7 (+1.7)	2.5	2.6	210	+2.0 (+2.0)	2.8	
85	+1.8 (+1.8)	2.6	2.7	220	+2.1 (+2.1)	2.9	
90	+1.9 (+1.9)	2.7	2.8	230	+2.2 (+2.2)	3.0	
95	+2.0 (+2.0)	2.8	2.9	240	+2.3 (+2.3)	3.1	
100	+2.1 (+2.1)	2.9	3.0	250	+2.4 (+2.4)	3.2	
105	+2.2 (+2.2)	3.0	3.1	260	+2.5 (+2.5)	3.3	
110	+2.3 (+2.3)	3.1	3.2	270	+2.6 (+2.6)	3.4	
115	+2.4 (+2.4)	3.2	3.3	280	+2.7 (+2.7)	3.5	
120	+2.5 (+2.5)	3.3	3.4	290	+2.8 (+2.8)	3.6	
125	+2.6 (+2.6)	3.4	3.5	300	+2.9 (+2.9)	3.7	
130	+2.7 (+2.7)	3.5	3.6	310	+3.0 (+3.0)	3.8	
135	+2.8 (+2.8)	3.6	3.7	320	+3.1 (+3.1)	3.9	
140	+2.9 (+2.9)	3.7	3.8	330	+3.2 (+3.2)	4.0	
145	+3.0 (+3.0)	3.8	3.9	340	+3.3 (+3.3)	4.1	
150	+3.1 (+3.1)	3.9	4.0	350	+3.4 (+3.4)	4.2	
155	+3.2 (+3.2)	4.0	4.1	360	+3.5 (+3.5)	4.3	
160	+3.3 (+3.3)	4.1	4.2	370	+3.6 (+3.6)	4.4	
165	+3.4 (+3.4)	4.2	4.3	380	+3.7 (+3.7)	4.5	
170	+3.5 (+3.5)	4.3	4.4	390	+3.8 (+3.8)	4.6	
175	+3.6 (+3.6)	4.4	4.5	400	+3.9 (+3.9)	4.7	
180	+3.7 (+3.7)	4.5	4.6	410	+4.0 (+4.0)	4.8	
185	+3.8 (+3.8)	4.6	4.7	420	+4.1 (+4.1)	4.9	
190	+3.9 (+3.9)	4.7	4.8	430	+4.2 (+4.2)	5.0	
195	+4.0 (+4.0)	4.8	4.9	440	+4.3 (+4.3)	5.1	
200	+4.1 (+4.1)	4.9	5.0	450	+4.4 (+4.4)	5.2	
205	+4.2 (+4.2)	5.0	5.1	460	+4.5 (+4.5)	5.3	
210	+4.3 (+4.3)	5.1	5.2	470	+4.6 (+4.6)	5.4	
215	+4.4 (+4.4)	5.2	5.3	480	+4.7 (+4.7)	5.5	
220	+4.5 (+4.5)	5.3	5.4	490	+4.8 (+4.8)	5.6	
225	+4.6 (+4.6)	5.4	5.5	500	+4.9 (+4.9)	5.7	
230	+4.7 (+4.7)	5.5	5.6	510	+5.0 (+5.0)	5.8	
235	+4.8 (+4.8)	5.6	5.7	520	+5.1 (+5.1)	5.9	
240	+4.9 (+4.9)	5.7	5.8	530	+5.2 (+5.2)	6.0	
245	+5.0 (+5.0)	5.8	5.9	540	+5.3 (+5.3)	6.1	
250	+5.1 (+5.1)	5.9	6.0	550	+5.4 (+5.4)	6.2	
255	+5.2 (+5.2)	6.0	6.1	560	+5.5 (+5.5)	6.3	
260	+5.3 (+5.3)	6.1	6.2	570	+5.6 (+5.6)	6.4	
265	+5.4 (+5.4)	6.2	6.3	580	+5.7 (+5.7)	6.5	
270	+5.5 (+5.5)	6.3	6.4	590	+5.8 (+5.8)	6.6	
275	+5.6 (+5.6)	6.4	6.5	600	+5.9 (+5.9)	6.7	
280	+5.7 (+5.7)	6.5	6.6	610	+6.0 (+6.0)	6.8	
285	+5.8 (+5.8)	6.6	6.7	620	+6.1 (+6.1)	6.9	
290	+5.9 (+5.9)	6.7	6.8	630	+6.2 (+6.2)	7.0	
295	+6.0 (+6.0)	6.8	6.9	640	+6.3 (+6.3)	7.1	
300	+6.1 (+6.1)	6.9	7.0	650	+6.4 (+6.4)	7.2	
305	+6.2 (+6.2)	7.0	7.1	660	+6.5 (+6.5)	7.3	
310	+6.3 (+6.3)	7.1	7.2	670	+6.6 (+6.6)	7.4	
315	+6.4 (+6.4)	7.2	7.3	680	+6.7 (+6.7)	7.5	
320	+6.5 (+6.5)	7.3	7.4	690	+6.8 (+6.8)	7.6	
325	+6.6 (+6.6)	7.4	7.5	700	+6.9 (+6.9)	7.7	
330	+6.7 (+6.7)	7.5	7.6	710	+7.0 (+7.0)	7.8	
335	+6.8 (+6.8)	7.6	7.7	720	+7.1 (+7.1)	7.9	
340	+6.9 (+6.9)	7.7	7.8	730	+7.2 (+7.2)	8.0	
345	+7.0 (+7.0)	7.8	7.9	740	+7.3 (+7.3)	8.1	
350	+7.1 (+7.1)	7.9	8.0	750	+7.4 (+7.4)	8.2	
355	+7.2 (+7.2)	8.0	8.1	760	+7.5 (+7.5)	8.3	
360	+7.3 (+7.3)	8.1	8.2	770	+7.6 (+7.6)	8.4	
365	+7.4 (+7.4)	8.2	8.3	780	+7.7 (+7.7)	8.5	
370	+7.5 (+7.5)	8.3	8.4	790	+7.8 (+7.8)	8.6	
375	+7.6 (+7.6)	8.4	8.5	800	+7.9 (+7.9)	8.7	
380	+7.7 (+7.7)	8.5	8.6	810	+8.0 (+8.0)	8.8	
385	+7.8 (+7.8)	8.6	8.7	820	+8.1 (+8.1)	8.9	
390	+7.9 (+7.9)	8.7	8.8	830	+8.2 (+8.2)	9.0	
395	+8.0 (+8.0)	8.8	8.9	840	+8.3 (+8.3)	9.1	
400	+8.1 (+8.1)	8.9	9.0	850	+8.4 (+8.4)	9.2	
405	+8.2 (+8.2)	9.0	9.1	860	+8.5 (+8.5)	9.3	
410	+8.3 (+8.3)	9.1	9.2	870	+8.6 (+8.6)	9.4	
415	+8.4 (+8.4)	9.2	9.3	880	+8.7 (+8.7)	9.5	
420	+8.5 (+8.5)	9.3	9.4	890	+8.8 (+8.8)	9.6	
425	+8.6 (+8.6)	9.4	9.5	900	+8.9 (+8.9)	9.7	
430	+8.7 (+8.7)	9.5	9.6	910	+9.0 (+9.0)	9.8	
435	+8.8 (+8.8)	9.6	9.7	920	+9.1 (+9.1)	9.9	
440	+8.9 (+8.9)	9.7	9.8	930	+9.2 (+9.2)	10.0	
445	+9.0 (+9.0)	9.8	9.9	940	+9.3 (+9.3)	10.1	
450	+9.1 (+9.1)	9.9	10.0	950	+9.4 (+9.4)	10.2	
455	+9.2 (+9.2)	10.0	10.1	960	+9.5 (+9.5)	10.3	
460	+9.3 (+9.3)	10.1	10.2	970	+9.6 (+9.6)	10.4	
465	+9.4 (+9.4)	10.2	10.3	980	+9.7 (+9.7)	10.5	
470	+9.5 (+9.5)	10.3	10.4	990	+9.8 (+9.8)	10.6	
475	+9.6 (+9.6)	10.4	10.5	1000	+9.9 (+9.9)	10.7	
480	+9.7 (+9.7)	10.5	10.6				
485	+9.8 (+9.8)	10.6	10.7				
490	+9.9 (+9.9)	10.7	10.8				
495	+10.0 (+10.0)	10.8	10.9				
500	+10.1 (+10.1)	10.9	11.0				

^a For values greater than 1000 mm, the tolerance on mean outside diameter shall be determined by the following formula: $T = 0.0015d + 0.1$ mm, where T is the tolerance on mean outside diameter in millimetres and d is the mean outside diameter in millimetres.

^b For values greater than 1000 mm, the tolerance on mean outside diameter shall be determined by the following formula: $T = 0.0015d + 0.1$ mm, where T is the tolerance on mean outside diameter in millimetres and d is the mean outside diameter in millimetres.

^c The values given have been calculated by taking account of the following conditions:

- Straight pipes: $d \leq 75$ mm: $0.025 + d/100$ mm, rounded up to the nearest 0.1 mm.
- $75 < d \leq 150$ mm: $0.025 + d/100$ mm, rounded up to the nearest 0.5 mm.
- $150 < d \leq 200$ mm: $d/100$ mm, rounded up to the nearest 0.5 mm.
- Coiled pipes: $d \leq 63$ mm: $0.25 + d/100$ mm, rounded up to the nearest 0.5 mm, at least 1.0 mm.
- $63 < d \leq 100$ mm: $0.25 + d/100$ mm, rounded up to the nearest 0.5 mm, at least 1.0 mm.

التفاوت في سمك الجدار

Table 4 - Tolerances on wall thicknesses

Dimensions in millimetres

e	Tolerance ^a	e	Tolerance ^a	e	Tolerance ^a
up to 2	+0.4 0	over 12 to 13	+1.5 0	over 23 to 24	+2.5 0
over 2 to 3	+0.5 0	over 13 to 14	+1.6 0	over 24 to 25	+2.7 0
over 3 to 4	+0.6 0	over 14 to 15	+1.7 0	over 25 to 26	+2.8 0
over 4 to 5	+0.7 0	over 15 to 16	+1.8 0	over 26 to 27	+2.9 0
over 5 to 6	+0.8 0	over 16 to 17	+1.9 0	over 27 to 28	+3.0 0
over 6 to 7	+0.9 0	over 17 to 18	+2.0 0	over 28 to 29	+3.1 0
over 7 to 8	+1.0 0	over 18 to 19	+2.1 0	over 29 to 30	+3.2 0
over 8 to 9	+1.1 0	over 19 to 20	+2.2 0	over 30 to 31	+3.3 0
over 9 to 10	+1.2 0	over 20 to 21	+2.3 0	over 31 to 32	+3.4 0
over 10 to 11	+1.3 0	over 21 to 22	+2.4 0	over 32 to 33	+3.5 0
over 11 to 12	+1.4 0	over 22 to 23	+2.5 0	over 33 to 34	+3.6 0

^a The tolerance on the wall thickness of the pipe shall be determined by the manufacturer's tolerance on the wall thickness of the pipe. The tolerance on the wall thickness of the pipe shall be determined by the manufacturer's tolerance on the wall thickness of the pipe.

تكملة الجدول

Table 4 (continued)

r	Tolerance ^a	r	Tolerance ^a	r	Tolerance ^a
over 34 to 35	+3,7 0	over 44 to 45	+4,7 0	over 54 to 55	+5,7 0
over 35 to 36	+3,7 0	over 45 to 46	+4,7 0	over 55 to 56	+5,7 0
over 36 to 37	+3,7 0	over 46 to 47	+4,7 0	over 56 to 57	+5,7 0
over 37 to 38	+3,7 0	over 47 to 48	+4,7 0	over 57 to 58	+5,7 0
over 38 to 39	+3,7 0	over 48 to 49	+4,7 0	over 58 to 59	+5,7 0
over 39 to 40	+3,7 0	over 49 to 50	+4,7 0	over 59 to 60	+5,7 0
over 40 to 41	+3,7 0	over 50 to 51	+4,7 0	over 60 to 61	+5,7 0
over 41 to 42	+3,7 0	over 51 to 52	+4,7 0	over 61 to 62	+5,7 0
over 42 to 43	+3,7 0	over 52 to 53	+4,7 0	over 62 to 63	+5,7 0
over 43 to 44	+3,7 0	over 53 to 54	+4,7 0	over 63 to 64	+5,7 0
over 44 to 45	+3,7 0	over 54 to 55	+4,7 0	over 64 to 65	+5,7 0
over 45 to 46	+3,7 0	over 55 to 56	+4,7 0	over 65 to 66	+5,7 0
over 46 to 47	+3,7 0	over 56 to 57	+4,7 0	over 66 to 67	+5,7 0
over 47 to 48	+3,7 0	over 57 to 58	+4,7 0	over 67 to 68	+5,7 0
over 48 to 49	+3,7 0	over 58 to 59	+4,7 0	over 68 to 69	+5,7 0
over 49 to 50	+3,7 0	over 59 to 60	+4,7 0	over 69 to 70	+5,7 0
over 50 to 51	+3,7 0	over 60 to 61	+4,7 0	over 70 to 71	+5,7 0
over 51 to 52	+3,7 0	over 61 to 62	+4,7 0	over 71 to 72	+5,7 0
over 52 to 53	+3,7 0	over 62 to 63	+4,7 0	over 72 to 73	+5,7 0
over 53 to 54	+3,7 0	over 63 to 64	+4,7 0	over 73 to 74	+5,7 0
over 54 to 55	+3,7 0	over 64 to 65	+4,7 0	over 74 to 75	+5,7 0
over 55 to 56	+3,7 0	over 65 to 66	+4,7 0	over 75 to 76	+5,7 0
over 56 to 57	+3,7 0	over 66 to 67	+4,7 0	over 76 to 77	+5,7 0
over 57 to 58	+3,7 0	over 67 to 68	+4,7 0	over 77 to 78	+5,7 0
over 58 to 59	+3,7 0	over 68 to 69	+4,7 0	over 78 to 79	+5,7 0
over 59 to 60	+3,7 0	over 69 to 70	+4,7 0	over 79 to 80	+5,7 0
over 60 to 61	+3,7 0	over 70 to 71	+4,7 0	over 80 to 81	+5,7 0
over 61 to 62	+3,7 0	over 71 to 72	+4,7 0	over 81 to 82	+5,7 0
over 62 to 63	+3,7 0	over 72 to 73	+4,7 0	over 82 to 83	+5,7 0
over 63 to 64	+3,7 0	over 73 to 74	+4,7 0	over 83 to 84	+5,7 0
over 64 to 65	+3,7 0	over 74 to 75	+4,7 0	over 84 to 85	+5,7 0
over 65 to 66	+3,7 0	over 75 to 76	+4,7 0	over 85 to 86	+5,7 0
over 66 to 67	+3,7 0	over 76 to 77	+4,7 0	over 86 to 87	+5,7 0
over 67 to 68	+3,7 0	over 77 to 78	+4,7 0	over 87 to 88	+5,7 0
over 68 to 69	+3,7 0	over 78 to 79	+4,7 0	over 88 to 89	+5,7 0
over 69 to 70	+3,7 0	over 79 to 80	+4,7 0	over 89 to 90	+5,7 0
over 70 to 71	+3,7 0	over 80 to 81	+4,7 0	over 90 to 91	+5,7 0
over 71 to 72	+3,7 0	over 81 to 82	+4,7 0	over 91 to 92	+5,7 0
over 72 to 73	+3,7 0	over 82 to 83	+4,7 0	over 92 to 93	+5,7 0
over 73 to 74	+3,7 0	over 83 to 84	+4,7 0	over 93 to 94	+5,7 0
over 74 to 75	+3,7 0	over 84 to 85	+4,7 0	over 94 to 95	+5,7 0
over 75 to 76	+3,7 0	over 85 to 86	+4,7 0	over 95 to 96	+5,7 0
over 76 to 77	+3,7 0	over 86 to 87	+4,7 0	over 96 to 97	+5,7 0
over 77 to 78	+3,7 0	over 87 to 88	+4,7 0	over 97 to 98	+5,7 0
over 78 to 79	+3,7 0	over 88 to 89	+4,7 0	over 98 to 99	+5,7 0
over 79 to 80	+3,7 0	over 89 to 90	+4,7 0	over 99 to 100	+5,7 0

^a The tolerance is calculated as follows: tolerance = $0,1 \cdot \sqrt{r}$ mm, rounded up to the nearest 0,1 mm.
 The tolerance is calculated as follows: tolerance = $0,1 \cdot \sqrt{r}$ mm, rounded up to the nearest 0,1 mm.
 The tolerance is calculated as follows: tolerance = $0,1 \cdot \sqrt{r}$ mm, rounded up to the nearest 0,1 mm.

1- الضغط التشغيلي المسموح به : كما في الجداول الاتية :

Table 6 -- Allowable operating pressures for PP-H pipes conveying water, safety factor (SF) = 1,6 - 1,25 (temperature-dependant)

Temperature °C	Years of service	Pipe series B									
		20	16	12,5	8,3	5	3,2	2	1,6	1,25	1
		Standard dimension ratio SDR									
		41	33	24	17,5	11	8	7,4	6	5	5
		Allowable operating pressure									
0	1	1,2	1,0	0,75	0,5	0,32	0,2	0,16	0,125	0,1	0,08
	5	1,2	1,0	0,75	0,5	0,32	0,2	0,16	0,125	0,1	0,08
	10	1,2	1,0	0,75	0,5	0,32	0,2	0,16	0,125	0,1	0,08
	20	1,2	1,0	0,75	0,5	0,32	0,2	0,16	0,125	0,1	0,08
	100	1,2	1,0	0,75	0,5	0,32	0,2	0,16	0,125	0,1	0,08
5	1	1,1	0,9	0,68	0,45	0,28	0,18	0,14	0,11	0,09	0,07
	5	1,1	0,9	0,68	0,45	0,28	0,18	0,14	0,11	0,09	0,07
	10	1,1	0,9	0,68	0,45	0,28	0,18	0,14	0,11	0,09	0,07
	20	1,1	0,9	0,68	0,45	0,28	0,18	0,14	0,11	0,09	0,07
	100	1,1	0,9	0,68	0,45	0,28	0,18	0,14	0,11	0,09	0,07
10	1	1,0	0,8	0,6	0,4	0,25	0,16	0,12	0,09	0,07	0,05
	5	1,0	0,8	0,6	0,4	0,25	0,16	0,12	0,09	0,07	0,05
	10	1,0	0,8	0,6	0,4	0,25	0,16	0,12	0,09	0,07	0,05
	20	1,0	0,8	0,6	0,4	0,25	0,16	0,12	0,09	0,07	0,05
	100	1,0	0,8	0,6	0,4	0,25	0,16	0,12	0,09	0,07	0,05
15	1	0,9	0,7	0,52	0,35	0,22	0,14	0,10	0,07	0,05	0,04
	5	0,9	0,7	0,52	0,35	0,22	0,14	0,10	0,07	0,05	0,04
	10	0,9	0,7	0,52	0,35	0,22	0,14	0,10	0,07	0,05	0,04
	20	0,9	0,7	0,52	0,35	0,22	0,14	0,10	0,07	0,05	0,04
	100	0,9	0,7	0,52	0,35	0,22	0,14	0,10	0,07	0,05	0,04
20	1	0,8	0,6	0,45	0,3	0,19	0,12	0,08	0,06	0,04	0,03
	5	0,8	0,6	0,45	0,3	0,19	0,12	0,08	0,06	0,04	0,03
	10	0,8	0,6	0,45	0,3	0,19	0,12	0,08	0,06	0,04	0,03
	20	0,8	0,6	0,45	0,3	0,19	0,12	0,08	0,06	0,04	0,03
	100	0,8	0,6	0,45	0,3	0,19	0,12	0,08	0,06	0,04	0,03
25	1	0,7	0,5	0,38	0,25	0,16	0,10	0,07	0,05	0,03	0,02
	5	0,7	0,5	0,38	0,25	0,16	0,10	0,07	0,05	0,03	0,02
	10	0,7	0,5	0,38	0,25	0,16	0,10	0,07	0,05	0,03	0,02
	20	0,7	0,5	0,38	0,25	0,16	0,10	0,07	0,05	0,03	0,02
	100	0,7	0,5	0,38	0,25	0,16	0,10	0,07	0,05	0,03	0,02
30	1	0,6	0,4	0,3	0,2	0,13	0,08	0,05	0,04	0,02	0,01
	5	0,6	0,4	0,3	0,2	0,13	0,08	0,05	0,04	0,02	0,01
	10	0,6	0,4	0,3	0,2	0,13	0,08	0,05	0,04	0,02	0,01
	20	0,6	0,4	0,3	0,2	0,13	0,08	0,05	0,04	0,02	0,01
	100	0,6	0,4	0,3	0,2	0,13	0,08	0,05	0,04	0,02	0,01
35	1	0,5	0,3	0,22	0,15	0,1	0,06	0,04	0,03	0,01	0,005
	5	0,5	0,3	0,22	0,15	0,1	0,06	0,04	0,03	0,01	0,005
	10	0,5	0,3	0,22	0,15	0,1	0,06	0,04	0,03	0,01	0,005
	20	0,5	0,3	0,22	0,15	0,1	0,06	0,04	0,03	0,01	0,005
	100	0,5	0,3	0,22	0,15	0,1	0,06	0,04	0,03	0,01	0,005
40	1	0,4	0,25	0,18	0,12	0,08	0,05	0,03	0,02	0,005	0,002
	5	0,4	0,25	0,18	0,12	0,08	0,05	0,03	0,02	0,005	0,002
	10	0,4	0,25	0,18	0,12	0,08	0,05	0,03	0,02	0,005	0,002
	20	0,4	0,25	0,18	0,12	0,08	0,05	0,03	0,02	0,005	0,002
	100	0,4	0,25	0,18	0,12	0,08	0,05	0,03	0,02	0,005	0,002
45	1	0,3	0,2	0,15	0,1	0,06	0,04	0,02	0,01	0,002	0,001
	5	0,3	0,2	0,15	0,1	0,06	0,04	0,02	0,01	0,002	0,001
	10	0,3	0,2	0,15	0,1	0,06	0,04	0,02	0,01	0,002	0,001
	20	0,3	0,2	0,15	0,1	0,06	0,04	0,02	0,01	0,002	0,001
	100	0,3	0,2	0,15	0,1	0,06	0,04	0,02	0,01	0,002	0,001
50	1	0,2	0,15	0,1	0,07	0,04	0,03	0,01	0,005	0,001	0,0005
	5	0,2	0,15	0,1	0,07	0,04	0,03	0,01	0,005	0,001	0,0005
	10	0,2	0,15	0,1	0,07	0,04	0,03	0,01	0,005	0,001	0,0005
	20	0,2	0,15	0,1	0,07	0,04	0,03	0,01	0,005	0,001	0,0005
	100	0,2	0,15	0,1	0,07	0,04	0,03	0,01	0,005	0,001	0,0005

Table 5 (concluded)

Temperature °C	Years of service	Pipe series S									
		20	16	12,5	8,3	6	5	4	3,2	2,5	2
		Standard dimension ratio SDR									
		41	33	26	17,6	17	11	8	7,4	6	5
50	1	24	31	40	60	80	100	120	150	200	250
	5	22	28	35	55	70	85	112	141	170	220
	10	21	26	33	50	65	80	107	137	166	210
	20	19	24	31	47	60	75	100	126	156	195
	50	18	23	29	44	56	70	90	112	140	180
70	1	26	33	42	63	87	112	137	164	207	260
	5	24	31	39	58	80	100	126	156	195	240
	10	23	29	37	54	75	95	120	150	180	220
	20	21	27	34	50	68	85	110	135	165	205
	50	20	26	33	48	65	80	105	130	160	200
90	1	28	36	46	69	96	124	152	180	220	280
	5	26	33	42	63	87	112	137	164	207	260
	10	25	32	41	60	83	105	130	155	190	240
	20	23	30	38	56	77	97	122	147	182	230
	50	22	29	37	54	73	91	116	141	176	220
110	1	30	39	50	75	105	135	165	200	250	320
	5	28	36	46	69	96	124	152	180	220	280
	10	27	35	45	66	93	121	149	177	215	270
	20	25	33	42	63	87	112	137	164	207	260
	50	24	31	40	60	80	100	120	150	180	220
130	1	32	42	54	81	115	149	183	220	280	360
	5	30	39	50	75	105	135	165	200	250	320
	10	29	38	49	72	102	132	162	192	240	300
	20	27	36	46	69	96	124	152	180	220	280
	50	26	34	44	66	90	114	138	162	196	240
150	1	34	46	60	90	130	170	210	260	330	420
	5	32	42	54	81	115	149	183	220	280	360
	10	31	41	53	78	110	144	178	212	260	330
	20	29	39	50	75	105	135	165	200	250	320
	50	28	37	48	72	102	132	162	192	240	300

Table 6 (continued)

Temperature °C	Years of service	Pipe series S									
		20	16	12,5	9,9	8	6	4	3,2	2,5	2
		Standard dimension ratio SDR									
		26	33	40	47,5	57	67	80	97,5	117	142,5
0	1	10	12	14	16	18	21	24	27	30	33
	5	11	13	15	17	19	22	25	28	31	34
	10	12	14	16	18	20	23	26	29	32	35
	20	13	15	17	19	21	24	27	30	33	36
	30	14	16	18	20	22	25	28	31	34	37
10	1	11	13	15	17	19	22	25	28	31	34
	5	12	14	16	18	20	23	26	29	32	35
	10	13	15	17	19	21	24	27	30	33	36
	20	14	16	18	20	22	25	28	31	34	37
	30	15	17	19	21	23	26	29	32	35	38
20	1	12	14	16	18	20	23	26	29	32	35
	5	13	15	17	19	21	24	27	30	33	36
	10	14	16	18	20	22	25	28	31	34	37
	20	15	17	19	21	23	26	29	32	35	38
	30	16	18	20	22	24	27	30	33	36	39
30	1	13	15	17	19	21	24	27	30	33	36
	5	14	16	18	20	22	25	28	31	34	37
	10	15	17	19	21	23	26	29	32	35	38

* The values in brackets apply when the pipe has been tested at the temperature for a year at 100 °C.

Table 6 — Allowable operating pressures for PP-H pipes conveying water, safety factor (SF) = 1,7

Temperature °C	Years of service	Pipe series S									
		20	16	12,5	8,3	8	5	4	3,2	2,5	2
		Standard dimension ratio SDR									
		41	33	26	17,6	17	11	9	7,4	6	5
Allowable operating pressure bar											
10	1	4,2	5,3	6,7	10,2	10,7	17,0	21,4	26,9	33,9	42,7
	5	3,9	4,9	6,2	9,3	9,8	15,6	19,6	24,7	31,1	39,1
	10	3,7	4,7	5,9	9,0	9,4	15,0	18,9	23,8	29,9	37,7
	25	3,5	4,5	5,6	8,6	9,0	14,3	18,0	22,6	28,5	35,9
	50	3,4	4,3	5,4	8,2	8,7	13,7	17,3	21,8	27,5	34,6
	100	3,3	4,2	5,2	7,9	8,3	13,2	16,7	21,0	26,5	33,3
20	1	3,6	4,6	5,8	8,8	9,2	14,6	18,4	23,2	29,3	36,9
	5	3,3	4,2	5,3	8,0	8,4	13,4	16,8	21,2	26,7	33,6
	10	3,2	4,0	5,1	7,7	8,1	12,8	16,2	20,4	25,7	32,3
	25	3,0	3,8	4,8	7,3	7,7	12,2	15,3	19,3	24,3	30,7
	50	2,9	3,7	4,6	7,0	7,4	11,7	14,7	18,6	23,4	29,5
	100	2,8	3,5	4,4	6,7	7,1	11,2	14,2	17,9	22,5	28,3
30	1	3,1	3,9	5,0	7,5	7,9	12,5	15,8	19,9	25,0	31,5
	5	2,8	3,6	4,5	6,8	7,1	11,4	14,3	18,0	22,7	28,6
	10	2,7	3,4	4,3	6,5	6,8	10,9	13,7	17,3	21,8	27,4
	25	2,5	3,2	4,1	6,2	6,5	10,3	13,0	16,3	20,6	25,9
	50	2,4	3,1	3,9	5,9	6,2	9,9	12,4	15,7	19,7	24,9
	100	2,3	3,0	3,7	5,7	5,9	9,5	11,9	15,0	18,9	23,8
40	1	2,6	3,3	4,2	6,4	6,7	10,6	13,4	16,9	21,2	26,7
	5	2,4	3,0	3,8	5,7	6,0	9,6	12,0	15,2	19,1	24,1
	10	2,3	2,9	3,6	5,5	5,7	9,1	11,5	14,5	18,3	23,0
	25	2,1	2,7	3,4	5,2	5,4	8,6	10,8	13,7	17,2	21,7
	50	2,0	2,6	3,2	4,9	5,2	8,2	10,4	13,1	16,5	20,7
	100	1,9	2,5	3,1	4,7	4,9	7,9	9,9	12,5	15,7	19,8
50	1	2,2	2,8	3,5	5,3	5,6	8,9	11,2	14,1	17,8	22,4
	5	2,0	2,5	3,1	4,8	5,0	8,0	10,0	12,6	15,9	20,1
	10	1,9	2,4	3,0	4,5	4,8	7,6	9,6	12,0	15,2	19,1
	25	1,7	2,2	2,8	4,3	4,5	7,1	9,0	11,3	14,2	17,9
	50	1,7	2,1	2,7	4,1	4,3	6,8	8,5	10,8	13,6	17,1
	100	1,6	2,0	2,5	3,9	4,1	6,5	8,1	10,3	12,9	16,3

Table 7 — Allowable operating pressures for PP-B pipes conveying water, safety factor (SF) = 1,26

Temperature °C	Years of service	Pipe series S									
		20	16	12,5	8,3	6	4	3,3	2,5	2	
		Standard dimension ratio SDR									
		41	33	26	17,6	17	11	8	7,4	6	6
Allowable operating pressure											
10	1	4,0	4,7	5,9	7,9	11,0	15,7	21,2	28,2	36,1	45,0
	5	3,8	4,5	5,6	7,5	10,4	14,5	19,4	25,4	32,3	40,2
	10	3,6	4,3	5,4	7,3	10,0	13,7	18,2	23,6	30,0	37,5
	25	3,2	3,9	4,9	6,6	9,0	12,3	16,3	21,1	26,9	33,7
	50	2,8	3,4	4,3	5,8	7,8	10,5	14,0	18,2	23,3	29,3
	100	2,4	2,9	3,7	4,9	6,6	8,8	11,7	15,3	19,7	25,0
20	1	4,2	5,1	6,4	8,6	11,8	16,4	21,9	28,9	36,9	45,9
	5	3,9	4,8	6,0	8,1	11,0	15,0	20,0	26,0	33,0	41,0
	10	3,7	4,5	5,7	7,8	10,6	14,2	18,7	24,2	30,7	38,2
	25	3,3	4,1	5,2	7,1	9,6	12,8	16,9	21,9	28,4	35,9
	50	2,9	3,6	4,6	6,3	8,4	11,2	14,8	19,3	24,8	31,3
	100	2,5	3,2	4,1	5,5	7,4	9,8	13,0	17,0	22,0	28,0
30	1	3,5	4,4	5,5	7,4	10,0	13,5	17,9	23,3	29,7	37,1
	5	3,2	4,0	5,1	7,0	9,3	12,4	16,3	21,2	27,1	34,0
	10	3,0	3,8	4,8	6,6	8,8	11,6	15,1	19,6	25,1	31,6
	25	2,7	3,5	4,5	6,2	8,2	10,8	14,1	18,3	23,5	29,7
	50	2,4	3,1	4,0	5,5	7,4	9,8	12,8	16,6	21,4	27,2
	100	2,0	2,6	3,4	4,6	6,1	8,1	10,7	14,0	18,0	23,0
40	1	2,9	3,6	4,5	6,0	8,0	10,6	14,0	18,2	23,2	29,2
	5	2,6	3,3	4,2	5,6	7,4	9,7	12,8	16,6	21,4	26,9
	10	2,4	3,1	4,0	5,3	7,0	9,2	12,0	15,4	20,0	25,8
	25	2,1	2,7	3,5	4,7	6,2	8,2	10,7	13,9	18,0	23,1
	50	1,8	2,3	3,0	4,0	5,3	7,0	9,2	11,9	15,4	19,7
	100	1,5	1,9	2,5	3,3	4,3	5,7	7,5	9,7	12,5	15,9
50	1	2,4	3,0	3,8	5,0	6,6	8,8	11,5	14,7	18,9	24,1
	5	2,2	2,7	3,4	4,5	5,9	7,8	10,1	12,9	16,6	21,3
	10	2,0	2,5	3,2	4,2	5,5	7,3	9,4	12,1	15,5	19,9
	25	1,7	2,2	2,8	3,7	4,8	6,3	8,2	10,5	13,4	17,3
	50	1,5	1,9	2,4	3,2	4,2	5,5	7,2	9,3	11,9	15,2
	100	1,2	1,6	2,0	2,7	3,5	4,6	6,0	7,8	10,0	12,8

Table 7 (continued)

Temperature °C	Years of service	Pipe series S																																																																																											
		20	16	12,5	8,3	5	3	4	3,2	2,5	2																																																																																		
		Standard dimension ratio SDR																																																																																											
		20	25	31,25	39,6	49,6	62,5	79,1	99,5	125	156,25																																																																																		
0	1	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114	116	118	120	122	124	126	128	130	132	134	136	138	140	142	144	146	148	150	152	154	156	158	160	162	164	166	168	170	172	174	176	178	180	182	184	186	188	190	192	194	196	198	200
	2	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114	116	118	120	122	124	126	128	130	132	134	136	138	140	142	144	146	148	150	152	154	156	158	160	162	164	166	168	170	172	174	176	178	180	182	184	186	188	190	192	194	196	198	200
	5	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114	116	118	120	122	124	126	128	130	132	134	136	138	140	142	144	146	148	150	152	154	156	158	160	162	164	166	168	170	172	174	176	178	180	182	184	186	188	190	192	194	196	198	200
	10	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114	116	118	120	122	124	126	128	130	132	134	136	138	140	142	144	146	148	150	152	154	156	158	160	162	164	166	168	170	172	174	176	178	180	182	184	186	188	190	192	194	196	198	200
	20	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114	116	118	120	122	124	126	128	130	132	134	136	138	140	142	144	146	148	150	152	154	156	158	160	162	164	166	168	170	172	174	176	178	180	182	184	186	188	190	192	194	196	198	200
30	1	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114	116	118	120	122	124	126	128	130	132	134	136	138	140	142	144	146	148	150	152	154	156	158	160	162	164	166	168	170	172	174	176	178	180	182	184	186	188	190	192	194	196	198	200
	2	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114	116	118	120	122	124	126	128	130	132	134	136	138	140	142	144	146	148	150	152	154	156	158	160	162	164	166	168	170	172	174	176	178	180	182	184	186	188	190	192	194	196	198	200
	5	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114	116	118	120	122	124	126	128	130	132	134	136	138	140	142	144	146	148	150	152	154	156	158	160	162	164	166	168	170	172	174	176	178	180	182	184	186	188	190	192	194	196	198	200

Table 6 — Allowable operating pressures for PT-B pipes conveying water, safety factor (SF) = 1,6

Temperature °C	Years of service	Pipe series S									
		20	16	12,5	8,3	5	3	4	3,2	2,5	2
		Standard dimension ratio SDR									
		41	33	26	17,5	17	11	9	7,4	6	5
Allowable operating pressure bar											
10	1	67	67	65	58	10,5	16,4	20,7	24,8	32,5	11,3
	5	38	45	50	53	9,8	15,3	19,2	24,2	30,5	10,4
	10	27	30	33	35	8,8	13,5	16,6	21,5	26,6	9,7
	25	23	25	28	30	8,5	12,9	15,9	20,5	25,4	9,5
	50	24	25	28	30	8,7	13,6	17,4	21,9	27,5	9,7
	100	25	27	30	32	8,8	13,7	17,4	21,9	27,5	9,7
20	1	56	45	55	63	9,7	13,9	17,5	22,0	27,7	10,5
	5	32	40	45	47	8,1	12,5	15,2	20,4	25,7	9,3
	10	23	25	28	29	7,5	11,4	13,7	18,0	22,4	8,5
	25	20	22	24	25	7,1	10,8	12,9	16,8	21,1	8,0
	50	20	22	24	25	6,9	10,5	12,6	16,5	20,8	7,9
	100	20	22	24	25	6,7	10,2	12,3	16,1	20,3	7,8
30	1	48	38	43	45	7,3	10,9	13,7	18,5	23,3	9,3
	5	27	34	39	41	5,8	10,7	13,1	17,8	22,5	8,0
	10	20	22	24	25	5,2	10,4	12,4	16,5	20,7	7,5
	25	18	20	22	23	4,8	9,8	11,7	15,2	19,5	7,0
	50	18	20	22	23	4,6	9,5	11,4	14,7	18,9	6,9
	100	18	20	22	23	4,5	9,3	11,2	14,5	18,6	6,8
40	1	42	32	35	37	6,5	9,8	11,7	15,5	19,3	8,0
	5	23	28	32	33	5,1	9,5	11,2	14,8	18,5	6,8
	10	18	20	22	23	4,5	9,2	10,7	14,1	17,7	6,3
	25	16	18	20	21	4,1	8,7	10,1	13,2	16,6	5,9
	50	16	18	20	21	3,9	8,4	9,8	12,8	16,1	5,7
	100	16	18	20	21	3,8	8,2	9,6	12,5	15,8	5,6
50	1	36	28	30	31	5,3	8,2	9,7	12,7	15,7	6,8
	5	20	24	26	27	4,1	7,8	9,1	11,8	14,5	5,7
	10	16	18	20	21	3,6	7,4	8,6	11,1	13,6	5,2
	25	14	16	18	19	3,2	7,0	8,1	10,4	12,7	4,8
	50	14	16	18	19	3,0	6,7	7,8	10,0	12,2	4,6
	100	14	16	18	19	2,9	6,5	7,6	9,7	11,9	4,5
60	1	30	22	23	24	4,5	6,8	8,1	10,6	13,1	5,7
	5	18	21	22	23	3,3	6,4	7,5	9,7	11,8	4,6
	10	14	16	17	18	2,8	6,0	7,0	9,1	10,9	4,2
	25	12	14	15	16	2,4	5,6	6,5	8,5	10,2	3,8
	50	12	14	15	16	2,2	5,3	6,2	8,1	9,7	3,6
	100	12	14	15	16	2,1	5,1	6,0	7,8	9,4	3,5
70	1	24	18	19	20	3,9	5,8	6,9	9,0	10,9	4,6
	5	14	16	17	18	2,8	5,4	6,3	8,3	9,9	3,6
	10	11	12	13	14	2,3	5,0	5,8	7,7	9,2	3,2
	25	10	11	12	13	2,1	4,7	5,4	7,2	8,6	3,0
	50	10	11	12	13	1,9	4,4	5,1	6,8	8,1	2,8
	100	10	11	12	13	1,8	4,2	4,9	6,5	7,8	2,7

Table 8 (continued)

Temperature °C	Years of service	Pipe series S									
		20	16	12,5	8,3	6	5	4	3,2	2,5	2
		Standard dimension ratio SDR									
		11	13,5	16	17,5	21	24	27	31	34	38
-10	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
0	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
20	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
30	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
40	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
50	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
60	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
70	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
80	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
90	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
100	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Table 9 — Allowable operating pressures for PP-R pipes conveying water, safety factor (SF) = 1,25

Temperature °C	Years of service	Pipe series S									
		20	16	12,5	8,3	8	5	4	3,2	2,5	2
		Standard dimension ratio SDR									
		41	33	26	17,6	17	11	9	7,4	6	5
Allowable operating pressure bar											
10	1	5,3	6,6	8,4	12,6	13,3	21,1	26,5	33,4	42,1	53,0
	5	4,9	6,2	7,9	11,9	12,5	19,8	25,0	31,5	39,7	49,9
	10	4,8	6,1	7,7	11,6	12,2	19,3	24,4	30,7	38,6	48,7
	25	4,7	5,9	7,4	11,2	11,8	18,7	23,6	28,7	37,4	47,0
	50	4,5	5,7	7,2	10,9	11,5	18,2	23,0	28,9	36,4	45,9
	100	4,4	5,6	7,0	10,7	11,2	17,8	22,4	28,2	35,5	44,7
20	1	4,5	5,6	7,1	10,8	11,3	18,0	22,6	28,5	35,9	45,2
	5	4,2	5,3	6,7	10,1	10,6	16,9	21,3	26,8	33,7	42,5
	10	4,1	5,2	6,5	9,9	10,4	16,4	20,7	26,1	32,8	41,4
	25	3,9	5,0	6,3	9,5	10,0	15,9	20,0	25,2	31,7	39,9
	50	3,8	4,8	6,1	9,3	9,7	15,4	19,5	24,5	30,9	38,9
	100	3,7	4,7	6,0	9,0	9,5	15,0	18,9	23,9	30,1	37,8
30	1	3,8	4,8	6,1	9,2	9,6	15,3	19,2	24,2	30,5	38,5
	5	3,6	4,5	5,7	8,6	9,0	14,3	18,0	22,7	28,6	36,0
	10	3,5	4,4	5,5	8,4	8,8	13,9	17,5	22,1	27,8	35,0
	25	3,3	4,2	5,3	8,1	8,4	13,4	16,9	21,3	26,8	33,8
	50	3,2	4,1	5,2	7,8	8,2	13,0	16,4	20,7	26,1	32,9
	100	3,1	4,0	5,0	7,6	8,0	12,7	16,0	20,1	25,4	31,9
40	1	3,2	4,1	5,1	7,8	8,2	13,0	16,3	20,6	25,9	32,6
	5	3,0	3,8	4,8	7,3	7,6	12,1	15,3	19,2	24,2	30,5
	10	2,9	3,7	4,7	7,1	7,4	11,8	14,8	18,7	23,5	29,6
	25	2,8	3,5	4,5	6,8	7,1	11,3	14,3	18,0	22,6	28,5
	50	2,7	3,4	4,3	6,6	6,9	11,0	13,9	17,4	22,0	27,7
	100	2,6	3,3	4,2	6,4	6,7	10,7	13,5	16,9	21,4	26,9
50	1	2,7	3,4	4,3	6,6	6,9	11,0	13,8	17,4	21,9	27,6
	5	2,5	3,2	4,0	6,1	6,4	10,2	12,9	16,2	20,4	25,7
	10	2,5	3,1	3,9	5,9	6,2	9,9	12,5	15,7	19,8	25,0
	25	2,4	3,0	3,8	5,7	6,0	9,5	12,0	15,1	19,0	24,0
	50	2,3	2,9	3,6	5,5	5,8	9,2	11,6	14,7	18,5	23,3
	100	2,2	2,8	3,5	5,4	5,6	9,0	11,3	14,2	17,9	22,6

Table 9 (concluded)

Temperature °C	Years of service	Pipe series S									
		20	16	12,6	8,3	8	5	4	3,2	2,6	2
		Standard dimension ratio SDR									
		41	33	26	17,6	17	11	9	7,4	6	5
Allowable operating pressure bar											
60	1	2,3	2,9	3,6	5,5	5,8	9,2	11,6	14,7	18,5	23,3
	5	2,1	2,7	3,4	5,1	5,4	8,6	10,8	13,6	17,2	21,6
	10	2,1	2,6	3,3	5,0	5,2	8,3	10,5	13,2	16,6	21,0
	25	2,0	2,5	3,1	4,8	5,0	8,0	10,1	12,7	16,0	20,1
	50	1,9	2,4	3,0	4,6	4,9	7,7	9,7	12,3	15,5	19,5
70	1	1,9	2,4	3,1	4,6	4,9	7,8	9,8	12,3	15,5	19,6
	5	1,8	2,2	2,8	4,3	4,5	7,2	9,1	11,4	14,4	18,1
	10	1,7	2,2	2,7	4,2	4,4	7,0	8,8	11,1	13,9	17,5
	25	1,6	2,1	2,6	4,0	4,2	6,8	8,6	10,8	13,7	17,2
	50	1,2	1,6	2,0	3,0	3,2	5,1	6,4	8,1	10,2	12,8
80	1	1,6	2,0	2,6	3,9	4,1	6,5	8,2	10,3	13,0	16,4
	5	1,4	1,8	2,3	3,4	3,6	5,7	7,2	9,1	11,5	14,6
	10	1,2	1,5	1,9	2,8	3,0	4,8	6,1	7,7	9,7	12,2
	25	0,9	1,2	1,5	2,3	2,4	3,9	4,9	6,2	7,8	9,8
95	1	1,1	1,4	1,8	2,7	2,9	4,6	5,8	7,3	9,2	11,6
	5	0,7	0,9	1,2	1,8	1,9	3,1	3,9	4,9	6,2	7,8
	(10) ^a	(0,6)	(0,8)	(1,0)	(1,5)	(1,6)	(2,6)	(3,3)	(4,1)	(5,2)	(6,6)

^a The values in brackets apply where testing can be shown to have been carried out for longer than one year at 110 °C.

Table 10 — Allowable operating pressures for PP-R pipes conveying water, safety factor (SF) = 1,5

Temperature °C	Years of service	Pipe series S									
		30	16	12,5	9,3	6	3	4	3,2	2,5	2
		Standard dimension ratio SDR									
		41	33	25	17,6	17	11	9	7,4	6	5
Allowable operating pressure bar											
10	1	44	65	78	105	113	129	221	276	353	447
	5	41	52	64	89	104	163	218	262	330	416
	10	38	51	64	82	101	161	212	256	323	403
	25	33	46	57	83	98	155	198	247	317	392
	50	33	46	59	81	96	152	191	241	303	382
	100	33	46	59	80	97	152	190	239	298	372
20	1	37	47	50	60	64	75	155	217	295	377
	5	35	44	54	65	69	81	143	197	263	334
	10	34	43	54	65	69	81	142	196	262	333
	25	33	43	54	70	82	132	180	219	264	333
	50	33	40	51	77	89	128	162	204	257	324
	100	33	39	50	76	78	125	158	199	250	316
30	1	32	40	40	45	49	62	105	145	204	269
	5	30	37	47	52	56	70	119	158	199	259
	10	28	36	46	50	54	68	116	155	196	256
	25	28	35	45	51	55	69	114	151	192	251
	50	28	34	45	50	54	68	113	150	191	250
	100	28	33	44	50	54	68	112	149	190	249
40	1	27	34	34	38	42	52	90	125	174	229
	5	25	32	38	43	47	58	101	136	185	240
	10	24	31	37	42	46	57	100	135	184	239
	25	24	30	37	42	46	57	99	134	183	238
	50	24	30	37	42	46	57	98	133	182	237
	100	24	29	36	41	45	56	97	132	181	236
50	1	23	29	29	33	37	45	80	110	150	199
	5	21	27	33	38	42	51	92	125	165	214
	10	20	26	32	37	41	50	91	124	164	213
	25	20	26	32	37	41	50	90	123	163	212
	50	20	26	32	37	41	50	89	122	162	211
	100	20	25	31	36	40	49	88	121	161	210
60	1	20	26	26	30	34	42	70	95	130	175
	5	18	24	29	34	38	47	82	110	145	190
	10	17	23	28	33	37	46	81	109	144	189
	25	17	23	28	33	37	46	80	108	143	188
	50	17	23	28	33	37	46	79	107	142	187
	100	17	22	27	32	36	45	78	106	141	186
70	1	18	24	24	28	32	40	65	85	115	155
	5	16	22	27	32	36	45	77	100	135	180
	10	15	21	26	31	35	44	76	100	134	179
	25	15	21	26	31	35	44	75	99	133	178
	50	15	21	26	31	35	44	74	98	132	177
	100	15	20	25	30	34	43	73	97	131	176
80	1	17	23	23	27	31	39	60	80	105	145
	5	15	21	26	31	35	44	72	95	125	170
	10	14	20	25	30	34	43	71	94	124	169
	25	14	20	25	30	34	43	70	93	123	168
	50	14	20	25	30	34	43	69	92	122	167
	100	14	19	24	29	33	42	68	91	121	166
90	1	16	22	22	26	30	38	55	75	100	140
	5	14	20	25	30	34	43	67	90	120	165
	10	13	19	24	29	33	42	66	89	119	164
	25	13	19	24	29	33	42	65	88	118	163
	50	13	19	24	29	33	42	64	87	117	162
	100	13	18	23	28	32	41	63	86	116	161

Table 19 (continued)

Temperature °C	Years of service	Pipe series S									
		20	16	12,5	8,5	6	4	3,2	2,5	2	
		Standard dimension ratio SDR									
		41	33	26	17,6	17	11	8	7,4	6	5
20	1	100	110	120	130	140	150	160	170	180	
	5	100	110	120	130	140	150	160	170	180	
	10	100	110	120	130	140	150	160	170	180	
	20	100	110	120	130	140	150	160	170	180	
	30	100	110	120	130	140	150	160	170	180	
30	1	100	110	120	130	140	150	160	170	180	
	5	100	110	120	130	140	150	160	170	180	
	10	100	110	120	130	140	150	160	170	180	
	20	100	110	120	130	140	150	160	170	180	
	30	100	110	120	130	140	150	160	170	180	
40	1	100	110	120	130	140	150	160	170	180	
	5	100	110	120	130	140	150	160	170	180	
	10	100	110	120	130	140	150	160	170	180	
	20	100	110	120	130	140	150	160	170	180	
	30	100	110	120	130	140	150	160	170	180	
50	1	100	110	120	130	140	150	160	170	180	
	5	100	110	120	130	140	150	160	170	180	
	10	100	110	120	130	140	150	160	170	180	
	20	100	110	120	130	140	150	160	170	180	
	30	100	110	120	130	140	150	160	170	180	
60	1	100	110	120	130	140	150	160	170	180	
	5	100	110	120	130	140	150	160	170	180	
	10	100	110	120	130	140	150	160	170	180	
	20	100	110	120	130	140	150	160	170	180	
	30	100	110	120	130	140	150	160	170	180	
70	1	100	110	120	130	140	150	160	170	180	
	5	100	110	120	130	140	150	160	170	180	
	10	100	110	120	130	140	150	160	170	180	
	20	100	110	120	130	140	150	160	170	180	
	30	100	110	120	130	140	150	160	170	180	
80	1	100	110	120	130	140	150	160	170	180	
	5	100	110	120	130	140	150	160	170	180	
	10	100	110	120	130	140	150	160	170	180	
	20	100	110	120	130	140	150	160	170	180	
	30	100	110	120	130	140	150	160	170	180	
90	1	100	110	120	130	140	150	160	170	180	
	5	100	110	120	130	140	150	160	170	180	
	10	100	110	120	130	140	150	160	170	180	
	20	100	110	120	130	140	150	160	170	180	
	30	100	110	120	130	140	150	160	170	180	

* The values in this table apply when testing is done in accordance with ISO 1183 for a maximum of 100%.

Table 11 — Allowable operating pressures for PP-RCT pipes conveying water, safety factor (SF) = 1,25

Temperature °C	Years of service	Pipe series S									
		20	16	12,5	8,3	6	5	4	3,2	2,6	2
		Standard dimension ratio SDR									
		41	33	26	17,6	11	8	7,4	6	5	5
Allowable operating pressure MPa											
0	1	1,2	1,0	0,8	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,08	0,06
	5	1,2	1,0	0,8	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,08	0,06
	10	1,2	1,0	0,8	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,08	0,06
	20	1,2	1,0	0,8	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,08	0,06
	30	1,2	1,0	0,8	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,08	0,06
10	1	1,1	0,9	0,7	0,4	0,3	0,2	0,1	0,08	0,06	0,05
	5	1,1	0,9	0,7	0,4	0,3	0,2	0,1	0,08	0,06	0,05
	10	1,1	0,9	0,7	0,4	0,3	0,2	0,1	0,08	0,06	0,05
	20	1,1	0,9	0,7	0,4	0,3	0,2	0,1	0,08	0,06	0,05
	30	1,1	0,9	0,7	0,4	0,3	0,2	0,1	0,08	0,06	0,05
20	1	1,0	0,8	0,6	0,3	0,2	0,1	0,08	0,06	0,05	0,04
	5	1,0	0,8	0,6	0,3	0,2	0,1	0,08	0,06	0,05	0,04
	10	1,0	0,8	0,6	0,3	0,2	0,1	0,08	0,06	0,05	0,04
	20	1,0	0,8	0,6	0,3	0,2	0,1	0,08	0,06	0,05	0,04
	30	1,0	0,8	0,6	0,3	0,2	0,1	0,08	0,06	0,05	0,04
30	1	0,9	0,7	0,5	0,2	0,1	0,08	0,06	0,05	0,04	0,03
	5	0,9	0,7	0,5	0,2	0,1	0,08	0,06	0,05	0,04	0,03
	10	0,9	0,7	0,5	0,2	0,1	0,08	0,06	0,05	0,04	0,03
	20	0,9	0,7	0,5	0,2	0,1	0,08	0,06	0,05	0,04	0,03
	30	0,9	0,7	0,5	0,2	0,1	0,08	0,06	0,05	0,04	0,03
40	1	0,8	0,6	0,4	0,2	0,1	0,08	0,06	0,05	0,04	0,03
	5	0,8	0,6	0,4	0,2	0,1	0,08	0,06	0,05	0,04	0,03
	10	0,8	0,6	0,4	0,2	0,1	0,08	0,06	0,05	0,04	0,03
	20	0,8	0,6	0,4	0,2	0,1	0,08	0,06	0,05	0,04	0,03
	30	0,8	0,6	0,4	0,2	0,1	0,08	0,06	0,05	0,04	0,03
50	1	0,7	0,5	0,3	0,1	0,08	0,06	0,05	0,04	0,03	0,02
	5	0,7	0,5	0,3	0,1	0,08	0,06	0,05	0,04	0,03	0,02
	10	0,7	0,5	0,3	0,1	0,08	0,06	0,05	0,04	0,03	0,02
	20	0,7	0,5	0,3	0,1	0,08	0,06	0,05	0,04	0,03	0,02
	30	0,7	0,5	0,3	0,1	0,08	0,06	0,05	0,04	0,03	0,02
60	1	0,6	0,4	0,2	0,1	0,08	0,06	0,05	0,04	0,03	0,02
	5	0,6	0,4	0,2	0,1	0,08	0,06	0,05	0,04	0,03	0,02
	10	0,6	0,4	0,2	0,1	0,08	0,06	0,05	0,04	0,03	0,02
	20	0,6	0,4	0,2	0,1	0,08	0,06	0,05	0,04	0,03	0,02
	30	0,6	0,4	0,2	0,1	0,08	0,06	0,05	0,04	0,03	0,02
70	1	0,5	0,3	0,1	0,08	0,06	0,05	0,04	0,03	0,02	0,01
	5	0,5	0,3	0,1	0,08	0,06	0,05	0,04	0,03	0,02	0,01
	10	0,5	0,3	0,1	0,08	0,06	0,05	0,04	0,03	0,02	0,01
	20	0,5	0,3	0,1	0,08	0,06	0,05	0,04	0,03	0,02	0,01
	30	0,5	0,3	0,1	0,08	0,06	0,05	0,04	0,03	0,02	0,01

Table 11 (concluded)

Temperature °C	Years of service	Pipe series S									
		20	16	12,6	8,3	8	5	4	3,2	2,5	2
		Standard dimension ratio SDR									
		21	20	19	17,4	17	14	12	10,4	8	6
Alternative spacing classes DR											
50	1	23	24	42	64	67	107	115	128	214	260
	5	23	22	41	62	65	103	109	123	205	250
	10	24	23	40	61	64	101	107	120	202	245
	25	24	21	38	58	62	98	104	117	198	240
	50	24	20	36	55	59	97	102	115	193	235
70	1	22	25	39	54	57	89	100	113	199	242
	5	22	22	38	52	54	84	95	107	190	232
	10	24	23	37	51	53	80	91	103	185	228
	25	24	21	35	49	52	78	89	101	180	224
	50	24	20	34	48	51	76	87	99	175	219
90	1	21	27	36	48	51	75	86	98	180	218
	5	21	22	35	46	48	72	83	95	174	213
	10	23	24	34	45	47	70	81	93	169	207
	25	23	21	33	44	46	68	79	91	164	202
	50	23	20	32	43	45	66	77	89	159	197
110	1	14	17	22	24	25	34	40	45	82	102
	5	15	17	21	22	23	31	37	42	77	97
	(10) ^a	(15)	(16)	(21)	(22)	(23)	(31)	(37)	(42)	(77)	(97)

^a The values in brackets were being rounded down to have been rounded up for larger span life years at 110 °C

Table 12 — Allowable operating pressures for PP-RCT pipes conveying water, safety factor (SF) = 1,5

Temperature °C	Years of service	Pipe series S									
		20	16	12,5	8,3	8	6	4	3,2	2,5	2
		Standard dimension ratio SDR									
		41	33	26	17,6	17	11	9	7,4	6	5
Allowable operating pressure bar											
0	1	6,2	5,0	3,9	2,5	2,4	1,6	1,0	0,8	0,6	0,5
	5	6,2	5,0	3,9	2,5	2,4	1,6	1,0	0,8	0,6	0,5
	10	6,2	5,0	3,9	2,5	2,4	1,6	1,0	0,8	0,6	0,5
	20	6,2	5,0	3,9	2,5	2,4	1,6	1,0	0,8	0,6	0,5
	50	6,2	5,0	3,9	2,5	2,4	1,6	1,0	0,8	0,6	0,5
10	1	5,8	4,7	3,6	2,3	2,2	1,5	0,9	0,7	0,5	0,4
	5	5,8	4,7	3,6	2,3	2,2	1,5	0,9	0,7	0,5	0,4
	10	5,8	4,7	3,6	2,3	2,2	1,5	0,9	0,7	0,5	0,4
	20	5,8	4,7	3,6	2,3	2,2	1,5	0,9	0,7	0,5	0,4
	50	5,8	4,7	3,6	2,3	2,2	1,5	0,9	0,7	0,5	0,4
20	1	5,4	4,3	3,3	2,1	2,0	1,4	0,8	0,6	0,4	0,3
	5	5,4	4,3	3,3	2,1	2,0	1,4	0,8	0,6	0,4	0,3
	10	5,4	4,3	3,3	2,1	2,0	1,4	0,8	0,6	0,4	0,3
	20	5,4	4,3	3,3	2,1	2,0	1,4	0,8	0,6	0,4	0,3
	50	5,4	4,3	3,3	2,1	2,0	1,4	0,8	0,6	0,4	0,3
30	1	5,0	4,0	3,0	1,9	1,8	1,3	0,7	0,5	0,3	0,2
	5	5,0	4,0	3,0	1,9	1,8	1,3	0,7	0,5	0,3	0,2
	10	5,0	4,0	3,0	1,9	1,8	1,3	0,7	0,5	0,3	0,2
	20	5,0	4,0	3,0	1,9	1,8	1,3	0,7	0,5	0,3	0,2
	50	5,0	4,0	3,0	1,9	1,8	1,3	0,7	0,5	0,3	0,2
40	1	4,6	3,6	2,7	1,7	1,6	1,2	0,6	0,4	0,2	0,1
	5	4,6	3,6	2,7	1,7	1,6	1,2	0,6	0,4	0,2	0,1
	10	4,6	3,6	2,7	1,7	1,6	1,2	0,6	0,4	0,2	0,1
	20	4,6	3,6	2,7	1,7	1,6	1,2	0,6	0,4	0,2	0,1
	50	4,6	3,6	2,7	1,7	1,6	1,2	0,6	0,4	0,2	0,1
50	1	4,2	3,2	2,4	1,5	1,4	1,1	0,5	0,3	0,1	0,0
	5	4,2	3,2	2,4	1,5	1,4	1,1	0,5	0,3	0,1	0,0
	10	4,2	3,2	2,4	1,5	1,4	1,1	0,5	0,3	0,1	0,0
	20	4,2	3,2	2,4	1,5	1,4	1,1	0,5	0,3	0,1	0,0
	50	4,2	3,2	2,4	1,5	1,4	1,1	0,5	0,3	0,1	0,0

الفصل (١٣) أعمال الطرق بموجب المواصفات العامة للطرق والجسور وتعديلاتها لسنة ١٩٩٩ و ٢٠٠٣

المواصفة	العنوان
SOR\5	الأعمال الترابية
SOR\6E	تثبيت طبقة التربة النهائية وطبقات تحت الأساس والأساس بالسمنت
SOR\6F	تثبيت طبقة التربة النهائية وطبقات تحت الأساس بالكلس (الجير)
SOR\6G	تثبيت طبقة التربة النهائية أو تحت الأساس بالإسفلت
SOR\6	طبقة تحت الأساس من الرمل والحصى
SOR\7	طبقة الأساس من الحجر الجيري المكسر والحصى المكسر وحجر المكادام المحدول بالاهتزاز
SOR\8A	طبقة البرايم القيرية
SOR\8B	طبقة التاك كوت القيرية
SOR\9	التبليط بالخرسانة الإسفلتية الساخنة
	ملحق (أعمال الطرق)

الأعمال الترابية

(Earth Works)

المواصفات العامة للطرق والجسور (SORB\R5)

وتعديلاتها لسنة ١٩٩٩ و ٢٠٠٣

أولاً : تعاريف

- أ- الأعمال الترابية: يشمل تعبير الأعمال الترابية جميع أصناف التعديل والتسوية وحفر السواقي وجميع أنواع الحفريات (القطوعات) والاملاءات الترابية .
- ب- سطح الأعمال الترابية Formation Level: يقصد به منسوب سطح أسفل طبقة تحت الأساس في حالة الاملاءات والقطوعات .
- ج- أصناف الأعمال الترابية: تكون الأعمال الترابية أما من صنف التعلية الترابية أو من صنف القطوعات العامة وتعتبر الحفريات صخرية عندما لا يمكن قطعها أو حفرها بواسطة ماكينة البلدوزر ذات قوة (٣٥٠) حصان ،لايسمح باستعمال الحجر في التعلية الترابية بعمق (٤٠) سم عن السطح النهائي للتعلية .

ثانياً : المواد الصالحة Suitable Material

تشمل جميع أنواع التربة القابلة للحدل بموجب المواصفات لتكون أملاءات ثابتة وذات ميول جانبية مقبولة .

ثالثاً : المواد غير الصالحة Unsuitable material

تشمل المواد غير الصالحة ما يأتي :

- أ- التربة الحاوية على أكثر من (١٢٪) من المواد العضوية وزناً .
- ب- الأغصان والجذور وجميع المواد النباتية القابلة للتحلل .
- ت- المواد سريعة الاشتعال .
- ث- التربة الملحية أو الجبسية الحاوية على أكثر من (١٠٪) وزناً من الأملاح القابلة للذوبان عند استعمالها في الطبقة الترابية الأخيرة التي بعمق (٣٠سم) ، و(٢٠٪) عند استعمالها في بقية التعلية الترابية .
- ج- التربة الطينية التي يتجاوز فيها حد السيولة عن(٧٠٪) أو يتجاوز فيها دليل اللدونة (٤٥) .

الأعمال الترابية

(Earth Works)

المواصفات العامة للطرق والجسور (SORB\R5)

وتعديلاتها لسنة ١٩٩٩ و ٢٠٠٣

رابعاً : تهيئة سطح الأرض

قبل التعلية الترابية :-

أ- قبل المباشرة بالتعلية الترابية والاملاءات يجب قشط وتنظيف سطح الأرض ورفع المواد غير الصالحة .

ب- حدل سطح الأرض لتصبح الكثافة الجافة للأرض الطبيعية (٨٨٪) كحد أدنى وذلك لعمق ٢٥ سم .

ت- إذا تضمن سطح الأرض حفر وسواقي ومجاري وجب مليء تلك المنخفضات وحدلها .

ث- إذا كانت الاملاءات فـ...وق تبليط سابق وجب تخديشها الى عمق لا يقل عن ١٥ سم وتفقيتها لكي يتم ربط وتداخل مواد الإملاء مع السطح القديم .

أما إذا كان عمق التعلية الترابية الجديدة أقل من متر واحد وجب رفع التبليط السابق كلياً وأبعاده عن الطريق .

خامساً : حدل الأعمال الترابية

أ- لا يتم حدل مواد التعلية الترابية إلا عندما تكون نسبة الرطوبة فيها ضمن الحدود المقررة .

ب- تقاس درجة الحدل لكل طبقة نقطتين على الأقل لكل (٢٠٠٠) متر مربع أو بتردد أكبر بموجب طلب المهندس المقيم .

ت- يجب أن لا تقل درجة الحدل عن ٩٥٪ من الكثافة العظمى الجافة للاملاءات الترابية للحفريات الإنشائية وحفريات سواقي تصريف المياه .

ث- لا تقل درجة الحدل عن ٩٥٪ من الكثافة العظمى الجافة للطبقة الترابية الأخيرة والأكتاف التي بعمق ٣٠ سم عن السطح النهائي ولا تقل نسبة (CBR) عن ٤٪ ويجب أن يجب ان يكون حد السيولة أقل من ٥٥٪ ودليل اللدونة أقل من ٣٠٪ . وتعتبر التربة التي تكون كثافتها أقل من ١,٧ غم/سم^٣ غير مقبولة للاستعمال في الطبقة العليا النهائية بسمك ٣٠ سم ويجب استبداله بمواد صالحة .

ج- تحدل التعلية الترابية ذات الارتفاع أقل من ٢ متر (عدا الطبقة النهائية) الى نسبة ٩٤٪ من الكثافة الجافة العظمى كحد أدنى .

ح- يحدل جزء التعلية الترابية ذات الارتفاع الذي يزيد على ٢ متر الى نسبة ٩٣٪ من الكثافة الجافة العظمى كحد أدنى .

سادساً : الانحرافات في منسوب السطوح النهائية

تقاس الانحرافات للسطوح الترابية باستخدام مسطرة بطول ٣ م ويجب أن لا يتجاوز قياس أعماق

نقاط الانحراف عن المسطرة ما يأتي :

٣ سم للسطح النهائي

١٠ سم للميول الجانبية

٣ سم للأكتاف

**تثبيت طبقة التربة النهائية وطبقات تحت الأساس والأساس بالسمنت
Soil Cement Stabilised Subgrade , Subbase Or Base
المواصفات العامة للطرق والجسور (SORBAR6E)
وتعديلاتها لسنة ١٩٩٩ و ٢٠٠٣**

أولاً : المواد Materials

- 1- تقتصر طريقة المزج في الموقع (Mix in Place) عند توفر الرمل والحصى أو مزيج الحصى والرمل في نفس الموقع . أما بالنسبة لاستعمال جهاز المزج الثابت فيجب أن تكون المواد مطابقة للمواصفات.
- 2- التربة : وتقسم الى نوعين :
- 1-1- التربة الغرينية والطينية : يجب أن تحقق المتطلبات الآتية :
- أ- الحد الأعلى للسيولة (LL) ٤٥٪
ب- الحد الأعلى لدليل اللدونة (PI) ٢٠٪
ج - قيمة (PH) للتربة لا تقل عن ١٢,١ ٪
د- الحد الأعلى للأملاح القابلة للذوبان ٤٪ للكبريتات و ٨٪ للكلوريدات .
هـ- نسبة المواد الطينية الأقل نعومة من ٠,٠٠٢ مم أقل من ٣٥٪ .
- إذا كانت التربة الموقعية غير مستوفية للشرط (ج) يمكن تحسين التربة هذه بإضافة كلوريد الكالسيوم الى حد ٢٪ من الوزن الجاف للتربة .

1-2- التربة الرملية والحصى : يجب أن تحقق المتطلبات الآتية :

- أ- العابر من منخل مقاس ٥٠مم ١٠٠٪
ب- العابر من منخل ٥ مم (رقم ٤) أكثر من ٥٠٪
ج- العابر من منخل ٠,٤ مم (رقم ٣٦) أكثر من ١٥٪
د- العابر من منخل ٠,٠٧٥ مم (رقم ٢٠٠) أقل من ٥٪
هـ- الطين الأقل نعومة من ٠,٠٠٢ مم أقل من ٣٪

٢- السمنت :

يجب أن يكون السمنت المستخدم في التثبيت من النوع البورتلاندي أو من المقاوم للأملاح . يكون السمنت البورتلاندي الاعتيادي وسريع التصليب بموجب المواصفة (B.S 12 Part 2) ويكون السمنت البورتلاندي المقاوم للأملاح الكبريتات بموجب المواصفة (AASHTO M85-2009 type 5) والمواصفة (B.S 4027 Part 2) يجب أن يكون السمنت عند الاستعمال انسيابياً وخالياً من الكتل ولا تزيد مدة خزنه على ٤ أشهر .

٣- الماء :

يجب أن يكون الماء المستخدم في التثبيت بالسمنت نظيفاً وخالياً من المواد الضارة

تثبيت طبقة التربة النهائية وطبقات تحت الأساس والأساس بالسمنت
Soil Cement Stabilised Subgrade , Subbase Or Base
المواصفات العامة للطرق والجسور (SORB\R6E)
وتعديلاتها لسنة ١٩٩٩ و ٢٠٠٣

ثانياً : معادلة المزج

- يجب أن تبين معادلة المزج النسب المئوية بدقة لكل من السمنت والماء المنوي استعمالهما في المزج للحصول على الخصائص المطلوبة بموجب المواصفة (AASHTO T134-2013) وكما يأتي :
- أ- مقاومة الانضغاط Compressive Strength (٢٥-٥٠) كغم/سم^٢ كمعدل لثلاثئة نماذج بعد وضعها في مكان لا تقل نسبة الرطوبة فيه عن ٩٥٪ ولمدة ٧ أيام يجري الفحص بموجب (AASHTO T22-2014) .
- ب- لا تزيد نسبة الانتفاخ الحجمي على ٢٪ ولا تزيد نسبة فقدان الوزن عن ٨٪ يجري الفحص بموجب (AASHTO T135-2013) .
- ج- الانحرافات المسموح بها عن معادلة المزج في الموقع كما يأتي :
- نسبة السمنت (- ١ الى + ٢) ٪ من معادلة المزج
نسبة الماء (صفر الى + ٢) ٪ من معادلة المزج

ثالثاً : مكونات المزج

يتم تحديد نسبة السمنت مختبرياً بحيث لا تقل مقاومة الانضغاط عن ٢٥ كغم/سم^٢ ولا يقل المعدل عن ٣٥ كغم/سم^٢ لعمر ٧ أيام . أما نسبة الرطوبة لمزيج السمنت والمادة المثبتة فيجب أن لا تقل عن النسبة المثلى ولا تزيد عن ٢٪ من النسبة المثلى المحددة بالفحص (B.S 1924) .

رابعاً : أسلوب التثبيت

يجب أن لا يقل سمك الطبقة المثبتة عن ٨ سم ولا يزيد على ٢٠ سم بعد الحدل ، أما إذا زاد السمك عن ٢٠ سم بعد الحدل فيمكن الإنشاء بطبقتين أو أكثر إذا كانت الطبقات المثبتة اثنتين أو أكثر فإن أسلوب المزج في الموقع لا يسمح به الا للطبقة السفلى فقط فيمكن إجراء التثبيت عندما تكون درجة الحرارة أكثر من ٤°س° والجو غير ممطر .

خامساً : الحدل

بعد فرش المزيج وإعطاءه الشكل المطلوب ، يجب المباشرة بحدله فوراً ويستمر الحدل حتى يتم ضغط طبقات التربة أو تحت الأساس إلى كثافة لا تقل عن ٩٥٪ من الكثافة العظمى بموجب الفحص AASHTO T134-2013 ويجب إكمال الحدل خلال ساعتين .

تثبيت التربة النهائية وطبقات تحت الأساس والأساس بالسمنت
Soil Cement Stabilised Subgrade , Subbase Or Base
المواصفات العامة للطرق والجسور (SORB\R6E)
وتعديلاتها لسنة ١٩٩٩ و ٢٠٠٣

سادساً : السمك والإنهاء

يجب أن يحقق السمك المتطلبات الآتية :

- أ- لا يتجاوز الانحراف عن المنسوب المقرر للأعمال الترابية (٣سم) للسطح النهائي و(٣ سم) للأكتاف و(١٠سم) للميول الجانبية وذلك بموجب الفقرة (2) R5\12 من الفصل الخامس ، كما لا يتجاوز انحراف كل من طبقة تحت الأساس (+١٠ مم ، -٢٠ مم) وطبقة الأساس (+٨ مم ، -٢٠ مم) وذلك بموجب الجدول R9\6 من الفصل التاسع .
- ب- لا تقل الكثافة الموقعية للطبقات المحدولة عن ٩٥٪ من الكثافة العظمى وبموجب الفحص AASHTO T134-2013 .
- ت- لا يزيد انحراف استوائية السطح النهائي عن ٢سم عند الفحص بمسطرة طول (٤م) .
- ث- لا يزيد انحراف الميل الجانبي (Cross Fall) عن $\pm 0,5\%$.

سابعاً : المعالجة والصيانة

بعد أكمل الحدل يجب الحفاظ على التربة أو تحت الأساس أو الأساس المثبتة من الجفاف وذلك بإبقائها رطبة لمدة لا تقل عن (٣) أيام أو بتغليفها بمادة معالجة مقبولة . ولا يسمح بفتحها لحركة المرور قبل انتهاء مدة المعالجة التي لا تقل عن (٧) أيام . يجب إضافة يوم واحد الى هذه المدة عندما تنخفض درجة حرارة سطح الطبقة المثبتة الى الصفر المئوي أو دونه .

تثبيت طبقة التربة النهائية وتحت الأساس بالكلس (الجير)
Lime Stabilised Sub grade or Subbase
المواصفات العامة للطرق والجسور (SORB \R6F)
وتعديلاتها لسنة ١٩٩٩ و ٢٠٠٣

أولاً : المواد

- 1- عمل التثبيت موقِعياً فقط للاماكن التي تحتوي على نسبة عالية من التربة الطينية أو الحصى الممزوج بالطين أو الطين الغريني . ويكون التثبيت بالكلس ناجحاً في الترب الطينية والغرينية التي يزيد فيها دليل اللدونة عن (٨) . أما بالنسبة الى أسلوب للمزيج في الجهاز الثابت للتثبيت بالكلس فيجب أن تكون المواد مطابقة للمواصفات .
- 2- الكلس : يكون الكلس المستعمل في التثبيت أما هايدروكسيد الكالسيوم صلباً والنورة مطفأة أو أوكسيد الكالسيوم (الجير الحي) وكما مبين في الجدول (١) الآتي :

جدول (١) : المواصفات المطلوبة للكلس

الكلس LIME		النوع والخواص
النورة المطفأة Hydrated Lime , Ca(OH) ₂	الجير الحي Quick Lime ,(CaO)	
لا تقل عن ٩٥%	لا تقل عن ٩٢%	- أكاسيد الكالسيوم والمغنيسيوم
لا تزيد على ٥%	لا تزيد على ٣%	- أكاسيد الكربون- في الفرن
لا تزيد على ٧%	لا تزيد على ٣%	أو في مكان آخر

خواص الكلس بموجب المواصفة AASHTO M216-2009 وتجري الفحوص بموجب
AASHTO T219-2013

- 3- الماء :يجب أن يكون الماء نظيفاً وخالياً من المواد العضوية والمواد الضارة الأخرى ، ويفضل استعمال الماء الصالح للشرب ، يفحص الماء المشكوك به بموجب المواصفة -AASHTO T26
2008 .

ثانياً : مكونات المزيج

تمزج التربة الطينية مع كمية كافية من الكلس للحصول على قوة سحق (Crushing Strength) مطابقة للمتطلبات. تكون نسبة الكلس (٣-٨) % وتحدد النسبة مختبرياً بحيث يكون معدل مقاومة الانضغاط (Compressive Strength) لعشرة فحوص متتالية من الموقع لا تقل عن (١) نيوتن/مم^٢ (1 N/mm²) وبما لا يزيد على نتيجتين أقل من هذه القيمة كما ولا تقل أي نتيجة عن (٠,٧ نيوتن/مم^٢) وذلك عندما يكون العمر (٧) أيام .

تثبيت طبقة التربة النهائية وتحت الأساس بالكلس (الجير)
Lime Stabilised Sub grade or Subbase
المواصفات العامة للطرق والجسور (SORB \R6F)
وتعديلاتها لسنة ١٩٩٩ و ٢٠٠٣

ثالثاً : الفحوص

تجري الفحوص الآتية على التربة لمعرفة مدى ملاءمتها للاستعمال في المزيج:

AASHTO T88-2013	أ- فحص التدرج
AASHTO T89-2010& AASHTO T90-2008	ب- فحص حدود أتربرك
B.S 1377 , Test No.11	ج- فحص الحامضية
AASHTO T99-2015	د- فحص الحدل
AASHTO T93	هـ- محتوى الماء الطبيعي

رابعاً : تصميم معادلة المزج

تصمم معادلة المزج مختبرياً بموجب المواصفة (AASHTO T220-2013) لتحديد الآتي :

أ- النسب المثالية للكلس والماء وحدود الانحرافات .

ب- كثافة المزيج المثبت بالكلس التي يجب أن لا تقل عن ٩٥٪ من الكثافة الجافة العظمى

ب^٢ نتائج فحص مقاومة الانضغاط لعمر ٧ أيام والتي يجب أن لا تقل عن (١ نيوتن / مم^٢).

ب^٣ الحد الأدنى لكل العدد من الفحوص الواجبة التنفيذ .

خامساً : الحدل

بعد إكمال الفرش وإعطائه الشكل المطلوب يباشر بالحدل ويستمر به لحين إكمال حدل طبقة التربة النهائية أو تحت الأساس أو الأساس بصورة منتظمة ولعمق الطبقة للحصول على ما لا يقل عن ٩٥٪ من الكثافة المعدلة بموجب الفحص AASHTO T220-2013، يجب أن لا تقل الكثافة الجافة للطبقات المحدولة عن ٩٥٪ من الكثافة المختبرية العظمى الجافة .

سادساً : السمك والإنهاء

يجب أن يكون السطح المثبت للتربة أو تحت الأساس أو الأساس وسمك الطبقة بعد إنجاز الحدل خلال ١:٣٠ ساعة بعد المزج بموجب المخططات والمواصفات وضمن حدود الانحرافات الآتية:

أ- الانحرافات للسطوح الترابية باستخدام مسطرة بطول (٣)م يجب ان لا يتجاوز قياس أعرق نقاط الانحراف عن المسطرة ما يأتي :-

(٣) سم للسطح النهائي

(١٠) سم للميول الجانبية

(٣) سم للأكتاف

الانحراف عن المنسوب المقرر لطبقة ما تحت الأساس يكون (+١٠م ، -٢٠م) بموجب الجدول R9/6 .

ب- لا يزيد انحراف استوائية السطح النهائي عن ٣ سم باستعمال مسطرة طول ٤ م .

ت- لا يزيد أعلى انحراف للميل الجانبي (Cross Fall) عن $\pm 0,5\%$.

تثبيت طبقة التربة النهائية أو تحت الأساس بالإسفلت
Bitumen Stabilised Sub grade or Subbase
المواصفات العامة للطرق والجسور (SORB \R6G)
وتعديلاتها لسنة ١٩٩٩ و ٢٠٠٣

أولاً : المواد

يقتصر استعمال أسلوب المزج موقِعياً فقط في الأماكن التي يتوفر فيها الرمل أو مزيج الرمل والحصى بصورة طبيعية ، أما بالنسبة لأسلوب المزج في الجهاز الثابت فيجب أن تكون المواد مطابقة للمواصفات كما يأتي :

- أ- لا تزيد نسبة المواد العابرة من منخل ٠,٠٧٥ مم (رقم ٢٠٠) على ٣٠٪ .
ب- لا يتجاوز حد السيولة (LL) ٣٠٪ .
ج- لا يزيد دليل اللدونة (PI) على ١٥٪ .

يتكون العامل المثبت من الإسفلت المخفف (Cutback Bitumen) نوع RC70 أو RC250 أو RC800 مطابقاً لمواصفات (AASHTO M81-2012) أو الإسفلت المخفف نوع MC250 MC70 MC800 ، بموجب (AASHTO M82-2012) . كما يمكن استخدام المستحلب القيرى من نوع Cationic SS مطابقاً لمواصفات (AASHTO M208-2013) ، يعتمد اختيار العامل المثبت على التجارب المختبرية مع الأخذ بنظر الاعتبار نوع التربة والأحوال المناخية للموقع .

ثانياً مكونات المزيج

يتم تعيين مكونات مزيج الإسفلت والتربة مختبرياً متبعين أسلوب تعيين مقاومة الانضغاط للمزيج الإسفلتي بموجب مواصفات (AASHTO T167-2010) بهدف الحصول على المزيج المثالي للمكونات . يجب أن يكون الحد الأدنى لمقدار قيمة الانضغاط ومقدار ثبات مارشال بموجب الجدول الآتي وذلك بعد المعالجة بالهواء لمدة (٧) أيام .

خواص المزيج الإسفلتي

طبقة تحت الأساس SUB- BASE	قاعدة التثبيت (التربة) SUB - GRADE	الخواص
٢ نيوتن\مم ^٢ 2N\mm ²	١ نيوتن\مم ^٢ 1N\mm ²	مقاومة الانضغاط في درجة حرارة ٢٥°س Compressive Strength
٢ كيلو نيوتن 2kN	١ كيلو نيوتن 1kN	قوة ثبات مارشال في درجة حرارة ٦٠°س Marshall stability

لا يقل دليل القوة المتبقية عن ٧٠٪ عند الفحص بموجب (AASHTO T165-2006)

ثالثاً : الحدل

بعد أكمل فرش المزيج وإعطائه الشكل المقرر يباشر بالحدل باستعمال الحادلات المطاطية إلى أن يتم حدل الأساس بصورة منتظمة والحصول على مقاومة الانضغاط غير المحصور المطلوبة بموجب المواصفات لتتناسب مع الإثقال المرورية المتوقعة . يمكن إزالة اثر الإطارات من السطح النهائي باستخدام حادلة حديدية مزدوجة (Tandem) .

تثبيت طبقة التربة النهائية أو تحت الأساس بالإسفلت
Bitumen Stabilised Sub grade or Subbase
المواصفات العامة للطرق والجسور (SORB \R6G)
وتعديلاتها لسنة ١٩٩٩ و ٢٠٠٣

رابعاً : المعالجة

تعتمد الحاجة إلى المعالجة على نوع المادة الرابطة الإسفلتية المستخدمة ، ففي حالة الإنشاء بأسلوب المزج الموقعي ويعد عملية المزج تترك التربة المثبتة بدون حدل لفترة محددة حتى يتم تبخر المواد المتطايرة ، ان هذه التهوية قبل الحدل تزيد من الثبات وتقلل من امتصاص الماء خاصة بالنسبة للرمل الناعم عندما تكون درجة الحرارة قليلة كما أن المعالجة بعد الحدل تساعد على تبخر المواد المتطايرة ويعتمد ذلك على نوع المادة الإسفلتية الرابطة المستخدمة ، يرش سطح الطبقة النهائية بمادة البرايم كوت (Prime Coat) للتحسين ضد الخدش قبل فرش طبقات المزيج الإسفلتي أو الأكساء .

خامساً : الفحوص

تؤخذ النماذج من جهاز المزج ومن موقع العمل لتدقيق مدى مطابقة المزيج لمتطلبات معادلة المزج وكذلك تدقيق درجات الحرارة .

أ- فحوص المواد الإسفلتية الرابطة : يتم فحص الإسفلت المخفف (Cut Back Bitumen) بموجب المواصفات الآتية :

AASHTO T40-2012	النمذجة
AASHTO T78-2015	التقطير
AASHTO T79-2012	درجة الوميض
AASHTO T72-2015	اللزوجة Saybolt –Furol
AASHTO T201-2015	اللزوجة Kinematic Viscosity
AASHTO T202-2010	اللزوجة المطلقة Absolute Viscosity
AASHTO T59-2015	المستحلب القيري موجب الشحنة نوع Cationic يفحص بموجب

ب- النمذجة

ان تهيئة العينات القياسية لمزيج التربة المثبت بالإسفلت يتم بموجب المواصفات ASTM D4223-2012 عند استخدام حبيبات التربة الناعمة والإسفلت المستحلب أو المخفف .

١- سيبت واحد على الأقل مكون من ثلاث نماذج يجب أن تؤخذ لكل ٢٥٠٠م^٢ مباشرة بعد انتهاء الحدل .

٢- يتم إجراء الفحوصات الآتية لكل ٥٠٠٠ م^٢ أو لكل يوم عمل :

- تفحص مكونات المزيج بطريقة الاستخراج (Extraction) بموجب المواصفة

AASHTO T164-2014

- لغرض فحوص مقاومة الانضغاط وقوة ثبات مارشال ، تؤخذ النماذج قبل الحدل .

- تفحص الطبقة المثبتة بعد إكمال الحدل لتدقيق الكثافة الموقعية والسك بموجب

المواصفة AASHTO T191-2014 ويجب أن لا تقل الكثافة الموقعية عن ٩٥٪ من

الكثافة الكلية (Bulk Density) المختبرية .

- جميع الخصائص يجب أن تخضع للمتطلبات الواردة ضمن فقرة (ثانياً) (مكونات المزيج)

طبقة تحت الأساس من الرمل والحصى

Subbase Course

المواصفات العامة للطرق والجسور (SORB \R6)

وتعديلاتها لسنة ١٩٩٩ و ٢٠٠٣

أولاً : المواد

تكون المواد من مزيج الرمل والحصى المتدرج والمطابق لما يأتي:

- 1- المواد الخشنة (المتبقية على منخل رقم ١٠ (٢مم)).
أ- يجب أن تكون المواد الخشنة متكونة من جزيئات صلبة، متمينة، خالية من المواد لغريبة.
ب- لا تتجاوز نسبة التآكل ٤٥٪ عند فحصها بموجب (AASHTO T96-2015).

2- المواد الناعمة (العابرة من منخل رقم ١٠ ، ٢مم)

- أ- لا تزيد نسبة المواد العضوية على ٢٪ عند فحصها بموجب فحص رقم ٣ من المواصفة B.S.1377-3-1990 ولا تزيد نسبة الكتل الطينية على ٢٥٪ بموجب AASHTO T112-2012
ب- يجب أن تحقق المواد العابرة من منخل رقم ٤٠ (٠,٤٢٥ مم) عند تهيئتها بموجب AASHTO T146-2013 المتطلبات الآتية:

الخاصية	طريقة الفحص	الحد الأعلى	للأكتاف (الحد الأعلى)
حد السيولة LL	AASHTO T89-2010	٢٥٪	٣٥٪
دليل اللدونة PI	AASHTO T90-2008	٦٪	(٩-٤)٪

- ب- يجب أن لا تزيد نسبة العابر من منخل رقم ٢٠٠ (٠,٠٧٥ مم) على ٣/٢ الجزء العابر من منخل رقم ٤٠ (٠,٤٢٥ مم).

- 1- الأملاح القابلة للذوبان : يجب أن لا تزيد نسبة الأملاح القابلة للذوبان على ١٠٪.
- 2- الكبريتات : يجب أن لا تزيد نسبة الكبريتات (SO₃) عن ٥٪ وزناً عند فحصها بموجب فحص رقم ٩ من المواصفة B.S.1377-3-1990 (أي ان محتوى الجبس يساوي ١٠,٧٥ ٪).
- 3- التدرج : يكون تدرج المواد تحت الأساس بموجب الجدول (١) الآتي :

جدول (١) : تدرج مواد طبقة تحت الأساس

النسبة المئوية للمواد العابرة (وزناً)				مقاس المنخل الأمريكي	
النوع D	النوع C	النوع B	النوع A	إنج	مم
-	-	-	١٠٠	٣	٧٥
-	-	١٠٠	١٠٠-٩٥	٢	٥٠
١٠٠	١٠٠	٩٥-٧٥	٦٥-٣٠	١	٢٥
١٠٠-٦٠	٨٥-٥٠	٧٥-٤٠	٥٥-٢٥	٨/٣	٩,٥
٨٥-٥٠	٦٥-٣٥	٦٠-٣٠	٤٢-١٦	رقم ٤	٤,٧٥
٧٢-٤٢	٥٢-٢٦	٤٧-٢١	١٨-٧	رقم ٨	٢,٣٦
٤٢-٢٣	٢٨-١٤	٢٨-١٤	٨-٢	رقم ٥٠	٠,٣٠
٢٠-٥	١٥-٥	١٥-٥		رقم ٢٠٠	٠,٠٧٥

تدرج الركام المستخدم في العمل يجب إن لا يتراوح بين الحد الأدنى لمنخل والحد الأعلى للمنخل المجاور بل يجب إن يكون بتدرج متناسق

طبقة تحت الأساس من الرمل والحصى

Subbase Course

المواصفات العامة للطرق والجسور (SORB \R6)

وتعديلاتها لسنة ١٩٩٩ و ٢٠٠٣

٦- نسبة التحمل الكاليفورني: لا تقل نسبة التحمل الكاليفورني (CBR) عن (٣٥)٪ للنوع B و(٣٠)٪ للنوع C و(٢٠)٪ للنوع D عند كثافة قدرها (٩٥)٪ من الكثافة العظمى الجافة وبموجب مواصفة الفحص ASTM D1883-2011 والفحص ASTM D 1557-2012 والفحص AASHTO T180-2015

ثانياً : الحدود المناخية

يجب أن لا تفرش المواد عندما تكون درجة الحرارة منخفضة إلى ٣°س أو أقل .

ثالثاً : الفرش

عندما يتجاوز سمك طبقة ما تحت الأساس (٢٠سم) يمكن ان ينشأ على طبقتين متساويتي السمك أو أكثر اعتماداً على معدات الرص المتوفرة .

رابعاً : الحدل

يجب حدل كل طبقة بحيث لا تقل كثافتها عن (٩٥)٪ من الكثافة العظمى الجافة بموجب الفحص AASHTO T180-2015

خامساً : الانحراف في منسوب السطح

يجب أن يكون سطح كل طبقة من طبقات تحت الأساس صقيلاً ومنتظماً وموازيًا للسطح النهائي للطريق . ولا يزيد الانحراف عن (٢سم) عند الفحص بمسطرة طول (٤م) .

طبقة الأساس من الحجر الجيري المكسر والحصى المكسر وحجر المكادام المحدول بالاهتزاز
المواصفات العامة للطرق والجسور (SORB \R7)
وتعديلاتها لسنة ١٩٩٩ و ٢٠٠٣
أ- طبقة الأساس من الحجر الجيري المكسر والحصى المكسر

أولاً : الركام

ان الركام المكون للطبقة يجب أن يكون

أ- سليماً وصلداً

ب- ذا ديمومة عالية

ج- خالياً من المواد الرقيقة والمستطيلة والرخوة والمتآكلة أو أية مواد أخرى غير مقبولة .

ثانياً : التدرج

الفحص يتم بموجب المواصفة AASHTO T27-2014 ومطابقاً لمتطلبات الجدول لاحقاً :

النسبة المئوية العابرة وزناً	Imperial	مقاس المنخل (مم)
١٠٠	"١,٥	٣٧,٥
١٠٠ - ٨٠	"١	٢٥
٨٠ - ٥٠	"٠,٥	١٢,٥
٦٠ - ٣٠	رقم ٤	٤,٧٥
٣٠ - ١٠	رقم ٤٠	٠,٤٢٥
*١٥ - ٥	رقم ٢٠٠	٠,٠٧٥

- * (١) يجب أن لا يتجاوز الجزء العابر من منخل مقاس ٠,٠٧٥ مم (رقم ٢٠٠) أكثر من ٦٠٪ من الجزء العابر من منخل مقاس ٠,٤٢٥ مم (رقم ٤٠).
- * (٢) عند استخدام حصى مكسر يجب أن تكون حدود العابر من المنخل مقاس (٠,٠٧٥) مم (٥-١٢) ٪.

ثالثاً : نسبة التكسير

يجب أن تحتوي المواد المتبقية على منخل مقاس ٤,٧٥ مم (رقم ٤) على نسبة من الركام المكسر لأكثر من وجه واحد وبنسبة لا تقل عن (٧٥)٪ وزناً .

طبقة الأساس من الحجر الجيري المكسر والحصى المكسر وحجر المكادام المحدول بالاهتزاز
المواصفات العامة للطرق والجسور (SORB \R7)
وتعديلاتها لسنة ١٩٩٩ و ٢٠٠٣

رابعاً : نسبة التآكل الميكانيكي

الفحص يتم بموجب AASHTO T96-2015 يجب أن لا تتجاوز ٤٥٪

خامساً : المواد الناعمة

- أ- المواد العابرة من منخل مقاس ٢مم (رقم ١٠) يجب أن تكون من الحجر الجيري أو الحصى المكسر
وخالية من المواد الطينية أو المواد الغريبة أو العضوية .
ب- المواد العابرة من منخل مقاس (٥,٤٢٥) مم والتي يتم تهيئتها بموجب المواصفة
AASHTO T146-2013 وفحصها حسب المواصفات لاحقاً يجب أن توافق ما يأتي:

الحد الأعلى	مواصفة الفحص AASHTO	الفحص
٢٥٪	T89-2010	حد السيولة
٤٪	T90-2008	دليل اللدونة

سادساً : محتوى الجبس

الفحص يتم بموجب المواصفة B.S 1377 -3-1990 Test No.9 ويجب أن لا يزيد محتوى الجبس في
الحصى المكسر بدلالة SO₃ عن (٥) ٪ وزناً .

سابعاً : نسبة التحمل الكاليفورني

الفحص يتم بموجب المواصفة ASTM D1883-2016 لنسبة (٩٥)٪ من الحد المعدل
Modified Proctor يجب أن لا تقل قيمة المعامل عن (٨٠) ٪ .

ثامناً فحص الثبات Soundness Tests

الفحص يتم بموجب المواصفة AASHTO T104-2011 يجب أن لا يزيد مقدار الفقدان وزناً عن
(١٢)٪ عندما يتم تعريض الركام إلى (٥) دورات لمحلول كبريتات الصوديوم ولايزيد مقدار الفقدان
أيضا عن (١٨)٪ عندما يتم تعريض الركام إلى (٥) دورات لمحلول كبريتات المغنيسيوم .

طبقة الأساس من الحجر الجيري المكسر والحصى المكسر وحجر المكادام المحدول بالاهتزاز
المواصفات العامة للطرق والجسور (SORB \R7)
وتعديلاتها لسنة ١٩٩٩ و ٢٠٠٣

ب- طبقة الأساس من حجر مكادام المحدول بالاهتزاز
المتطلبات لحجر مكادام هي نفس المتطلبات للحجر والحصى المكسر مع الاختلافات المدرجة لاحقاً :

اولاً : الركام المكون لحجر مكادام

المواد المكونة لحجر مكادام يجب أن تشمل ماياتي :

أ- ركام خشن : ويتكون من الحجر الجيري المكسر أو الحصى المكسر أو أي نوع من الركام المكسر بحيث يكون هذا الركام :

- نظيفاً
- خشن الملمس
- ذا ديمومة عالية
- خالياً من قطع الركام المستطيلة والنحيفة والرخوة والمتآكلة
- خالياً من المواد الغرينية
- إذا تم استخدام حصى مكسر فيجب أن لا تقل نسبة التكسير فيه عن ٧٥٪
- ب- ركام ناعم : ويتكون من المواد الناتجة عن تكسير الحجر الجيري ، بحيث يكون هذا الركام :
- نظيفاً
- خشن الملمس
- ذا ديمومة عالية
- خالياً من الأوساخ والمواد الغريبة

ثانياً : الركام الخشن والناعم يجب أن يحقق المتطلبات الآتية :

1- التدرج :-الفحص يتم بموجب المواصفة AASHTO T27-2014 ومطابقاً لمتطلبات الجدول لاحقاً :

النسبة المئوية العابرة وزناً		مقاس المنخل (مم)
الركام الخشن	الركام الناعم	
١٠٠	-	٦٣
١٠٠ - ٩٠	-	٥٠
٧٠ - ٣٥	-	٣٧,٥
صفر - ١٥	-	٢٥
صفر - ٥	-	١٢,٥
-	١٠٠	٩,٥
-	١٠٠ - ٨٥	٤,٧٥
-	٣٠ - ١٠	٠,١٥

2- فحص التآكل الميكانيكي

الفحص يتم بموجب المواصفة AASHTO T96-2015 والتآكل يجب أن لا يزيد عن ٤٥٪

3- فحص الثبات (Soundness Test)

الفحص يتم بموجب المواصفة AASHTO T104-2011 يجب أن لا يزيد مقدار فقدان وزناً عن ١٢٪
عندما يتم تعريض الركام إلى ٥ دورات لمحلول كبريتات الصوديوم . ولا يزيد مقدار فقدان أيضاً عن ١٨٪
عندما يتم تعريض الركام إلى ٥ دورات لمحلول كبريتات المغنيسيوم .

طبقة البرايم القيرية

Bituminous Prime Coat

المواصفات العامة للطرق والجسور (SORB \R8A) وتعديلاتها لسنة ١٩٩٩ و ٢٠٠٣

أولاً : المواد الرابطة القيرية Bituminous Binder

تكون مما يأتي :

أ- قير مخفف متوسط الإنضاج نوع MC 30

ب- قير مخفف متوسط الإنضاج نوع MC 70

ت- قير مخفف متوسط الإنضاج نوع MC 250

وفق المواصفة AASHTO M82-2012 المعروضة في الجدول (١) في الملحق ، يتم انتاج المواد أنفاً بمزج قير من صنف اختراق ١٠٠\٨٥ مع نفط كورا (GORA Kerosene)

ثانياً : خواص المواد الرابطة القيرية

أ- خالية من الماء

ب- عدم حصول انفصال في المكونات قبل الاستعمال

ثالثاً : تجري الفحوص بموجب مواصفات AASHTO القياسية وكما يأتي :

- 1- النمذجة T40-2012
- 2- محتوى الماء T55-2006
- 3- اللزوجة(سايبولت) T72-2015
- 4- التقطير T78-2015
- 5- نقطة الوميض T79-2012
- 6- الفحوصات على المتبقي بعد التقطير T49-2015
- النفاذية
- السحب T51-2013
- الذوبان T44 - 2014
- 7- اللزوجة الكينماتية T201-2015
- 8- التبقع T102-2009

رابعاً : نسب المزج

إن المكونات التقريبية للقير المخفف هي جزء واحد من النفط الأبيض إلى واحد ونصف من الاسـمـنت الإسفلتي مقاسة بالحجم . كما يمكن أن تكون المواد الرابطة القيرية من المستحلب القيري موجب الشحنة Cationic Bituminous Emulsion بموجب المواصفة AASHTO M208-2013 ومن صنف CSS-I أو CSS-1h والمعروضة في الجدول رقم (٣) من الملحق .

طبقة البرايم القيرية

Bituminous Prime Coat

المواصفات العامة للطرق والجسور (SORB \R8A) وتعديلاتها لسنة ١٩٩٩ و ٢٠٠٣

خامساً : النمذجة والفحوص للمستحلب القيري

يتم أخذ النماذج للمستحلب القيري بموجب المواصفة AASHTO T40-2012 وتجري الفحوص وفق المواصفة AASHTO T59-2015 وكذلك AASHTO M208-2013

سادساً : الكميات المستعملة

كمية المواد المستعملة يجب أن ترش بمعدل لا يقل عن (٠,٥) لترام^٢ ولا يزيد على (١,٢) لترام^٢ لطبقة الأساس ، ان الكميات الحقيقية المستعملة يمكن ان تتغير لتناسب حالات الموقع ويجري إقرار ذلك من قبل ممثل المهندس المقيم ، أن المستحلب القيري موجب الشحنة يجب أن يستعمل بحيث يؤمن وجود قير فوق سطح طبقة الأساس بما لا يقل عن (٠,٦٠) لترام^٢ ولايزيد عن (١,٢٠) لترام^٢ .

سابعاً : محددات الطقس

- عند فرش طبقة البرايم يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار مايتي :
- 1- لا يمكن وضع طبقة البرايم القيرية الا عندما يكون السطح جافاً أو يحتوي على رطوبة قليلة بحيث يضمن توزيع منتظم واختراق (تغلغل) داخل الطبقة .
 - 2- لا يمكن وضع طبقة البرايم اذا كانت درجة حرارة الجو أقل من (١٥ س°) .

ثامناً : تهيئة السطح

- 1- يتم إزالة كافة الأوساخ والمواد العالقة والغبار من على السطح قبل وضع طبقة البرايم باستخدام الهواء المضغوط والمكانس التي تعمل بطاقة المكانس واليدوية أيضا .
- 2- اذا كان السطح جافاً بشكل كبير أو يحمل غباراً فيجب رش كمية قليلة من الماء على السطح ثم يمكن بعد ذلك وضع الطبقة القيرية ولكن ليس قبل اختفاء (تبخر) هذا الماء من على السطح .

تاسعاً : وضع المواد الرابطة القيرية

- 1- بعد فرش طبقة البرايم القيرية يتم ترك السطح بدون تأثيرات خارجية لفترة من الزمن لغرض الإنضاج لا تقل عن ٢٤ ساعة .
- 2- يمكن زيادة هذه الفترة لضمان الاختراق داخل طبقة الأساس وتهوية المواد المتطايرة من طبقة البرايم .
- 3- في المناطق التي وضع عليها مواد رابطة قيرية فائضة عن الحاجة ، يتم فرش رمل نظيف على تلك البقع لغرض تنشيف السطح .

عاشراً : صيانة السطح المفروش

يتم صيانة السطح الذي عليه وضع طبقة البرايم قبل وضع طبقة الخرسانة الإسفلتية الآتية فوقه .

طبقة التاك القيرية

Bituminous Tack Coat

المواصفات العامة للطرق والجسور (SORB \R8B) وتعديلاتها لسنة ١٩٩٩ و ٢٠٠٣

أولاً : المواد الرابطة القيرية

تتكون المواد الرابطة القيرية مما يأتي :

أ- قير مخفف سريع الإنضاج نوع RC70

ب- قير مخفف سريع الإنضاج نوع RC250

ووفق المواصفة (AASHTO M81-2012) المعروضة في جدول (٢) من الملحق ويتم إنتاج المواد أنفاً بمزج قير من صنف اختراق ١٠٠\٨٥ مع البنزين Cora Standard – Motor Spirit

ثانياً : خواص المواد الرابطة القيرية

1- خالية من الماء

2- عدم حصول انفصال في المكونات قبل الاستعمال

ثالثاً : الفحوص

تجري الفحوص بموجب مواصفات AASHTO القياسية وكما يأتي :

١ - النمذجة T40-2012

٢- محتوى الماء T55-2006

٣- اللزوجة (سايبولت) T72-2015

٤- التقطير T78-2015

٥- نقطة الوميض T79-2012

٦- الفحوص على المتبقي بعد التقطير

النفاذية T49-2015

السحب T51-2013

الذوبان T44-2014

٧- اللزوجة الكينماتية T201-2015

٨- فحص التبعع T102-2009

رابعاً : نسبة المزج

ان المكونات التقريبية للقير المخفف هي جزء واحد من البنزين إلى جزئين من الاسمنت الإسفلتي مقاسة بالحجم . كما يمكن ان تكون المواد الرابطة القيرية من المستحلب القيري موجب الشحنة Cationic Bituminous Emulsion وبموجب المواصفة AASHTO M208-2013 ومن صنف CSS-1h أو CSS-1 المعروضة في جدول (٣) من الملحق .

طبقة التاك القيرية

Bituminous Tack Coat

المواصفات العامة للطرق والجسور (SORB \R8B) وتعديلاتها لسنة ١٩٩٩ و ٢٠٠٣

خامساً : النمذجة والفحوص للمستحلب القيري

يتم أخذ النماذج للمستحلب القيري بموجب المواصفة AASHTO T40-2012 وتجري الفحوص وفق المواصفة AASHTO M208 -2013 و AASHTO T59 -2015

سادساً : الكميات المستعملة

كمية المواد المستعملة يجب أن ترش بمعدل لا يقل عن ٠,١٥ لترام^٢ ولا يزيد عن ٠,٥ لترام^٢ من السطح ويمكن ان تتغير الكميات المستعملة لتناسب حالة الموقع ان المستحلب القيري موجب الشحنة يجب أن يستعمل بحيث يؤمن وجود قير فوق سطح الطبقة بما لا يقل عن ٠,١ لترام^٢ ولا يزيد عن ٠,٣٥ لترام^٢.

سابعاً : محددات الطقس

عند فرش طبقة التاك يجب الأخذ بنظر الاعتبار ما يأتي :-

- لا يمكن وضع طبقة التاك القيرية على سطح الطبقة الرابطة أو الأساس إلا اذا كان السطح جافاً وخالياً من الغبار .
- لا يمكن وضع طبقة التاك اذا كانت درجة حرارة الجو أقل من ١٥ س° .

ثامناً : تهيئة السطح

يجب إزالة كافة الأوساخ والمواد العالقة والغبار من على السطح قبل وضع طبقة التاك باستخدام المنافخ والمكانس التي تعمل بطاقة المكائن واليدوية أيضا .

تاسعاً : وضع المواد الرابطة القيرية

- مباشرة بعد تهيئة السطح يتم وضع طبقة المواد الرابطة القيرية باستخدام المرشات اليدوية بدرجة حرارة ٦٥-٨٥ س° وبالضغط والكمية المناسبة بحيث يضمن توزيع المواد الرابطة على السطح بشكل منتظم ومتجانس .
- يجب وضع طبقة التاك على مسافات صغيرة على الطبقة الرابطة أو السطحية بفترة لا تزيد عن ساعتين قبل فرش الخرسانة الإسفلتية .
- يجب التأكد من تبخر المادة المذيبة قبل فرش طبقة الخرسانة الإسفلتية فوق المادة اللاصقة .
- المحافظة على السطح المعامل بطبقة التاك في حالة جيدة لحين وضع طبقة الخرسانة الإسفلتية وعدم السماح بحركة مرور وسائط النقل عليه قبل فرش طبقة الخرسانة الإسفلتية .

التبليط بالخرسانة الإسفلتية الساخنة

Hot Mix Asphaltic Concrete Pavement

المواصفات العامة للطرق والجسور (SORB \R9) وتعديلاتها لسنة ١٩٩٩ و ٢٠٠٣

أولاً المواد

١-١- الركام : يكون الركام من نوعية متجانسة مكسر إلى الحجم المطلوب وتكون مواده بالخواص الآتية :
(١) سليمة ، (٢) صلدة ، (٣) ذا ديمومة ، (٤) نظيفة ، (٥) خالية من كرات طينية ومن مواد الركام المغلف بالطين والجبس ، (٦) خالية من المواد العضوية ومن أية مواد ضارة أخرى، وتخضع للمتطلبات الواردة في الجدول (١) .

جدول (١) : متطلبات الركام

الفحص حسب المواصفة AASHTO T96-2015 للطبقة السطحية ٣٠ حد أعلى للطبقة الرابطة ٣٥ حد أعلى لطبقة الأساس ٤٠ حد أعلى	النسبة المئوية للتآكل الميكانيكي للركام ذو مقاس الأكبر من ٢,٣٦ مم
الفحص حسب المواصفة AASHTO T90-2008 و AASHTO T89-2010 ومهيأ بموجب AASHTO T146-2013 ٤ حد أعلى لمزيج الركام والمواد المالئة (الفلر)	معامل اللدونة
الفحص بموجب AASHTO T112-2012 لا تزيد على ٣٪ وزناً	المواد الضارة

٢-١- الركام الخشن : هو الركام المتبقي على منخل حجم ٤,٧٥ مم ويتكون من الحجر أو الحصى المكسر ويستخدم للطبقة الرابطة أو السطحية أو من الحصى المكسراو غير المكسر أو المركب من الاثنين معاً للطبقة الأساس وتدرج معين بحيث عندما تمزج مع أجزاء الركام المطلوبة الأخرى والمادة المالئة بنسب ملائمة ينتج مزيج مطابق للتدرج المحدد في الجدول رقم (٦) ويخضع للمتطلبات الواردة في الجدول رقم (٢) .

جدول (٢) : متطلبات الركام الخشن

يجب ان يكسرون ٩٠٪ على الأقل من وزن المواد المتبقية على المنخل حجم ٤,٧٥ مم من النوع المكسر بحيث ان كل قطعة ركام تحتوي على وجه واحد مكسر على الأقل للطبقة الرابطة والسطحية .	درجة التكسير
الفحص حسب المواصفة ASTM D4791-2010 يجب ان لا تزيد نسبة الجزيئات المسطحة والمستطالة عن ١٠٪ بنسبة (٥) إلى (١) الطول إلى السمك	دليل الاستطالة والتسطح
الفحص بموجب المواصفة ASTM C88-2013 الركام الخشن عندما يخضع الى (٥) دورات في فحص (التآكل الكيماوي) يجب أن لا يكون الوزن المفقود أكثر من ١٢٪ عند استخدام كبريتات الصوديوم أو ١٨٪ عند استخدام كبريتات المغنيسيوم	التآكل الكيماوي Soundness test

٣-١- الركام الناعم : هو الجزء العابر من منخل حجم (٤,٧٥ مم) ويجب أن يكون :
(١) نظيفاً ، (٢) خشن الملمس ، (٣) ذا أركان حادة ، (٤) ذا ديمومة ، (٥) صلباً (٦) خالياً من المواد العضوية أو المواد الغريبة الضارة ، (٧) عندما يفحص بموجب AASHTO T176-2013 يجب أن يكون مكافئ الرمل لا يقل عن (٤٥٪) ، (٨) في الطبقة السطحية والرابطة يجب أن لا يزيد الرمل الطبيعي المستخدم عن ٢٥٪ من الأجزاء الناعمة المارة من منخل (٢,٣٦ مم) .

٤-١- المادة المالئة : تتكون من أية مادة من المواد الآتية

- (١) الحجر الجيري أو أي غبار حجر
- (٢) سمنت بورتلاند
- (٣) نورة مطفأة أو أية مادة خاملة

الخواص (١) نظيفة ، (٢) خالية من تكتل للأجزاء الناعمة ، (٣) جافة وتخضع لمتطلبات التدرج في جدول (٣)، (٤) كمية المادة المالئة يجب أن تكون الكمية الضرورية لتكملة متطلبات التدرج في الخلطة المقترضة .

التبليط بالخرسانة الإسفلتية الساخنة

Hot Mix Asphaltic Concrete Pavement

المواصفات العامة للطرق والجسور (SORB \R9) وتعديلاتها لسنة ١٩٩٩ و٢٠٠٣

جدول (٣) : متطلبات المادة المألثة

معامل اللدونة		٤ % حد أعلى ، الفحص حسب المواصفة AASHTO T90-2008
التدرج		النسبة المئوية العابرة وزناً
		مقاس المنخل مم
		٠,٦٠٠ (رقم ٣٠)
		٠,٣٠٠ (رقم ٥٠)
		٠,٠٧٥ (رقم ٢٠٠)

١-٥- السمنت الإسفلتي : يجب أن يكون متجانساً ، خالياً من الماء ، لا يرغو عند التسخين بدرجة حرارة ١٨٠°س مطابقاً لمتطلبات للجداول (٤ ، ٥) ويكون ناتج من تكرير النفط الخام

جدول رقم (٤) متطلبات الإسفلت السمنتي المصنف حسب اللزوجة

صنف اللزوجة			الخاصية
AC-20	AC-30	AC-40	
٤٠٠±٢٠٠٠	٦٠٠±٣٠٠٠	٨٠٠±٤٠٠٠	اللزوجة في ٦٠°س (بوز)
٣٠٠	٣٥٠	٤٠٠	- اللزوجة في ١٣٥°س ، سنتي ستوك (حد أدنى)
٦٠	٥٠	٤٠	- الاختراق (١٠/١) مم عند ٢٥°س ، ١٠٠غم ، ٥ثا (حد أدنى) -
٢٣٢	٢٣٢	٢٣٢	درجة الاتقاد ، COC ، س° (حد أدنى)
٩٩	٩٩	٩٩	- الذوبان في محلول ترائي كلورو أثيلين % (حد أدنى)
١٠٠٠٠	١٥٠٠٠	٢٠٠٠٠	الفحص على المتبقي من فحص الصفيحة الرقيقة (بالفرن)
٥٠	٤٠	٢٥	- اللزوجة في ٦٠°س ، بوز (حد أعلى)
			- الاستطالة (سم) عند ٢٥°س ، ٥سم دقيقة (حد أدنى)

جدول رقم (٥) متطلبات الإسفلت السمنتي المصنف حسب الاختراق

صنف الاختراق			الخاصية
٧٠-٦٠	٦٠-٥٠	٥٠-٤٠	
٧٠-٦٠	٦٠-٥٠	٥٠-٤٠	١- الاختراق (١٠/١) مم عند ٢٥°س ، ١٠٠غم ، ٥ثا
١٠٠<	١٠٠<	١٠٠<	٢- الاستطالة في درجة ٢٥°س ، ٥سم دقيقة (سم)
٢٣٢<	٢٣٢<	٢٣٢<	٣- درجة الاتقاد ، س°
٩٩<	٩٩<	٩٩<	٤- الذوبان في محلول ترائي كلورو أثيلين (%)
٥٢<	٥٣<	٥٥<	٥- المتبقي من فحص الصفيحة الرقيقة في الفرن
٥٠<	٤٠<	٢٥<	- الاختراق المتبقي (% من الأصل)
			- الاستطالة في درجة ٢٥°س ، ٥سم دقيقة (سم)

١-٦- الإضافات : يمكن استعمال النورة المطفأة أو أية مواد كيميائية مضافة (مثبتة علمياً) كمادة مانعة للتقشر

النورة المطفأة : يجب أن تكون مطابقة للمواصفة AASHTO M 216-2012

الاستعمال :

- ١- تضاف بشكل جاف بنسبة ١,٥ % من وزن الركام
- ٢- النظام الذي يضيف النورة المطفأة الى الركام في معمل الإسفلت يجب أن يضمن حصول خلط متجانس بحيث لا تضاف كميات كبيرة أو متقطعة

التبليط بالخرسانة الإسفلتية الساخنة

Hot Mix Asphaltic Concrete Pavement

المواصفات العامة للطرق والجسور (SORB \R9) وتعديلاتها لسنة ١٩٩٩ و٢٠٠٣

ثانياً : تركيب المزيج

١-٢- مكونات المزيج: يتكون المزيج من (الركام الخشن- الركام الناعم- المادة المائنة - الاسمنت الإسفلتي - المواد المضافة).

٢-٢- التدرج : يكون المزيج مطابقاً للجدول لاحقاً بحيث لا يتذبذب تدرج الركام على الحد الأدنى لمنخل معين وعلى الحد الأعلى للمنخل التالي.

جدول (٦) : متطلبات تدرج مزيج الركام

III B	III A	II	I	صنف الخرسانة الإسفلتية	استعمال الخلطة
				مقاس المنخل	مقاس المنخل
				إنج	مم
			١٠٠	١,٥	٣٧,٥
		١٠٠	١٠٠-٩٠	١	٢٥
	١٠٠	١٠٠-٩٠	٩٠-٧٦	٤١٣	١٩
١٠٠	١٠٠-٩٠	٩٠-٧٠	٨٠-٥٦	٢١١	١٢,٥
١٠٠-٩٠	٩٠-٧٦	٨٠-٥٦	٧٤-٤٨	٨١٣	٩,٥
٨٥-٥٥	٧٤-٤٤	٦٥-٣٥	٥٩-٢٩	رقم ٤	٤,٧٥
٦٧-٣٢	٥٨-٢٨	٤٩-٢٣	٤٥-١٩	رقم ٨	٢,٣٦
٢٣-٧	٢١-٥	١٩-٥	١٧-٥	رقم ٥٠	٠,٣
١٠-٤	١٠-٤	٩-٣	٨-٢	رقم ٢٠٠	٠,٠٧٥
٦-٤	٦-٤	٦-٤	٥,٥-٣	الاسمنت الإسفلتي % (من الوزن الكلي)	

ثالثاً : معادلة المزيج Job Mix Formula (J.M.F)

١-٣- التغيرات المسموحة: التغيرات المسموحة في المعادلة تكون حسب الجدول (٧) :

جدول (٧) : التغيرات المسموحة في معادلة المزج

التغيرات %	مقاس الركام أو مكونات الخليط
± ٦%	الركام العابر من منخل ٤,٧٥ مم أو أكبر
± ٤%	الركام العابر من منخل ٢,٣٦ مم-٠,٣ مم
± ٢%	المادة المائنة العابرة من منخل ٠,٠٧٥ مم (رقم ٢٠٠)
± ٠,٣%	نسبة الإسفلت
± ١٥°س	درجة حرارة المزج

٢-٣- فحص الخلطة الإسفلتية بموجب معادلة المزج : الخلطة الإسفلتية يجب أن تطابق خصائص الموجودة في الجدول (٨) عندما يتم رصها بـ ٧٥ ضربة على كل وجهه باستخدام مطرقة مارشال القياسية .

التبليط بالخرسانة الإسفلتية الساخنة

Hot Mix Asphaltic Concrete Pavement

المواصفات العامة للطرق والجسور (SORB \R9) وتعديلاتها لسنة ١٩٩٩ و٢٠٠٣

جدول (٨) : خصائص الخلطة الإسفلتية

الطبقة السطحية	الطبقة الرابطة	طبقة الأساس	الخاصية
٨	٧	٥	المقاومة ضد الزحف اللدن (& ASTM D6926-2010 & D6927-2015) ٧٥ ضربة لكل وجه - قوة ثبات مارشال (KN) (حد أدنى) - زحف مارشال (مم)
٤-٢	٤-٢	٤-٢	نسبة الفراغات في نماذج مارشال %
٥-٣	٥-٣	٦-٣	نسبة الفراغات في الركام المعدني % (حد أدنى)
١٤	١٣	١٢	الضغط في حالة الغمر في الماء بموجب ASTM D 1075 \ 2005
٧٠	٧٠	٧٠	- دليل القوة المتبقية % (حد أدنى)

رابعاً : المعدات المستخدمة

- ٤-١- المعدات بشكل عام : يجب أن تكون كافة المعدات والمكانن المستخدمة في إنجاز العمل أما جديدة أو مستعملة وبحالة جيدة .
- ٤-٢- معمل مزج الإسفلت Asphalt Mixing Plant : ينتج مزيج إسفلتي ضمن معادلة المزج ويكون إما من النوع الوزني أو من النوع الحجمي ذي المزج المستمر .
- ٤-٣- معدات الحدل Compaction Equipment : يتم استخدام الحالات الآتية :
- ١- حادلات ذات الإطارات الفولاذية الملساء (Smooth- Steel Wheeled Rollers)
- ٢- الحادلات ذات الإطارات المطاطية المزدوجة (Multi-Wheeled Pneumatic Tyred Rollers)
- ٣- الحادلات الهزازة Vibrating Rollers

خامساً - تهيئة سطح التبليط

- ٥-١- التهيئة : قبل وضع طبقة الإسفلت على السطح المراد تبليطه يجب أن يكون استوائه عند فحصه بمسطرة بطول ٤ م يطابق الجدول لاحقاً :

الطبقة	أعلى فرق في الاستواء
السطحية	٦ مم
الرابطة	١٠ مم

- ٥-٢- حالات أخرى : في حالة وجود مناطق موضعية غير منتظمة (مستوية) بفرق استواء أكثر من ٢٠ مم يتم وضع مزيج من الخرسانة الإسفلتية في تلك المناطق وبعد الحدل يتم فحص السطح بواسطة المسطرة (٤ م) بحيث يطابق الجدول السابق الذكر .

- ٥-٣- السطوح الخرسانية : عند أكساء سطح خرساني يتم ملئ مفاصل التمدد والشقوق فيه باستخدام مركب إسفلتي خاص بملئ المفاصل . والذي يجب أن يطابق المواصفة

B.S.2499 Class A , Grade I and II

التبليط بالخرسانة الإسفلتية الساخنة

Hot Mix Asphaltic Concrete Pavement

المواصفات العامة للطرق والجسور (SORB \R9) وتعديلاتها لسنة ١٩٩٩ و٢٠٠٣

سادساً : الفرش والإنهاء

درجة حرارة المزيج الإسفلتي : درجة حرارة المزيج الإسفلتي عند وضعه في الفارشة يجب أن تكون وفق الجدول لاحقاً

درجة الحرارة	الطبقة
١٣٠ س° (حد أدنى)	السطحية
١٢٠ س° (حد أدنى)	الرابطة والأساس

سابعاً – الحدل الموقعي

٧-١- نوع الحادلة : يتم حدل كل من الطبقة الرابطة والسطحية باستخدام حادلات من النوع الموجود في الجدول لاحقاً :

عرض الاسطوانة	نوع الحادلة	الوزن
لا يقل عن ٤٥ سم	حادلات فولاذية Smooth Steel Wheeled Roller	٨٠٠٠-١٠٠٠٠ كغم
-	Multi- Wheeled Pneumatic-Tyred Roller	٨٠٠٠-١٠٠٠٠ كغم
على أن يتم حدل الوجه النهائي للتبليط بواسطة حادلات فولاذية ملساء Smooth Steel Wheeled Roller		

٧-٢- درجة الحرارة : لا يسمح للحادلة بالتوقف أو المرور على سطح التبليط التي درجة حرارته ما زالت أكثر عن ٧٠ س°

٧-٣- فحص نسبة الحدل : يتم قياس كثافة التبليط الإسفلتي بواسطة :

١- قياس كثافة اللباب المأخوذ من الخرسانة الإسفلتية للتبليط وحسب المواصفة

AASHTO T166-2013

٢- الطريقة النووية وحسب ASTM D2950-2014

ويتم مقارنة هذه الكثافة مع الكثافة المختبرية لنماذج مارشال محضرة بواسطة دق كل وجه من قالب مارشال ٧٥ طرقة وحسب ما يأتي :

نسبة الحدل	نوع العمل
٩٧٪ ≤	١- للطرق الاعتيادية
٩٨٪ ≤	٢- لطرق المرور السريع والجسور ومقترباتهم على مسافة ٢٠٠ م من كل جهة والتقاطعات

التبليط بالخرسانة الإسفلتية الساخنة

Hot Mix Asphaltic Concrete Pavement

المواصفات العامة للطرق والجسور (SORB \R9) وتعديلاتها لسنة ١٩٩٩ و٢٠٠٣

ثامناً – محددات الطقس Weather Limitations

حالة السطح ودرجة حرارة الهواء :

AE يتم توقف فرش طبقات التبليط بالخرسانة الإسفلتية في الحالات الآتية :-

- وجود مياه متجمعة فوق السطح

- السطح متجمد

- السطح مغطى بالجليد او الثلج

- درجة حرارة الهواء (٥ س°) وتميل الى الانخفاض

- يكون الجو رطباً ويهدد بالاستمرار بذلك لفترة طويلة

BE يتم الاستمرار بفرش طبقات التبليط بالخرسانة الإسفلتية عندما تكون درجة حرارة الهواء (٥ س°)

وتميل الى الصعود

CE عند هبوط درجة حرارة الهواء عن (١٥ س°) يجب اتخاذ إجراءات مناسبة للحفاظ على درجة حرارة

مزيج الخرسانة الإسفلتية ابتداءً من نقلها من معمل الإسفلت ولحين فرشها على سطح الطريق بحيث

تكون درجة حرارة المزيج الإسفلتي ثلاثم عملية الحدل.

تاسعاً – نعومة سطح التبليط .

بعد إكمال الحدل النهائي للتبليط يجب أن يكون سطح التبليط ناعماً وان أية تغيرات في السطح

تزيد عن الحدود المسموح بها وتؤدي إلى تجمع المياه يجب أن تزال وتفرش طبقة تبليط جديدة

محلها بدون كلفة إضافية الحد الأعلى المسموح به لتغاير المقطع العرض (± ٠,٤) %

عاشراً – سمك طبقات التبليط

يجب اتخاذ الإجراءات الآتية في حالة وجود نقص في سمك التبليط وكالتالي :

النقص في السمك	الإجراءات
أقل من ٣ مم	مقبول
أكثر من ٣ مم	غير مقبول (بشكل عام)
٣ - ١٠ مم	يمكن قبوله مع خصم سعر
أكثر من ١٠ مم	يتم استبدال الطبقة بدون كلفة إضافية

حادي عشر – حالة سطح التبليط

يجب أن يتصف سطح التبليط بالخصائص الآتية :-

أ- متجانس وخشن الملمس

ب- غير منفذ للماء

ت- المفاصل محدولة بشكل جيد واتصالها بالتبليط القديم يجب أن يكون بشكل جيد أيضا

ث- لا يحوي السطح على نرف إسفلتي

ج- سطح التبليط يكون مستقراً وخالياً من الأخاديد والفطور والتفتت

التبليط بالخرسانة الإسفلتية الساخنة

Hot Mix Asphaltic Concrete Pavement

المواصفات العامة للطرق والجسور (SORB \R9) وتعديلاتها لسنة ١٩٩٩ و٢٠٠٣

ثاني عشر – استوائية سطح التبليط

عمق التبليط : العمق العمودي للتبليط بين أي سطحين للتبليط يجب أن يخضع للجدول التالي :-

التفاوت المسموح به	الطبقة
± 4 مم	السطحية
± 6 مم	الرابطة
$+ 8 - 20$ مم	الأساس
$+ 10 - 20$ مم	تحت الأساس

ثالث عشر – انتظام سطح التبليط

١-١٣ - أن انتظام سطح التبليط بالاتجاه الطولي للطبقة السطحية والرابطة يجب أن يكون خاضعاً للجدول التالي ولمسافة ٣٠٠ م

الحد الاعلى المسموح به لانتظامية سطح التبليط

الانتظامية*	٤-٥,٩ مم	٦-١٠ مم
الطبقة		
الطبقة السطحية	٢٠	٢
الطبقة الرابطة والأساس	٤٠	٣

* المقصود بعدم الانتظامية هو التغيرات في مستوى سطح التبليط مقاساً بواسطة مسطرة مستقيمة الحافة والمتدرجة على عجلات. على طول اي خط موازٍ الخط الوسطي للطريق لأن عدم الانتظامية التي تزيد عن ١٠ مم لا يسمح بها.

١٣-٢ - انتظام تناسق السطح بالاتجاه العرضي : يقاس انتظام السطح بالاتجاه العرضي بواسطة مسطرة بطول ٤ م بشكل عمودي على الخط الوسطي للطريق. ويجب أن لا يزيد أعلى تغير لسطح التبليط تحت حافة المسطرة على ٣ مم.

ملحق الفصل (٣) أعمال الطرق

المواصفة	العنوان
AASHTO M82-2012	Cut Back Asphalt(Medium-Curing Type)
AASHTO M81-2012	Cut Back Asphalt(Rapid-Curing Type)
AASHTO M208-2013	Cationic Emulsified Asphalt
AASHTO M320-2015	الرابط الاسفلتي بموجب المواصفة الامريكية



جدول (١) : متطلبات أصناف مادة البرايم كوت القيرية بموجب المواصفة الأمريكية (AASHTO M 82-2012)

TABLE 1

Mc-30	Mc-70	MC-250		MC-800		MC-3000		Min.	Max.	Min.	Max.
		Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.				
Kinematic -viscosity at 60°C (140°F)											
mm ² /s ^a	30	60	70	140	250	500	800	1600	3000	6000	
Flash point (Tag , open-cup), °C (°F)											
	38	...	38	...	66	...	66	...	66	...	
Water , %											
	...	0.2	...	0.2	...	0.2	...	0.2	...	0.2	
Distillation test :											
Distillation Percentage by volume of total distillate to 360°C(680 °F)											
to 225 °C (437 °F)	...	25	0	20	0	10	
to 260 °C (500 °F)	40	70	20	60	15	55	0	35	0	15	
to 315 °C (600 °F)	75	93	65	90	60	87	45	80	15	75	
Residue from distillation to 360 °C (680°F), volume percentage of sample by difference											
	50	...	55	...	67	...	75	...	80	...	
Tests on residue from distillation :											
Absolute viscosity at 60 °C (140°F)											
Pa.S(P) ^b	30	120	30	120	30	120	30	120	30	120	
	300	1200	300	1200	300	1200	300	1200	300	1200	
° Ductility,5cm\min at 25 °C(77°F),cm ²											
	100	...	100	...	100	...	100	...	100	...	
Solubility in trichlorethylene ,%											
	99.0	...	99.0	...	99.0	...	99.0	...	99.0	...	
Spot test (d) with :											
Standard naphtha Negative for all grades											
Naphtha – xylene solvent, % xylene Negative for all grades											
Heptance –xylene solvent , % xylene Negative for all grades											

NOTE

a. As an alternate , Saybolt – Furol viscosities may be specified as follows :

Grade MC-30 – Furol viscosity at 25° C (77° F) – 75 t0 150 sec .

Grade MC-70 – Furol viscosity at 50° C (122° F) – 60 t0 120 sec .

Grade MC-250 – Furol viscosity at 60° C (140° F) – 125 t0 250 sec .

Grade MC-800 – Furol viscosity at 82.2° C (180° F) – 100 t0 200 sec .

Grade MC-3000 – Furol viscosity at 82.2° C (180° F) – 300 t0 600 sec .

b. In lieu of viscosity of the residue, the specifying agency , at its option , can specify penetration 100 g ; 5g at 25° C(77° F) of 120 to 250 for Grades MC-30 ,MC – 70 , MC-250 , MC-800 , and MC-3000 , However , in case will both visosity and penetration be required .

c. If the ductility at 25° C(77°F) is less than 100 , the material will be acceptable if its ductility at 15.5° C (60°F) is more than 100 .

d. The use of the spot test is optional.When specified , indicate whether the standard naphtha solvent naphtha -xylene solvent or heptane xylene solvent will be used in determining compliance with the requirement , and also , in the case of the xylene solvents , the percentage of xylene to be used .



جدول (٢) : متطلبات أصناف مادة التاك كوت القيرية بموجب المواصفة الأمريكية (AASHTO M 81-2012)

TABLE 2

	Rc-70		RC-250		RC-800		RC-3000	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
Kinematic viscosity at 60°C (140°F) mm ² /s ^a	70	140	250	500	800	1600	3000	6000
Flash Point (tag open-cup), °C (°F)	27(80)	...	27(80)	...	27(80)	...
Water , %	...	0.2	...	0.2	...	0.2	...	0.2
Distillation test :								
Distillation , Percentage by volume of total distillate to 360 °C (680°F)								
to 190° C (374°F)	10
to 225° C (437°F)	50	...	35	...	15
to 260° C (500°F)	70	...	60	...	45	...	25	...
to 315° C (600°F)	85	...	80	...	75	...	70	...
Residue from distillation to 360°C(680 °F) volume percentage of Sample by difference	55	...	65	...	75	...	80	...
Tests on residue from distillation :								
Absolute viscosity at 60 °C(140°F) Pas(p) ^b	600	2400	600	2400	600	2400	600	2400
Ductility,5cm\min.at25°C(77°F),cm	100	...	100	...	100	...	100	...
Solubility in trichlorethylene,%	99.0	...	99.0	...	99.0	...	99.0	...
Spot test ^c with :								
Standard naphtha					Negative for all grades			
Naphtha – xylene solvent % xylene					Negative for all grades			
Heptane – xylene solvent ,% xylene					Negative for all grades			

NOTE

a. As an alternate , Saybolt – Furol viscosities may be specified as follows :

Grade RC-70 – Furol viscosity at 50° C (122° F) – 60 t0 120 sec .

Grade RC-250 – Furol viscosity at 60° C (140° F) – 125 t0 250 sec .

Grade RC-800 – Furol viscosity at 82. °2 C (180 °F) – 100 t0 200 sec .

Grade RC-3000 – Furol viscosity at 82.2° C (180° F) – 300 t0 600 sec .

b. In lieu of viscosity of the residue,the specifying agency,at its option ,can specify penetration at 100 g ; 5s at 25 °C(77°F) of 80 to120 for Grades RC-70 , RC-250 , RC-800 , and RC-3000 , However , in no case will both viscosity and penetration be required .

c.The use of the spot test is optional . When specified , indicate whether the standard naphtha solvent , naphtha xylene solvent or heptane xylene solvent will be used in determining compliance with the requirement , and also , in the case of the xylene solvents , percentage of xylene to be used .



جدول (٣) : متطلبات أصناف مادة المستحلب الإسفلتي^a بموجب المواصفة الأمريكية (AASHTO M 208-2013)

TABLE 3

Type Grade	Rapid-Setting		Medium-Setting				Slow-Setting				Quick-Setting			
	CRS-1		CRS-2		CMS-2		CMS-2h		CSS-1		CSS-1h		COS-1h	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Test on emulsions :														
Viscosity , Saybolt Fural at 25°C (77°F) ,s									20	100	20	100	20	100
Viscosity , Saybolt Fural at 50°C (122°F) ,s	20	100	100	400	50	450	50	450						
Storage stability test, 24 h , % ^b		1		1		1		1		1		1		
Demulsibility , 35 ml , 0.8 %														
Sodium dioctyl sulfosucianate , %	40		40											
Coating , ability and water resistance														
Coating , dry aggregate					good		good							
Coating , after spraying					fair		fair							
Coating , wet aggregate					fair		fair							
Coating , after spraying					fair		fair							
Particle charge test	positive		positive		positive		positive		positive		positive		positive	
Sieve test, % ^b		0.10		0.10		0.10		0.10		0.10		0.10		0.10
Cement mixing test, %										2.0		2.0		
Distillation:														
Oil distillate, by volume of emulsion, %														
Residue, %	60	3	65	3	65	12	65	12	57		57		57	
Tests on residue from distillation test:														
Penetration , 25°C (77°F) , 100 g , 5s	100	250	100	250	100	250	40	90	100	250	40	90	40	90
Ductility , 25°C (77°F) , 5cm/min , cm	40		40		40		40		40		40		40	
Solubility in trichloroethylene , %	97.5		97.5		97.5		97.5		97.5		97.5		97.5	

a. Refer to R 5 for typical applications .

b. This test requirement on representative samples may be waived if successful application of the material has been achieved in the field

**الرابط الاسفلتي (المستخدم في اعداد مزيج الخرسانية الاسفلتية بطريقة (Super Pave))
بموجب المواصفة الامريكية
AASHTO M320-2015
يجب ان تطابق درجات الرابط الاسفلتي المتطلبات في الجدول (1) و (2)**

Performance Grade	PG 46					PG 52					PG 58					PG 64												
	34	40	46	10	16	22	28	34	40	46	16	22	28	34	40	16	22	28	34	40	10	16	22	28	34	40		
Average 7-day max pavement design temperature, °C ^a	<46																											
Min pavement design temperature, °C ^b	<52																											
Flash point temp, T 48, min °C	Original Binder																											
Viscosity, T 316 ^a max 3 Pavs, test temp, °C	230																											
Dynamic shear, T 315: ^c G*/sinδ ^d , min 1.00 kPa test temp @ 10 rad/s, °C	135																											
Mass change, max, percent	Rolling Thin-Film Oven Residue (T 240)																											
Dynamic shear, T 315: ^c G*/sinδ ^d , min 2.20 kPa test temp @ 10 rad/s, °C	1.00																											
PAV aging temperature, °C ^e	Pressurized Aging Vessel Residue (R 28)																											
Dynamic shear, T 315: ^c G*/sinδ ^d , max 3000 kPa test temp @ 10 rad/s, °C	90																											
Critical low cracking temp, R 49 ^f Critical cracking temp determined by R 49, test temp, °C	10	7	4	25	22	19	16	13	10	7	25	22	19	16	13	10	7	25	22	19	16	13	10	7	25	22	19	16
	-24	-30	-36	0	-6	-12	-18	-24	-30	-36	-6	-12	-18	-24	-30	-36	-6	-12	-18	-24	-30	-36	-6	-12	-18	-24	-30	

^a Pavement temperatures are estimated from air temperatures using an algorithm contained in the LTPP Bind program, may be provided by the specifying agency, or by following the procedures as outlined in M 323 and R 35.

^b This requirement may be waived at the discretion of the specifying agency if the supplier warrants that the asphalt binder can be adequately pumped and mixed at temperatures that meet all applicable safety standards.

^c For quality control of unmodified asphalt binder production, measurement of the viscosity of the original asphalt binder may be used to supplement dynamic shear measurements of G*/sinδ at test temperatures where the asphalt is a Newtonian fluid.

^d G*/sinδ = high temperature stiffness and G* sinδ = intermediate temperature stiffness.

^e The mass change shall be less than 1.00 percent for either a positive (mass gain) or a negative (mass loss) change.

^f The PAV aging temperature is based on simulated climatic conditions and is one of three temperatures, 90°C, 100°C, or 110°C. Normally the PAV aging temperature is 100°C for PG 58-xx and above. However, in desert climates, the PAV aging temperature for PG 70-xx and above may be specified as 110°C.

^g For verification of grade, at a minimum perform T 313 at the test temperature and at the test temperature minus 6°C and T 314 at the test temperature. Testing at additional temperatures for T 313 may be necessary if 300 MPa is not bracketed at the initial two test temperatures. Compare the failure stress from T 314 to the calculated induced thermal stress as per R 49. If the failure stress exceeds the induced thermal stress, the asphalt binder is deemed a "PASS" at the specification temperature.

Continued on next page.

Table 1 — Performance-Graded Asphalt Binder Specification (Continued)

Performance Grade	PG 70					PG 76					PG 82						
	10	16	22	28	34	40	10	16	22	28	34	40	10	16	22	28	34
Average 7-day max pavement design temperature, °C ^a	<70																
Min pavement design temperature, °C ^a	>-10	>-16	>-22	>-28	>-34	>-40	>-10	>-16	>-22	>-28	>-34	>-40	>-10	>-16	>-22	>-28	>-34
Flash point temp, T 48, min °C	Original Binder																
Viscosity, T 316, ^b max 5 Pa·s, test temp, °C	230																
Dynamic shear, T 315, ^c G*/sin δ, min 1.00 kPa test temp @ 10 rad/s, °C	135																
Dynamic shear, T 315, ^c G*/sin δ, min 2.20 kPa test temp @ 10 rad/s, °C	70																
Mass change, ^d max, percent	Rolling Thin-Film Oven Residue (T 240)																
Dynamic shear, T 315, ^e G*/sin δ, min 2.20 kPa test temp @ 10 rad/s, °C	1.00																
Dynamic shear, T 315, ^e G*/sin δ, min 2.20 kPa test temp @ 10 rad/s, °C	70																
PAV aging temperature, °C ^f	76																
Dynamic shear, T 315, ^e G*/sin δ, max 5000 kPa test temp @ 10 rad/s, °C	100 (110)																
Creep stiffness, T 313, ^g S, max 300 MPa m-value, min 0.300 test temp @ 60 s, °C	100 (110)																
Direct tension, T 314, ^h Failure strain, min 1.0% test temp @ 1.0 mm/min, °C	34	31	28	25	22	19	37	34	31	28	25	22	40	37	34	31	28
Creep stiffness, T 313, ^g S, max 300 MPa m-value, min 0.300 test temp @ 60 s, °C	0	-6	-12	-18	-24	-30	0	-6	-12	-18	-24	-30	0	-6	-12	-18	-24
Direct tension, T 314, ^h Failure strain, min 1.0% test temp @ 1.0 mm/min, °C	0	-6	-12	-18	-24	-30	0	-6	-12	-18	-24	-30	0	-6	-12	-18	-24

^a Pavement temperatures are estimated from air temperatures using an algorithm contained in the LTPP Bind program, may be provided by the specifying agency, or by following the procedures as outlined in M 323 and R 35.

^b This requirement may be waived at the discretion of the specifying agency if the supplier warrants that the asphalt binder can be adequately pumped and mixed at temperatures that meet all applicable safety standards.

^c For quality control of unmodified asphalt binder production, measurement of the viscosity of the original asphalt binder may be used to supplement dynamic shear measurements of G*/sinδ at test temperatures where the asphalt is a Newtonian fluid.

^d G*/sinδ = high temperature stiffness; and G* sinδ = intermediate temperature stiffness.

^e The mass change shall be less than 1.00 percent for either a positive (mass gain) or a negative (mass loss) change.

^f The PAV aging temperature is based on simulated climatic conditions and is one of three temperatures, 90°C, 100°C, or 110°C. Normally the PAV aging temperature is 100°C for PG 58-xx and above. However, in desert climates, the PAV aging temperature for PG 70-xx and above may be specified as 110°C.

^g If the creep stiffness is below 300 MPa, the direct tension test is not required. If the creep stiffness is between 300 and 600 MPa, the direct tension failure strain requirement can be used in lieu of the creep stiffness requirement. The m-value requirement must be satisfied in both cases.

Continued on next page.

Table 2—Performance-Graded Asphalt Binder Specification Using Critical Cracking Temperature (Continued)

Performance Grade	PG 70							PG 76							PG 82				
	10	16	22	28	34	40		10	16	22	28	34		10	16	22	28	34	
Average 7-day max pavement design temperature, °C ^a	<70							<76							<82				
Min pavement design temperature, °C ^a	>10	>16	>22	>28	>34	>40		>10	>16	>22	>28	>34		>10	>16	>22	>28	>34	
Flash pour temp, T 48, min °C	Original Binder																		
Viscosity, T 316 ^b max 3 Pa·s, test temp, °C	230																		
Dynamic shear, T 315 ^c G* / sinδ ^d , min 1.00 kPa test temp @ 10 rad/s, °C	70							76							82				
Mass change ^e , max, percent	Rolling Thin-Film Oven Residue (T 240)																		
Dynamic shear, T 315: G* / sinδ ^d , min 2.20 kPa test temp @ 10 rad/s, °C	1.00																		
Dynamic shear, T 315: G* / sinδ ^d , max 5000 kPa test temp @ 10 rad/s, °C	70							76							82				
PAV aging temperature, °C ^f	100 (110)							100 (110)							100 (110)				
Critical low cracking temp, R 49 ^g Critical cracking temp determined by R 49, test temp, °C	0	-6	-12	-18	-24	-30	0	-6	-12	-18	-24	-30	0	-6	-12	-18	-24	-30	0

^a Pavement temperatures are estimated from air temperatures using an algorithm contained in the LTPP Bind program, or by following the procedures as outlined in M 323 and R 35. This requirement may be waived at the discretion of the specifying agency if the supplier warrants that the asphalt binder can be adequately pumped and mixed at temperatures that meet all applicable safety standards.

^b For quality control of unmodified asphalt binder production, measurement of the viscosity of the original asphalt binder may be used to supplement dynamic shear measurements of G* / sinδ at test temperatures where the asphalt is a Newtonian fluid.

^c G* / sinδ = high temperature stiffness and G* sinδ = intermediate temperature stiffness.

^d The mass change shall be less than 1.00 percent for either a positive (mass gain) or a negative (mass loss) change.

^e The PAV aging temperature is based on simulated climatic conditions and is one of three temperatures 90°C, 100°C, or 110°C. Normally the PAV aging temperature is 100°C for PG 58-xx and above. However, in desert climates, the PAV aging temperature for PG 70-xx and above may be specified as 110°C.

^f For verification of grade, at a minimum perform T 313 at the test temperature and at the test temperature minus 6°C and T 314 at the test temperature. Testing at additional temperatures for T 313 may be necessary if 300 MPa is not bracketed at the initial two test temperatures. Compare the failure stress from T 314 to the calculated induced thermal stress as per R 49. If the failure stress exceeds the induced thermal stress, the asphalt binder is deemed a "PASS" at the specification temperature.

Table 1—Performance-Graded Asphalt Binder Specification

Performance Grade	PG-46					PG-52					PG-58					PG-64					
	34	40	46	10	16	22	28	34	40	46	16	22	28	34	40	10	16	22	28	34	40
Average 7-day max pavement design temp, °C ^a	<46																				
Min pavement design temperature, °C ^a	>-34	>-40	>-46	>-10	>-16	>-22	>-28	>-34	>-40	>-46	>-16	>-22	>-28	>-34	>-40	>-10	>-16	>-22	>-28	>-34	>-40
Flash point temp, T 48, min °C	230																				
Viscosity, T 316, ^b max 3 Pa·s, test temp, °C	135																				
Dynamic shear, T 315: ^c G*/sin ^d , min 1.00 kPa test temp @ 10 rad/s, °C	46					52					58					64					
Mass change, ^e max, percent	1.00																				
Dynamic shear, T 315: G*/sin ^d , min 2.20 kPa test temp @ 10 rad/s, °C	46					52					58					64					
PAV aging temperature, °C ^f	90					90					100					100					
Dynamic shear, T 315: G*/sin ^d , max 5000 kPa test temp @ 10 rad/s, °C	10	7	4	25	22	19	16	13	10	7	25	22	19	16	13	31	28	25	22	19	16
Creep stiffness, T 313: ^g S, max 300 MPa m-value, min 0.300 test temp @ 60 s, °C	-24	-30	-36	0	-6	-12	-18	-24	-30	-36	-6	-12	-18	-24	-30	0	-6	-12	-18	-24	-30
Direct tension, T 314: ^h Failure strain, min 1.0% test temp @ 1.0 mm/min, °C	-24	-30	-36	0	-6	-12	-18	-24	-30	-36	-6	-12	-18	-24	-30	0	-6	-12	-18	-24	-30

^a Pavement temperatures are estimated from air temperatures using an algorithm contained in the LTPP Bind program, may be provided by the specifying agency, or by following the procedures as outlined in M 323 and R 35. This requirement may be waived at the discretion of the specifying agency if the supplier warrants that the asphalt binder can be adequately pumped and mixed at temperatures that meet all applicable safety standards.

^b For quality control of unmodified asphalt binder production, measurement of the viscosity of the original asphalt binder may be used to supplement dynamic shear measurements of G*/sin^d at test temperatures where the asphalt is a Newtonian fluid.

^c G*/sin^d = high temperature stiffness and G*/sin^d = intermediate temperature stiffness.

^d The mass change shall be less than 1.00 percent for either a positive (mass gain) or a negative (mass loss) change.

^e The PAV aging temperature is based on simulated climatic conditions and is one of three temperatures, 90°C, 100°C, or 110°C. Normally the PAV aging temperature is 100°C for PG 58-xx and above. However, in desert climates, the PAV aging temperature for PG 70-xx and above may be specified as 110°C.

^f If the creep stiffness is below 300 MPa, the direct tension test is not required. If the creep stiffness is between 300 and 600 MPa, the direct tension failure strain requirement can be used in lieu of the creep stiffness requirement. The m-value requirement must be satisfied in both cases.

Continued on next page.

فحص التخذد للخلطة الاسفلتية
بموجب المواصفة البريطانية
B.S EN 12697-22 / 2003 (الطريقة B)

المجال :

ان فحص التخذد بموجب هذه المواصفة يحدد قابلية المواد القيرية للتشوه تحت الحمل ، وهو قابل التطبيق للخاطات مع حجم أكبر منخل أقل أو يساوي (٣٢) مم .
ويتم الفحص على عينات تم تحضيرها في المختبر أو مأخوذة من التبليط وذلك بتكرار مرور عجلة الحمل على العينة بدرجة حرارة ثابتة .

المتطلبات :-

يستمر التخذد (١٠٠٠٠) دورة حمل أو عند ما يصل سمك التخذد (٢٠) مم أيهما أقل .

الفصل (١٤) الخصائص الهندسية للتربة (الجيو تكنولوجي)

Contents

- Soil Particle Size Classification
- Specific Gravity of Some Soils
- Typical Void Ratio , Moisture Content and Dry Unit Weight for Some Soils
- Denseness of a Granular Soil
- Typical values of Liquid Limit & Plastic Limit & Activity of some clay Minerals
- Unified Soil Classification System (USCS)
- Hydraulic conductivity for Various Soils
- Qualitative description of Rocks based on (Rock Quality Designation) (RQD)
- Correction for Standard Penetration Test Number
- Relation between the Corrected N-Values and the Relative Density in Sands and silty sand and gravel
- Approximate Correlation Between Standard Penetration Number (N_{60}), Consistency Index (CI) and Unconfined Compression Strength (q_u)
- Correlation between N_F and σ_o for Granular Soils
- Correlation of Cone Point Resistance (q_c) with Vertical Effective Overburden Pressure (σ_v') and Relative Density (D_r) for Normally Consolidated Quartz Sand
- Correlation of Cone Point Resistance (q_c) with Vertical Effective Overburden Pressure (σ_v') and Angle of Internal Friction (ϕ) for Sand
- Selection of Test Pits and Boreholes
- Selection of Boreholes Depths
- Specification of Geophysical Methods
- Electrical Resistivity Method For Subsurface Investigation
- Seismic Refraction Method For Subsurface Investigation
- Cross Hole Seismic Testing
- Down Hole Seismic Testing
- Rock Quality Designation Of Rock Core
- Ultrasonic Velocity For Rock Samples
- Uniaxial Compression Strength Of Rock Material
- Porosity and Density Determination Of Rock
- Specific Gravity And Absorption Of Rock

References

- Principles of Foundation Engineering by Braja Das-2011
- Principles of Geotechnical Engineering by Braja Das- 2014
- Loke, Dr. M. H., 2002, Electrical imaging surveys environmental and engineering studies, practical guide to 2D & 3D surveys.
- Geo-technology—An Introductory Text for Students and Engineers, 2011, Journal of Emerging Trends in Engineering and Applied Sciences.
- W. Verwaal and A. Mulder, 2001, Rock and aggregate test procedure, laboratory manual.
- P. V. Sharma, 2006, geophysical method in geology, Book.
- Geo engineering evaluation of rock masses for crushed rock and cut stones in Khartoum State, Sudan, 2008, Journal of Applied Sciences, 8: 823-829.

Some Geotechnical Properties of Soils

1- Soil Particle Size Classification

Name of organization	Grain size (mm)			
	Gravel	Sand	Silt	Clay
Massachusetts Institute of Technology (MIT)	>2	2 to 0.06	0.06 to 0,002	<0.002
U.S. Department of Agriculture (USDA)	>2	2 to 0.05	0,05 to 0.002	<0.002
American Association Of State Highway and Transportation Officials (AASHTO)	76.2 to 2	2 to 0.075	0.075 to 0,002	<0.002
Unified Soil Classification System (U.S.Army Corps of Engineers , U.S. Bureau of Reclamation and Amrican Society for Testing and Meterials	76.2 to 4.75	4.75 to 0.075	Fines (i.e., silts and clays) <0.075	

2- Specific Gravity of Some Soils

Soil Type	Gs
Quartz sand	2.64-2.66
Silt	2.67-2.73
Clay	2.70-2.9
Chalk	2.60-2.75
Loess	2.65-2.73
Peat	1.30-1.9

3- Typical Void Ratio , Moisture Content and Dry Unit Weight for Some Soils

Type of soil	Void ratio e	Natural moisture Content in Saturated condition		Dry unit weight γ_d	
		(%)		(lb\ft ³)	(kN\m ³)
Loose uniform sand	0.8	30		92	14.5
Dense uniform sand	0.45	16		115	18
Loose angular – grained silty sand	0.65	25		102	16
Dense angular – grained silty sand	0.4	15		120	19
Stiff clay	0.6	21		108	17
Soft clay	0.9-1.4	30-50		73-92	11.5-14.5
Loess	0.9	25		86	13.5
Soft organic clay	2.5-3.2	90-120		38-51	6-8
Glacial till	0.3	10		134	21

Some Geotechnical Properties of Soils

4- Denseness of a Granular Soil

Relative density , D_r (%)	Description of soil deposit
0-15	Very loose
15-50	Loose
50-70	Medium
70-85	Dense
85-100	Very dense

$$D_r(\%) = \left\{ \frac{\gamma_d - \gamma_{d(\min)}}{\gamma_{d(\max)} - \gamma_{d(\min)}} \right\} \frac{\gamma_{d(\max)}}{\gamma_d} \times 100$$

where γ_d = In Situ. dry Unit Weight

$\gamma_{d(\max)}$ = Dry unit weight in the densest state :that is when the void ratio is e_{\min} .

$\gamma_{d(\min)}$ = Dry unit weight in the loosest state :the is when the void ratio is e_{\max} .

5-Typical values of Liquid Limit, Plastic limit, & Activity of some clay Minerals

Mineral	Liquid limit, LL	Plastic limit, PL	Activity, A
Kaolinite	35-100	20-40	0.3-0.5
Illite	60-120	35-60	0.5-1.2
Montmorillonite	100-900	50-100	1.5-7.0
Halloysite (hydrated)	50-70	40-60	0.1-0.2
Halloysite (dehydrated)	40-55	30-45	0.4-0.6
Attapulgite	150-250	100-125	0.4-1.3
Allophane	200-250	120-150	0.4-1.3

6- Unified Soil Classification System (USCS)

U.S. Standard Sieve Sizes


Sieve no.	Opening (mm)	Sieve no.	Opening (mm)
4	4.75	35	0.500
5	4.00	40	0.425
6	3.35	50	0.355
7	2.80	60	0.250
8	2.36	70	0.212
10	2.00	80	0.180
12	1.75	100	0.150
14	1.40	120	0.125
16	1.18	140	0.106
18	1.00	170	0.090
20	0.850	200	0.075
25	0.710	270	0.053
30	0.600		

Some Geotechnical Properties of Soils


Symbols for Identification

Symbol Description	G	S	M	C	O	Pt	H	L	W	P
	Gravel	Sand	Silt	Clay	Organic silts and clay	Peat and highly organic soils	High plasticity	Low plasticity	Well graded	Poorly graded

Plasticity Chart



SIEVE ANALYSIS



$$Cu = \frac{D_{60}}{D_{10}} = \frac{15}{0.075} = 200 \quad Cc = \frac{(D_{30})^2}{D_{10} \times D_{60}} = \frac{(2.5)^2}{0.075 \times 15} = 5.6$$

Some Geotechnical Properties of Soils

Soil Classification Chart (ASTM D2487 – 11)

Criteria for Assigning Group Symbols and Group Names Using Laboratory Tests ^A				Soil Classification		
				Group Symbol	Group Name ^B	
COARSE-GRAINED SOILS	Gravels (More than 50 % of coarse fraction retained on No. 4 sieve)	Clean Gravels (Less than 5 % fines ^C)	$Cu \geq 4$ and $1 \leq Cc \leq 3^D$	GW	Well-graded gravel ^E	
			$Cu < 4$ and/or [$Cc < 1$ or $Cc > 3$] ^D	GP	Poorly graded gravel ^E	
		Gravels with Fines (More than 12 % fines ^C)	Fines classify as ML or MH	GM	Silty gravel ^{E,F,G}	
	More than 50 % retained on No. 200 sieve		Fines classify as CL or CH	GC	Clayey gravel ^{E,F,G}	
		Sands (50 % or more of coarse fraction passes No. 4 sieve)	Clean Sands (Less than 5 % fines ^H)	$Cu \geq 6$ and $1 \leq Cc \leq 3^D$	SW	Well-graded sand ^I
			$Cu < 6$ and/or [$Cc < 1$ or $Cc > 3$] ^D	SP	Poorly graded sand ^I	
	Sands with Fines (More than 12 % fines ^H)	Fines classify as ML or MH	SM	Silty sand ^{F,G,I}		
		Fines classify as CL or CH	SC	Clayey sand ^{F,G,I}		
FINE-GRAINED SOILS	Silts and Clays	inorganic	$PI > 7$ and plots on or above "A" line ^J	CL	Lean clay ^{K,L,M}	
			$PI < 4$ or plots below "A" line ^J	ML	Silt ^{K,L,M}	
	50 % or more passes the No. 200 sieve		organic	$\frac{\text{Liquid limit - oven dried}}{\text{Liquid limit - not dried}} < 0.75$	OL	Organic clay ^{K,L,M,N} Organic silt ^{K,L,M,O}
		Silts and Clays	inorganic	PI plots on or above "A" line	CH	Fat clay ^{K,L,M}
				PI plots below "A" line	MH	Elastic silt ^{K,L,M}
			organic	$\frac{\text{Liquid limit - oven dried}}{\text{Liquid limit - not dried}} < 0.75$	OH	Organic clay ^{K,L,M,P} Organic silt ^{K,L,M,O}
HIGHLY ORGANIC SOILS	Primarily organic matter, dark in color, and organic odor		PT	Peat		

^A Based on the material passing the 3-in. (75-mm) sieve.

^B If field sample contained cobbles or boulders, or both, add "with cobbles or boulders, or both" to group name.

^C Gravels with 5 to 12 % fines require dual symbols:
GW-GM well-graded gravel with silt
GW-GC well-graded gravel with clay
GP-GM poorly graded gravel with silt
GP-GC poorly graded gravel with clay

^D $Cu = \frac{D_{60}}{D_{10}}$ $Cc = \frac{(D_{30})^2}{D_{10} \times D_{60}}$

^E If soil contains ≥ 15 % sand, add "with sand" to group name.

^F If fines classify as CL-ML, use dual symbol GC-GM, or SC-SM.

^G If fines are organic, add "with organic fines" to group name.

^H Sands with 5 to 12 % fines require dual symbols:
SW-SM well-graded sand with silt
SW-SC well-graded sand with clay
SP-SM poorly graded sand with silt
SP-SC poorly graded sand with clay

^I If soil contains ≥ 15 % gravel, add "with gravel" to group name.

^J If Atterberg limits plot in hatched area, soil is a CL-ML, silty clay.

^K If soil contains 15 to <30 % plus No. 200, add "with sand" or "with gravel," whichever is predominant.

^L If soil contains ≥ 30 % plus No. 200, predominantly sand, add "sand" to group name.

^M If soil contains ≥ 30 % plus No. 200, predominantly gravel, add "gravelly" to group name.


^N $PI \geq 4$ and plots on or above "A" line.

^O $PI < 4$ or plots below "A" line.

^P PI plots on or above "A" line.

^Q PI plots below "A" line.

Flow Chart for Classifying Fine Grained Soil (50% or More Passes No.200 Sieve)



7- Hydraulic Conductivity for Various Soils

Type of soil	Hydraulic conductivity ,k (cm\sec)
Medium to coarse gravel	Greater than 10^{-1}
Coarse to fine sand	10^{-1} to 10^{-3}
Fine sand , silty sand	10^{-3} to 10^{-5}
Silt , clayey silt, silty clay	10^{-4} to 10^{-6}
Clays	10^{-7} or less

8-Correction for Standard Penetration Test Number

SPT is not completely standardized considering all the factors affecting it .

N obtained from the SPT can be converted to N_{60} . N_{60} is the number of blows that are required penetration with 60 percent of energy to falling hammer. N_{60} is

calculated using the following equation. (McGregor and Duncan 1998)

$$N_{60} = (N * \eta_H * \eta_B * \eta_S * \eta_R) / 60$$

Where:

N = measured SPT blow count, η_H = hammer efficiency (%),

η_B = correction for borehole diameter,

η_S = sampler correction,

η_R = correction for rod length.

Variation of η_H in the United States.

Hammer type	Hammer release	η_H (%)
Safety hammer	Rope and pulley	60
Donut hammer	Rope and pulley	45
Automatic	Trip	73

Variation of η_B .

Borehole diameter	η_B
(60 – 120 mm)	1.0
(150mm)	1.05
(200mm)	1.15

Variation of η_S

Samplers	η_S
Standard sampler without liner (not recommended)	1.2
Standard sampler	1.0
With liner for dense sand and clay	0.8
With liner for loose sand	0.9

Variation of η_R

Rod length	η_R
(>10 m)	1.0
(6 – 10 m)	0.95
(4 –6 m)	0.85
(0 –4 m)	0.75

Some Geotechnical Properties of Soils


9- Relations between the Corrected N- values and the Relative Density in Sands and silty sand and Gravel

Relative density	N-value
Very -Loose	>4
Loose	4-10
Medium	10-30
Dense	30-60
Very- Dense	>50


10-Approximate Correlation Between Standard Penetration Number (N_{60}), Consistency Index (CI) and Unconfined Compression Strength (q_u)

Standard penetration number, N_{60}	Consistency	CI	Unconfined compression strength, q_u (kN/m ²)
<2	Very soft	<0.5	<25
2 to 8	Soft to medium	0.5 to 0.75	25 to 80
8 to 15	Stiff	0.75 to 1.0	80 to 150
15 to 30	Very stiff	1.0 to 1.5	150 to 400
>30	Hard	>1.5	>400


11- Correlation between N_F , and σ_o for Granular Soils



12-Correlation of Cone Point Resistance (q_c) with Vertical Effective Overburden Pressure (σ_o) and Relative Density (D_r) for Normally Consolidated Quartz Sand



13-Correlation of Cone Point Resistance (q_c) with Vertical Effective Overburden Pressure (σ'_v) and Angle of Internal Friction (ϕ) for Sand



400	30° 32°	34° 36°	38°	40°	
-----	---------	---------	-----	-----	--

14-Selection of Test Pits and Boreholes

A good care is required in selecting the right number of boreholes and limiting the depth to what is absolutely necessary. Determination of the number of test pits and boreholes and their depth for a project is governed by the subsurface material variability, type of project and loadings, the basis for determining the spacing of boreholes is less logical; spacing is based more on variability of site conditions, experience, and judgment. More test pits and boreholes and closer spacing generally are recommended for sites located in less developed areas where previous experience is sparse or nonexistent (Canadian Geotechnical Society 2006). The number of test pits and boreholes must be sufficient so that a geotechnical consultant can make an economical design recommendation with an adequate margin of safety.

A general rule for approximate spacing of boreholes is as follow:

Type of Project	Spacing (m)
Multistory building	10-30
One-story industrial plant	20-60
Highways	250-500
Dams and dikes	40-80
Residential subdivision*	250-500

* For residential subdivisions, often test pits are adequate. If boreholes are required, they can be spaced at 250 - to 500 m intervals as suggested above.

15- Selection of Boreholes Depths

The depth of investigation normally is 1.5 times the width of the footing /structure below the foundation level/bearing level. In certain cases, it may be necessary to take at least one borehole or test pit to twice the width of the footing below the foundation level. For important (or high-rise) structures, it is common to extend at least one of the boreholes to the bedrock or to competent (hard) soil, particularly if there are intermediate strata of soft or compressible materials. The minimum depth of core drilling into the bedrock is about 3 m.

Specification of Geophysical Methods


Electrical Resistivity Method For Subsurface Investigation

ASTM D6431 - 99 (Reapproved 2010), ASTM G57 – 06 (Reapproved 2012)

1-Scope

Applied in geological and geotechnical investigation for determination of electrical resistivity values of soil and rocks.




2-Electrical resistivity method



Material	Resistivity ($\Omega \cdot m$)	Conductivity (Siemen/m)
Igneous and Metamorphic Rocks		
Granite	$5 \times 10^3 - 10^6$	$10^{-6} - 2 \times 10^{-4}$
Basalt	$10^3 - 10^6$	$10^{-6} - 10^{-3}$
Slate	$6 \times 10^2 - 4 \times 10^7$	$2.5 \times 10^{-8} - 1.7 \times 10^{-3}$
Marble	$10^2 - 2.5 \times 10^8$	$4 \times 10^{-9} - 10^{-2}$
Quartzite	$10^2 - 2 \times 10^8$	$5 \times 10^{-9} - 10^{-2}$
Sedimentary Rocks		
Sandstone	$8 - 4 \times 10^3$	$2.5 \times 10^{-4} - 0.125$
Shale	$20 - 2 \times 10^3$	$5 \times 10^{-4} - 0.05$
Limestone	$50 - 4 \times 10^2$	$2.5 \times 10^{-3} - 0.02$
Soils and waters		
Clay	1 - 100	0.01 - 1
Alluvium	10 - 800	$1.25 \times 10^{-3} - 0.1$
Groundwater (fresh)	10 - 100	0.01 - 0.1
Sea water	0.2	5
Chemicals		
Iron	9.074×10^{-8}	1.102×10^7
0.01 M Potassium chloride	0.708	1.413
0.01 M Sodium chloride	0.843	1.185
0.01 M acetic acid	6.13	0.163
Xylene	6.998×10^{16}	1.429×10^{-17}

3-Range of resistivity to soil, rocks, minerals and chemicals

4- Electrode Arrangements of resistivity method




Seismic Refraction Method For Subsurface Investigation ASTM D5777 – 00(Reapproved 2011)^{ε1}

1- Scope

Used to determine the velocity of seismic waves for soil and rocks.


2- Seismic refraction method




3-Range of seismic velocity in soil and rocks

Type of formation	P wave velocity (m/s)	S wave velocity (m/s)
Scree, vegetal soil	300-700	100-300
Dry sands	400-1200	100-500
Wet sands	1500-2000	400-600
Saturated shales and clays	1100-2500	200-800
Marls	2000-3000	750-1500
Saturated shale and sand sections	1500-2200	500-750
Porous and saturated sandstones	2000-3500	800-1800
Limestones	3500-6000	2000-3300
Chalk	2300-2600	1100-1300
Salt	4500-5500	2500-3100
Anhydrite	4000-5500	2200-3100
Dolomite	3500-6500	1900-3600
Granite	4500-6000	2500-3300
Basalt	5000-6000	2800-3400
Gneiss	4400-5200	2700-3200
Coal	2200-2700	1000-1400
Water	1450-1500	-
Ice	3400-3800	1700-1900
Oil	1200-1250	-

4-Seismic Time-Distance curves plot for two and three layer model






Cross Hole Seismic Testing ASTM D 4428/ D4428 M – 14

1-Scope

Determination of the velocity of compression(P) and shear(S) seismic waves at test sites of soil materials.

2-Typical Crosshole Seismic Test




Down Hole Seismic Testing (ASTM D7400-14)

1-Scope

Determination of interval velocities from arrival times and relative arrival times for compression(P) and shear(S) seismic waves.

2- Downhole Seismic Test in Cased Boring Schematic




Rock Quality Designation Of Rock Core (ASTM D6032 – 08)

1- Scope

determination of the rock quality designation (RQD) as a standard parameter in drill core logging.


2- The core pieces used in (RQD) calculation are longer than 10 cm.

3- RQD Logging Center Line Method



Ultrasonic Velocity For Rock Samples (ASTM D2845 – 08)

- 1- Determination of propagation of elastic waves in core specimen.
- 2- Rock testing at ultrasonic frequencies for (V_p & V_s) in laboratory.



Uniaxial Compression Strength Of Rock Material (ASTM D 7012 – 14)

- 1-Measure the uniaxial compression strength of rock samples in regular geometry.
- 2-Size of test Specimen length to diameter ratio are between 2:1 and 2.5:1.
- 3-Range of unconfined compressive strength of common rock materials


Range of unconfined compressive strength			Range of strength of some common rock materials									
			Granite	Basalt	Gneiss	Schist	Quartzite	Marble	Sandstone	Limestone	Siltstone	Slate
Very weak	VW	< 70										
weak	W	70 - 200										
Medium strong	MS	200 - 700										
Strong	S	700 - 1400										
Very strong	VS	>1400										

Porosity and Density Determination Of Rock

1-Range of values of porosity of soil and rock

	<i>n</i> (%)
Unconsolidated deposits	
Gravel	25-40
Sand	25-50
Silt	35-50
Clay	40-70
Rocks	
Fractured basalt	5-50
Karst limestone	5-50
Sandstone	5-30
Limestone, dolomite	0-20
Shale	0-10
Fractured crystalline rock	0-10
Dense crystalline rock	0-5

2- Range of densities of of various rock types



Specific Gravity And Absorption Of Rock

1- Average specific gravity of various rock types

Material	Specific Gravity	Tons / Cubic Yard
Andesite	2.5 - 2.8	2.11 - 2.36
Basalt/Traprock	2.8 - 3.0	2.36 - 2.53
Coal - Anthracite	1.3	1.08
Coal - Bituminous	1.1 - 1.4	0.92 - 1.18
Copper Ore	2	1.89
Diabase	2.6 - 3.0	2.19 - 2.53
Diorite	2.8 - 3.0	2.36 - 2.53
Dolomite	2.8 - 2.9	2.36 - 2.44
Earth (dry)	1.6 - 1.8	1.35 - 1.52
Earth (wet)	2	1.6875
Gneiss	2.6 - 2.9	2.19 - 2.44
Granite	2.6 - 2.7	2.19 - 2.28
Gypsum	2.3 - 2.8	1.94 - 2.36

2- Absorption values for some rocks



Rock type	Specific gravity	Water absorption (%)
Trachy basalt	2.45	0.69
Porphyritic micro-granite	2.66	0.68
Light ignimbrite	2.53	0.53
Dark ignimbrite	2.58	0.13
Babados granite	2.57	0.48
Silicified sandstone	2.30	2.39
Argillaceous sandstone	2.41	1.40
Grey gneiss	2.61	0.61
Upper and lower rhyolites	2.49	1.71
Syenite	2.62	0.36
Sandstone(Markhyiat)	2.15	5.44
Sandstone (J.Aulia)	2.10	6.70
Massive basalt	2.86	0.14
Crushed basalt	2.59	0.74

