

الفصل السابع

طرق حماية الأنابيب

درجات عدوانية التربة والمياه الأرضية

1-7 مقدمة:

تلعب المواد المستخدمة في العزل ضد الرطوبة والمياه دوراً هاماً في الهندسة المدنية عامة والهندسة الصحية على وجه الخصوص وذلك لما لها من تأثير مباشر على سلامة العناصر الإنشائية وتحديد العمر الافتراضي لها حيث أن معظم العيوب التي تحدث في تلك العناصر والتي مؤداها حدوث تلف وانحيار لها أساسها التآكل الناتج عن عوامل البيئة المحيطة والتي تعتبر الرطوبة والمياه هما أشد تلك العوامل فتكاً بتلك العناصر الإنشائية ٠٠ وعليه فإن الاهتمام بالمجاري المائية على مختلف أنواعها من أنابيب وصمامات ووصلات وخلافه له كبير الأثر على المنشآت المدنية والصحية وإطالة العمر الافتراضي لكلاهما.

2-7 التآكل في الأنابيب المعدنية (الفونت والصلب)

يمكن إيجاز أهم أسباب التآكل الخارجي للأنابيب على النحو التالي:

1-2-7 تآكل ناتج عن تكون الخلايا الكهروكيميائية:

نتيجة تسرب التيارات الكهربائية من التربة خلال الأنابيب المعدنية (الحديد - الفونت) حيث تساعد على مرور تلك التيارات كونها موصل جيد للكهرباء حيث يسمح ذلك بتكون ما يسمى بالخلية الكهروكيميائية الناتجة عن اختلاف فروق الجهد على طول خط الأنابيب مما يسبب التآكل عند النقاط التي يترك فيها التيار الكهربائي خط الأنابيب ومثال ذلك ما يحدث من تسرب للتيارات الكهربائية لخطوط القطار وماله من بالغ الأثر في زيادة التآكل لتلك الأنابيب وعليه فإن تلك الأنابيب يجب لحامها وعزلها جيداً عند الوصلات لتلافي هروب تلك التيارات التي مؤداها عمل فروق جهد مكونة بذلك الخلية الكهروكيميائية سالفة الذكر.

ويمكن تكون الخلية الكهروكيميائية في تلك الأنابيب ليس فقط من تأثير تسرب التيارات الكهربائية ولكن قد تتولد أيضاً نتيجة لاختلاف الضغوط على طول خط الأنابيب

أو اختلاف معدن الأنابيب والأملاح الموجودة بالتربة ويساعد على تكون هذه التيارات وجود اختلاف في الرقم الهيدروجيني عن القيمة المتعادلة (7) التي قد تقل لتصبح حامضية أو تزيد لتصبح قلوية.

7-2-2 التآكل الناتج عن طبيعة التربة:

في حالات كثيرة تحتوي التربة وخاصة الطينية منها على كبريتات ماغنيزيوم وكالسيوم مما يجعلها تذوب في مياه التربة التي تتسرب من طبقات الأرض وتتراكم حول الأنابيب مكونةً وسطاً قلوياً يعمل على زيادة الرقم الهيدروجيني يؤدي إلى تكوين خلايا كهروكيميائية تسرع من تآكل جسم الأنبوب وبخاصة تلك النقط التي أزيلت عنها طبقات العزل لسبب ما لتؤدي في النهاية إلى تآكل جسم الأنبوب.

7-2-3 التآكل الداخلي للأنابيب:

للمياه تأثير معروف على إذابة معدن الحديد بالأنابيب ولكن في حالة وجود طبقة من الصدأ الداخلي يقلل ذلك من استمرار التآكل وإذا ما أزيلت هذه الطبقة استمر تآكل المعدن تحتها، ويساعد على تأكلها وجود ثاني أكسيد الكربون بالماء إذ يؤدي إلى إذابة الكربونات الموجودة في طبقة الأكسيد فتزول أولاً بأول مما يسرع من عملية التآكل، وهناك طرق عديدة للإبقاء على طبقة الأكسيد على السطح الداخلي لمعدن الأنبوب ولكن ذلك يتطلب عديد من التجارب والاختبارات مما يزيد من صعوبة استخدام هذه الطرق.

7-3 التآكل في أنابيب الخرسانة:

تصنع الأنابيب الأسمنتية من الخرسانة العادية أو المسلحة بطريقة الضغط أو اللف المركزي وتستهمل الأنابيب الأسمنتية المسلحة للمياه تحت ضغوط منخفضة والأسمنتية العادية بدون تسليح لصرف المياه غير المضغوطة حيث أن الأنابيب التي يقل قطرها عن 127 mm يصعب تسليحها ويحدث التآكل في تلك الأنابيب نتيجة إما لتآكل الخرسانة أو نتيجة لصدأ الحديد المستخدم في تسليحها وعليه فإنه يجب حماية سطح الخرسانة المستخدمة من وصول أي مسببات للتآكل مما يساعد بدوره على حماية الحديد المستخدم في تسليحها ومن العوامل المؤثرة على عملية التآكل لمثل هذه الأنابيب ما يأتي:

- 1 - نوع التربة.
- 2 - طبيعة المياه الجارية في تلك الأنابيب.

3 - درجات الحرارة وتغيرها.

4- خواص الخرسانة ونسبها وطريقة صبها ومعالجتها وعزلها.

ويضاف إلى ذلك جميع العوامل المؤدية إلى تآكل الخرسانة المعروفة كظاهرة الكرنة والتآكل بالكلوريدات.

4-7 المواد المستخدمة في أعمال عزل الأنابيب:

1 - المستحلبات البيتومينية بنوعها (البيتومينية والبيتومينية المطاطية).

2 - المحاليل البيتومينية (منها البلوريتان).

3 - المواد الإيبوكسية.

4 - مركبات الاكريليك البولييمرية.

5 - بادئ مانع للصدأ (أساسه أكسيد الحديد الاحمر).

6 - مواد حشو الفواصل والوصلات (أساسها مادتي البولي سلفيد السيليكون) البولي يورثان المعدل بالقار.

5-7 الاشتراطات الواجب توافرها في تنفيذ عزل الأنابيب:

1 - الإعداد الجيد للأسطح وذلك بإزالة أي آثار للصدأ والشوائب ومعالجة أي عيوب بالأسطح.

2 - التأكد من الجفاف التام للأسطح.

3 - المعالجة الجيدة لأماكن الوصلات والتقاطعات لتلافي تسرب المياه عند هذه الأماكن.

4 - الاختيار الأمثل لمواد العزل بما يتناسب مع نوع الأنابيب (حديد - فونت ٠٠٠٠).

5 - التأكد من ملائمة المواد المستخدمة في العزل والظروف المحيطة.

6 - حماية الطبقات العازلة من تأثير الأشعة فوق البنفسجية في الوجه النهائي الذي يتطلب ذلك.

6-7 طرق الحماية والعزل للأنابيب:

بعد أن تطرقنا إلى الأسباب التي تؤدي إلى عملية التآكل والنحر في الأنابيب وجب علينا الآن أن نستعرض طرق الحماية والعزل، وقبل ذلك جميعه يجب أولاً أن نحدد بدقة الدرجة المطلوبة للحماية حيث أن تصميم طبقات العزل يتم تحديده بناء على مدى شدة العوامل التي تؤدي إلى التآكل والتي يمكن إجمالها في الطبيعة البيئية والظروف المحيطة بالأنابيب أثناء استخدامها.

مما تقدم فإنه يمكن عمل مقياس لشدة أو ضعف هذه الظروف على نحو يمكن من خلاله تصنيف واستغلال أمثل للمواد المستخدمة في أعمال العزل ومما هو متعارف عليه في أعمال عزل الأنابيب انه تم تقسيم أنواع التربة المستخدمة خلالها تلك الأنابيب إلى أربعة أنواع رئيسة على أساس مدى مهاجمة التربة للأنابيب (درجة العدوانية) نتيجة لاحتوائها على أملاح ومعادن من شأنها التفاعل مع جسم الأنبوب وتؤدي إلى تآكله وأيضاً مدى ممانعة هذه التربة لمرور التيارات الكهربائية التي من شأنها تكوين الخلايا الكهروكيميائية في الأنابيب المعدنية.

يمكن على هذا الأساس السابق ذكره تقسيم التربة من حيث درجة العدوانية إلى ما يلي:

- 1 - تربة غير عدوانية.
- 2 - تربة متوسطة العدوانية.
- 3 - تربة عدوانية.
- 4 - تربة شديدة العدوانية.

وليس هناك مجالاً للاستفاضة في شرح الأسس العلمية التي تم على أساسها هذا التقسيم ولكن ما يعيننا الآن هو معرفة المواد، وكذلك النظم المستخدمة لوقاية وعزل الأنابيب كل على حسب نوعه وكذلك تبعاً لنوع التربة من حيث درجة العدوانية كما هو موضح بالجدول (1-7).

الجدول رقم (1-7) يوضح عناصر ودرجات عدوانية التربة المحيطة بالمياه الأرضية.


شديدة العدوانية (Highly Aggressive)		عدوانية (aggressive)		متوسطة العدوانية (Moderately aggressive)		غير عدوانية (Non – aggressive)		بعض العناصر والعوامل الضارة
المياه الأرضية	التربة	المياه الأرضية	التربة	المياه الأرضية	التربة	المياه الأرضية	التربة	
أكثر من 5000 جزء في المليون	أكثر من 2.0 % (بالوزن)	من 1000 إلى 5000 جزء بالمليون	من 0.5 إلى 2.0 % (بالوزن)	من 300 إلى 1000 جزء في المليون	من 0.1 إلى 0.5 % (بالوزن)	أقل من 300 جزء في المليون	أقل من 0.1 % (بالوزن)	محتوى الكبريتات (SO ₄)
أكثر من 2000 جزء في المليون		من 1000 إلى 2000 جزء في المليون		من 300 إلى 1000 جزء في المليون		أقل من 300 جزء في المليون		محتوى الكلوريدات (CL)
أقل من 4.5 *		من 4.5 إلى 6.0		من 6.0 إلى 7.0		من 7.0 إلى 8.0		الرقم الهيدروجيني (PH)
أقل من 1000		من 1000 إلى 1500		من 1500 إلى 3000		أكثر من 3000		الممانعة الكهربائية للتربة (أوم / سم)

* في حالة استخدام أنابيب صلب أو فونت مرن (مطاوع)، تعتبر التربة شديدة العدوانية وأيضاً إذا زاد الرقم الهيدروجيني (PH) على ٨.٥ حيث يؤدي ذلك إلى انخفاض الممانعة الكهربية للتربة.

1-5-7 عزل الأنابيب من الخارج:

تبلغ أهمية العزل من الخارج للأنابيب مبلغاً كبيراً نظراً لما تتعرض له الأنابيب من ظروف وعوامل بيئية متغيرة وعلية فإن الاهتمام بتصميم طبقات العزل يتعاضد حتى يمكن الحفاظ على هذه الأنابيب وكذلك إطالة العمر الافتراضي لها الشكل (1-7).





الشكل (1-7) عزل الأنابيب وقطع الوصل من الخارج

ولتسهيل مهمة التنفيذ واختيار المواد فإن الجدول (2-7) يوضح طرق عزل السطح الخارجي للأنابيب.

جدول (2-7) المواد المستخدمة في عزل الأنابيب من الخارج

نوع الأنبوب	درجة عدوانية التربة والمياه الأرضية		
	غير عدواني	متوسطة العدوانية	عدواني
حديد صلب	يدهن السطح الخارجي للأنابيب ووصلاتها وقطعها الخاصة بطبقة دهان أولى (برايمر)، ثم بطبقتين من طلاء بيتوميني (PF4) بسمك لا يقل عن 2.5 ملليمتر بعد الجفاف، ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع.	يدهن السطح الخارجي للأنابيب ووصلاتها وقطعها الخاصة بطبقة دهان أولى (برايمر)، ثم يغلف بطبقتين من ألياف الزجاج المشبعة بقطران الفحم مع الرش بالقطران الساخن تليها طبقه من محلول الجير والملح وزيت الكتان المغلي بسمك إجمالي لا يقل عن 5 ملليمتر بعد الجفاف.	تتبع إحدى الطرق الثلاث التالية لوقاية السطح الخارجي للأنبوب والقطع الخاصة والوصلات: الطريقة الأولى: يدهن السطح الخارجي بثلاث طبقات من الإيبوكسي بسمك لا يقل عن 375 ميكرون بعد الجفاف ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع. الطريقة الثانية: يدهن السطح الخارجي بالبلاستيك (بولي كلوريد الفينيل) بسمك لا يقل عن 375 ميكرون بعد الجفاف، ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع. الطريقة الثالثة: تتبع الطريقة المذكورة في حالة التربة متوسطة العدوانية، بالإضافة إلى تغليف الأنبوب بغلاف (كم) من البولي إيثيلين عند التركيب سمكه لا يقل عن 200 ميكرون.

درجة عدوانية التربة والمياه الأرضية				نوع الأنبوب
شديدة العدوانية	عدوانية	متوسطة العدوانية	غير عدوانية	
تتبع إحدى الطرق الثلاث التالية لوقاية السطح الخارجي للأنابيب والقطع الخاصة والوصلات: الطريقة الأولى: يدهن السطح الخارجي بمحلول غنى بالزنك ثم بثلاث طبقات من طلاء بيتوميني (P . F . 4) بسمك لا يقل عن 3 ملليمتر بعد الجفاف ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع ثم يغلف الأنبوب عند التركيب بغلاف (كم) من البولي إيثيلين سمكه لا يقل عن 200 ميكرون. الطريقة الثانية: يدهن السطح الخارجي بثلاث طبقات من الايبوكسي بسمك لا يقل عن 375 ميكرون بعد الجفاف ولايسمح باستعمال مخفف من أي نوع ثم تغلف الأنبوب بغلاف (كم) من البولي اثيلين عند التركيب سمكه لا يقل عن 200 ميكرون.	تتبع إحدى الطرق الثلاث التالية لوقاية السطح الخارجي للأنابيب والقطع الخاصة والوصلات: الطريقة الأولى: يدهن السطح الخارجي بمحلول غنى بالزنك ثم بطبقتين من طلاء بيتوميني (P . F . 4) بسمك لا يقل عن 2.5 ملليمتر بعد الجفاف ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع ثم تغلف الأنبوب عند التركيب بغلاف (كم) من البولي إيثيلين سمكه لا يقل عن 200 ميكرون. الطريقة الثانية: يدهن السطح الخارجي بثلاث طبقات من الايبوكسي بسمك لا يقل عن 375 ميكرون بعد الجفاف ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع.	تتبع إحدى الطريقتين التاليتين لوقاية السطح الخارجي للأنابيب والقطع الخاصة والوصلات: الطريقة الأولى: يدهن السطح الخارجي بمحلول غنى بالزنك ثم بطبقتين من طلاء بيتوميني (P . F . 4) بسمك لا يقل عن 2.5 ملليمتر بعد الجفاف ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع. الطريقة الثانية: يغلف السطح الخارجي بألياف الزجاج المشبعة بقطران الفحم مع الرش بالقطران الساخن بسمك لا يقل عن 3 ملليمتر بعد الجفاف.	يدهن السطح الخارجي للأنابيب ووصلاتها وقطعها الخاصة بطبقتين من طلاء بيتوميني (P . F . 4) بسمك لا يقل عن 2 ملليمتر بعد الجفاف ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع.	فونت مرن

درجة عدوانية التربة والمياه الأرضية				نوع الأنابيب
شديدة العدوانية	عدوانية	متوسطة العدوانية	غير عدوانية	
يصنع جسم الأنبوب والقطع الخاصة باستعمال الأسمنت المقاوم للكبريتات ثم تتبع إحدى الطرق الثلاث التالية لوقاية السطح الخارجي للأنابيب والقطع الخاصة بالوصلات: الطريقة الأولى: يدهن السطح الخارجي بثلاث طبقات من طلاء بيتوميني (P. F. 4) بسمك لا يقل عن 450 ميكرون بعد الجفاف ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع. ثم يغلف الأنبوب عند التركيب بغلاف (كم) من البولي إيثيلين سمكة لا يقل عن 200 ميكرون ويمكن كبديل للكم لف الأنبوب حلزونياً بشرائط من البولي إيثيلين سمكها لا يقل عن 200 ميكرون تتراكب على بعضها بمقدار كاف. الطريقة الثانية: يغلف السطح الخارجي بألياف الزجاج المشبعة بالأيبوكسي بسمك لا يقل عن 500 ميكرون بعد الجفاف، ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع. الطريقة الثالثة: يدهن السطح الخارجي بالبلاستيك (بولي كلوريد الفينيل) بسمك لا يقل عن 450 ميكرون بعد الجفاف، ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع.	يصنع جسم الأنبوب والقطع الخاصة باستعمال الأسمنت المقاوم للكبريتات ثم تتبع إحدى الطرق الثلاث التالية لوقاية السطح الخارجي للأنابيب والقطع الخاصة بالوصلات: الطريقة الأولى: يدهن السطح الخارجي بطبقتين من طلاء بيتوميني (P. F. 4) بسمك لا يقل عن 350 ميكرون بعد الجفاف ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع. الطريقة الثانية: يغلف السطح الخارجي بألياف الزجاج المشبعة بأيبوكسي قطران الفحم بسمك لا يقل عن 450 ميكرون بعد الجفاف ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع. الطريقة الثالثة: يدهن السطح الخارجي بالبلاستيك (بولي كلوريد الفينيل) بسمك لا يقل عن 375 ميكرون بعد الجفاف، ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع.	يدهن السطح الخارجي للأنابيب ووصلاتها وقطعها الخاصة بطبقتين من طلاء بيتوميني (P. F. 4) بسمك لا يقل عن 350 ميكرون بعد الجفاف ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع.		خرسانة عادية أو مسلحة

درجة عدوانية التربة والمياه الأرضية				نوع الأنبوب
شديد العدوانية	عدوانية	متوسطة العدوانية	غير عدوانية	
يصنع جسم الأنبوب والقطع الخاصة باستعمال الأسمنت المقاوم للكبريتات، ثم تتبع إحدى الطرق الثلاث التالية لوقاية السطح الخارجي للأنبوب والقطع الخاصة والوصلات: الطريقة الأولى: يدهن السطح الخارجي بثلاث طبقات من طلاء بيتوميني (PF4) بسمك لا يقل عن 450 ميكرون بعد الجفاف، ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع، ثم يغلف الأنبوب عند التركيب بغلاف (كم) من البولي إيثيلين سمكه لا يقل عن 200 ميكرون ويمكن كبديل للكم لف الأنبوب، حلزونياً بشرائط من البولي إيثيلين سمكها لا يقل عن 200 ميكرون تتراكب على بعضها بمقدار كاف. الطريقة الثانية: يغلف السطح الخارجي بألياف الزجاج المشبعة بالإيبوكسي بسمك لا يقل عن 500 ميكرون بعد الجفاف، ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع. الطريقة الثالثة: يدهن السطح الخارجي بالبلستيك (بولي كلوريد الفينيل) بسمك لا يقل عن 450 ميكرون بعد الجفاف ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع.	يصنع جسم الأنبوب والقطع الخاصة باستعمال الأسمنت المقاوم للكبريتات، ثم تتبع إحدى الطرق الثلاث التالية لوقاية السطح الخارجي للأنبوب والقطع الخاصة والوصلات: الطريقة الأولى: يدهن السطح الخارجي بطبقتين من طلاء بيتوميني (PF4) لا يقل عن 350 ميكرون بعد الجفاف، ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع ثم يغلف الأنبوب عند التركيب بغلاف (كم) (Sleeve) من البولي إيثيلين سمكه لا يقل عن 200 ميكرون. الطريقة الثانية: يغلف السطح الخارجي بألياف الزجاج المشبعة بإيبوكسي قطران الفحم بسمك لا يقل عن 450 ميكرون بعد الجفاف، ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع. الطريقة الثالثة: يدهن السطح الخارجي بالبلستيك (بولي كلوريد الفينيل) بسمك لا يقل عن 370 ميكرون بعد الجفاف ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع.	يدهن السطح الخارجي للأنابيب ووصلاتها وقطعها الخاصة بطبقتين من طلاء بيتوميني (PF4) بسمك لا يقل عن 350 ميكرون بعد الجفاف، ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع.	أسبستوس أسمنتي	

درجة عدوانية التربة والمياه الأرضية				نوع الأنبوب
شديدة العدوانية	عدوانية	متوسطة العدوانية	غير عدوانية	
تصنع خرسانة التكسية الخارجية لجسم الأنبوب وخرسانة القطع الخاصة ومونة الوصلات باستعمال الأسمنت المقاوم للكبريتات ثم تتبع إحدى الطرق الثلاث التالية لوقاية السطح الخارجي للأنابيب والقطع الخاصة والوصلات: الطريقة الأولى: يدهن السطح الخارجي بثلاث طبقات من طلاء بيتوميني (P.F.4) بسمك لا يقل عن 450 ميكرون بعد الجفاف ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع ثم تغلف الأنبوب عند التركيب بغلاف (كم) من البولي إيثيلين سمكه لا يقل عن 200 ميكرون ويمكن كبديل للكم لف الأنبوب حلزونياً بشرائط من البولي إيثيلين سمكها لا يقل عن 200 ميكرون تتراكب على بعضها بمقدار كاف الطريقة الثانية: يغلف السطح الخارجي بألياف الزجاج المشبعة بالأيبوكسي بسمك لا يقل عن 500 ميكرون بعد الجفاف ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع الطريقة الثالثة: يدهن السطح الخارجي بالبلاستيك (بولي كلوريد الفينيل) بسمك لا يقل عن 450 ميكرون بعد الجفاف ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع	تصنع خرسانة التكسية الخارجية لجسم الأنبوب وخرسانة القطع الخاصة ومونة الوصلات باستعمال الأسمنت المقاوم للكبريتات ثم تتبع إحدى الطرق الثلاث التالية لوقاية السطح الخارجي للأنابيب والقطع الخاصة والوصلات: الطريقة الأولى: يدهن السطح الخارجي بطبقتين من طلاء بيتوميني (P.F.4) لا يقل عن 350 ميكرون بعد الجفاف ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع ثم يغلف الأنبوب عند التركيب بغلاف (كم) (Sleeve) من البولي إيثيلين سمكه لا يقل عن 200 ميكرون الطريقة الثانية: يغلف السطح الخارجي بألياف الزجاج المشبعة باليبوكسي قطران الفحم بسمك لا يقل عن 450 ميكرون بعد الجفاف ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع الطريقة الثالثة: يدهن السطح الخارج بالبلاستيك (بولي كلوريد الفينيل) بسمك لا يقل عن 375 ميكرون بعد الجفاف ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع	يدهن السطح الخارجي للأنابيب ووصلاتها وقطعها الخاصة بطبقتين من طلاء بيتوميني (P . 4) بسمك لا يقل عن 350 ميكرون بعد الجفاف ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع	خرسانة مسبقة الإجهاد (ذات أسطوانة داخلية من الصلب)	

نوع الأنبوب	درجة عدوانية التربة والمياه الأرضية			
	غير عدواني	متوسطة العدوانية	عدواني	شديدة العدوانية
فخار مزجج ذاتياً	لا تحتاج إلى وقاية	لا تحتاج إلى وقاية	لا تحتاج إلى وقاية	لا تحتاج إلى وقاية
بلاستيك (بولي كلوريد الفينيل غير الملدن)	لا تحتاج إلى وقاية	لا تحتاج إلى وقاية	لا تحتاج إلى وقاية	لا تحتاج إلى وقاية
بولستر مسلح بألياف الزجاج	لا تحتاج إلى وقاية	لا تحتاج إلى وقاية	لا تحتاج إلى وقاية	لا تحتاج إلى وقاية
بولي اتيلين	لا تحتاج إلى وقاية	لا تحتاج إلى وقاية	لا تحتاج إلى وقاية	لا تحتاج إلى وقاية

في جميع الحالات يتم تنظيف وتجهيز السطح الخارجي قبل البدء في عملية الوقاية.

في جميع الحالات يتم دهان الأجزاء المعدنية لنهايات الأنابيب والقطع الخاصة بطبقة دهان أولى (برايمر) من محلول غني بالزنك تليها طبقة من البولي يوريثان.

في حالات التربة متوسطة العدوانية والعدوانية وشديدة العدوانية، يتم استبدال ناتج حفر الخنادق بمواد ردم منقولة من خارج المنطقة على أن تكون ناعمة ونظيفة وخالية من المواد الضارة وبقايا الصخور والأنقاض.

2-5-7 عزل الأنابيب من الداخل:

نظراً للتأثير السابق ذكره للمياه فإنه يجب أيضاً مراعاة حماية السطح الداخلي للأنابيب ضد تأثير المياه أو السوائل الأخرى المارة بها (مياه الصرف الصحي)

يوضح الجدول (3-7) الطرق المستخدمة في عمليات العزل الخاصة بالسطح الداخلي للأنابيب ولكل نوع من أنواع الأنابيب على حده.

وتجدر الإشارة إلى أن الأنابيب المصنوعة من البلاستيك (بولي كلوريد الفينيل غير الملدن - البوليستر المسلح بألياف الزجاج - البولي اتيلين) لا تتأثر بمياه الشرب أو مياه الصرف الصحي وبالتالي لا تحتاج هذه الأنابيب إلى وقاية داخلية.

وكذلك فإن أنابيب الفخار المزجج لا تستخدم في نقل مياه الشرب كما أنها لا تتأثر بمرور مياه الصرف الصحي بداخلها لذا لا تحتاج إلى وقاية داخلية. والجدول (3-7) يوضح طرق عزل الأنابيب من الداخل.

**جدول (3-7) طرق الوقاية الواجب إتباعها لعزل السطح الداخلي
لأنواع الأنابيب المختلفة تبعاً لنوع السائل المنقول**

نوع الأنبوب	نوع السائل المنقول
مياه الشرب	مياه الصرف الصحي
فونت مرن	تتبع إحدى الطرق الأربع التالية لوقاية السطح الداخلي للأنبوب والقطع الخاصة: الطريقة الأولى: يدهن السطح الداخلي بثلاث طبقات من الإيبوكسي بسمك لا يقل عن 350 ميكرون بعد الجفاف. الطريقة الثانية: يدهن السطح الداخلي بطبقة من البروليتان بسمك لا يقل عن 125 ميكرون بعد الجفاف. الطريقة الثالثة: يدهن السطح الداخلي بطبقتين من طلاء بيتومي (PF4) بسمك لا يقل عن 350 ميكرون بعد الجفاف. الطريقة الرابعة: للأقطار الكبيرة التي تسمح بذلك، يبطن السطح الداخلي بطبقة غير منفذة من مونه أسمنتية عالية الكثافة والمقاومة، سمكها لا يقل عن 12 ملليمتر بشرط توافر الاحتياطات اللازمة للحفاظ على هذه الطبقة من التلف أثناء النقل والمناولة والإنزال والتخزين والتركيب.
صلب	تتبع إحدى الطرق الثلاث التالية لوقاية السطح الداخلي للأنبوب والقطع الخاصة: الطريقة الأولى: يدهن السطح الداخلي بطبقة دهان أولي (برايمر) سريع الجفاف ثم بثلاث طبقات من الإيبوكسي بسمك لا يقل عن 375 ميكرون بعد الجفاف. الطريقة الثانية: يدهن السطح الداخلي بطبقة دهان أولي تليها طبقتان من البروليتان بسمك لا يقل عن 250 ميكرون بعد الجفاف. الطريقة الثالثة: يدهن السطح الداخلي بطبقة دهان أولي تليها طبقتان من إيبوكسي الفينول بسمك لا يقل عن 250 ميكرون بعد الجفاف.

نوع السائل المنقول		نوع الأنبوب
مياه الصرف الصحي	مياه الشرب	
تصنع خرسانة جسم الأنبوب والقطع الخاصة والوصلات من الأسمنت المقاوم للكبريتات وتتبع إحدى الطريقتين التاليتين في وقاية السطح الداخلي تبعاً لخصائص السائل المنقول: الطريقة الأولى: تتم تغطية السطح الداخلي بشرائح دقيقة من البلاستيك (بولي كلوريد الفينيل) سمكها لا يقل عن 2 ملليمتراً مثبتة على كامل المحيط الداخلي للأنبوب (360°). الطريقة الثانية: يتم دهان السطح الداخلي بكاملة بثلاث طبقات من إيبوكسي قطران الفحم بسمك لا يقل عن 450 ميكرون بعد الجفاف ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع.		خرسانة عادية أو مسلحة
تتبع إحدى الطريقتين التاليتين لوقاية السطح الداخلي: الطريقة الأولى: تصنع خرسانة القطع الخاصة وخرسانة التبطين الداخلية للإسطوانة الصلب للأنبوب من الأسمنت المقاوم للكبريتات مع اتباع أحد الإجراءين التاليين تبعاً لخصائص السائل المنقول: [1] تغطية السطح الداخلي بشرائح دقيقة من البلاستيك (بولي كلوريد الفينيل) سمكها لا يقل عن 2 ملليمتراً مثبتة على كامل المحيط الداخلي للأنبوب (360°). [2] دهان السطح الداخلي بكاملة بثلاث طبقات من إيبوكسي قطران الفحم بسمك لا يقل عن 450 ميكرون بعد الجفاف ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع الطريقة الثانية: تصنع خرسانة التبطين الداخلية للأسطوانة الصلب للأنبوب من الخرسانة عالية الكثافة والمقاومة باستعمال أسمنت عالي الألومينا بسمك لا يقل عن 35 ملليمتر مع العناية الفائقة في صناعة ومعالجة هذه الطبقة الخرسانية واستعمال الحد الأدنى لنسبة الماء للأسمنت بها		خرسانة مسبقة الإجهاد ذات أسطوانة داخلية من الصلب

نوع السائل المنقول		نوع الأنبوب
مياه الصرف الصحي	مياه الشرب	
يصنع جسم الأنبوب والقطع الخاصة باستعمال الأسمنت المقاوم للكبريتات، ثم تتبع إحدى الطريقتين التاليتين لوقاية السطح الداخلي للأنبوب والقطع الخاصة تبعاً لخصائص السائل المنقول. الطريقة الأولى: يدهن السطح الداخلي بثلاث طبقات من الإيبوكسي بسمك لا يقل عن 375 ميكرون بعد الجفاف، ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع. الطريقة الثانية: يدهن السطح الداخلي بثلاث طبقات من إيبوكسي قطران الفحم بسمك لا يقل عن 450 ميكرون بعد الجفاف ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع.	☐ لا تحتاج إلى وقاية بصفه عامه ☐ في بعض الحالات قد يقتضي الأمر حماية طبقات الوقاية الخارجية للأنبوب من الانفصال عن جدارها أو ضعف قوة التصاقها به، بفعل المياه المارة داخل الأنبوب والمتخللة لجدارها تحت ضغط. وتتبع في مثل هذه الحالات إحدى الطريقتين التاليتين: الطريقة الأولى: يدهن السطح الداخلي للأنبوب والقطع الخاصة بطبقتين من طلاء بيتوميني (P.F.4) بسمك لا يقل عن 300 ميكرون بعد الجفاف، ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع. الطريقة الثانية: يدهن السطح الداخلي للأنبوب والقطع الخاصة بطبقة من الإيبوكسي بسمك لا يقل عن 125 ميكرون بعد الجفاف ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع.	أسبستوس أسمنتي
لا تحتاج الى وقاية	غير مستخدمة	فخار مزجج ذاتياً
لا تحتاج الى وقاية	لا تحتاج الى وقاية	بلاستيك (بولي كلوريد الفينيل غير اللدن)
لا تحتاج الى وقاية	لا تحتاج الى وقاية	بوليستر مسلح بألياف الزجاج
لا تحتاج الى وقاية	لا تحتاج الى وقاية	بولي اتيلين